



معالجة الأقمشة القطنية ببوليمرات ذات خواص كهربيه

محمد عبد المنعم رمضان¹، رشا عبد الرحمن محمد النحاس²، ايناس موسى محمد موسى³
اسراء عبد الناصر الصعيدي

أستاذ كيمياء و تكنولوجيا النسيج - المركز القومي للبحوث¹ ، أستاذ تكنولوجيا الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية² ، مدرس بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية³ .

المخلص:

يهدف هذا البحث لتحضير أقمشه قطنيه لها خاصية توصيل الكهرباء وذلك بمعالجتها بالانيلين بتركيزات مختلفه وهى (5-7.5-10-15) جرام/لتر في وجود كلوريد الحديدك كماده مؤكسده بتركيزات مختلفه وهى (10-15-20-30) جرام/لتر عند أس هيدوجيني من 1-4 وذلك باستخدام حمض الهيدروكلوريك عند درجة حراره 25 درجه مئوية في وجود الايجنتول يتركيز 2جرام/لتر وتتم هذه المعالجه في خطوه واحده والاقمشه المعالجه تم اختبارها من حيث توصيل الكهرباء وتوصل البحث أن أفضل النتائج كانت عند تركيز الانيلين 7.5 جرام /لتر، كلويد الحديدك 15 جرام /لتر وألاس الهيدوجيني 2 .

المقدمة:

- **جذبت البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى** انتباه عدد كبير من الباحثين في مجال النسيج بسبب تطبيقاتهم المحتملة في المواد المركبة ذات الألياف الطبيعية أو الاصطناعية. ومن اهم امثلة البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى البولى انيلين **Polyaniline (PANI)** هي واحده من البوليمرات الموصلة التي لها العديد من التطبيقات الناجحه في الحياه الروتينييه مثل البطاريات ، وأجهزة الاستشعار ، والأجهزة الكهربائيه والكروم ، والمكثفات ، والخلايا الشمسية ، ومثبطات التآكل ، والثنائيات الباعثة للضوء ، تغطية الأسطح المعدنية بطبقة منها . مجموعة واسعه من تطبيقات البولى انيلين يرجع إلى بساطة التوليف ، وتكلفة علاج رخيصه ، والاستقرار الكيميائي ، والتوصيل الكهربى الجيد .⁽¹⁾
- **جذبت الكثير من العلماء المهتمين بالعثور على تطبيقات جديده** مثل تطبيقاتها في صناعة النسيج . يمكن تصنيع ماده (PANI) كيميائيًا في الوسط الحامضي باستخدام عوامل مؤكسده مختلفه ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، نترات الصوديوم ، بيرسلفات الأمونيوم ، ثاني كرومات البوتاسيوم ، كلوريد الحديدك.⁽¹⁾
- **المنسوجات الإلكترونية هي الأقمشه (الملابس)** التي تحتوي على دوائر إلكترونيه أو ألياف بصريه أو أجهزة استشعار. توفر مثل هذه المنسوجات الوظيفيه فرصًا محتمله للتطبيقات غير المحدوده في الواجهات الإلكترونية وفي مجال الرعاية الصحية.⁽²⁾ من المحتمل بدرجه كبيره أنه خلال 10 سنوات ، سيتم دمج رقائق الكمبيوتر في الملابس

وستصبح التكنولوجيا القابلة للارتداء شائعة مثل الهواتف المحمولة. واحده من أكثر الأساليب العملية لجعل المنسوجات موصله كهربائيا هي تطبيق البوليمرات الموصلة على سطح النسيج.⁽³⁾

- **تتمتع البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى** بعمر استهلاكى مشابه لمواد النسيج وتتم عملية البلمره بسهولة على سطح النسيج وليس له تأثير كبير على ليونه النسيج لذلك تعد المنسوجات الموصلة للتيار الكهربى قفزه واعدته للالكترونيات القابلة للارتداء.⁽³⁾
- **تسمح البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى** بإنتاج المنسوجات المركبه مع الخصائص الكهربائيه المحسنه. Polypyrrole (Ppyr) هي واحده من أكثر البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى ملائمه لبلمره النسيج بسبب خواصها الممتازه والاستقرار البيئي ذات الصلة. يتم إنتاج (Ppyr) عادة عن طريق التخليق الكهروكيميائى أو البلمره الكيميائيه في محلول مائى ويظهر تقارباً جيداً مع الألياف الطبيعيه والاصطناعيه. يمكن تغطية ركائز النسيج بسهولة بطبقة (Ppyr) عن طريق غمر النسيج في محلول البلمره الذي يحتوي على pyrrole (Pyr)، وهو مؤكسد وعامل نشط. في أعقاب ذلك، ازداد الاهتمام الذي أبدته صناعة الإلكترونات الدقيقه للبوليمرات الموصلة للتيار الكهربى والتي هي من صناعات النسيج والورق. تم تطوير الخواص الكهربيه للألياف الطبيعيه (الصوف والسليولوز) والألياف الصناعيه بواسطة البلمره.⁽⁴⁾

تعريف الأقمشه القطنيه :

ترجع تسمية الأقمشه القطنيه إلى مصدر تكوينه من الألياف القطنيه المستخرجه من زهرة نبات القطن و تعرف بأنها تلك الأقمشه الناتجه من غزل الألياف القطنيه إلى الخيوط القطنيه التي تنسج إلى السداء و اللحمة التي تتشابك في نسيج متماسك يطلق عليه القماش القطنى.⁽³⁾

مميزات الأقمشه القطنيه :

- 1- الملابس القطنيه لا تسبب أي مضايقات للجسم فهي تمتص العرق.
- 2- يمكن معالجة خامه القطن لإعطائه بعض المميزات التي تجعله متماسكاً و مرناً و لإعطائه ألواناً عديده .
- 3- يتميز القطن بقله الشحنات الكهربيه بالمقارنة بالخامات الأخرى.
- 4- تتميز خامه القطن بيمتانتها الطبيعيه كما تزداد متانته و هو مبلل عنه و هو جاف.⁽³⁾

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث فى ان طرق معالجة الأقمشه القطنيه لاكسابها خاصيه التوصيل الكهربى غير واضحه كما انها خامه ليست موصله للتيار الكهربى والمواد الى تعطى هذه الخاصيه غير متوفره ولذلك تم اجراء هذا البحث للوصول الى انسب طرق للمعالجه واكساب تلك الأقمشه خاصية التوصيل الكهربى والبحث عن افضل مواد لتحقيق ذلك .

هدف البحث :

- 1- استخدام البوليمرات الموصلة للتيار الكهربى في معالجة الأقمشه القطنيه وتحسين خواصها
- 2- توفير الامان و الحمايه لمستخدميها بتحقيق الوقايه من اجهزة الإشعاع فى الغرف الطبيه وذلك بمعالجتها ببوليمرات موصله للتيار الكهربى وذلك لتحقيق الفائده المرجوه منها .

أهمية البحث :

تتضح أهمية البحث في المساهمة في إنتاج اغطيه لمعدات عكسريه لعدم معرفة وتحديد امكانها ولحماية العاملين الذين يتعرضون للاشعه في المجال الطبى وايضا استخدامها في الدوائر الكهربيه .

فروض البحث :

- 1- توجد علاقه ذات دلالة احصائيه بين درجة قبول ونجاح الاقمشه القطنيه المنتجه وتوصيلها للتيار الكهربى.
- 2- توجد فروق فرديه بين درجة قبول ونجاح الاقمشه المنتجه و تحقيقها للغرض النهائى المرجو منها.

حدود البحث :

تحددت حدود الدراسه فى :-

- 1- استخدام قماش منسوج (100% قطن).
- 2- تجهيز الأقمشه تحت البحث بوليمرات ذات خواص كهربيه (ماده الانيلين (5-7.5-10-15) جرام/لتر- كلوريد الحديدك (10-15-20-30) جرام/لتر - حمض الهيدروكلوريك بتركيز (2) ميلى جرام/لتر).
- 3- الخواص المقاسه (التوصيل الكهربى).

متغيرات البحث :

هناك متغيرات مستقلة :

- مادة المعالجة الانيلين بتركيزات مختلفه وهى (5-7.5-10-15) جرام/لتر.
- مادة المعالجة كلوريد الحديدك بتركيزات مختلفه وهى (10-15-20-30) جرام/لتر .
- مادة المعالجة حمض الهيدروكلوريك بتركيز (2) ميلى جرام/لتر.

وهناك متغيرات تابعة :

- مثل (التوصيل الكهربى) .

منهج البحث :

- يتبع البحث المنهج التجريبي .

مصطلحات البحث :

1- البوليمرات **Polymers** :هى جمع كلمة مونومر وهى كلمة أصلها لاتينى وهى مركبة من مقطعين بولي (poly) وتعنى متعدد و مر(mer) تعنى جزء او وحدة لذلك بوليمر بتعنى متعدد الاجزاء او متعدد الوحدات (مونومر) .⁽⁵⁾

2- **مونومر monomer** : ويقصد بالمونومر مركب كيميائي بسيط ذو وزن جزيئي صغير ويتميز جزئى هذا المركب بتركيب خاص يمكنه التفاعل مع جزئى آخر من نوعه أو مع جزئى لمركب آخر وتحت ظروف مناسبة لتكوين سلسلة البوليمر.⁽⁵⁾

اولا الاطار النظرى:-

- البوليمرات الموصله للتيار الكهربى البولى انيلين **Polyaniline (PANI)** : هي واحده من البوليمرات الموصله التي لها العديد من التطبيقات الناجحه في الحياه الروتينييه مثل البطاريات ، وأجهزة الاستشعار، والأجهزة الكهربائية والكروم ، والمكثفات ، والخلايا الشمسية ، ومثبطات التآكل ، والثنائيات الباعثه للضوء، تغطية الأسطح المعدنية بطبقه

منها . يرجع الاستخدام الواسع لمادة البولي انيلين إلى بساطة التوليف ، وتكلفة علاج رخيصه ، والاستقرار الكيميائي ، والتوصيل الكهربى الجيد . يمكن تصنيع مادة (PANI) كيميائياً في الوسط الحامضي باستخدام عوامل مؤكسده مختلفه ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، نترات الصوديوم ، بيرسلفات الأمونيوم ، ثاني كرومات البوتاسيوم ، كلوريد الحديدك. (1) (6)

بلمرة الاقمشه القطنيه بالانيلين:- تمت عملية البلمره على سطح النسيج فى خطوتين. الخطوة الأولى ، بلمره النسيج و الخطوة الثانية اكسدة النسيج ، ومعالجة النسيج في الخطوة الأولى تعامل مع الأنيلين ، استهلكت هذه الطريقة الوقت والطاقة ، لذا في هذا العمل ، فكر باحثى هذا المجال في طريقه أخرى أو طريقه جديده لتوفير المزيد من الوقت والطاقة ، وتوليف البولي انيلين في حالته السائله ، عن طريق البلمره في المعالجه على النسيج تمت معالجة السطح في وجود كلوريد الحديدك كمؤكسد بقيم مختلفه من الأس الهيدروجيني لمدة 4 ساعات و 25 درجة مئوية في خطوة واحده. هذه التقنيه يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الطاقة والوقت ، لذلك فهي تدرس وجود مادة البولي انيلين (PANI) على سطح النسيج. سيتم فحص إخراج القماش باستخدام عدة اختبارات مثل القياسات الكهربائية ، عمق اللون (K / S) ، وزن المتر المربع ، قوة الشد والاستطاله. تحديد العناصر الموجوده على سطح النسيج وأيضاً للكشف عن وجود مادة البولي انيلين على سطح النسيج. (7) (8)

و للبوليمرات مجموعة واسعة من التطبيقات تتجاوز بكثير عن غيرها من المواد المتاحة للبشر و من أمثلتها:

تطبيقات البوليمرات فى تحقيق الخواص الكهربيه المتعدده: في ظل الاحتياج الدائم للطاقة الكهربائيه، يبرز دور مهم للبطاريات في توفير الطاقة في أي مكان وبأي وقت. إلا أن ذلك الأمر منوط بالقدرات المحدودة لأنواع البطاريات المستخدمة حالياً في تخزين الطاقة الكهربائيه وإعادة شحنها. (9)

لكن يبدو أن هناك أملاً جديداً يلوح في الأفق، عبر اكتشاف علمي جديد، قد يسهم في ابتكار بطاريات بإمكانيات فائقة، تركز على خصائص المكثفات الفائقة (Supercapacitos). فريق من الباحثين بجامعة "سري" و"بريستول" البريطانيتين، بالتعاون مع شركة "سوبرداي إليكتريك" نجح في تطوير مواد بوليميرية جديدة للمكثفات الفائقة، لها خواص كهربائية أفضل بمقدار 1000 إلى 10000 مرة من تلك المستخدمة حالياً. الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها في صناعة بطاريات ذات خصائص فائقة، ستهدد بطاريات أيون الليثيوم المتربعة حالياً على عرش وسائل تخزين الطاقة الكهربائيه. (10) (11) (12)

ثانياً التجارب العملية كمحددات لاستخدام مواد المعالجة :-

1) مواد المعالجة الكيميائيه:-

Aniline :- الانيلين

هو ابسط الامينات العطريه. (13)

الوصف:-

سائل عديم اللون ذي رائحة خاصة حيث يمتلك نوعاً ما رائحة غير سارة تشبه رائحة السمك الفاسد وطعم عطري محروق، وهو سم لاذع بشكل كبير. وهو يشتعل بسهولة، ويحترق بلهب ذي دخان، منحل قليلاً في الماء، ومحاليله معتدلة التفاعل، يعطي مع الحموض الممددة أملاح

بلورية ضعيفة الثبات مثل هيدروكلوريد الأنيلين وسلفات الأنيلين، تتحلل في المحاليل الممددة للأسس محررة الأنيلين (13) (14)

كلوريد الحديد الثلاثي :-

هو مركب كيميائي ويكون على شكل بلورات صفراء (سداسي هيدرات) (15).
الخواص :- حاله اكسده الحديد في هذ المركب +3 يمتلك خاصيه استرطاب كبيره ويوجد غالبا على شكل سداسي هيدرات ,وله رائحه كلوريد الهيدروجين على الغالب .
 - ينحل مركب كلوريد الحديد الثلاثي بشكل جيد في الماء مشكلاً محلولاً ذي خاصية حمضية حيث أن الأس الهيدروجيني لمحلول مائى مقداره 2، كما ينحل أيضا في الإيثانول و الأسيتون و ثنائي إيثيل الإيثر .

الاستخدامات :-

يستخدم مركب كلوريد الحديد الثلاثي في صباغة أحواض الصباغة وفي المطابع كما يستخدم بشكل واسع كماده كاشطه etching وذلك للخواص المؤكسدة القوية خاصة في مجال الإلكترونيات (15) (16).

حمض الهيدروكلوريك HCl :-

حمض الهيدروكلوريك (أو حمض كلور الماء؛ وسماه جابر بن حيان روح الملح (17)) هو حمض معدني قوي، وهو عبارة عن محلول مائي لغاز كلوريد الهيدروجين HCl؛ يعدّ حمض الهيدروكلوريك المكوّن الرئيسي للعصارة الهضمية، وله نطاق استخدام واسع في الصناعة. التعامل مع **حمض الهيدروكلوريك** يجب أن يتم بحرص شديد مع اتخاذ احتياطات الأمان الملائمة حيث أنه سائل أكّال، ويطلق على أملاحه اسم الكلوريدات، وعندما يكون التفاعل مع قاعدة عضوية يشكل أملاح الهيدروكلوريدات. (18)

ضبط pH الوسط :-

يستخدم حمض الهيدروكلوريك لضبط حموضة الوسط (pH) في المحاليل . يستخدم حمض الهيدروكلوريك ذو الجودة العالية في الصناعات التي تتطلب دقه عاليه (مثل الصناعات الغذائية والصيدلانية وفي صناعة مياه الشرب) للتحكّم بدرجة الحموضة لمجاري مياه العملية. أما في الصناعات الأقلّ تطلباً فيستخدم حمض الهيدروكلوريك ذو الجودة التقنية، في التحكّم بدرجة حموضة احواض السباحة. (19)(20)

2) المواد المستخدمة :-

1-2 القماش :

اشتملت الدراسة علي التجهيز بالتركيزات المختلفة من العديد من المواد علي خامة قطن 100% , ويوضح الجدول توصيف الخامة المستخدمة.

جدول رقم (1) يوضح توصيف الخامة المستخدمة

قطن 100%	الخامة
سادة 1/1	التركيب النسجي
33\26\23	عدد خيوط السداء (سم)
26\21\18	عدد خيوط اللحمه (سم)
200\ 160\120	وزن المتر المربع (جرام ²)

2-2 المواد الكيميائية :

- (1) الانيلين Aniline.
- (2) كلوريد الحديدك Ferric chloride .
- (3) حمض الهيدروكلوريك Hcl.
- (4) ايجبتول Egptol .

(3) التجهيز:-

تمت المعالجات الخاصة بعينات البحث بمعمل قطاع التجهيز بالمركز القومي للبحوث

- (1) يتم تقطيع العينة القماش بحيث تكون العينة (20×20 سم). .
- (2) تم استخدام نسبة وزن العينة إلي حمام المعالجة بقيمة 1:25 بمعنى إذا كانت وزن العينة 10 جرام يكون حمام المعالجة 250ملى من الماء وندوب فيهم مادة المعالجة ثم نوضع عينة القماش.
- (3) جتم استخدام الانيلين Aniline بعدة تركيزات مختلفه وهى. (5-7.5-10-15) جرام/لتر.
- (4) تم استخدام مادة كلوريد الحديدك Ferric chloiede بعدة تركيزات مختلفه وهى (10-15-20-30) جرام/لتر .
- (5) تم استخدام ماده الايجبتول Egptol (2م/لتر) .
- (6) تم استخدام مادة حمض الهيدروكلوريك Hcl (2م/لتر) .

وتبين الصور التالية كيفية وزن التركيزات المختلفة من مواد التجهيز ووزن عينة القماش كما

يلى :-



صوره (3)



صوره (2)



صوره (1)

وتبين الصور السابقه كيفية وزن التركيزات المختلفة من مواد التجهيز ووزن عينة القماش حيث تم استخدام (نسبة وزن العينة إلي حمام المعالجة) 1:25 مللى جرام لتر بمعنى إذا كانت وزن العينة 10 جرام يكون حمام المعالجة 250ملى من الماء ونضيف في وجود جهاز قلاب مغناطيسي لضمان ذوبانية مواد التجهيز كليا كما هو موجود في الشكل رقم ثم نضع عينة القماش في كل الحمام المائى الذى يحتوى على الانيلين وكلوريد الحديدك والايجبنتول بالتركيزات السابق ذكرها بحيث يكون الاس الهيدروجينى (PH) للوسط المائى 2 وذلك باستخدام حمض الهيدروكلوريك , بحيث يكون درجه حرارة الحمام المائى 25 درجه مؤيه مع التقليب المستمر بشكل دائرى

ثالثا النتائج والمناقشه:-

تحقيقا لفروض الدراسه :

- 1- توجد علاقه ذات دلالة احصائيه بين درجه قبول ونجاح الاقمشه القطنيه المنتجه وتوصيلها للتيار الكهربى ويتضح ذلك من خلال ما يلى :

تأثير متغيرات البحث على التوصيل الكهربائي :
المتوسطات والانحرافات المعيارية :

جدول (2) : المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من كثافة السداء وكثافة اللحمة وتركيز الأنيلين وتركيز كلوريد الحديد على التوصيل الكهربائي

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات	
3	0.0000001061	0.0000000985	23 سداء/سم	كثافة السداء
2	0.0000011409	0.0000007832	26 سداء/سم	
1	0.0000156081	0.0000090367	33 سداء/سم	
2	0.0000011409	0.0000007832	18 حدفة/سم	كثافة اللحمة
3	0.0000001061	0.0000000985	21 حدفة/سم	
1	0.0000156081	0.0000090367	26 حدفة/سم	
2	0.00000547	0.0000037	5 جم/لتر	تركيز مادة الأنيلين
1	0.00002218	0.00001443	7.5 جم/لتر	
4	0.000000789	0.000000405	10 جم/لتر	
3	0.000001057	0.000000787	15 جم/لتر	
5	0.000000086	0.000000107	25 جم/لتر	
4	0.0000000862	0.0000001067	5 جم/لتر	تركيز كلوريد الحديد
2	0.000005474	0.0000037	10 جم/لتر	
1	0.00002218	0.00001443	15 جم/لتر	
5	0.0000000095	0.000000010	20 جم/لتر	
3	0.000000094	0.000000793	30 جم/لتر	

جدول (3) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على التوصيل الكهربائي

الدلالة الإحصائية	Sig	قيمة " ف "	مصدر التباين
n.s	0.196	1.819	كثافة السداء
n.s	0.196	1.819	كثافة اللحمة
n.s	0.270	1.462	تركيز مادة الأنيلين
n.s	0.268	1.466	تركيز كلوريد الحديد

من الجدول (2) (3) يتضح أن :

- 1- يوجد تأثير غير معنوي لكثافة السداء على التوصيل الكهربائي حيث بلغت قيمة " ف " (1.819) وهي غير دالة إحصائياً .
 - 2- يوجد تأثير غير معنوي لكثافة اللحمية على التوصيل الكهربائي حيث بلغت قيمة " ف " (1.819) وهي غير دالة إحصائياً .
 - 3- يوجد تأثير غير معنوي لنسبة تركيز مادة الأنيلين على التوصيل الكهربائي حيث بلغت قيمة " ف " (1.462) وهي غير دالة إحصائياً .
 - 4- يوجد تأثير غير معنوي لنسبة تركيز كلوريد الحديدك على التوصيل الكهربائي حيث بلغت قيمة " ف " (1.466) وهي غير دالة إحصائياً .
- 2- الفرض الثاني وينص على :-**

توجد فروق فردية بين درجة قبول ونجاح الأقمشة المنتجة و تحقيقها للغرض النهائي المرجو منها.
ترتيب الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت الدراسة باستخدام متغيرات البحث المختلفة من الأفضل إلى الأقل:

جدول (4) : ترتيب الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت الدراسة باستخدام متغيرات البحث المختلفة

الترتيب	معامل الجودة الكلي	تركيز كلوريد الحديدك (جم/لتر)	تركيز الأنيلين (جم/لتر)	كثافة اللحمية/سم	كثافة السداء/سم	رقم العينة
1	93.05	15 جم/لتر	7.5 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	9
2	77.38	10 جم/لتر	5 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	12
3	73.79	30 جم/لتر	10 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	18
4	72.52	30 جم/لتر	15 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	6
5	72.39	10 جم/لتر	5 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	11
6	71.44	5 جم/لتر	25 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	15
7	70.95	15 جم/لتر	7.5 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	8
8	70.26	30 جم/لتر	10 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	17
9	69.81	20 جم/لتر	10 جم/لتر	26 حذفة/سم	33 سداء/سم	3
10	69.33	5 جم/لتر	25 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	14
11	64.36	30 جم/لتر	15 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	5
12	63.04	20 جم/لتر	10 جم/لتر	18 حذفة/سم	26 سداء/سم	2
13	59.62	30 جم/لتر	10 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	16
14	59.22	15 جم/لتر	7.5 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	7
15	59.1	5 جم/لتر	25 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	13
16	58.73	10 جم/لتر	5 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	10
17	56.45	20 جم/لتر	10 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	1
18	56	30 جم/لتر	15 جم/لتر	21 حذفة/سم	23 سداء/سم	4

من الجدول رقم (4) يتضح ان :-

- 1- ان أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ باستخدام كثافة سداء 33 سداء/سم وكثافة لحمة 26 حذفة/سم والمعالج باستخدام 7.5 جم/لتر من مادة الأنيلين و15 جم/لتر من مادة كلوريد الحديدك وذلك بمعامل جودة 93.05% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة
- 2- وأقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ باستخدام كثافة سداء 23 سداء/سم وكثافة لحمة 21 حذفة/سم والمعالج باستخدام 15 جم/لتر من مادة الأنيلين و30 جم/لتر من مادة كلوريد الحديدك وذلك بمعامل جودة 56% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة .

ملخص النتائج :-

- 1- أوضحت نتائج قياس المقاومة الكهربيه بأنها تقل بزيادة تركيز كلوريد الحديدك في المخلوط منه عند 15 جرام/لتر.
- 2- بزيادة تركيز مونومر الانيلين تقل المقاومة الكهربيه أي يزداد التوصيل الكهربى للأقمشة المعالجه عند 7,5 جرام/لتر.
- 3- أوضحت أيضا النتائج أن أفضل الظروف لعملية البلمره كانت على النحو التالي:
- 4- النسبة بين تركيز كلوريد الحديدك والبولى انيلين 2 : 1 (7,5/15) جرام/لتر)
- 5- زمن المعالجة 4 ساعات .
- 6- تركيز مونومر الانيلين : 7,5 جرام/لتر.
- 7- درجة حرارة المعالجه 25 درجه مئوية والاس الهيدروجينى 2.

التوصيات :-

- 1- الاهتمام بالتجهيزات الخاصة بالملابس التقنيه للحفاظ على كفاءة ادائها وخاصة الملابس الوقائية و العلاجية .
- 2- مواكبة التطور البحثي و التكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالملابس الوقائية .
- 3- الاهتمام بتطوير الأداء الوظيفي للأقمشة .
- 4- توطيد علاقة بين البحث العلمي في مجال الملابس و النسيج والتجهيزات ومصانع الملابس خاصة الملابس الطبية لتلبية متطلبات بعض الفئات وتوفير الراحة لهم .
- 5- ضرورة الاهتمام بإنتاج ملابس وقائية للمساهمة في الوقاية من الاشعه الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها العاملين فى غرف الاشعه الطبيه .

المراجع:-

- 1- Abbasi A. , Ramadan M.A, Wiener J., Baheti V. and Militky J., Electrothermal Feedback in Polypyrrole Coated Cotton Fabric, Journal of Textile Engineering 59 (5), 93-98 (2013) .
- 2- Jakub Wiener, Mohamed A. Ramadan, Rehan Abbasi, Rehab Gomaa and Ali Hebeish, Preparation and characterization of conductive cellulosic fabric by polymerization of pyrrole, Materials Sciences & Applications 14, 649-655 (2013).
- 3- Mohamed A. Ramadan, A. M. Rehan Abbasi, Wiener J., Baheti V. and Militky J., Polypyrrole coated cotton fabric: the thermal influence on conductivity, Vlakna Textile. Fibres and Textiles 19, 41-49, (2012).
- 4- Malenahalli Halappa Naveen, Nanjanagudu Ganesh Gurudatt, Yoon-Bo Shim. Applications of conducting polymer composites to electrochemical sensors. Applied Materials Today, 9, 419-433 (2017).
- 5- Bober P., Stejskal J., Trchova M., Prokec J., Sapurina I., Oxidation of Aniline with Silver Nitrate Accelerated by p-Phenylenediamine: A New Route to Conducting Composites. Macromolecules 43, (2010).
- 6- Raja V., Sharma A.K. and Narasimha V.V.R., Impedance spectroscopic and dielectric analysis of PMMA-COP4VPNO polymer films. Mater Lett; 58, 3242–3247 (2004).
- 7- Cetiner S., Karakas H., Ciobanu R., et al. Polymerization of pyrrole derivatives on polyacrylonitrile matrix, FTIR– ATR and dielectric spectroscopic characterization of composite thin films. Synth Met; 160, 1189–1196 (2010).
- 8- Gupta A. and Choudhary V., Electromagnetic interference shielding behavior of poly(trimethylene terephthalate)/ multi-walled carbon nano tube composites. Comp. Sci. Tech.; 71, 1563–1568 (2011).
- 9- Cetiner S., Kalaoglu F., Karakas H., et al. Electrospun nanofibers of polypyrrole-poly(acrylonitrile-covinyl acetate). Textile Res J; 80, 1784–1792 (2010).
- 10- A. Kaynak, L. J. Wang, C. Hurren and X. G. Wang, “Characterization of Conductive Polypyrrole Coated Wool Yarns,” Fibers and Polymers, Vol. 3, No. 1, 2002, pp. 24-30.

<http://dx.doi.org/10.1007/BF02875365>

- 11- Kaynak, Akif and Beltran, Rafael, Effect of synthesis parameters on the electrical conductivity of polypyrrole-coated poly(ethylene terephthalate) fabrics, *Polymer International*, 52 (6), 1021-1026 (2003).
- 12- Wallace G., Spinks G., Kane-Maguire L. and Teasdale P., *Conductive Electroactive Polymers*, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 978-1- 4200-6709-5, Boca Raton (2009).
- 13- Fedorko P., Trznadel M., Pron A., Djurado D., Planès J. and Travers J., New analytical approach to the insulator metal transition in conductive polyaniline. *Synthetic Metals*, 160 (15-16), 1668-1671 (2010).
- 14- Pron A. and Rannou P., Processible conjugated polymers: from organic semiconductors to organic metals and superconductors. *Progress in Polymer Science*, 27 (1), 135-190 (February 2002), ISSN0079-6700, (2002).
- 15- Tallman D. E., Pae Y., Bierwagen G.P., *Conducting Polymers and Corrosion: part 2, Polyaniline on Aluminum Alloys*, *Corrosion*, 56, 401-410 (2000).
- 16- Tallman D. E., Spinks G., Dominis A., Wallace G.G., *Electroactive conducting polymers for corrosion control*. *Journal of Solid State Electrochemistry*, 6, 73-84, Feb. (2002).
- 17- Shah K., Iroh J., *Electrochemical synthesis and corrosion behavior of poly (n-ethyl aniline) coatings on Al-2024 alloy*, *Synthetic Metals*, 132, 35-41, Dec. (2002)
- 18- T. Lin, L. Wang, X. Wang and A. Kayan, "Polymerising Pyrrole on Polyester Textiles and Controlling the Conductivity through Coating Thickness," *Thin Solid Films*, Vol. 479, No. 1-2, 2005, pp. 77-82. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2004.11.146>
- 19- L. Dall'Acqua, C. Tonin, R. Peila, F. Ferrero and M. Catellani, "Performances and Properties of Intrinsic Conductive Cellulose-Polypyrrole Textiles," *Synthetic Metals*, Vol. 146, No. 2, 2004, pp. 213-221. <http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2004.07.005>
- 20- F. Y. Li, S. Y. Yan and X. W. Cheng, "Performance of Electrically Conductive Fabrics Based on Polyester/ Metal Wire Wrapped Yarns," *Journal Advance Materials Research*, Vol. 28, No. 7, 2011, pp. 2543-2546.

<http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.287-2 90.2543>

Treatment of cotton fabrics with electrical properties polymers

Abstract:

The purpose of this research is to prepare cotton fabrics that have the properties of electricity conduction by treating them with different levels of (5 - 5 - 10 - 15) g / l in the presence of ferric chloride as oxidized at different concentrations (10-15-20-30 g / L). With pH of 1-4, using hydrochloric acid at a temperature of 25 ° C in the presence of Igtpol leaves 2 g / L. This treatment is carried out in one step and treated fabrics have been tested in terms of electricity conductivity. The best results were when the concentration of aniline was 7.5 g / L, the fermented Clويد 15 g / L and the halo Winnie 2.