



تأثير المعالجة بمادة كريوكس مثيل السليلوز على بعض الخواص الوظيفية للقماشة السليلوزية

محمد عبد المنعم رمضان^١، رشا عبد الرحمن محمد النحاس^١

محمد حسين عبد الهادي حموده^١

أستاذ كيمياء و تكنولوجيا تجهيز النسيج المركز القومى للبحوث^١، أستاذ تكنولوجيا الملابس والنسيج

كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية^١، الباحث

ملخص البحث:

توصل الدرس أنه باستخدام مادة المعالجة كريوكسي مثيل السليلوز بثلاث تركيزات مختلفة (٤، ٦ جم / لتر) ذات تأثير على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية. وقد توصلت الدراسة أن أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المستخدم بتركيز (٦ جم / لتر) وذلك بمعامل جودة ٩٣,١٩٪ ثم القماش المعالج باستخدام تركيز (٤ جم / لتر) وذلك بمعامل جودة ٩٢,٥٧٪، وأخيراً القماش المعالج باستخدام تركيز (٢ جم / لتر) وذلك بمعامل جودة ٩١,٩١٪. على الرغم من ان معامل الجودة الكلية للعينة غير المعالجة أعلى ولكن العينة المعالجة هي الأفضل من حيث قوة الشد والإسطالة والنعومة (عكس الخشونة) وخاصة المعالجة بستة جرام من مادة المعالجة.

المقدمة والمشكلة البحثية:

تحتل الصناعات النسجية مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية لكونها تعتمد على خامة رئيسية تعد مصدرا من مصادر الثروة واهم هذه المصادر الألياف السليلوزية التي تمتاز بصفات ومميزات فريدة خصوصاً أن هذه الألياف لها تأثير على خواص القماش وتعد الفاعدة الأساسية المكونة.

وتعتبر الألياف السليلوزية من أكثر الخامات استخداماً في الوقت الحاضر وتحظى بعناية مكثفة لدى الباحثين والعاملين في مجال تطوير وتحسين الأقمشة المنتجة وذلك الإيفاء بمتطلبات الاستخدام والاستهلاك البشري للأقمشة(١).

وقد شهدت صناعة النسيج تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة ولما اتنا لا نعيش بمعزل عن العالم فهو يتاثر بنا أو يؤثر علينا فكان لابد من مواكبة التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيزات الخاصة بالملابس حيث أصبحت تكنولوجيا النانو أحدى التقنيات الهامة في تطوير صناعة النسيج واكتسابها العديد من الخصائص الوظيفية مثل المقاومة البكتيريا وربما لم تحظى أي تكنولوجيا سابقة باهتمام وترقب مثل الذي خططت به تكنولوجيا النانو التي تعد وبحق

تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين والمفتاح السحري للتقدم والإنماء الاقتصادي المبني على العلم والمعرفة^(٢).

ونظراً للتطور التكنولوجي تم اللجوء إلى انتاج البوليمرات من الخلفات الزراعية مثل حطب الذرة قش الارز وغيرها من المواد علماً بأن هذه المواد متوفرة في المزارع بكميات هائلة وبأسعار رخيصة للغاية ومن ثم تصبح مواد خام منخفضة التكلفة لتصنيع أقمشة الملابس^(٣).

تعتبر الصناعة النسجية في مصر من اهم الصناعات المصرية بل اهمها على الاطلاق حيث تعد من اهم ركائز الاقتصاد القومي كما انها تتمتع بعد تاريخي وصناعي واقتصادي^(٤).

مشكلة البحث:

تمثل مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- كيفية الاستفادة من التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالأقمشة السليلوزية؟

أهداف البحث :

- كيفية الاستفادة من المواد الطبيعية في معالجة المنسوجات؟

يهدف هذا البحث:

- البحث عن ما هو جديد في استخدام المواد الطبيعية في تجهيزات الأقمشة السليلوزية .
- تطوير الاداء الوظيفي للأقمشة السليلوزية والاهتمام بالتجهيزات الخاصة بها للحفاظ على كفاءة ادائها.

- اكساب الأقمشة بعض الخواص الوظيفية مثل درجة النعومة وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة منها

أهمية البحث:

- تتركز أهمية البحث في النقاط التالية:

- ايجاد مشتقات جديدة من المواد الطبيعية او الحصول على مشتقات من المواد الطبيعية واستخدامها في معالجة الأقمشة السليلوزية .

فرضيات البحث:

- بفرض أن توجد فروق ذات دلالة معنوية بين تركيز المادة المعالجة والخواص الميكانيكية للأقمشة

- بفرض أن يوجد فرق ذو دلالة معنوية بين تركيز مادة المعالجة ودرجة نعومة الأقمشة.

حدود وأدوات البحث:

- استخدام قماش منسوج (١٠٠ % قطن) .

- تجهيز الأقمشة تحت البحث بمادة (كربيوكسي مثيل سليلوز) بتركيزات مختلفة .

- اجراء الاختبارات المعملية (وزن المتر المربع – قوة الشد – الاستنطالة – زمن الامتصاص – الخشونة) على القماش المستخدم تحت البحث.

- برنامج الاحصاء التطبيقي .

متغيرات البحث :

- مادة المعالجة كربوكسي ميثيل سليلوز بثلاث تركيزات مختلفة وهي (٢-٦-٤) جرام/لتر.
- الخواص الوظيفية مثل (وزن المتر المربع - قوة الشد - الاستطالة - زمن الامتصاص - الخشونة) كمتغيرات تابعة.

مصطلحات البحث :

المخلفات الزراعية :Agricultural waste

- المخلفات الزراعية بأنها بقايا المحاصيل الحقلية والمحاصيل ومستلزمات الانتاج الزراعي المتبقية بالحقل بعد حصاد الناتج الاساسي وتشمل الانواع الآتية (حطب القطن - حطب الذرة - قش الرز - بن الفول) (١٩).

كَرْبُوكُسِي مِيَثِيل سَلِيلُوز : Carboxy methyl cellulose

هو أحد مشتقات السليلوز ذو مجموعات كربوكسي ميثيل (-CH₂-COOH) مرتبطة ببعض مجموعات الهيدروكسيل لمواهيد الغلوكوبيرانوز المكونة لسلسلة السليلوز. وتستخدم عادة بشكل أملاح الصوديوم، مثل صوديوم ميثيل السليلوز الكربوكسيلي. (٢٠-٢١-٢٢)

منهج البحث :

- يتبع البحث المنهج التجريبي .

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث

دراسة: نشوة عبد الرؤوف توفيق (٢٠٠٣)

تأثير بعض التركيب البنائي للأقمشة السيلولوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف. رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية .

تهدف إلى :-

- بيان أثر عوامل التركيب البنائي (نوع الخامه ، التركيب النسجي و عدد حدفات السم المفرد والمزوى) المعالجات الأوليه (ازاله بوش، غليان و تبييض) التجهيز (بالتعيم) على بعض الخواص الوظيفيه للأقمشه السيلولوزية وقابليتها للتنظيف تقييم بعض الخواص الميكانيكية والطبيعية بالأقمشة المنتجة تحديد أي العمليات الكيميائية يضعف مثل هذه الأقمشة. ايجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات الدراسة باستخدام التنظيف .

توصلت إلى:-

- التركيب البنائي من اهم العوامل الرئيسية التي تحدد جوده المنتج ومدى ملائمه للأداء الوظيفي من خلال مجموعة من العلاقات المشتركة بالغه التعقيد والتطوير بين كل من الألياف والخيوط والقماش والتي تتأثر بدورها وبدرجة كبيرة بمجموعه من العمليات الكيميائية الأساسية التي تسهم في تحسين الخواص، بل واكتساب الخامه مظهر خاص او صفات معينة اثناء الاستعمال والعنایة تبعاً للأداء الوظيفي المطلوب، وتعرف تلك العمليات بالمعالجات الأولية والتجهيز النهائي.

دراسة ايريني سمير مسيحة دواد (٢٠٠٦م)

"استخدام بعض المعالجات المتطرفة صديقة البيئة لاكساب الأقمشة السيلولوزية مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية ". رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا.

هدف الدراسة الى:

- التعرف على أسلوب المعالجة الكيميائية للأقمشة السيلولوزية أثناء عملية التجهيز ومدى تأثير ذلك على خواص الفيزيائية والكيميائية للأقمشة للوقوف على كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة لإكساب الخامدة مقاومة نفاذية الأشعة فوق البنفسجية.

وتوصلت الدراسة الى:

أولاً: أفضل نسب تركيز لمواد التجهيز:-

- حق تركيز ٢٥٪ لمادة (B-CD) أفضل النتائج لجميع الاختبارات المعملية.

- حق درجة حرارة ١٧٠م: زمن ٣ دقائق أفضل النتائج لجميع الاختبارات المعملية.

ثانياً: نتائج تأثير المعالجة الكيميائية على متغيرات البحث للأقمشة المنتجة:-

- حق القماش القطن ١٠٠٪ نمرة ١/١٠ أفضل النتائج من حيث مقاومة نفاذية القماش للأشعة فوق البنفسجية بالنسبة للتراكيب النسجية المختلفة باختلاف عدد دورات الغسيل.

- حق التركيب النسجي سادة ١/١ أفضل النتائج من حيث مقاومة القماش لنفاذ الأشعة فوق البنفسجية لنمرة اللحمة القطنية ١٠٠٪ والكتانية ١٠٠٪.

دراسة رانيا محمد أحمد حموده (٢٠٠٧م)

"تحسين خواص الأقمشة السيلولوزية المستخدمة في الملابس الجاهزة والمنتجة ببعض التراكيب الهندسية المختلفة بالمعالجة بالتزهير اللوني ومقاومة التجعد باستخدام مواد صديقة للبيئة" رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا.

هدف الدراسة الى:

- إمكانية تحسين خواص الأقمشة السيلولوزية المستخدمة في الملابس الجاهزة والمعالجة بالتزهير اللوني من خلال مواد صديقة للبيئة لا تضر بصحة الإنسان.

وتوصلت الدراسة الى:

- أنسب تركيب نسجي يمكن استخدامه لتحقيق أفضل الخواص للأقمشة المنتجة تحت البحث هو التركيب النسجي مبرد ٣/٢.

- أنسب نوع خامة لنسب خلط خيط اللحمة يمكن استخدامه لتحقيق أفضل الخواص للأقمشة المنتجة تحت البحث هي خليط لحمة ١٠٠٪ قطن.

دراسة : علاء الدين عبد الرحمن الخطيب (٢٠١٥)

تأثير معاجلة الأقمشة السيلولوزية المحورة مخلوطاتها باستخدام مواد أمنة بيئياً على بعض الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات الخارجية رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية.

تهدف الى :-

- تركيب نسجي يعطي أفضل قابلية للأقمشة السيلولوزية نسب خلط تعطي أفضل قابلية للأقمشة السيلولوزية. كثافة خيط اللحمة تعطي أفضل قابلية للأقمشة السيلولوزية . ظروف معالجة التركيز تعطي أفضل قابلية للأقمشة السيلولوزية .

وتوصلت الى:-

- ان القماش المنتج بالتركيب النسجي شبيكه تقليدية وخامة خيط اللحمة مخلوط قطن وفسكرز وكثافة خيط الحمة ٢٨ حده فى السم وتركيز ٢٠ جرام / تر H₂O₂ هو الأفضل على

الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جوده ٩٣.١٧٪.

وان القماش المنتج بالتركيب النسجي ضم أطيس ٤ وخامه خيط اللحمة الفسكوز ١٠٠٪ وكثافه خيط اللحمة ٢٠ حده في السم وتركيز ١٥ جرام / لتر H₂O₂ هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جده ٧٧.٦٧٪.

يرى الباحث أن الدراسات السابقة تقد الدراسته في الآتي:

- التعرف على التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالأقمشة السليلوزية.
- التعرف على أنواع جديدة من المواد المعالجة لاكتساب الأقمشة بعض الخواص الوظيفية لتحقيق الفائدة المرجوه منها.
- كيفية الاستفادة من المواد الطبيعية في معالجات المنسوجات واستخدام مواد آمنة بيئياً وصديقة للبيئة.

أولاً: المواد المستخدمة

١- القماش

اشتملت الدراسة علي التجهيز بالتركيبات المختلفة من العديد من المواد علي خامة قطن ١٠٠٪.

جدول (١) يوضح توصيف الخامة المستخدمة

الخامة	قطن % ١٠٠
التركيب النسجي	١/١ سادة
عدد الفتل (البوصة)	٢٧
عدد اللحمات (البوصة)	٢٤
وزن المتر المربع (جمام ^٣)	٣,٦٤

١- المواد الكيميائية

(١) كربوكسي مثيل سليلوز.

ثانياً : التجهيز

تمت المعالجات الخاصة بعينات البحث بمعمل قطاع التجهيز بالمركز القومي للبحوث

(١) يتم تقطيع العينة القماش بحيث تكون العينة (٢٠٢٠ سم).

(٢) تم استخدام نسبة وزن العينة إلى حمام المعالجة بقيمة ١:١ M₁:L₁ (Material To Liquor Ratio) بمعنى إذا كانت وزن العينة ٥ جرام يكون حمام المعالجة ٧٥ ملليمتر من الماء وذوب فيه مادة المعالجة ثم نوضع عينة القماش.

(٣) تم معالجة القماش تحت البحث باستخدام مادة كربوكسي مثيل سليلوز بثلاث تركيزات مختلفة (٢-٤-٦) جرام/لتر.

وبعد ذلك تم تجفيف العينات عند درجة حرارة ٧٠°C ثم تم تحميصها عند درجة حرارة ١٣٠°C تم إجراء الاختبارات على تلك الأقمشة المعالجة بالتركيزات المختلفة بمعامل المركز القومي للبحوث.

النتائج والمناقشات للأقمصة تحت البحث :

تم مناقشة النتائج الخاصة بهذا البحث والتي تمثلت في تأثير مادة CMC وتركيزاتها على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية وهي:

الامتصاص (%) ، قوة الشد (كجم) ، الاستطالة (%) ، وزن المتر المربع (جم/م^٢) ، زمن

الخشونة (°) ، تركيز المادة (جم/لتر) ، نوع المادة المعالجة ، رقم العينة.

جدول (٢): نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الفيزيائية والميكانيكية للأقمصة المنتجة تحت الدراسة:

رقم العينة	نوع المادة المعالجة	تركيز المادة المعالجة (جم/لتر)	وزن المتر المربع (جم/م ^٢)	زمن الامتصاص (ث)	قوة الشد (كجم)	الاستطالة (%)	الخشونة (°)
١	CMC	٢	١٤٦	١٣	٦٩	٢٣	١٥
٢		٤	١٤٧	١٢	٧٠	٢٣	١٦
٣		٦	١٤٩	١١	٧٢	٢٣.٥	١٨
B		-	١٤٣	٨	٦٥	٢٢	١٤

تأثير متغيرات البحث على الخواص الوظيفية للأقمصة المنتجة تحت الدراسة :

١- تأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم/م^٢):

التبابين أحادي الاتجاه (one-way Anova) :

جدول (٣): تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم/م^٢)


تركيز المادة المعالجة	n.s	Sig	قيمة "ف"	الدلالة الإحصائية	مصدر التباين
		٠.٨٩٥	٠.١١٥		

مع ملاحظة أن : ** تأثير معنوي عند مستوى ١٠٠،١ * تأثير معنوي عند مستوى ٠٠،٥

n.s تأثير غير معنوي

من الجدول (٢)،(٣) يتضح أن :

يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على وزن المتر المربع (جم/م^٢) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.١١٥) وهي غير دالة إحصائيا، ويمكن للدارس ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها على (وزن المتر المربع) كالتالي: تركيز (٦ جم/لتر)، يليه تركيز (٤ جم/لتر)، وأخيرا تركيز (٢ جم/لتر)، والشكل التالي يوضح ذلك:




شكل (١) الفرق بين متواسطات تركيز المادة المعالجة وتأثيرها على وزن المتر المربع (جم/م^٢)
٢- تأثير متغيرات البحث على زمن الامتصاص (ث):
التباين أحادي الاتجاه (one-way Anova) :

جدول (٤) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على زمن الامتصاص (ث)

مصدر التباين	قيمة "ف"	Sig	الدالة الإحصائية
تركيز المادة المعالجة	٠.٠٦	٠.٩٤٣	n.s

من الجدول (٤)، وشكل (٢) يتضح أن :

يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على زمن الامتصاص (ث) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.٦٠) وهي غير دالة إحصائية، ويمكن للدارس ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها على (زمن الامتصاص) كالتالي: تركيز (٦ جم/لتر) ، يليه التركيزات (٤ جم/لتر) و(٢ جم/لتر) ، والشكل التالي يوضح ذلك:



شكل (٢) الفرق بين متواسطات تركيز المادة المعالجة وتأثيرها على زمن الامتصاص (ث)


٣ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم) :
التبابين أحادي الاتجاه (one-way Anova) :

جدول (٥) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم)

مصدر التباين	قيمة "ف"	Sig	الدالة الإحصائية
تركيز المادة المعالجة	٠.٧٨	٠.٩٢٧	n.s

من الجدول (٥)، وشكل (٣) يتضح أن :

يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على قوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.٧٨) وهي غير دالة إحصائية، ويمكن للدارس ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها على (قوة الشد) كالتالي : تركيز (٦ جم/لتر)، يليه التركيز (٤ جم/لتر) وأخيرا التركيز (٢ جم/لتر)، والشكل التالي يوضح ذلك :



شكل (٣) الفروق بين متوسطات تركيز المادة المعالجة وتأثيرها على قوة الشد (كجم)


٤- تأثير متغيرات البحث على الاستطالة (%) :
التبابين أحادي الاتجاه (one-way Anova) :

جدول (٦) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على الاستطالة (%)

مصدر التباين	قيمة "ف"	Sig	الدالة الإحصائية
تركيز المادة المعالجة	٠.٥٩	٠.٩٤٤	n.s

من الجدول (٦)، وشكل (٤) يتضح أن :


يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على الاستطالة (%) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.٥٩) وهي غير دالة إحصائية، ويمكن للدارس ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها على (الاستطالة) كالتالي : تركيز (٦ جم/لتر)، يليه التركيز (٤ جم/لتر) وأخيرا التركيز (٢ جم/لتر)، والشكل التالي يوضح ذلك :



شكل (٤) الفرق بين متواسطات تركيز المادة المعالجة وتأثيرها الاستطالة (%)
٥- تأثير متغيرات البحث على الخشونة (one-way Anova):

مصدر التباين	قيمة "ف"	Sig	الدلالـة الإحصـائية
تركيز المادة المعالجة	٠.٣٣٣	٠.٧٤٠	n.s

من الجدول (٧)، شكل (٥) يتضح أن يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على الخشونة (٥) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.٣٣٣) وهي غير دالة إحصائية، ويمكن للدارس ترتيب تركيز المادة المعالجة وفق تأثيرها على (الخشونة) كالتالي: تركيز (٢ جم/لتر)، يليه التركيز (٤ جم/لتر) وأخيرا التركيز (٦ جم/لتر)، والشكل التالي يوضح ذلك :



شكل (٥) الفرق بين متواسطات تركيز المادة المعالجة وتأثيرها على الخشونة (٥)

١-تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة :

تم عمل تقييم كلي لجودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة لملاءمتها لأدائها الوظيفي وذلك لاختبار التركيزات المختلفة لمادة CMC ، وتم تحويل نتائج قياسات الخواص المقاسة إلى قيم مقارنة نسبية (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر : ١٠٠) حيث أن :

- القيمة الأكبر تكون هي الأفضل بالنسبة للاختبارات (وزن المتر المربع ، قوة الشد ، الاستطالة) .


• القيمة الأقل تكون هي الأفضل بالنسبة للاختبارات (زمن الامتصاص ، والخشونة) .
مقارنة جودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام مادة المعالجة (CMC) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة :

جدول (٨) : مقارنة تقييم جودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام مادة المعالجة (CMC) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

رقم العينة	نوع المادة المعالجة	تركيز المادة المعالجة (جم/لتر)	وزن المتر المربع (%)	زمن الامتصاص (%)	قوة الشد (%)	الاستطالة (%)	الخشونة (%)	معامل الجودة الكلي (%)	الترتيب
١	CMC	-	-	-	-	-	-	-	٤
٢		٦ جم/لتر	٩٧.٩٨	٧٢.٢٢	٩٥.٨٣	٩٧.٨٧	٩١.٣٠	٩٥.٦٥	٣
٣		٤ جم/لتر	٩٨.٦٥	٧٧.٧٨	٩٧.٢٢	٩٧.٨٧	٩٢.٥٧	٩١.٩١	٢
٤		٢ جم/لتر	٩٥.٩٧	١٠٠	٩٣.٦٢	٩٠.٢٨	٨٢.٦١	٩٣.١٩	١

مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام مادة المعالجة (CMC) مع العينة القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

وزن المتر المربع (%)



غير معالج — CMC 6 جم/لتر — CMC 4 جم/لتر — CMC 2 جم/لتر


شكل (٦) : مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام مادة المعالجة (CMC) مع العينة القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

من الجدول (٨) والشكل رقم (٦) نستخلص ما يلي:
 بالنسبة للقماش المنفذ باستخدام مادة المعالجة (CMC)، نجد أن القماش غير المعالج هو الأفضل وذلك بمعامل جودة %٩٥.٩٧ ، يليه القماش المعالج باستخدام تركيز (٦ جم/لتر) وذلك بمعامل جودة %٩٣.١٩ ، ثم القماش المعالج باستخدام تركيز (٤ جم/لتر) وذلك بمعامل جودة %٩٢.٥٧ ، وأخيراً القماش المعالج باستخدام تركيز (٢ جم/لتر) وذلك بمعامل جودة %.٩١.٩١ . على الرغم من أن معامل الجودة الكلية للعينة غير المعالجة أعلى ولكن العينة المعالجة هي الأفضل من حيث قوة السد والاستطالة والنعومة (عكس الخشونة) وخاصة المعالجة بستة جرام من مادة المعالجة.

ترتيب الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت الدراسة من الأفضل إلى الأقل:

جدول (٩) : ترتيب الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت الدراسة

رقم العينة	نوع المادة المعالجة	تركيز المادة المعالجة	معامل الجودة الكلية %	الترتيب
B	-	-	٩٥.٩٧	١
٣	CMC	٦ جم/لتر	٩٣.١٩	٢
٢	CMC	٤ جم/لتر	٩٢.٥٧	٣
١	CMC	٢ جم/لتر	٩١.٩١	٤



شكل (٧) ترتيب الجودة الكلية للأقمشة تحت الدراسة

من الجدول (٩) والشكل (٧) نستخلص ما يلي :

أن أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش غير المعالج وذلك بمعامل جودة %٩٥.٩٧ وذلك لجميع الاختبارات المختلفة وأقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ

باستخدام مادة المعالجة (CMC) والمعالج باستخدام تركيز (٢ جم/لتر) وذلك بمعامل جودة جودة ٩١.٩١٪.

مستخلص النتائج :

- ١- يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على وزن المتر المربع (جم/م^٢) حيث بلغت قيمة "ف" (١١٥.٠) وهي غير دالة إحصائية.
- ٢- يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على زمن الامتصاص (ث) حيث بلغت قيمة "ف" (٠٠٦٠) وهي غير دالة إحصائية.
- ٣- يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على قوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (٠٠٧٨) وهي غير دالة إحصائية.
- ٤- يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على الاستطالة (%) حيث بلغت قيمة "ف" (٠٠٥٩) وهي غير دالة إحصائية.
- ٥- يوجد تأثير غير معنوي لتركيز المادة المعالجة على الخشونة (٠) حيث بلغت قيمة "ف" (٠.٣٣٣) وهي غير دالة إحصائية.
- ٦- أن أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش غير المعالج وذلك بمعامل جودة ٩٥.٩٧٪ وذلك لجميع الاختبارات المختلفة ... وأقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ باستخدام مادة المعالجة (CMC) والمعالج باستخدام تركيز (٢ جم/لتر) وذلك بمعامل جودة ٩١.٩١٪.

الوصيات

- ١- الاهتمام بالتجهيزات الخاصة بالملابس والمنسوجات وتحسين خواصها الوظيفية والحفظ على كفاءة أداؤها.
- ٢- مواكبة التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالأقمشة والملابس.
- ٣- ضرورة الاهتمام باستخدام مواد طبيعية في معالجة الأقمشة تكون صديقة للبيئة وآمنة في الاستخدام.

المراجع

- ١- علا أمين عبد الرحمن الخطيب: تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية المحورة مخلوطاتها باستخدام مواد أمنة بيئياً على بعض الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات الخارجية - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية ٢٠١٥.
- ٢- هند سالم عبد الفتاح البنـا: عمل ملابس طبية لمرضى قرحة الفراش باستخدام تكنولوجيا النانو - كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ٢٠١٦ الدارسة.
- ٣- سعدية عمر خليل ابراهيم-كلية التربية الأساسية البنـا. قسم علوم الأسرة والمستهلك تخصص منسوجات- مجلة صناع المستقبل -المجلد التاسع ابريل ٢٠٠٩
- ٤- نشوة عبد الرؤوف توفيق: تأثير بعض التراكيب البنـية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيم. الـدارسة . رسـالـه دكتوراه بكلية الاقتصاد المنزلي -جامعة المنوفية ٢٠٠٣.

- ٥- آية خالد أحمد الخطيب: "دراسة لتجهيز أقمشة مقاومة لنمو البكتيريا باستخدام الكركم المحمول بجسيمات أكسيد الزنك النانومترى وتأثيره على الخواص الوظيفية للمنتج النهائي" رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية - ٢٠١٧ م.
- ٦- آية محمد فوزي: تأثير معالجة الأقمشة السيليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتيريا على الخواص الوظيفية للأقمشة الوقائية" - رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - ٢٠٠٦ م.
- ٧- ايريني سمير مسيحة داود : "استخدام بعض المعالجات المتطرفة صديقة البيئة لإكساب الأقمشة السيليلوزية مقاومة نفاذية الأقمشة الفوق بنسجية " - رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - ٢٠٠٦ م.
- ٨- ايمان حامد محمود: "تأثير اختلاف نسب الخلط والتجهيز النهائي لخامتي الحرير الطبيعي والبولي إستر على خواص الأداء الوظيفي للملابس الجاهزة " رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - ٢٠٠٦ م.
- ٩- ايمان محمد أبو طلب: "تحسين خواص الصمامات الجراحية لنقى بغرض الأداء الوظيفي للاستخدام النهائي- رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٣ م.
- ١٠- أيمن السيد محمد: "تقييم نظم تجهيز الملابس القطنية لمقاومة التجعد والاستفادة منها في تطوير جودة الملابس الجاهزة " رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠١ م.
- ١١- إيناس حمدي عبدالقصود رزق : "تطوير الأداء الوظيفي لخامة الجوت لإنتاج بعض تصميمات الملابس الجاهزة " رسالة ماجستير - كلية المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٠ م.
- ١٢- آية محمد فوزي الششتاوي لبشتين: "تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة على الخواص الوظيفية والجمالية لملابس الطفل " رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية - ٢٠٠١ م.
- ١٣- بنت عبدالله محى: "إمكانية إنتاج جوارب رجالى تتميز بخواص فيزيقية وصحية تلائم الغرض الوظيفي للاستخدام النهائي " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٥ م.
- ١٤- أنصاف نصرو كوثر الرغبي: "دراسات فى النسيج"-ط٤-دار الفكر العربي-القاهرة، ٢٠١٣ م.
- ١٥- أحمد فؤاد النجعاوى: تكنولوجيا الألياف الصناعية وخلطها، منشأة المعارف، الاسكندرية (١٩٨٣).
- ١٦- داليا فاروق سليمان السيد: "تأثير استخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الأمنة بيئيا على الخواص الوظيفية للأقمشة ملابس الأطفال " رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠١٠ م.

- ١٧- دعاء فوزى عبد الخالق: "تأثير التجهيز الحيوي لأقمصة الملابس الجاهزة القطنية المعالجة بالراتنجات المختلفة والمنتجة ببعض التراكيب البنائية على الخواص الوظيفية" رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية ٢٠٠٦ م.
- ١٨- رانيا محمد أحمد حموده : "تحسين خواص الأقمصة السيلولوزية المستخدمة في الملابس الجاهزة والمنتجة ببعض التراكيب الهندسية المختلفة بالمعالجة بالتزهير اللوني ومقاومة التجعد باستخدام مواد صديقة للبيئة" رسالة دكتوراه – كلية التربية النوعية – جامعة طنطا ٢٠٠٧ م.
- ١٩- ناجح فوزي محمد غريبة، مستوى وعي الزراع بتبني التكيف الزراعي والتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية بمحافظة المنوفية، رسالة ماجستير، كلية الزراعة - جامعة المنوفية ٢٠١٠ م
- 20- Stanford , dr john , food processing technologies for reduction of fat in products 21-8-2015.
- 21- Evaluation of the Effect of Carboxy Methyl Cellulose on Sensory Properties of Gluten-Free Cake" 4-4-2016.
- 22- pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24748



The 7th international- 21th Arabic conference
for Home Economics
"Home Economics and sustainable
development2030"
December 15th, 2020

<http://homeEcon.menofia.edu.eg>

**Journal of Home
Economics**

ISSN 1110-2578

The Effect Of Methyl Cellulose Treatment On Some Of The Functional Properties Of Cellulose Fabrics

**Mohamed AbdAlmonem Ramadan¹, Rasha Abdel
RahmanMohammed Al- Nahhas², Mohamed Hussein Abdel
HadiHamouda³**

Professor of chemistry and technology of Textile, Textile Industries Division – NRC¹,
Professor In Clothes and Textile Dept. Faculty of Home Economics Menoufia
University², Bachelor of Home Economic In Fulfillment of the Requirements of
Master's Degree in Clothes and Textile³

Abstract:

The researcher concluded that using a carboxy methyl cellulose treatment in three different concentrations (2,4,6 g / l) has an effect on some functional properties of cellulosic fabrics. The study found that the best fabric in achieving the performance characteristics of the fabrics produced under the research is the fabric used at a concentration of (6 g / l) with a quality factor of 93.19% and then the fabric treated with a concentration of (4 g / l) with a quality factor of 92.57%, Finally, the fabric treated with a concentration (2 g / l) with a quality factor of 91.91%. Although the overall quality coefficient of the untreated sample is higher, the treated sample is the best in terms of tensile strength, elongation and softness (reversing roughness), especially the treatment with six grams of treatment material.