



الاستفادة من معالجة الأقمشة متعددة الوظائف بمواد صديقة للبيئة في تنفيذ ملابس الأطفال

ماجدة ابراهيم متولي الأسود ، إيمان رأفت فريد ابو السعود
مدرس بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

المخلص

تتجه معظم الأبحاث اليوم الى الحث على استخدام تكنولوجيا نظيفة للإقلال من تلوث البيئة وكانت الصبغات الطبيعية احدى اهم الاتجاهات وذلك للإقلال من التلوث بالأصباغ للحصول على منتج ملبسي امن لا يؤثر على صحة الانسان ولا يسبب له أي ضرر وكذلك لا يضر بالبيئة في مراحل تصنيعه أي ملابس صديق للبيئة ومن هنا هدفت الدراسة الى الاستفادة من الأقمشة المعالجه بمادة قشر الليمون وهي صديقة للبيئة في ملابس الاطفال و تحديد أفضل الظروف المناسبة لمعالجة الأقمشة بمواد صديقة للبيئة للحصول على أعلى درجات الثبات اللوني ، وتم صباغة العينات بالمنزل ومن ثم تم إجراء الاختبارات المعملية (عمق اللون- الغسيل- العرق- الاحتكاك - قوة الشد والاستطالة للأقمشة) بمعامل المعهد القومي للمعايرة وتم تنفيذ 5 قطع ملبسية للاطفال، وتوصل البحث الى ان افضل العينات نوع الخامة فيسكوز ذو التركيب النسجي كريب ونوع المذيب (كحول) ، أقل العينات نوع الخامة فبران ذو التركيب النسجي شبكية تقليدية و (بدون معالجه).

مقدمة:

تعتبر الصناعة النسجية في مصر من أهم الصناعات المصرية بل أهمها على الاطلاق حيث تعد من أهم ركائز الإقتصاد القومي كما أنها تتمتع ببعيد تاريخي وصناعي واقتصادي. (سمر أحمد- 2009)

وفي مجال الصناعات النسجية تعتبر عملية الصباغة من العمليات الاساسية للتجهيز ومن المصادر الرئيسية للتلوث نتيجة للعديد من المواد الكيماويه المستخدمة ، وكميات مياه الصرف الملوثة الناتجة منها، لذلك اتجه الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة الى محاولة العودة للطبيعة مرة أخرى باستخدام صبغات طبيعية صديقة للبيئة كبديل للصبغات التخليقية. (هويدا طلعت - 2014)

وأخذت كل الشركات العالمية تعمل بشدة على زيادة تحقيق المواصفات القياسية للمنتج وصارت الجهود تبذل للتوصل الى عمليات أنظف (S.Ishart Ali _1993) مما دفعت الابحاث للاتجاه الى العودة إلى الصبغات الطبيعية للحد من تلوث البيئة بالصبغات الصناعية

(V. KGupta . – Rasachan _ 1998) واستخدام تكنولوجيا متقدمة كبديل للطرق التقليدية (John and Margaret Connon-1994) كل هذا التلوث دعا العالم للاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة لمحاولة العودة للطبيعة مرة أخرى لحماية البيئة من التلوث واستخدام الصبغات الطبيعية التي هي أكثر صداقة للبيئة كبديل للصبغات الصناعية (Fleischer Guenter-1995)

مما لا شك فيه أن للملابس أثرها البالغ على صحة الإنسان فكما تعتبر الملابس مصدرًا لحماية الإنسان ووقايته من بعض العوامل التي تضر بصحته فإنها تعتبر أيضًا من أولى وأهم الأسباب التي قد تجلب الأمراض العديدة بشكل عام وملابس الاطفال بشكل خاص لما تمثله المرحلة العمرية من اهتمام بالغ من قبل المعنيين بصحة وسلامة الانسان .

مشكلة البحث :- تتحدد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية

- 1- ماإمكانية استخدام المواد صديقة البيئة مع الأقمشة متعددة الوظائف؟
- 2- ما إمكانية تحسين بعض خواص الأقمشة متعددة الوظائف بمواد صديقة للبيئة؟
- 3- ما إمكانية معالجة الأقمشة بمواد صديقة للبيئة وفي نفس الوقت للاستفادة بها لملابس الاطفال؟

هدف البحث : يهدف البحث الى

- 1- محاولة التوصل الى طرق معالجة للأقمشة متوافقة بيئيًا.
- 1- 2-تحديد أفضل الظروف المناسبة لمعالجة الأقمشة بمواد صديقة للبيئة للحصول على أعلى درجات الثبات اللوني.
- 2- الاستفاد من الأقمشة المعالجه بمواد صديقة البيئة في ملابس الاطفال.

أهمية البحث : يسعى البحث الى

- 1- المحافظة على تقليل نسبة التلوث باستخدام مواد صديقة للبيئة .
- 2- اثراء مجال المنسوجات باستخدام مواد صديقة للبيئة لمعالجتها .
- 3- مواكبة الاتجاه العالمي نحو المحافظه على البيئة.

الفروض البحث :

- الفرض الأول :** "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين "العينات في عمق اللون ترجع إلى الاختلاف في كلا من(نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب) "
- الفرض الثاني :** "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين "العينات في الغسيل ترجع إلى الاختلاف في كلا من(نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب) "
- الفرض الثالث :** "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات في العرق القلوى ترجع إلى الاختلاف في كلا من(نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب) "
- الفرض الرابع :** "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات في العرق الحمضى ترجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)"

الفرض الخامس : "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات فى الاحتكاك الرطب ترجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) "

الفرض السادس : "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات فى الاحتكاك الجاف ترجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) "

الفرض السابع : "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات فى قوة الشد ترجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) "

الفرض الثامن : "توجد فروق ذات دلالة احصائية بين " العينات فى الاستطالة ترجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) "

حدود البحث:

- استخدام ثلاث أنواع من الأقمشة (قطن 100% - فسكوز 100% - فبران 100%) بتراكيب نسجيه مختلفه (هينكوم- كريب- شببكية تقليدية).
- تم عمل عينات كل عينة بطول 25 سم × 25 سم.
- تم اجراء التجارب على عدد (18) عينة من القماش حسب المواصفات اثنان من كل نوع قماش وقد تم إجراء المعالجات الرطبة (الغليان – التبييض) للأقمشة المنتجة كما هو متبع بالشركة.
- إجراء الاختبارات المعملية (عمق اللون- الغسيل- العرق- الاحتكاك – قوة الشد والاستطالة للأقمشة).
- تنفيذ عدد (5) قطع ملابسية للأطفال(سالوبيت-بافته- قفازات- غطاء رأس- لكلوك)

منهج الدراسة:

المنهج التحليلي التجريبي

مصطلحات البحث :

Eco-friendly المواد صديقة البيئة

هي مواد ليس لها ضرر على الإنسان والبيئة ويمكن أن تستخدم في المراحل الكيميائية التي يمر بها القماش مثل (الغليان، التبييض، الصباغة).

multifunctional fabrics أقمشة متعددة الوظائف

هي أقمشة لها خواص متعددة ويمكن استخدامها في أغراض مختلفه.

الدراسات السابقة: تعرضت العديد من الدراسات السابقة الى معالجة الأقمشة بمواد صديقة للبيئة ومنها دراسة (مها طلعت -2009) هدفت الي تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ وتوصلت الدراسة الي ان أفضل خامة نسجية على الإطلاق هي خامة مخلوط قطن /فسكوز وأفضل تركيب نسجي هو التركيب السادة 1/1 وأفضل تركيز مقاومة البكتيريا هو 30جم /لتر- وذلك باستخدام مادة Sanitized وأفضل تركيز مقاومة للاتساخ هو 30جم /لتر.. اما دراسة (سمر أحمد – 2009) هدفت الى

تحديد أنسب النسب لكل من المواد المعالجة ونسبة الصبغة المناسبة لصبغة الأقمشة القطنية وتكون آمنة بيئياً وتوصلت الدراسة الى تحديد أنسب عوامل التركيب البنائي النسجي للأقمشة البوليستر المصبوغة بصبغات آمنة من حيث أنسب التراكيب النسجية ونوع ونمر وخيوط اللحمة المستخدمة وطرق الصبغة المتبعة التي تحقق أفضل خواص طبيعية وميكانيكية وخواص صبغة لأقمشة البوليستر اما دراسة (داليا فاروق- 2010) هدفت إلي: الوصول الى أنسب المعايير لأقمشة ملابس الأطفال القطنية والمخلوطة ودراسة تأثير ذلك على جودة المنتج الملابس. أثبتت الدراسة أن القماش المنتج من خامة خيط اللحمة صوف وبتركيب نسجي هينكوم وبعدد حدفات 70 هو الأفضل على الاطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية. اما دراسة (سارة أسامة- 2017) هدفت الي التوصل إلى صبغة الأقمشة القطنية بصبغات صديقة للبيئة ومقاومة لنمو البكتريا وذلك للحصول على أقمشة مصبوغة بصبغات صديقة للبيئة وفي نفس الوقت مقاومة لنمو البكتريا وتوصلت إلى أن أفضل العينات هي العينة ذات تركيز 2 جم بيثا سيكلودكسترين و 1/2 جم كلوريد قصدير لكل لتر وتركيز مستخلص 100% وذلك بمعامل جودة 85,83% وكانت أقل العينات هي العينة التي بدون بيثا سيكلودكسترين و 1/2 كلوريد قصدير لكل لتر وتركيز مستخلص 50% وذلك بمعامل جودة 44.21%. اما دراسة (سامية محمد - 2017) هدفت الي صبغة المنسوجات بصبغات طبيعية آمنة بيئياً لتحقيق الحماية من الأشعة فوق البنفسجية واستخراج الصبغة الطبيعية من مخلفات الفول الأخضر آمنة واقتصادية. تبين من نتائج الدراسة ان الصبغات التي تحتوي على الكلورفيل تقاوم نفاذ الأشعة فوق البنفسجية .

من خلال الدراسات السابقة يتضح لنا ان هناك تنوع هائل في الدراسات المتعلقة بالصبغات الطبيعية وتم توظيفة باكثر من طريقة في عمل الملابس ولكن هناك قلة في الدراسات المتعلقة بالاستفادة من معالجة الأقمشة متعددة الوظائف بمواد صديقة للبيئة في تنفيذ ملابس الأطفال.

وتخدم الدراسات السابقة الدراسة الحالية في تحديد المواد المعالجة والصبغة المناسبة لصبغة أنواع مختلفة من الأقمشة بتركيب نسجية مختلفة وتكون آمنة بيئياً.
الدراسة التطبيقية :
أولاً: العينات محل الدراسة:

- استخدام ثلاث أنواع من الأقمشة (قطن 100% - فسكوز 100% - فبران 100%) بتركيب نسجيه مختلفه (هينكوم- كريب- شببكية تقليدية).
- تم عمل عينات كل عينة بطول 25 سم × 25 سم.
- تم اجراء التجارب على عدد (18) عينة من القماش حسب المواصفات اثنان من كل نوع قماش وقد تم إجراء المعالجات الرطبة (الغليان – التبييض) للأقمشة المنتجة كما هو متبع بالشركة.

ثانياً: الصبغات الطبيعية محل الدراسة:

تم استخدام نوع من الصبغات الطبيعية وهي مستخلصة من قشر الليمون حيث تم تجفيف القشر في الجو العادي بعيداً عن أشعة الشمس لمدة 24 ساعة ثم طحنه جيداً.
ثالثاً: المادة المساعدة المستخدمة في الصبغة:

- تم استخدام مادة كبريتات الألومنيوم "الشبه" كمثبت للصبغة على القماش بنسبة (5) جم شبه لكل (25) مليلتر ماء أو كحول.

استخلاص الصبغة:

تم استخدام طريقتان لاستخلاص نوعين من الصبغة :

الطريقة الأولى:

- يتم نقع كمية من مسحوق قشر الليمون بنسبة (30) جم من مسحوق قشر الليمون/ 250 مم من الماء) لمدة 24 ساعة في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة.
- يتم ترشيح محلول الصبغة للتخلص من القشر الليمون.
- يتم الترشيح مرة أخرى حتى يتم التأكد من أن المحلول نقي تماما.

الطريقة الثانية:

- يتم نقع كمية من مسحوق قشر الليمون بنسبة (30) جم من مسحوق قشر الليمون/ 250 مم من الكحول) لمدة 24 ساعة في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة.
- يتم ترشيح محلول الصبغة للتخلص من القشر الليمون.
- يتم الترشيح مرة أخرى حتى يتم التأكد من أن المحلول نقي تماما.

إجراءات الصباغة:

- تم تجهيز عينات القماش مساحة العينة الواحدة 25 سم × 25 سم من كل نوع من انواع الاقمشه المستخدمة وتم اجراء عملية الصباغة بطريقتين:

الطريقة الاولى:

- استخدام الصبغة المستخلصة من 250 مم ماء / 30 جم مسحوق قشر ليمون ثم وضع عينة القماش بداخل المحلول المستخلص والغليان لمدة 30 دقيقة ثم تجفف العينة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.
- تمت عمليات التثبيت أثناء مراحل الصباغة وباستخدام مادة التثبيت كبريتات الألومنيوم (الشبه) (5 جم من الشبه/ 250 مم من الماء).

الطريقة الثانية:

- استخدام الصبغة المستخلصة من 250 مم كحول / 30 جم مسحوق قشر ليمون ثم وضع عينة القماش بداخل المحلول المستخلص على البارد في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة ثم تجفف العينة في الجو العادي.
- تمت عمليات التثبيت أثناء مراحل الصباغة وباستخدام مادة التثبيت كبريتات الألومنيوم (الشبه) (5 جم من الشبه/ 250 مم من الكحول).
- تمت عملية الصباغة بالمنزل .

الاختبارات المعملية:

- إجراء الاختبارات المعملية (عمق اللون- الغسيل- العرق- الاحتكاك - قوة الشد والاستطالة للأقمشة).
- تمت عملية الاختبارات المعملية بمعامل المعهد القومي للمعايرة.

نتائج البحث ومناقشتها

• النتائج المتعلقة بالفرض الأول وتفسيره :

← نص الفرض الأول :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في عمق اللون الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي في (ن) إتجاه N – Way ANOVA وذلك

للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع

المذيب) على عمق اللون.

2. حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف على (الخامة ، التركيب ،

المذيب) الأكثر تأثير على عمق اللون.

جدول (1) يوضح الفروق بين العينات في عمق اللون الراجع إلى الاختلاف في كلا من


(نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجي	0.3078	3	0.1026	4.2399	0.0188	دالة عند (0.05)
نوع الخامة	0.0402	2	0.0201	0.8299	0.4513	غير دالة عند (0.05)
نوع المذيب	0.2729	2	0.1364	5.6385	0.0120	دالة عند (0.05)
الخطأ	0.4598	19	0.0242	-	-	-
المجموع	1.5802	27	-	-	-	-

جدول (2) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من نوع الخامة والتركيب

النسجي ونوع المذيب بالنسبة لعمق اللون

المتغيرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب
التركيب النسجي	هينيكوم	0.0744	3
	كريب	0.0533	4
	شبيكة تقليدية	0.126	2
	كريب لحمه	0.447	1
نوع الخامة	فيسكوز	0.197	1
	قطن مسرح	0.137	2
	فبران	0.0511	3
نوع المذيب	بدون	0	3
	كحول	0.246	1
	ماء	0.139	2



شكل (1) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة لعمق اللون

من الجدول (1) يتضح :

- أن قيمة $F = 4.2399$ ومستوى الدلالة هو (0.0188) وهو أقل من (0.05) وبالتالي "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين العينات في عمق اللون راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي " ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو التركيب (كربب لحمه) حيث حصل على متوسط (0.447) ، وبالتالي معنوية تأثير التركيب النسجي على عمق اللون وأكثر أنواع التراكيب النسجية تأثير هو كربب اللحمه.
- أن قيمة $F = 0.8299$ ومستوى الدلالة هو (0.4513) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في عمق اللون راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة "، وبالتالي لا يؤثر اختلاف نوع الخامة على عمق اللون.
- أن قيمة $F = 5.6385$ ومستوى الدلالة هو (0.012) وهو أقل من (0.05) وبالتالي "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين العينات في عمق اللون راجع إلى الاختلاف في " نوع المذيب " ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو المذيب (الكحول) حيث حصل على متوسط (0.246) ، وبالتالي معنوية تأثير نوع المذيب على عمق اللون وأكثر أنواع المذيبات تأثير هي الكحول.

• النتائج المتعلقة بالفرض الثاني وتفسيره :

← نص الفرض الثاني :

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الغسيل الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي فى (ن) إتجاه ANOVA - Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) على الغسيل.


2. حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على الغسيل.

جدول (3) يوضح الفروق بين العينات فى الغسيل الراجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجى	0.1111	3	0.0370	0.241	0.867	غير دالة عند (0.05)
نوع الخامة	0.0556	2	0.0278	0.180	0.836	غير دالة عند (0.05)
نوع المذيب	29.6296	2	14.8148	96.203	0.000	دالة عند (0.01)
الخطأ	2.9259	19	0.1540	-	-	-
المجموع	92.00	27	-	-	-	-

جدول (4) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من نوع الخامة والتركيب النسجى ونوع المذيب بالنسبة للغسيل

الترتيب	الانحراف المعيارى	المتوسط الحسابى	المتغيرات	
1	1.236	1.556	هينيكوم	التركيب النسجى
2	1.225	1.500	كريب	
3	1.130	1.444	شبيكة تقليدية	
4	1.155	1.333	كريب لحمه	نوع الخامة
2	1.130	1.444	فيسكوز	
1	1.236	1.556	قطن مسرح	
2	1.130	1.444	فبران	نوع المذيب
2	0	0	بدون	
1	0.441	2.222	كحول	
1	0.441	2.222	ماء	



شكل (2) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للغسيل

من الجدول (3) يتضح :

- أن قيمة $F = 0.241$ ومستوى الدلالة هو (0.867) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في الغسيل راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي"، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف التركيب النسجي على الغسيل.
- أن قيمة $F = 0.180$ ومستوى الدلالة هو (0.836) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في الغسيل راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة"، وبالتالي لا يؤثر اختلاف نوع الخامة على الغسيل.
- أن قيمة $F = 29.63$ ومستوى الدلالة هو (0.000) وهو أقل من (0.01) وبالتالي "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين العينات في الغسيل راجع إلى الاختلاف في "نوع المذيب" ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو المذيب (الكحول، الماء) حيث حصل على متوسط (2.222)، وبالتالي معنوية تأثير نوع المذيب على الغسيل وأن الكحول والماء لهما نفس التأثير.

● النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتفسيره :

← نص الفرض الثالث :

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في العرق القلوي الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة، التركيب النسجي، نوع المذيب)


وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي فى (ن) إتجاه ANOVA – Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) على العرق القلوى.
 2. حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على العرق القلوى.
- جدول (5) يوضح الفروق بين العينات فى العرق القلوى الراجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجى	0.222	3	0.0741	0.226	0.877	غير دالة عند (0.05)
نوع الخامة	1.056	2	0.5278	1.612	0.226	غير دالة عند (0.05)
نوع المذيب	68.667	2	34.3333	104.84	0.000	دالة عند (0.01)
الخطأ	6.222	19	0.3275	-	-	-
المجموع	210.0	27	-	-	-	-

جدول (6) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من نوع الخامة والتركيب النسجى ونوع المذيب بالنسبة للعرق القلوى

الترتيب	الانحراف المعيارى	المتوسط الحسابى	المتغيرات	
2	1.787	2.222	هينيكوم	التركيب النسجى
1	1.975	2.500	كريب	
3	1.691	2.111	شبيكة تقليدية	
4	2	2	كريب لحمه	نوع الخامة
3	1.537	1.889	فيسكوز	
1	1.878	2.444	قطن مسرح	
2	1.871	2.333	فبران	نوع المذيب
3	0	0	بدون	
1	0.500	3.667	كحول	
2	0.866	3	ماء	



شكل (3) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للعرق القلوي

من الجدول (5) يتضح :

- أن قيمة $F = 0.226$ ومستوى الدلالة هو (0.877) وهو أكبر من (0.01) ، وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) ، (0.01) بين العينات في العرق القلوي راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف التركيب النسجي على العرق القلوي.
- أن قيمة $F = 1.612$ ومستوى الدلالة هو (0.226) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في العرق القلوي راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة "، وبالتالي لا يؤثر اختلاف نوع الخامة على العرق القلوي.
- أن قيمة $F = 104.84$ ومستوى الدلالة هو (0.000) وهو أقل من (0.01) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين العينات في العرق القلوي راجع إلى " الاختلاف في نوع المذيب " ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو المذيب (الكحول) حيث حصل على متوسط (3.667) ، وبالتالي معنوية تأثير نوع المذيب على العرق القلوي وأن الكحول هو الأعلى تأثير.

• النتائج المتعلقة بالفرض الرابع وتفسيره :

← نص الفرض الرابع :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في العرق الحمضي الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب).

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي فى (ن) إتجاه ANOVA – Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) على العرق الحمضى.


2. حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على العرق الحمضى.

جدول (7) يوضح الفروق بين العينات فى العرق الحمضى الراجعه إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجى	0.222	3	0.074	0.124	0.945	غير دالة عند (0.05)
نوع الخامة	1.056	2	0.528	0.885	0.429	غير دالة عند (0.05)
نوع المذيب	54.889	2	27.444	46.010	0.000	دالة عند (0.01)
الخطأ	11.333	19	0.596	-	-	-
المجموع	176.000	27	-	-	-	-

جدول (8) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من نوع الخامة والتركيب النسجى ونوع المذيب بالنسبة للعرق الحمضى

المتغيرات	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	الترتيب
التركيب النسجى	هنيكوم	1.89	3
	كريب	2.17	1
	شبيكة تقليدية	2.11	2
نوع الخامة	كريب لحمه	1.67	4
	فيسكوز	1.67	3
	قطن مسرح	2.11	2
نوع المذيب	فيران	2.22	1
	بدون	0	3
	كحول	3.22	1
	ماء	2.78	2



شكل (4) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للعرق الحمضي

من الجدول (7) يتضح :

- أن قيمة $F = 0.124$ ومستوى الدلالة هو (0.945) وهو أكبر من (0.01)، وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في العرق الحمضي راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف التركيب النسجي على العرق الحمضي.
- أن قيمة $F = 0.885$ ومستوى الدلالة هو (0.429) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في العرق الحمضي راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة "، وبالتالي لا يؤثر اختلاف نوع الخامة على العرق الحمضي.
- أن قيمة $F = 46.01$ ومستوى الدلالة هو (0.000) وهو أقل من (0.01) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين العينات في العرق الحمضي راجع إلى " الاختلاف في نوع المذيب " ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو المذيب (الكحول) حيث حصل على متوسط (3.22) ، وبالتالي معنوية تأثير نوع المذيب على العرق الحمضي وأن الكحول هو الأعلى تأثير.

● النتائج المتعلقة بالفرض الخامس وتفسيره :

← نص الفرض الخامس :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاحتكاك الرطب الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب).

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي فى (ن) إتجاه ANOVA – Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) على الاحتكاك الرطب.


2. حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على الاحتكاك الرطب.

جدول (9) يوضح الفروق بين العينات فى الاحتكاك الرطب الراجع إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجى	0.000	3	0.000	-	-	لا توجد دلالة
نوع الخامة	0.000	2	0.000	-	-	
نوع المذيب	150.000	2	75.000	-	-	
الخطأ	0.000	19	0.000	-	-	
المجموع	450.000	27		-	-	

جدول (10) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من نوع الخامة والتركيب النسجى ونوع المذيب بالنسبة للاحتكاك الرطب

الترتيب	الانحراف المعيارى	المتوسط الحسابى	المتغيرات
نفس الترتيب	2.50	3.333	هينيكوم
	2.50	3.333	كريب
	2.50	3.333	شبيكة تقليدية
	2.50	3.333	كريب لحمه
نفس الترتيب	2.50	3.333	فيسكوز
	2.50	3.333	قطن مسرح
	2.50	3.333	فيران
نفس الترتيب	0	0	بدون
	0	5	كحول
	0	5	ماء



شكل (5) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للاحتكاك الرطب

من الجدول (9) يتضح :

أن جميع المعالجات الخاصة بالاحتكاك الرطب متساوية على جميع التراكيب وكل أنواع الخامات وجميع المذيبات وبالتالي لا توجد دلالة احصائية .

• النتائج المتعلقة بالفرض السادس وتفسيره :

← نص الفرض السادس :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاحتكاك الجاف الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب).

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي في (ن) إتجاه ANOVA – Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب) على الاحتكاك الجاف.
2. حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على الاحتكاك الجاف.

جدول (11) يوضح الفروق بين العينات في الاحتكاك الجاف الراجع إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجي	0.000	3	0.000	-	-	لا توجد دلالة
نوع الخامة	0.000	2	0.000	-	-	
نوع المذيب	150.000	2	75.000	-	-	
الخطا	0.000	19	0.000	-	-	
المجموع	450.000	27				

جدول (12) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للاحتكاك الجاف

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات
نفس الترتيب	2.89	3.333	هينيكوم
	2.50	3.333	كريب
	2.50	3.333	شبيكة تقليدية
	2.50	3.333	كريب لحمه
نفس الترتيب	2.50	3.333	فيسكوز
	2.50	3.333	قطن مسرح
	2.50	3.333	فيران
نفس الترتيب	0	0	بدون
	0	5	كحول
	0	5	ماء



شكل (6) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة للاحتكاك الجاف

من الجدول (11) يتضح :

أن جميع المعالجات الخاصة بالاحتكاك الجاف متساوية على جميع التراكيب النسجية وكل أنواع الخامات وجميع المذيبات وبالتالي لا توجد دلالة احصائية .

• **النتائج المتعلقة بالفرض السابع وتفسيره :**

← **نص الفرض السابع :**

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في قوة الشد الرجعة إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب).

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي في (ن) إتجاه ANOVA – Way N وذلك

للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب) على قوة الشد.

2. حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على قوة الشد.

جدول (13) يوضح الفروق بين العينات في قوة الشد الرجعة إلى الاختلاف في كلا من


(نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجي	35135.66	3	11711.887	0.846	0.485	غير دالة عند (0.05)
نوع الخامة	106842.68	2	53421.339	3.861	0.039	دالة عند (0.05)
نوع المذيب	110828.66	2	55414.330	4.005	0.035	دالة عند (0.05)
الخطأ	262894.06	19	13836.529	-	-	-
المجموع	5479731.6	27	-	-	-	-

جدول (14) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من نوع الخامة والتركيب

النسجي ونوع المذيب بالنسبة قوة الشد

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات
3	138.57	409.47	هينيكوم
1	60.88	510.82	كريب
4	180.77	397.30	شبيكة تقليدية
2	153.29	409.87	كريب لحمه
3	159.73	344.32	فيسكوز
1	72.96	511.27	قطن مسرح
2	142.37	428.34	فيران
1	140.28	514.211	بدون
2	128.50	408.94	كحول
3	129.39	360.78	ماء



شكل (7) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة بقوة الشد

من الجدول (13) يتضح :

- أن قيمة $F = 0.846$ ومستوى الدلالة هو (0.485) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في قوة الشد راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف التركيب النسجي على قوة الشد.
- أن قيمة $F = 3.861$ ومستوى الدلالة هو (0.039) وهو أقل من (0.05) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين العينات في قوة الشد راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة "ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو الخامة من نوع (القطن المسرح) حيث حصل على متوسط (511.27)، وبالتالي معنوية تأثير نوع الخامة على قوة الشد وأن القطن المسرح هو الأكثر تأثير.
- أن قيمة $F = 4.005$ ومستوى الدلالة هو (0.035) وهو أقل من (0.05) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين العينات في قوة الشد راجع إلى " الاختلاف في نوع المذيب " ذلك لصالح الأعلى في المتوسط الحسابي وهو (بدون معالجة) حيث حصل على متوسط (514.21) ، وبالتالي معنوية تأثير الاختلاف في المعالجة بالمذيب والأعلى تأثير على قوة الشد هي الغير معالجة.

● النتائج المتعلقة بالفرض الثامن وتفسيره :

← نص الفرض الثامن :

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاستطالة الراجعة إلى الاختلاف في كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجي ، نوع المذيب).


وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية :

1. استخدام إختبار تحليل التباين الأحادي فى (ن) إتجاه ANOVA - Way N وذلك للتعرف على أنه هل هناك تأثير لكل من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب) على الاستطالة.
 2. حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى للتعرف على (الخامة ، التركيب ، المذيب) الأكثر تأثير على الاستطالة.
- جدول (15) يوضح الفروق بين العينات فى الاستطالة الراجعه إلى الاختلاف فى كلا من (نوع الخامة ، التركيب النسجى ، نوع المذيب)

المتغيرات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F	الدلالة	مستوى الدلالة
التركيب النسجى	102.898	3	34.299	1.742	0.192	غير دالة عند (0.05)
نوع الخامة	80.780	2	40.390	2.051	0.156	غير دالة عند (0.05)
نوع المذيب	39.681	2	19.841	1.008	0.384	غير دالة عند (0.05)
الخطأ	374.132	19	19.691	-	-	-
المجموع	3888.103	27	-	-	-	-

جدول (16) يوضح المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل من نوع الخامة والتركيب النسجى ونوع المذيب بالنسبة الاستطالة

الترتيب	الانحراف المعيارى	المتوسط الحسابى	المتغيرات	
1	3.62	11.56	هينيكوم	التركيب النسجى
2	2.52	10.65	كريب	
4	1.38	7.26	شبيكة تقليدية	
3	0.696	7.74	كريب لحمه	
1	6.50	12.48	فيسكوز	نوع الخامة
3	2.23	10.30	قطن مسرح	
2	4.17	10.62	فبران	
3	6.44	9.42	بدون	نوع المذيب
2	3.12	11.96	كحول	
1	3.39	12.02	ماء	



شكل (8) يوضح المتوسط الحسابي لكل من نوع الخامة والتركيب النسجي ونوع المذيب بالنسبة بالاستطالة

من الجدول (15) يتضح :

- ◆ أن قيمة $F = 1.742$ ومستوى الدلالة هو (0.192) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في الاستطالة راجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف التركيب النسجي على الاستطالة.
- ◆ أن قيمة $F = 2.051$ ومستوى الدلالة هو (0.156) وهو أقل من (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في الاستطالة راجع إلى الاختلاف في نوع الخامة " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف نوع الخامة على الاستطالة.
- ◆ أن قيمة $F = 1.008$ ومستوى الدلالة هو (0.384) وهو أقل من (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في الاستطالة راجع إلى الاختلاف في نوع المذيب " ، وبالتالي لا يوجد تأثير لاختلاف نوع المذيب على الاستطالة.

جدول (17) يوضح معامل الجودة الكلية لكل عينة وترتيبها بالنسبة للمعالجات ككل

ترتيب العينات	معامل الجودة	المساحة المثالية	الاستطالة	قوة الشد	الإحتكاك الجاف	الإحتكاك الرطب	العرق الحامض	العرق القلوي	الفسيل	عمق اللون	نوع المذيب	نوع الخامة	التركيب النسجي
19	16	128	33.4	94.3	0	0	0	0	0	0	بدون	قطن مسرح	هيكوم
8	71.2	570	44.6	79.1	100	100	60	100	66.7	19.2	كحول	قطن مسرح	
5	72.3	578	44.1	60.3	100	100	60	100	100	14.1	ماء	قطن مسرح	
26	13.9	111	25.8	85.3	0	0	0	0	0	0	بدون	فيسكوز	
13	65	520	47.3	75.7	100	100	40	75	66.7	15.4	كحول	فيسكوز	
18	56.5	452	38.1	63.5	100	100	20	50	66.7	14.1	ماء	فيسكوز	
25	14.1	113	31.3	81.3	0	0	0	0	0	0	بدون	فيران	
3	76.4	611	67.2	32.8	100	100	100	100	100	11.5	كحول	فيران	
14	63.1	505	61.8	30	100	100	60	75	66.7	11.5	ماء	فيران	
23	15.4	123	27.5	95.6	0	0	0	0	0	0	بدون	قطن مسرح	
4	74.8	598	45.3	78.9	100	100	60	100	100	14.1	كحول	قطن مسرح	
12	68	544	49.9	81.9	100	100	60	75	66.7	10.3	ماء	قطن مسرح	
20	15.7	125	29.3	95.9	0	0	0	0	0	0	بدون	فيران	
7	71.6	573	42.1	74.8	100	100	80	100	66.7	8.97	كحول	فيران	
10	69.4	556	47.4	73.7	100	100	60	100	66.7	7.69	ماء	فيران	
24	14.7	117	26.4	90.8	0	0	0	0	0	0	بدون	فيسكوز	لحمه كريب
1	78.2	626	30	69.2	100	100	60	100	66.7	100	كحول	فيسكوز	
16	62.6	501	31.5	40.9	100	100	40	50	66.7	71.8	ماء	فيسكوز	
21	15.7	125	25.3	100	0	0	0	0	0	0	بدون	قطن مسرح	شبيكة تقليدية
2	76.7	613	40.1	79.3	100	100	60	75	66.7	92.3	كحول	قطن مسرح	
6	72.2	577	40.4	82.7	100	100	80	100	66.7	7.69	ماء	قطن مسرح	
22	15.6	125	100	24.9	0	0	0	0	0	0	بدون	فيسكوز	
15	62.8	503	58.6	28.2	100	100	60	75	66.7	14.1	كحول	فيسكوز	
9	70.2	562	67.2	27.8	100	100	80	75	100	11.5	ماء	فيسكوز	
27	13.7	110	21.7	88.1	0	0	0	0	0	0	بدون	فيران	
11	68.7	550	31.8	83.5	100	100	60	100	66.7	7.69	كحول	فيران	
17	58.4	467	28.9	69.8	100	100	40	50	66.7	11.5	ماء	فيران	

يوضح الجدول السابق :

أن أفضل العينات نوع الخامة فيسكوز ذو التركيب النسجي كريب ونوع المذيب (كحول) ، أقل العينات نوع الخامة فيران ذو التركيب النسجي شبيكة تقليدية و (بدون معالجة). وبناء على النتائج السابقة تم تنفيذ عدد (5) قطع ملبسية للأطفال(سالوبيت-بافته- قفازات- غطاء رأس- لكلوك) من أفضل العينات نوع الخامة فيسكوز ذو التركيب النسجي كريب ونوع المذيب (كحول) .

القطع المنفذة من ملابس الاطفال من القماش الذي حقق افضل النتائج



صورة (2) توضح بافئة أطفال حديثي الولادة



صورة (1) توضح سالوبيت أطفال حديثي الولادة



صورة (3) توضح غطاء رأس أطفال حديثي الولادة صورة (4) توضح قفازات أطفال حديثي الولادة



صورة (5) توضح لكلوك أطفال حديثي الولادة

التوصيات

- استخدام الصبغات المستخدمة في البحث وكذلك الخامات التي حققت نتائج ضبط في ملابس الاطفال.
- البحث الدائم عن مواد صديقة للبيئة من خلال دراسات متنوعة في مجال الملابس والنسيج.
- زيادة التعمق في معالجة الاقمشة والسعي وراء الحصول على أقمشة متعددة الوظائف.
- الاختيار الدقيق للخامات التي تعطي جودة عالية أثناء عمليات المعالجة.

المراجع

1. **سمر أحمد مصباح قنونة:** "تأثير بعض عوامل التركيب النسجي البنائي النسجي لأقمشة البولستر المصبوغة بصبغات آمنة بيئياً" – رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية 2009.
2. **هويدا طلعت مبروك الديب:** "الاستفادة من صباغة الخيوط الصوفية المخلوطة بصبغات آمنة بيئياً لعمل بعض مكملات الملابس" رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 2014.
3. **مها طلعت السيد خلف الله:** "تحسين الاداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتريا وازالة الاتساخ" رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 2009م
4. **داليا فاروق سليمان السيد:** "تأثير استخدام بعض التراكيب البنائية والصبغات الآمنة بيئياً على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس الأطفال – رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 2010م.
5. **سارة اسامه عبد المنعم:** "صباغة الأقمشة القطنية المخلوطة بصبغات صديقة للبيئة وذات مقاومة لنمو البكتريا" رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية- 2017م.
6. **سامية محمد عبد الغني عبد الله:** "استخلاص صبغات طبيعية آمنة بيئياً من مخلفات نبات الفول وتطبيقها في مجال الملابس" رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية – 2017.

- 7-S. Isharat Ali : "Revival of Natural Dyes In Asia" – J .Soc Dyers And Colourist – Vol .Log – 1993.
- 8-V .KGupta ; RAsachan : "Natural Dyes The Indian Textile -Journal – May – 1998.
- 9- John and margartconnon "Dye plants and Dying" 1994.
- 10- Fleischer Guenter "Back to nateral dyes"- Colourage April- 1995.



The 6th international- 20th Arabic conference for
Home Economics
Home Economics and Educational quality
assurance December 23rd -24th, 2018

<http://homeEcon.menofia.edu.eg>

**Journal of Home
Economics**

ISSN 1110-2578

Benefiting From Processing Multifunctional Fabrics With Eco-Friendly Materials In The Implementation Of Children's Cloths

Magda Ebrahim , Eman Raafat

Lecturer, Clothes and Textile Department- Faculty of Home Economics- Menoufia University

Abstract

Today, most of the research aims to encourage the use of clean technology to reduce pollution of the environment . Natural dyes were one of the most important trends in order to reduce the pollution of dyes to obtain a product that is safe and does not affect human health and does not harm environment in its manufacturing stages .so the study aimed to benefit from fabrics treated with enviromentally friendly materials lemon peel extracts in children's clothes and to determine the best condition for the treatment of fabrics to obtain the highest levels of color stability ,the samples were dyed at home after that laboratory tests were conducted (color ,washing, sweat, friction ,the strength of tensile and elongation of fabrics) At National institute of calibration labs And five pieces of children's clothes were carried out And the research found that The best samples are the Viscose material with the crepe texture and the type of solvent (alcohol). The lowest samples are the type of fibran material with the traditional structure and (without treatment).