



تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات

رحاب محمد على إسماعيل¹، رحاب طه حسين شريده²

1- أستاذ مساعد ملابس ونسيج - كلية التربية النوعية - جامعة الزقازيق

2- مدرس ملابس ونسيج - كلية التربية النوعية - جامعة الإسكندرية

الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات، للتوصيل لأفضل نوع وكثافة لخيط اللحمة تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث، وتم إنتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض وذلك بتنبيه مواصفات خيوط السداء لجميع الأقمشة المنتجة تحت البحث من نمرة (2/24 قطن 100%)، وباستخدام نمرة خيط اللحمة (1/30) ترقيم إنجليزي، وتركيب نسجي هنديكوم، وبالمتغيرات الآتية :-
نوعين من خيط اللحمة (ليوسيل 100%， فبران 100%)، بترتيب عينات الأقمشة لنوع خيط اللحمة (ليوسيل 100%， فبران 100%， مخلوط ليوسيل / فبران 50%:50%).

- كثافة خيط اللحمة في وحدة القياس (39,36,33 لحمة/سم).

هذا وتم إجراء بعض التجهيزات الأولية على الأقمشة المنتجة تحت البحث، وتبع ذلك إجراء مجموعة من الاختبارات المعملية (قوية الشد، الاستطاله، وزن المتر المربع، السمك، زمن الإمتصاص(ث)، نسبة الإنكماش، مقاومة البكتيريا)، ثم تم تحليل النتائج إحصائياً لدراسة تأثير متغيرات عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية للمنتج، بالإضافة إلى تطبيق أسلوب الرadar متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث، وتوصلت الدراسة إلى أن :-

أفضل مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث تتفق والخواص الوظيفية للمنتج النسجي موضوع الدراسة والمتمثلة في قماش من خيط اللحمة (ليوسيل 100%) وبكثافة خيط اللحمة (39 لحمة/سم) وبمعامل جودة (89,2%).

المقدمة والمشكلة البحثية:

تعد صناعة المنسوجات إحدى الصناعات المهمة والمتغيرة في العالم بصورة سريعة مستخدمة كل مستحدثات العصر من الأساليب الفنية الحديثة، والتكنولوجيا المتغيرة، سواء في

المادة الخام أو في تقنيات الإنتاج لتطبيق إستراتيجية التميز لمنتجات هذه الصناعة من حيث تحسين خواصها الطبيعية والميكانيكية وإبرازها في هيئة تناسب الأداء الوظيفي لها. أقمشة المفروشات من المجالات المهمة في صناعة المنسوجات، والتي تحظى في مجال إنتاجها عموماً بجانب كبير من الدقة والعناية لما يجب أن تتمتع به من جودة في الأداء والمظهر بما يتناسب واستخدامها (رشا مبارك، 2012م، 571).

تختلف أقمشة المفروشات في طبيعتها سواء في التصميم أو الإنتاج عن باقي نواعيات الأقمشة، ويرجع الإختلاف إلى عوامل تختص بطبيعة تلك النواعيات من الأقمشة بغرض ملائمتها للوظيفة التي تؤديها، ومن هذه العوامل طبيعة الخامات الطبيعية منها أو الصناعية أو المخلوطة ومؤثراتها المختلفة بالنسبة لأساليب توظيف واستخدام أقمشة المفروشات كعنصر للتصميم والإنتاج نفسه (نانسي الصاوي، فاتن محمد، 2014م، 105).

اتجهت العديد من البحوث إلى دراسة المنسوجات المخلوطة بمتغيرات بنائية متعددة لإنتاج أقمشة تختلف عن بعضها البعض تكتسب الصفات الطبيعية والصناعية وتناسب الأداء الوظيفي لها، منها دراسة (Ehab Shirazi, et al., 2018) التي هدفت لتحسين خصائص الأقمشة المستخدمة في إنتاج المراتب لتحقيق أفضل أداء وظيفي باستخدام ثلاثة خامات (قطن 100%， مخلوط قطن/فسكرز، مخلوط قطن/بوليستر)، بالتراكيب النسجية (أطلس 5، هنيكوم)، وتوصلت إلى أن معايير الراحة تحددها خصائص النسيج، وأن هناك علاقة مباشرة بين كثافة الخيوط، وزن المتر المربع، وبين سمك النسيج ونفاذية الهواء، كما إهتمت دراسة (Hafez S., 2017) بتأثير بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة المفروشات على قابليتها للإشعاع، لتحسين خصائصها لتحقيق الغرض الوظيفي الذي يتم إنتاجه من أجله، وتوصلت إلى أن هناك علاقة مباشرة بين الوزن، السمك، الطول، ومقاومة اللهب للأقمشة المنتجة تحت البحث وعوامل التركيب البنائي لها، بينما هدفت دراسة (هيام الغزالى وأخرون، 2017م) لتحديد العلاقة بين كثافة خيوط النساء واللحمة لثلاثة أنواع من أقمشة الهنيكوم والخواص الطبيعية والميكانيكية، تختلف في نمر الخيوط، وتوصلت إلى أن نمرة خيط النساء هي العامل المسيطر على الخواص أكثر من تأثير كثافة خيط النساء واللحمة، كما كان التركيب النسجي الهنيكوم من الخيوط السميكة هو الأفضل فيما يخص خصائصها الميكانيكية وخواص الراحة الملمسية، وأوضحت دراسة (Hasan NB, et al., 2017) أنه عند مقارنة غزل ألياف الليوسيل بالطرق المختلفة بغزل القطن وجد أنها أعلى بكثير في قوة الشد والاستدالة عن غزل خيوط القطن، كما أكدت دراسة (Xueliang Xiao, et al., 2015) على تميز نسيج الهنيكوم مقارنة بالنسيج العادي، بنفاذية الهواء وامتصاص الماء، بينما توصيله للحرارة أقل، أما صلابة الإنحناء فكانت أعلى من النسيج العادي، وتمكن دراسة (Alaa Badr, et al., 2014) من إنتاج ثمانية عينات لأقمشة تريكو بنسب خلط مختلفة من خيوط سيليوزية (قطن، ليوسيل، خيرزان، مودال)، باستخدام نوعين من التراكيب النسجية بخصائص راحة أفضل بالاستفادة من الخصائص الممتازة لألياف الليوسيل، وتوصلت إلى أن مزج القطن مع ألياف "الليوسيل" و"الخيرزان" يحسن من خصائص النسيج النهائي، في حين تميز القطن بأعلى عزل حراري، واستهدفت دراسة (غادة الصياد، 2014م) تأثير استخدام تراكيب نسجية مختلفة، ونسبة ظهور مختلفة للحمة

الزائدة المستمرة المقصوصة، على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الستائر الخفيفة المنسوجة بخامة البولي استر، وتوصلت إلى أن زيادة عدد التعashقات وقلة طول تشييفات الخيوط بأقمشة الستائر الخفيفة تعمل على زيادة مقاومة التجعد، فلة قابلية الأقمشة للانسدال، زيادة قوة الشد القاطع في إتجاه السداء واللحمة، زيادة النسبة المئوية للاستطاله في إتجاه السداء واللحمة، كما تبين أن زيادة نسبة ظهور اللحمة الزائدة المستمرة المحبسة المقصوصة تعمل على فلة مقاومة التجعد، كما استخدمت دراسة (ناني الصاوي، فاتن محمد 2014م) جماليات نسيج الهنيكوم بما يحدهه من تأثيرات بارزة وغايرة لإضفاء تأثير جمالي مبتكر لأقمشة الستائر لتحسين الخواص الوظيفية للستائر، بكثافات مختلفة لخيط اللحمة، وتوصلت إلى أن العينة الم芬دة من كثافة خيط لحمة ٢٠ حفة/ سم وتردرج لوني هي الأفضل من الناحية الوظيفية والجمالية ولأقمشة الستائر المنتجة، وأشارت دراسة (KunalSingha, 2012) لإمكانية توفير مسار مناسب لجعل ألياف الليوسيل بدلاً رائعاً لألياف القطن، علامة على جودة الألياف، واستخدامها على نطاق واسع في التخصصات الحديثة، وأكملت دراسة (Éva Borbély, 2008) أن ألياف "الليوسيل" تشبه في القوة البوليستر وأقوى من القطن وغيرها من الألياف السليلوزية الصناعية الأساسية، في كل من الحالات الجافة والرطبة، وهدفت دراسة (محمد الجمل وأخرون، 2010م) إلى بيان تأثير اختلاف التركيب النسجية على جودة الأداء الوظيفي لأقمشة التجدد، باستخدام نوعان من الخامات (قطن 100%， مخلوط قطن/بوليستر)، وبالتركيب النسجية (سادة 1/1، مبرد 1/3، مبرد 2/2، أطلس 8، كريب، مبرد مضفور، شبكة تقليدية، هنيكوم)، توصلت إلى أن التركيب النسجي الهنيكوم هو الأفضل بالنسبة لجميع خواص الأداء بخامة (قطن 100%)، كما هدفت دراسة (عفاف شهبة وآخرون، 2007) إلى معرفة تأثير بعض الأساليب التطبيقية للنقشة العادي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات، وتوصلت إلى أن كثافة خيط السداء واللحمة في وحدة المساحة مع أساليب النقشة العادي لأقمشة المفروشات لها علاقة عكسية مع نفاذية الهواء والانسدال ومقاومة الكرمشة وعلاقة طردية مع قوة الشد والاستطاله، وتوصلت دراسة (سعديه إبراهيم، 2004م) إلى أنه توجد علاقة طردية بين كثافة اللحمات وكل من قوة الشد، الاستطاله، مقاومة التمزق، والاحتراك، كما أن نسيج الهنيكوم أعلى الأنسجة لقوه الشد، الاستطاله، ومقاومة التمزق في إتجاه السداء واللحمة للأقمشة المنتجة تحت البحث، كما إهتمت دراسة (سعديه إبراهيم، 2003م) ببيان تأثير اختلاف نوع الخامات على خواص المتنانة المختلفة للأقمشة المنتجة تحت البحث (قوة الشد، مقاومة الاحتراك، التمزق، الاستطاله) وتوصلت إلى أنه لإختلاف نوع الخامات تأثير فعال على تلك الخواص عند ثبات جميع المواصفات النسجية الأخرى.

في ضوء ما سبق يتضح أن الخواص الوظيفية لأقمشة المفروشات تعتمد على ما يتتوفر بها من خواص تلائم الأداء الوظيفي لها، والتى تتغير وفقاً لعناصر التركيب البنى للقمash المنسوج، لذلك اهتمت الدراسة ببيان تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على أقمشة المفروشات لتحسين خواصها الوظيفية وجودتها لتلقى باستعمالها.

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي الآتي:

ما تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية للأقمشة المفروشات؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية:

1- ما تأثير إختلاف نوع خيط اللحمة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث؟

2- ما تأثير إختلاف كثافة خيط اللحمة/سم على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث؟

أهداف البحث :

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة على الخواص الوظيفية للأقمشة المفروشات وينبع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:

1- الوصول إلى أفضل نوع لخيط اللحمة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

2- الوصول إلى أنساب كثافة لخيط اللحمة/سم على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث.

أهمية البحث:

تحسين مستوى الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام أفضل نوع وكثافة لخيط اللحمة لاستخدامها بمجال المفروشات لها فوائد كثيرة منها الآتي:

1- تحسين خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المفروشات وجودتها.

2- تقديم مقررات تطبيقية تتناسب مع الخواص الوظيفية للاستخدامات المختلفة للأقمشة المفروشات.

3- إنتاج منسوجات يمكن استخدامها في مجالات متعددة (للأطفال، المسنين، عمال النظافة).

4- الارتقاء بصناعة المنسوجات وزيادة قدرتها التنافسية.

فرض البحث :

1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خيط اللحمة وخصائص الأقمشة المنتجة تحت البحث.

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة خيط اللحمة/سم وخصائص الأقمشة المنتجة تحت البحث.

أدوات البحث:

1- الاختبارات المعملية: (قوة الشد، الاستطالة، وزن المتر المربع، السمك، زمن الإمتصاص(ث)، نسبة الإنكماش، مقاومة البكتيريا).

2- نول النسيج المستخدم : نول دوبي "سولزر".

حدود البحث :

1- الحدود الموضوعية:

- **الخامات النسجية:** قماش بخيط النساء (قطن 100%)، بتركيب نسجي هنيكوم، ونواعين لخيط اللحمة (ليوسيل 100%， فيران 100%)، بترتيب عينات الأقمشة لنوع خيط اللحمة (ليوسيل 100%， فيران 100%)، مخلوط ليوسيل / فيران 50%، وبثلاثة كثافات لخيط اللحمة (33-36-39 لحمة/سم).

- **الاختبارات المعملية:** قوة الشد، الاستطالة، وزن المتر المربع، السمك، زمن الإمتصاص(ث)، نسبة الإنكماش، مقاومة البكتيريا.

2- الحدود المكانية :

- شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق لإنتاج الأقمشة المستخدمة تحت البحث.
- قطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج للتجهيزات الأولية للأقمشة المستخدمة تحت البحث
- معامل الفحص والجودة بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج لاختبارات المعملية للأقمشة المستخدمة تحت البحث.

3- الحدود الزمانية : 2017-2018 م.

منهج البحث :

يعتمد البحث على المنهج التجاري والوصفي التحليلي.

مصطلحات البحث :

1- **خيط اللحمة Weft Yarn:** هو خيط عرضي داخل في تركيب النسيج ، يمتد بعرض القماش من البرسل إلى البرسل ومتعاشق مع خيوط النساء (مجدى العارف، 2004م، 271).

2- **كثافة اللحمة "الحدفات في الوحدة" Density:** عدد خيوط اللحمة في المنسوج في وحدة طولية معينة (البوصة أو السنتمتر) (أحمد سالمان وآخرون، 2016م، 124).

3- **الخواص الوظيفية Functional Properties:** هي عملية الاستخدام الحقيقي للمنتج (النسجي أو غير النسجي) في الظروف البيئية المحيطة والتي من خلالها يمكن استخلاص المتطلبات الأساسية للاستخدام وتحديد الخواص التي تتحدد جودة المنتج على أساسها (نورا حسن، 2010م).

4- **أقمشة المفروشات Upholstery Fabric :** مصطلح يشمل جميع أنواع الأقمشة المستخدمة في كساء المقاعد والجدران، والأرضيات وأغطية الأسرة والموائد ووسائل وأقمشة التجفيف (عبدالمنعم صبرى وآخرون، 1975م، 200)، (سمير الطنطاوى، رشاد محمد، 2013م، 442).

الإطار النظري :

التركيب البنائي للأقمشة بأبعاده الفنية هو الجوهر الحقيقي الذي يمكن من خلال متغيراته التحكم في الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة (تامر خليفه وآخرون، 2007م، 68).

التركيب النسجي "الهنريكوم" يظهر بشكل مربعات صغيرة تشبه خلايا النحل (أحمد سالمان، آخرون، 2016م، 243)، يتميز بأسلوب بناء فريد من نوعه لتشكيل ثلاثي الأبعاد فهو مرن، أسفنجي، ومماض بشكل مميز، وعالي العزل، يستخدم في أغراض متعددة كأقمشة

التجفيف، السجاد، البطانيات، والسترات، كما يستخدم للملابس وإن كانت الحياكة تعمل على تسطيح وتشويه شكل الخلايا(Xueliang Xiao, et al.,2015,1651).
يسبب الطلب المستمر على مستوى العالم للألياف الصناعية "المحورة" خاصة من أصل السيليلوز ولتوقع ركود إنتاج القطن، لذا فهناك حاجة قوية لطرق مبتكرة لإنتاج الألياف السيلولوزية، لحماية التوازن المستقبلي لإنتاج الألياف السيلولوزية Jürgen Paulitz,etal.,2017,260)، وهذا ما دعى لإنتاج الألياف الصناعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة، لاستعمال بمفردها أو مع الألياف الطبيعية لإستكمال النقص في خواص هذه الألياف، ومتانة الأقمشة المخلوطة في معظم الأحيان بخواص أفضل من خواص الأقمشة المصنوعة من خامة واحدة، من أهمها ثبات الأبعاد، زيادة المتانة والعمر الإستهلاكي، سهولة الاستعمال، مقاومة الكرمشة، الإنكماش، والمرونة، الاحتفاظ بالكسارات، تقليل الكهرباء الإستاتيكية، مقاومة العتم والعنف، مقاومة الاشتغال، تحسين التجاوب للكيماويات والأصباغ ومواد التجهيز، تقليل التلوّير (أحمد النجعاوى,1983م,41).

الفبران بوليمر طبيعي مصنوع من لب الخشب المحتوى على السيليلوز الطبيعي، لذلك فإن خصائصه أكثر تشابهاً مع تلك الخاصة بالألياف السيلولوزية الطبيعية الأخرى، منها قابليته العالية للصياغة باللون متعددة، ومقاومة التأكل، مقاومة الحشرات، ومن نقاط القوة أيضاً قدرته على الخلط مع ألياف أخرى، مقاومته معتدلة للأحماس والقولبيات، مع لمعنته الزائدة Tasnim Shaikh, 2012,675,677)، بينما القوة والمرونة والرجوعية منخفضة، ولكنها أكثر قدرة وقابلية لامتصاص عن الألياف السيلولوزية الطبيعية والتي تصل إلى 13%， التي تؤثر بدورها على متانة الفسکوز فتصل إلى النصف وهو مبلل وفي هذه الحالة تزداد الاستطالة، مع كفاءته العالية للتوصيل الحراري والكهربى (محمد عمر,2002م,102).

السيليلوز هو واحد من أكثر الموارد الطبيعية وفرة على وجه الأرض، ولكنها تشمل إنتاج وتجهيزات كيميائية تسبب أحياناً مشاكل بيئية، وقد بذلك حاولات عديدة لاختراع مذيبات جديدة لتذيب بشكل مباشر السيليلوز، منها ألياف الليوسيل (Éva Borbély, 2008, 11:12).

ألياف الليوسيل هي ألياف صناعية من السيليلوز المتجدد، مغزولة من لب الخشب، تم تصنيعها وتوريدها تجارياً تحت الإسم التجاري "التينسل" (Wang Xiwen,2011, 4999)، يتم إنتاجها بطريقة الغزل باستخدام المذيب، يحل لب الخشب معطياً "معجون" يدفع ضمن فوهه الغزل لتشكيل الألياف التي تترسب مجدداً في الماء، تغسل الألياف وتسترجع المواد الكيميائية من المياه وتتقى، ويعاد استخدامها، لذا فقد اعتبرت هذه العملية صديقة للبيئة نسبياً (Jürgen Paulitz,etal.,2017, 260).

تشارك ألياف الليوسيل العديد من الخصائص مع الألياف السيلولوزية الأخرى، فله نفس ملمس وإنسدال الرايوون ولكنه أكثر قوة ومتانة وقابل للغسيل الآلى، قليل الإنكمash ذو إمتصاص، ومقاومة للتجدد جيدة (أحمد سالمان وأخرون,2016م,33)، كما أنه أكثر إمتصاصاً من القطن، أكثر نعومة من الحرير، وأكثر برودة من الكتان، يتتميز بخصائص رطوبة ممتازة، نظراً لسطح الألياف الناعم فإن المنتوجات المصنوعة منه ناعمة للغاية، نمو البكتيريا عليها منخفضة للغاية بالمقارنة مع الألياف الصناعية الأخرى والقطن، لاستعادته العالية للرطوبة،

يمعن تكون الكهرباء الالكتروستاتيكية، مقاومته جيدة للتأكل، ثبات الأبعاد، تنكمش أقمشة "الليوسيل" بشكل أقل مقارنة بالأقمشة القطنية، ولها خصائص ثنى جيدة (Tanneer, 2014). Hussain, 2014)

كما تعد ألياف الليوسيل أقوى من أي ألياف سليلوزية أخرى، خاصةً عندما تكون رطبة، لتميزها ببنية بلورية عالية تكون فيها النطاقات البلورية متفرقة بإستمرار على طول محور الألياف، علاوة على ذلك تتميز بسهولة الغزل والمزج أو الخلط مع ألياف أخرى، والثبات في الغسيل والتجميف، مع قابليتها العالية للصباغة بألوان متعددة، والراحته فى الاستخدام (Éva, 2008, 11:12).

نظهر ألياف الليوسيل مزايا متعددة مع متطلبات المنتج النهائي عند نسجها بمفردها، أو مع خلطات مختلفة أخرى وخاصة القطن، فتستخدم في إنتاج الملابس الداخلية، الكاجوال، المنتجات ذات المظهر الحريري كالفساتين، والقمصان، أغطية الأسرة، أقمشة التجميف، أغراض التعبئة والتغليف (Alaa Badr, et al., 2014, 1009:1020).

التصميم النسجي لأقمشة المفروشات هو تصميم بنائي تركيبي ينتج عن تفاعل عدد من العوامل الأساسية معاً كالتركيب النسجي والخامات ونمر الخيوط المستخدمة لكل من النساء واللحمة وكثافة كلّاً منها بوحدة القياس وأساليب غزل الخيوط وألوانها وعوامل البرم والزروي والإتجاه إلى غير ذلك، وهذا بدوره يؤثر على خواص الأقمشة الفيزيقية سواء الطبيعية أو الميكانيكية وعلى استخدامها النهائي والوظيفة التي تؤديها (هيام الغزالى، حنان العمودى، 2017).

الدراسة التطبيقية:

أولاً: التجارب العملية والاختبارات المعملية:

1- عينات البحث :

تم إنتاج الأقمشة المستخدمة تحت البحث بشركة الشرقية للغزل والنسيج بالزرقاويق بالمواصفات التالية:
العوازل المتغيرة:

- نوع خيط اللحمة (ليوسيل 100%- فبران 100%) بترتيب عينات الأقمشة لنوع خيط اللحمة (ليوسيل 100%， فبران 100%， مخلوط ليوسيل / فبران 50%:50%).

- كثافة اللحمات في وحدة القياس (33-36-39 لحمة/سم).

العوامل الثابتة :


- نوع خامة خيط النساء (قطن 100%).

- نمرة خيط اللحمة (1/30) ترقيم إنجلزى .

- نمرة خيط النساء (2/24) قطن مسرح (ترقيم إنجلزى) .

- التركيب النسجي (الهنريكوم) .

يوضح الشكل التالي (1) التركيب النسجي الهنكيوم المستخدم:



شكل (1) التركيب النسجي الهنكيوم

يوضح جدول (1) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث :
جدول (1) مواصفات الأقمشة المنتجة تحت البحث

نوع النول	
نول دوبي "سولزر".	عرض المشط
102 سم.	عدة المشط
20 فتلة/سم.	كثافة اللحمة
33 لحمة/سم.	نمرة السداء
36 لحمة/سم.	نمرة اللحمة
39 لحمة/سم.	عرض القماش
(2/24) قطن مسرح ترقيم إنجليزى.	نوع خيط اللحمة
(1/30) ترقيم إنجليزى.	نوع خيط السداء
96,5 سم.	التركيب النسجي المستخدم
ليوسيل (%) 100، فبران (%) 100 .	عدد الدرأت المستخدمة
قطن (%100).	اللقى
هنكيوم (خلايا التحل).	
12 درأة (9 درأة بحر + 3 درأة براسل).	
طردى عكسي.	

2- تجهيز الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تمت التجهيزات الأولية لعينات البحث بقطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج .

3- الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت البحث، وذلك لتحديد خواصها المختلفة، وعلاقة هذه الخواص بمتغيرات البحث، وتمت جميع الاختبارات بمعامل

الفحص والجودة بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، وذلك في الجو القياسي (رطوبة نسبية $65\% \pm 2\%$ ، ودرجة الحرارة 20°C).
وتضمنت هذه الاختبارات الخواص الآتية :

- 1- اختبار وزن المتر المربع للقماش ($\text{جم}/\text{م}^2$): تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم(295) باستخدام جهاز Karl Schro Dro ICG Matirial Prufma Schinen D-6940 Weinheim/Bergstr
- 2- اختبار قوة الشد للقماش في إتجاه اللحمة (كجم): تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (1506) لسنة 2017 باستخدام جهاز Tenso Lab
- 3- اختبار نسبة الاستطالة للقماش (%): تم إجراء هذا الاختبار بنفس الجهاز السابق المستخدم لقياس قوة الشد للقماش .
- 4- اختبار زمن الإمتصاص (ثانية): تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية AAtcc test methed Absorbency of Bleached Textiles رقم(79) لسنة2000م، باستخدام ساعة الإيقاف.
- 5- السمك: تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (295) باستخدام جهاز Federal موديل 691B-R2 .
- 6- نسبة الإنكماش: تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (519/520) باستخدام جهاز Zanussi Z935 Xs .
- 7- مقاومة البكتيريا: تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للطريقة (AATCC 100- Fabric Test) باستخدام طبق آجار لتقييم الأنشطة المضادة للميكروبات لعينات الدراسة ، حيث تم اختيار نوعين مختلفين من البكتيريا كما يلى:
Staph = staphylococcus "Gram positive bacteria
Ecoli= Escherichia coli "Gram negative bacteria

ثانياً: مناقشة الفروض والنتائج وتفسيرها :

جدول (2) نتائج متوسطات الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث

زمن الامتصاص (ث)	وزن المتر المربع (جم/م ²)	نسبة الإنكماش %		السمك (مم)	مقاومة البكتيريا(مم)		استطالة القماش (%)		قوة شد القماش(كجم)		كثافة خيط اللحمة (لحمة/سم)	نوع خيط اللحمة	رقم العينة
		العرض	الطول		Ecoli	Staph	اللحمة	السداء	اللحمة	السداء			
1,6	207	7,2	7,2	0,457	13	12,8	28	6	91	99	39	ن	1
2,1	200	4,5	7,8	0,432	13,2	13	26,5	6	88	96	36	ن	2
2,8	198	7,5	7,5	0,432	13,4	13,2	25	5	61	93	33	ن	3
3,6	220	25	7,4	0,559	10	10	33,9	6	55	96	39	ن	4
3,3	210	27	7,5	0,556	10	10	32	6,7	50	92,3	36	ن	5
4,5	207	26	7,6	0,467	10	10	31	6,9	50	93	33	ن	6
5,5	215	18	7,5	0,584	11,2	11,4	32	6,9	74	94,7	39	ن	7
8,1	212	14	7,6	0,597	10	11,2	31,3	6,9	62	99,4	36	ن	8
7,5	211	14	8	0,594	11,2	11,4	32,4	8,5	62,6	100	33	ن	9

تم تحليل البيانات والمعالجات الإحصائية عن طريق:

1- حساب المتوسطات لكل اختبار من الاختبارات السابقة تحت تأثير نوع وكثافة خيط اللحمة.

2- استخدام أسلوب تحليل التباين(ANOVA) لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى قيمة المعنوية المحسوبة (P-value) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0,05)، يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة، أما إذا كانت أكبر من (0,05)، يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة.

3- اختبار Tukey للمقارنات المتعددة بين مستويات المتغيرات لتحديد إتجاه الفروق بين المتوسطات ومعنوية هذه الفروق في كل من مستوياته.

4- معدلات خط الإنحدار ومعلمات التحديد للعلاقة بين متغيرات البحث، تمثل نظريا العلاقة بين عوامل الدراسة والخواص المقاومة، للتتبؤ النظري لقيم الخواص المستخدمة عند أي قيمة لعوامل الدراسة.

5- تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة مئوية تتراوح بين (صفر:100) حيث كانت القيمة المقارنة الأكبر هي الأفضل مع الخواص المختلفة، كما كانت القيمة المقارنة الأقل بالنسبة للخواص السالبة (زمن الإمتصاص) هي الأفضل مع الخواص المختلفة، وتم تمثيلها باستخدام أشكال الرادار "Radar Charts" متعدد المحاور.

الفرض الأول ينص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع خيط اللحمة وخواص الأقمشة المنتجة تحت البحث": لاختبار صحة الفرض من عدمه تم إجراء اختبار تحليل التباين لتأثير معنوية نوع خيط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما بالجدول (3).

جدول (3) تحليل التباين لتأثير نوع خيط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث

الدالة الإحصائية	مستوى المعنوية المحسوبة (P-value)	قيمة(F)المحسوبة	الخاصية	
-	0,355	1,36	سداء	قوة شد القماش(كجم)
*	0,038	8,22	لحمة	
-	0,118	3,83	سداء	إستطالة % القماش
**	0,004	31,38	لحمة	
**	0,000	381,25	Staph	مقاومة البكتيريا(مم)
**	0,002	48,00	Ecoli	
-	0,432	1,04	طول	نسبة الإنكماش%
**	0,001	80,14	عرض	
**	0,009	18,53	(السمك)(مم)	
**	0,008	20,93	وزن المتر المربع (جم/م ²)	
**	0,003	32,19	زمن الإمتصاص(ث)	

يتضح من جدول(3) معنوية تأثير نوع خيط اللحمة على جميع خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث عند مستوى دلالة (0,01)، فيما عدا خاصية قوة شد اللحمة كانت معنوية عند مستوى دلالة (0,05)، وكان تأثير نوع خيط اللحمة غير معنوي على خاصية قوة شد السداء، وإسطالة السداء، ونسبة الإنكماش(طول)، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف خواص خيوط اللحمة، وتثبيت جميع مواصفات خيوط السداء المستخدمة تحت البحث، مما يحقق صحة الفرض الأول للدراسة، ويتفق ذلك مع دراسة (تامر خليفة وأخرون، 2007م) التي أكدت على أن اختلاف خامة اللحمات لا يؤثر بصورة معنوية على قوة شد السداء بينما يؤثر على قوة شد اللحمات، وعلى درجة صلابة العينات، ومقاومة العينات للتبعيد، وكذلك ماتوصلت إليه دراسة (سعديه إبراهيم ،2003م) إلى أن لاختلاف نوع الخامة تأثير فعال على (قوه الشد، مقاومة الاحتكاك، التمزق، الإسطالة) عند ثبات جميع المواصفات النسجية الأخرى .

لتحديد إتجاه الفروق بين اللحمات المستخدمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات ومعنىـة هذه الفروق على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث تم تطبيق اختبار " Tukey " للمقارنـات المتعددة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار "Tukey" للمقارنـات المتعددة بين اللحـمات المستـخدمـة على خـواص الأقـمشـة المستـخدمـة تحت الـبحث

ترتيب اللحـمات	الـانحراف المعياري	المتوسط	مخلوط الليوسيل/فـبرـان (3)	الـفـبرـان (2)	الـليـوـسـيل (1)	نوع اللـحـمة	الـخـاصـيـة
1	16,52	80,00			-	(1)الـليـوـسـيل	قوة شـد القـماـش (كـجم) فى اتجـاه اللـحـمة
3	2,89	51,67		-	*	(2) فـبرـان	
2	6,76	66,20	-	-	-	(3) مخلوط الليـوسـيل/فـبرـان	
3	1,500	26,50			-	(1)الـليـوـسـيل	إـسطـالـة القـماـش % فى اتجـاه اللـحـمة
1	1,473	32,30		-	*	(2) فـبرـان	
2	0,557	31,90	-	-	*	(3) مخلوط الليـوسـيل/فـبرـان	
1	0,200	13,00			-	(1)الـليـوـسـيل	مقاـومة البـكتـيرـيا (مـم) Staph
3	0,000	10,00		-	*	(2) فـبرـان	
2	0,115	11,00	-	*	*	(3) مخلوط الليـوسـيل/فـبرـان	
1	0,200	13,20			-	(1)الـليـوـسـيل	مقـاـومة البـكتـيرـيا (مـم) Ecoli
3	0,000	10,00		-	*	(2) فـبرـان	
2	0,693	10,80	-	-	*	(3) مخلوط الليـوسـيل/فـبرـان	
3	1,652	6,40			-	(1)الـليـوـسـيل	نـسـبـة الإنـكمـاش % (عرض)
1	1,000	26,00		-	*	(2) فـبرـان	

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد 28 - العدد الرابع 2018

2	2,309	15,33	-	-	*	(3) مخلوط الليوسيل/فبران	السمك(مم)
3	0,014	0,44			-	(1) الليوسيل	
2	0,052	0,53		-	*	(2) فبران	
1	0,007	0,59	-	-	*	(3) مخلوط الليوسيل/فبران	وزن المتر المربع (جم/م ²)
3	4,73	201,7			-	(1) الليوسيل	
2	6,81	212,3		-	-	(2) فبران	
1	2,08	212,7	-	-	*	(3) مخلوط الليوسيل/فبران	زمن الإمتصاص(ث)
3	0,60	2,167			-	(1) الليوسيل	
2	0,62	3,800		-	-	(2) فبران	
1	1,36	7,033	-	*	*	(3) مخلوط الليوسيل/فبران	

من الجدول (4) أمكن ترتيب نوع خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما يلى :

- قوة الشد في إتجاه اللحمة (كم) الليوسيل (80,00) ثم مخلوط الليوسيل/فبران (66,20) وأخيراً الفبران (51,67).
- الاستطالة % في إتجاه اللحمة الفبران (32,30) يليه مخلوط الليوسيل/فبران (31,90) وأخيراً الليوسيل (26,50).
- مقاومة البكتيريا(مم) (Staph) الليوسيل (13,00) ثم مخلوط الليوسيل/فبران (11,00) وأخيراً الفبران (10,00).
- مقاومة البكتيريا(مم) (Ecoli) الليوسيل (13,20) يليه مخلوط الليوسيل/فبران (10,80) وأخيراً الفبران (10,00).
- السmek(مم) مخلوط الليوسيل/فبران (0,59) ثم فبران (0,53) وأخيراً الليوسيل (0,44).
- نسبة الإنكماش% (عرض) فبران (26,00) ثم مخلوط الليوسيل/فبران (15,33) وأخيراً الليوسيل (6,40).
- وزن المتر المربع(جم/م²) مخلوط الليوسيل/فبران (212,7) يليه الفبران (212,3) وأخيراً الليوسيل (201,7).
- زمن الإمتصاص(ث) مخلوط الليوسيل/فبران (214,0) ثم فبران (207,3) وأخيراً الليوسيل (205,3).

يرجع ذلك لأن الليوسيل له نفس ملمس وإنساد الرايون (الفبران) ولكنه أكثر قوة ومتانة، قليل الإنكمash، ومقاومة للتجعد (أحمد سالمان، وأخرون، 2016م)، كما أن ألياف الفبران

منخفضة المرونة والرجوعية، ولكنه أكثر قدرة وقابلية للإمتصاص عن الألياف السليولوزية الطبيعية الأخرى والتي تصل إلى 13%， التي تؤثر بدورها على المتانة فتصل إلى النصف وهو مبلغ وفي هذه الحالة تزداد الاستطالة (محمد عمر، 2002م، 102)، علاوه على أن نمو البكتيريا على ألياف الليوسيل منخفضة للغاية بالمقارنة مع الألياف السليولوزية الطبيعية والصناعية الأخرى (Tanveer Hussain, 2014).

الفرض الثاني ينص على أنه " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة اللحوم/سم وخواص الأقمشة المنتجة تحت البحث" : لاختبار صحة الفرض من عدمه تم إجراء اختبار تحليل التباين لتأثير معنوية كثافة خيط اللحمة/سم وخواص الأقمشة المنتجة تحت البحث كما بالجدول (5).

جدول (5) تحليل التباين لتأثير كثافة اللحمة/سم على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث

الخاصية	قيمة(F) المحسوبة	مستوى المعنوية المحسوبة (P-value)	الدلالة الإحصائية
قوية شد القماش(كجم)	0,11	0,895	-
استطالة القماش%	2,46	0,201	-
مقاومة البكتيريا(مم)	0,31	0,751	-
نسبة الإنكماش%	2,71	0,180	-
السمك(مم)	1,00	0,444	-
طول	1,00	0,444	-
عرض	2,43	0,203	-
وزن المتر المربع (جم/م ²)	0,51	0,633	-
وزن المتر المربع (جم/م ²)	1,20	0,391	*
زمن الإمتصاص(ث)	11,01	0,024	-
زمن الإمتصاص(ث)	2,192	0,192	-

يتضح من الجدول (5) التأثير المعنوي لكثافة اللحوم على خاصية وزن المتر المربع عند مستوى دلالة (0,05)، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة Ehab Shirazi, et al.,(2018) أن هناك علاقة مباشرة بين كثافة الخيوط، وزن المتر المربع، بينما كان له تأثير غير معنوي على باقي الخواص المستخدمة تحت البحث، بما يوضح صحة الفرض لتأثير كثافة اللحوم/سم على خاصية وزن المتر المربع دون باقي الخواص، وقد يرجع ذلك لتقارب قيم الكثافات لكل خاصية بالنسبة للحمات المستخدمة كما بالجدول (2) ، فكان هناك تأثير بزيادة غير معنوية لكتافات خيط اللحمة على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث.

ولتحديد إتجاه الفروق بين كثافات خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتosteates ومعنى هذه الفروق على خاصية وزن المتر المربع تم تطبيق اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (6) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار "Tukey" للمقارنات المتعددة بين كثافات خيط اللحمة على وزن المتر المربع للأقمشة المستخدمة تحت البحث


ترتيب اللحمة	الانحراف المعياري	المتوسط	39لحمة/سم (3)	36لحمة/سم (2)	33لحمة/سم (1)	كثافة اللحمة	الخاصية
3	6,66	205,33				-	وزن المتر المربع (جم/م ²)
2	6,43	207,33		-	-	(2) لحمة/سم 36	
1	6,56	214,00	-	-	*	(3) لحمة/سم 39	

من الجدول (6) نستخلص أن ترتيب كثافات خيط اللحمة وفق تأثيرها في ضوء المتوسطات على خاصية وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث كالتالي: كثافة اللحمة 39 لحمة/سم (214,0) يليها كثافة اللحمة 36 لحمة/سم (207,3) وأخيراً كثافة اللحمة 33 لحمة/سم (205,3).

ولتحديد العلاقة بين متغيرات البحث "تأثير نوع وكثافة اللحمة" على خواص الأقمشة المنتجة تحت البحث تم رسم العلاقة بيانيًا واستخدام معادلات خط الإنحدار ومعاملات التحديد حيث :

Y = تعبّر عن الخاصية المقاسة "المتغير التابع" الذي يمثل خواص الأقمشة المختلفة تحت البحث.

X = تعبّر عن متغيرات الدراسة "المتغير المستقل" الذي يمثل نوع وكثافة خيط اللحمة/سم المستخدمة تحت البحث.




شكل (2) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على قوة شد القماش(كم) في إتجاه السداء لأنواع اللحمات المختلفة

يتضح من الشكل (2) أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) أعطى أعلى قيم لقوة شد القماش(كجم) في إتجاه السداء يليه (الليوسيل) ثم (الفبران) بزيادة (غير معنوية) لكتافات خيط اللحمة/سم.

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

- | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| $y = x + 60$ | $R^2 = 1$ | نوع خيط اللحمة (الليوسيل) |
| $y = 0.5x + 75.767$ | $R^2 = 0.5824$ | نوع خيط اللحمة (فبران) |
| $y = -0.8833x + 129.83$ | $R^2 = 0.8337$ | نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) |




شكل (3) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على قوة شد القماش (كجم) في إتجاه اللحمة لأنواع اللحمات المختلفة

كما يوضح الشكل (3) أن نوع خيط اللحمة (الليوسيل) حق أعلى قيم لقوة شد القماش(كجم) في إتجاه اللحمة، يليه مخلوط (الليوسيل/فبران) ثم (الفبران) بزيادة (غير معنوية) لكتافات خيط اللحمة/سم.

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

- | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| $y = 5x - 100$ | $R^2 = 0.8242$ | نوع خيط اللحمة (الليوسيل) |
| $y = 0.8333x + 21.667$ | $R^2 = 0.75$ | نوع خيط اللحمة (فبران) |
| $y = 1.9x - 2.2$ | $R^2 = 0.7106$ | نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) |




شكل (4) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على استطالة القماش (%) فى إتجاه السداء لأنواع اللحomas المختلفة

يوضح شكل (4) أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/ فبران) حقق أعلى قيم لاستطالة القماش(%) فى إتجاه السداء" يليه (الفبران) ثم (الليوسيل) عند القيم الأقل لكثافات خيط اللحمة/سم (غير معنوى).

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

$y = 0.1667x - 0.3333$	$R^2 = 0.75$	نوع خيط اللحمة (الليوسيل)
$y = -0.15x + 11.933$	$R^2 = 0.9067$	نوع خيط اللحمة (فبران)
$y = -0.2667x + 17.033$	$R^2 = 0.75$	نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران)




شكل (5) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على استطالة القماش(%) فى إتجاه اللحمة لأنواع اللحomas المختلفة

كما يوضح شكل (5) أن نوع خيط اللحمة (الفبران) أعطى أعلى قيم لاستطالة القماش (%) في إتجاه اللحمة يليه مخلوط (الليوسيل/فبران) ثم (الليوسيل) بزيادة (غير معنوية) لكتافات خيط اللحمة/سم.

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

$y = 0.5x + 8.5$	$R^2 = 1$	نوع خيط اللحمة (الليوسيل)
$y = 0.4833x + 14.9$	$R^2 = 0.9689$	نوع خيط اللحمة (فبران)
$y = -0.0667x + 34.3$	$R^2 = 0.129$	نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران)




شكل (6) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على مقاومة البكتيريا (Staph) مم لأنواع اللحمات المختلفة

يتضح من شكل (6) أن نوع خيط اللحمة (الليوسيل) أعطى أعلى قيم لمقاومة البكتيريا (Staph) مم يليه مخلوط (الليوسيل/فبران) ثم (الفبران) عند جميع كثافات خيط اللحمة/سم.

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

$y = -0.0667x + 15.4$	$R^2 = 1$	نوع خيط اللحمة (الليوسيل)
$y = 10$	$R^2 = 1$	نوع خيط اللحمة (فبران)
$y = 11.333$	$R^2 = 0.9$	نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران)




شكل (7) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على مقاومة البكتيريا (Ecoli) مم لأنواع اللحوم المختلفة

يوضح شكل (7) أن نوع خيط اللحمة (الليوسيل) حقق أعلى قيم لمقاومة البكتيريا (Ecoli) مم يليه مخلوط(الليوسيل/ فبران) ثم (الفبران) عند جميع كثافات خيط اللحمة/سم .

معادلة الإنحدار الخطي المتعدد ومعامل التحديد:


- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = -0.0667x + 15.6 \quad R^2 = 1$
- نوع خيط اللحمة (فبران) $y = 10 \quad R^2 = 1$
- نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران) $y = 10.8 \quad R^2 = 0.9$



شكل (8) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على سمك القماش (مم) لأنواع اللحوم المختلفة

يوضح شكل (8) أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/ فبران) حقق أعلى سماك (مم) يليها (الفبران) ثم (الليوسيل) عند جميع كثافات خيط اللحمة/سم .
معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:


- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = 0.0042x + 0.2879 \quad R^2 = 0.75$
- نوع خيط اللحمة (فبران) $y = 0.0152x - 0.0212 \quad R^2 = 0.7708$
- نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران) $y = -0.0017x + 0.6528 \quad R^2 = 0.5714$



شكل (9) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على نسبة الإنكماش (طول) % لأنواع اللحوم المختلفة

يوضح شكل (9) أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) أعطى أعلى نسبة الإنكماش(طول)% يليه (الليوسيل) ثم (الفبران) بزيادة غير معنوية للكثافات الأقل لخيط اللحمة/سم .
معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = -0.05x + 9.3 \quad R^2 = 0.25$
- نوع خيط اللحمة (فبران) $y = -0.0333x + 8.7 \quad R^2 = 1$
- نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) $y = -0.0833x + 10.7 \quad R^2 = 0.8929$




شكل (10) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على نسبة الإنكماش (عرض) % لأنواع اللحمن المختلقة

يوضح شكل (10) أن نوع خيط اللحمة (الفبران) حق أعلى نسبة إنكماش(عرض)% يليه مخلوط (الليوسيل/فبران) ثم (الليوسيل) عند جميع كثافات خيط اللحمة/سم .

معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد:

- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = -0.05x + 8.2 \quad R^2 = 0.0082$
- نوع خيط اللحمة (فبران) $y = -0.1667x + 32 \quad R^2 = 0.25$
- نوع خيط اللحمة مخلوط(الليوسيل/فبران) $y = 0.6667x - 8.6667 \quad R^2 = 0.75$




شكل (11) تأثير كثافة خيط اللحمة/سم على وزن المتر المربع (ج/م²) لأنواع اللحوم المختلفة

يوضح شكل (11) أن نوع خيط اللحمة مخلوط(ليوسيل/فبران) حق أعلى قيم لوزن المتر المربع (ج/م²) يليه (الفبران) ثم (الليوسيل) بزيادة كثافات خيط اللحمة/سم.

معادلة الانحدار الخطي المتعدد ومعامل التحديد:

- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = 1.5x + 147.67 \quad R^2 = 0.9067$
- نوع خيط اللحمة (فبران) $y = 1.5x + 157 \quad R^2 = 0.9643$
- نوع خيط اللحمة مخلوط(ليوسيل/فبران) $y = 0.6667x + 188.67 \quad R^2 = 0.9231$



شكل (12) تأثير كثافة خيط اللحمة/ سم على زمن الامتصاص(ث) لأنواع اللحمات المختلفة
يوضح شكل (12) أن نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل / فبران) حق أعلى زمن
امتصاص(ث) يليه (الفبران) ثم (الليوسيل) عند الكثافات الأقل لخيط اللحمة (غير معنوى).


معادلة الإنحدار الخطى المتعدد ومعامل التحديد :

- نوع خيط اللحمة (الليوسيل) $y = -0.2x + 9.3667 \quad R^2 = 0.9908$
 - نوع خيط اللحمة (فبران) $y = -0.15x + 9.2 \quad R^2 = 0.5192$
 - نوع خيط اللحمة مخلوط (الليوسيل/فبران) $y = -0.3333x + 19.033 \quad R^2 = 0.6397$
- ويلاحظ أن قيم معاملات التحديد (R^2) لجميع الأشكال السابقة مرتفعة مما يدل على دقة التنبؤ بالقيم النظرية باستخدام هذه المعادلات .

تقييم الجودة الكلية "معامل الجودة" للأقمشة المنتجة تحت البحث:


جدول (7) معامل الجودة الكلية للاختبارات لكل للأقمشة المنتجة تحت البحث في ضوء متغيرات البحث

الترتيب	معامل الجوده	زمن الامتصاص (ث)	وزن المتر المربع (جم/م²)	نسبة الإنكمash %		السمك (مم)	مقاومة البكتيريا (مم)		استطالة القماش (%)		قوة شد القماش (كجم)		كثافة خيط اللحمة/سم	نوع خيط اللحمة
				عرض	طول		Ecoli	Staph	لحمة	سداء	لحمة	سداء		
1	%89,2	%100,0	%95,7	%62,5	%100,0	%76,6	%97,0	%97,0	%82,6	%70,6	%100,0	%99,0	39	ليوسيل
2	%88,9	%76,2	%99,0	%100,0	%92,3	%72,3	%98,5	%98,5	%78,2	%70,6	%96,7	%96,0	36	
3	%79,8	%57,1	%100,0	%60,0	%96,0	%72,3	%100,0	%100,0	%73,7	%58,8	%67,0	%93,0	33	
7	%74,6	%44,4	%90,0	%18,0	%97,3	%93,6	%74,6	%75,8	%100,0	%70,6	%60,4	%96,0	39	فبران
8	%74,5	%48,5	%94,3	%16,7	%96,0	%93,2	%74,6	%75,8	%94,4	%78,8	%54,9	%92,3	36	
9	%72,0	%35,6	%95,7	%17,3	%94,7	%78,3	%74,6	%75,8	%91,4	%81,2	%54,9	%93,0	33	
5	%78,3	%29,1	%92,1	%25,0	%96,0	%97,9	%83,6	%86,4	%94,4	%81,2	%81,3	%94,7	39	مخلوط ليوسيل/فبران
6	%76,4	%19,8	%93,4	%32,1	%94,7	%100,0	%74,6	%84,8	%92,3	%81,2	%68,1	%99,4	36	
4	%79,2	%21,3	%93,8	%32,1	%90,0	%99,6	%83,6	%86,4	%95,6	%100,0	%68,8	%100,0	33	



شكل (13) تقييم الجودة الكلية للاختبارات ككل للأقمشة المنتجة تحت البحث لخيط اللحمة (ليوسيل) بالكثافات المختلفة لخيط اللحمة/سم


من الجدول (7) والشكل الراداري (13) يتضح أن خيط اللحمة (ليوسيل) بكثافة لحمة (39 لحمة/سم) هو أفضل عينات الليوسيل للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بمعامل جودة (89,2 %)، يليها (ليوسيل) بكثافة لحمة (36 لحمة/سم) بمعامل جودة (88,9 %)، وأخيراً (ليوسيل) بكثافة لحمة (33 لحمة/سم) بمعامل جودة (79,8 %).



شكل (14) تقييم الجودة الكلية للاختبارات ككل للأقمشة المنتجة تحت البحث لخيط اللحمة (فبران) بالكثافات المختلفة لخيط اللحمة/سم

من الجدول (7) السابق والشكل الراداري (14) يتضح أن خيط اللحمة (فبران) بكثافة لحمة (39 لحمة/سم) هي أفضل عينات الفبران للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع

الخواص المقاسة بمعامل جودة (74,6%) يليها (الفبران) بكثافة لحمة (36 لحمة/سم) بمعامل جودة (74,5%) ثم (الفبران) بكثافة لحمة (33 لحمة/سم) بمعامل جودة (72,0%).



شكل (15) تقييم الجودة الكلية للاختبارات كل للأقمشة المنتجة تحت البحث لخيط اللحمة مخلوط (ليوسيل/فبران) بالكثافات المختلفة لخيط اللحمة/سم


من الجدول (7) السابق والشكل الراداري (15) يتضح أن خيط اللحمة مخلوط(ليوسيل/فبران) بكثافه لحمة (33 لحمة/سم) هو أفضضل عينات خامة اللحمة مخلوط (ليوسيل/فبران) للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بمعامل جودة (79,2%) يليه مخلوط (ليوسيل/فبران) بكثافه لحمة (39 لحمة/سم) بمعامل جوده (78,3%) ثم مخلوط (ليوسيل/فبران) بكثافه لحمة (36 لحمة/سم) بمعامل جودة (76,4%).

ما سبق من الجدول(7) السابق والأشكال الردارية(13، 14، 15) السابقة تستخلص أن القماش المنتج من نوع خيط اللحمة (ليوسيل) والمنفذ بكثافة خيط اللحمة (39 لحمة/سم) هو الأفضل على الأطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة (89,2%).

بينما كان القماش المنتج من نوع خيط اللحمة(الفبران) والمنفذ بكثافة خيط اللحمة (33 لحمة/سم) هو الأقل على الأطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة (72,0%).

جدول (8) معامل الجودة الكلية للاختبارات ككل لأنواع ومتطلبات كثافات اللحوم للأقمشة المنتجة تحت البحث.

الترتيب	معامل الجوده	زمن الامتصاص (ث)	وزن المتر المربع (جم/2م)	نسبة الإنكمash %	السمك	مقاومة البكتيريا (م)		استطالة القماش (%)	قوة شد القماش (كجم)	نوع خيط اللحمة	
						عرض	طول				
1	86,0 %	%77,8	%98,2	74,2 %	96,1 %	73,8 %	98,5 %	%98,5	78,2 %	66,7 %	87,9 %
3	73,7 %	%42,8	%93,3	17,3 %	96,0 %	88,4 %	74,6 %	%75,8	95,3 %	76,9 %	56,8 %
2	78,0 %	%23,4	%93,1	29,8 %	93,6 %	99,1 %	80,6 %	%85,9	94,1 %	87,5 %	72,7 %



شكل (16) تقييم الجودة الكلية للاختبارات ككل للأقمشة المنتجة تحت البحث لأنواع ومتطلبات كثافات اللحوم

يتضح من الجدول (8) والشكل الراداري (16) أن نوع ومتسط كثافات خيط اللحمة (ليوسيل) هو أفضل العينات للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بمعامل جودة **(%86,0)**، يليها نوع ومتسط كثافات خيط اللحمة مخلوط (ليوسيل / فيران)، بمعامل جودة **(%78,0)**، بينما كان نوع ومتسط كثافات خيط اللحمة (فيران) هو أقل العينات المنتجة للأقمشة المنتجة تحت البحث بالنسبة لجميع الخواص المقاسة، وينتفع ذلك مع ما توصلت إليه دراسة (Jürgen Paulitz,etal,2017) أن الليوسيل له خصائص قابلة للمقارنة مع الألياف السيليلوزية الأخرى فيمتاز بالنعمومة، قوة الشد، الاستطالة، والمتانة ومقاومة التجعد، وكذلك مع ما تؤكد دراسة (Tanveer Hussain, 2014) بتميز ألياف الليوسيل بخصائص رطوبة ممتازة، مما يجعل نمو البكتيريا على ألياف الليوسيل منخفضة للغاية بالمقارنة مع الألياف السيليلوزية الصناعية الأخرى والقطن، بسبب قدرته على النقل السريع للرطوبة داخل الألياف.

النوصيات:

- 1- الإهتمام بزيادة الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية الخاصة بمجال خلط المنسوجات خاصة التي تتناسب والإتجاهات العالمية الحديثة لنقى بمتطلبات الاستخدام.
- 2- تطوير خصائص الأنسجة بإدخال ألياف غير تقليدية وما تقدمه من مميزات لتحقيق الخواص الوظيفية المناسبة أو الدمج بينها لاستخدامها في الإرقاء بصناعة المنسوجات، وزيادة قدرتها التنافسية لاسيما مجال المفروشات.
- 3- استخدام أكثر من نوع من الخامات للإستفادة من خواص الخامات بما يتتناسب والأداء الوظيفي لأقمشة المفروشات.
- 4- الاستفادة من نتائج البحث في إثراء مجال المفروشات.

المراجع:

- 1- أحمد على محمود سالمان، رانيا محمد حمودة، أسماء الشعراوى (2016م): "معجم المنسوجات التقافي"، مكتبة نانسى، دمياط .
- 2- أحمد فؤاد النجعاوي(1983م): "تكنولوجيا الألياف الصناعية وخلطاتها"، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- 3- تامر فاروق خليفه، أسماء عز الدين علي، أسمامة محروس قبصي (2007م): "تأثير اختلاف بعض عناصر التركيب البنائي النسجي على خواص أقمشة القفصان الصيفية مع ثبات معامل تغطية اللحوم"، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد (19)، العدد (1)، يناير، ص 39:68.
- 4- رشا محمد نجيب على مبارك(2012م): "الإستفادة من الأشغال اليدوية لإثراء جماليات المفروشات المنزلية كمدخل لتنمية المشروعات الصغيرة"، المؤتمر الدولى الأول، العربي الخامس عشر للاقتصاد المنزلى، كلية الاقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، المجلد (22)، العدد (1)، مارس، ص 571.
- 5- سعدية عمر خليل إبراهيم (2003م): "تأثير إختلاف نوع الخامة على خواص متانة الأقمشة" مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان، المجلد (15)، العدد (1)، يناير، ص 37:48.
- 6- سعدية عمر خليل إبراهيم (2004م): "تأثير التركيب النسجي، كثافة اللحومات بالوحدة على خواص التحمل للأقمشة المنتجة من خامة الأكريليك" ، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حلوان ،المجلد (16)، العدد (3)، يناير، ص 193:209.
- 7- سمير أحمد الطنطاوى، رشاد محمد (2013م): "تحسين خواص الأداء الوظيفي والجمالي لأقمشة المفروشات استخدام خيوط مزوية زخرفية من الكتان والبولي أكريليك" ، المؤتمر السنوى لكلية التربية النوعية (العربي الثامن - الدولى الخامس)، جامعة المنصورة ،المجلد (11) ، إبريل، ص 441:457.
- 8- عبد المنعم صبرى وأخرون (1975م): معجم المصطلحات النسجية، مكتبة الأهرام، القاهرة .

- 9 عفاف فرج عبداللطيف شبهة، هناء كامل حسن الصعيدي، جمال محمد عبدالحميد رضوان(2007م): "تأثير بعض الأساليب التطبيقية للنقشة العادي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات"، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث،جامعة حلوان، المجلد (19)، العدد(3)، يوليو، ص 119: 133.
- 10 غادة محمد الصياد(2014م): "تأثير اختلاف التركيب النسجي ونسبة ظهور اللحمة الزائدة على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الستائر"، مجلة التصميم الدولية، المجلد(4)، العدد(4) ، أكتوبر، ص 63: 74.
- 11 مجدى العارف (2004م): "معجم المصطلحات والتعاريف الفنية فى الصناعات النسيجية"، صندوق دعم الغزل، القاهرة .
- 12 محمد اسماعيل عمر(2002م):"تكنولوجيا الألياف الصناعية"، دار الكتب، القاهرة.
- 13 محمد عبدالله الجمل، نورا حسن ابراهيم ، علي السيد زلط(2010م):" دراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التجيج" مجلة بحوث كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ، العدد (18)، سبتمبر، ص 556: 589.
- 14 نانسي عبد المعبد عبد الحميد الصاوي ، فاتن محمد عبد التواب محمد(2014م): "تأثير بعض الأساليب التطبيقية لنسيج الهنكيوم على الخواص الجمالية والوظيفية لأقمشة الستائر" ، مجلة التصميم الدولية، أكتوبر، المجلد (4)، العدد (4)، ص 105: 115.
- 15 نورا حسن ابراهيم العدوی محمد (2010م): تحديد أنسنة المعايير البنائية للتركيبيات النسجية لتحقيق خواص الأداء الوظيفي للمفروشات، رسالة دكتوراه -غير منشورة-كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
- 16 هيام دمرداش الغزالي، حنان عبد الله عبد الرحمن العمودى(2017م):" تأثير المتغيرات البنائية على الخواص الفيزيقية وخواص الراحة لأقمشة خلايا النحل ثلاثة الأبعاد" ، مجلة التصميم الدولية، المجلد (7)، العدد(4)، أكتوبر، ص 343: 351.
- 17- Alaa Arafa Badr, Ashraf El-Nahrawy, Ahmed Hassanin, Mahmoud Sayed Morsy, 2014:"Comfort and Protection Properties of TENCEL/COTTON BLENDS", Beltwide Cotton Conferences, New Orleans, LA, January 6-8, p.1009:1020.
- 18- Ehab Haidar Shirazi, Mohamed Abdel Gawad, Marwa Mostafa qotb, 2018: "Improvement of the properties of multi-layered fabrics used in the production of mattresses to achieve the best functional performance", International Design Journal, Volume 8, Issue 3, July, p.103:110.
- 19- Éva Borbély, 2008:" Lyocell, the New Generation of Regenerated Cellulose "Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 5, No. 3, p.11:18.

- 20- Hafez S. Hawas, 2017: "Effect of some construction elements on the flammability of upholstery fabrics", International Design Journal, Vol. 7, Issue 4, p.77:83.
- 21- Hasan NB, Begum AR, Islam A, Parvez M, 2017:"Tencel Process Optimization in Conventional Cotton Processing Machineries and a Quality Comparison with Similar Cotton Yarn Count",Journal of Textile Science & Engineering, Vol. 7 , Issue 3, p.1:6.
- 22- Jürgen Paulitz, Ina Sigmund, Birgit Kosan, Frank Meister, 2017:" Lyocell fibers for textile processing derived from organically grown hemp" 3rd International Conference on Natural Fibers, ICNF, 21-23 June, Procedia Engineering, Braga, Portugal,vol.200 ,p.260:268 .
- 23- KunalSingha, 2012:"Importance of the Phase Diagram in Lyocell Fiber Spinning", International Journal of Materials Engineering, N.2, Vol .3, p. 10:16.
- 24- Tanveer Hussain, 2014:" Important Properties of Tencel Fibers", the Textile Think Tank, 28 October.
- 25- Tasnim Shaikh, Satyajeet Chaudhari , Alpa Varma, 2012":Viscose Rayon: A Legendary Development in the Manmade Textile "International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA),Vol. 2, Issue 5, September- October, pp.675:680.
- 26- Wang Xiwen, Hu Jian, Long Jin, 2011,"Preparation Ultra-fine Fibrillated Lyocell Fiber and Its Application in Battery Separator", International Journal of Electrochemical Science, Vol.6, p. 4999: 5004.
- 27- Xueliang Xiao, Tao Hua, Jinchun Wang, Li Li, Waiman Au: 2015,"Transfer and mechanical behavior of three-dimensional honeycomb fabric", Textile Research Journal Vol. 85, [Issue 12](#) , p. 1281:1292.
- 28- Xueliang Xiao, Tao Hua, Li Li, Jinchun Wang (2015):"Geometrical modeling of honeycomb woven fabric architecture", Textile Research Journal, Vol. 85, [Issue 16](#), p. 1651:1665.



**EFFECT OF TYPE AND DENSITY OF WEFT YARN ON THE
FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE FURNISHING FABRICS**

Rehab Mohamed Ali Ismail¹ and Rehab Taha Hussein Shredah²

1-Assistant Professor in Department of Home Economics, Faculty of Specific
Education, Zagazig University

2-Doctor in Department of Home Economics, Faculty of Specific Education,
Alexandria University

Abstract:

The aim of this study is to study the effect of type and the density of the weft on the Functional properties of the Furnishing fabrics to achieve the best type and the density of the weft yarn, the functional properties of the fabrics produced under the research are achieved and Fabric was produced for this purpose by fixing the specifications of wrap yarn for all fabrics produced under the research of the cotton (24/2 cotton 100%), using the weft yarn count (30/1), English counting, and the installation of HoneyComb textile, and the following variables:

- Two types of weft yarn (fibrane 100%, lyocell 100%) by the arrangement of fabric samples of the weft yarn type (lyocell 100%, fibrane 100%, lyocell / fibrane 50%: 50%).
- Weft density in the unit of measurement (33, 36, 39 weft / cm).

The initial preparations were made on the fabrics produced under the research, followed by a set of laboratory tests (tensile strength, elongation, square weight, thickness, absorption time (w), shrinkage ratio, bacterial resistance), The results were then statistically analyzed to study the effect of The variables of the factors of the study on the functional characteristics of the product, in addition to applying the method of multi-axial radar to express the overall quality evaluation of the fabrics produced under the research, **and the study concluded that:**

The best specifications of the fabrics produced under the research are consistent with the functional characteristics of the studied textile product represented in the cloth produced from the weft yarn (lyocell 100%) and the density of the weft yarn (39) weft / cm, with a quality Factor (89.2%).

