



## الاستفادة من التطورات الحديثة لتقنيات النانو تكنولوجي ( المستخلصة من قش الارز ) في تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية

محمود عبد الحليم عبد الجواب - سكينه أمين محمود السيد

أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة المنيا - أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

### الملخص

أجريت العديد من الدراسات على فاعلية بعض المواد النانوية مثل نانو الذهب و الفضة و الكيتوزان لدعم خواص الأقمشة و المنسوجات إلا أنها عناصر ذات انتاج محدود و استخلاصها مكلف اقتصاديا ، الامر الذي دعى الدراسة الحالية الى البحث عن بديل من جسيمات النانو المستخلصة من مواد متواجدة بيئيا بوفرة و قليلة التكلفة . وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال لوحظ استخدام مادة السليكا وهي مركبات كيميائية تتواجد بكثرة في الصخور و الرمال ، كما يحتوي قش الارز على ما يصل إلى ٩٠ بالمائة من السليكا، وفيما يرتبط باستخدام عادم قش الارز في صناعة الملابس و المنسوجات وجد ندرة في هذه الدراسات لذا **تهدف الدراسة الحالية إلى** دراسة فاعلية الاستفادة من التطورات الحديثة لتقنيات النانو تكنولوجي في استخلاص جسيمات السليكا النانوية ( المستخلصة من قش الارز ) في تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية المنسوجة

وخلصت نتائج الاختبارات المعملية الى:-

- ١- أعطت نتائج المعالجة الكيميائية بجسيمات النانو المستخلص قشر الارز قيمة جيدة لتحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المجهزة تحت الدراسة
- ٢- تقوّت الأقمشة القطنية الأطلس المعالجة بجسيمات النانو المستخلص قشر الارز على الأقمشة القطنية السادة في أغلب الخواص الوظيفية
- ٣- ساعدت مادة المعالجة ( جسيمات السليكا النانوية ) على تحسين خواص قوة الشد و زمن الامتصاص و النعومة و مقاومة الاشعة فوق البنفسجية للعينات المجهزة تحت الدراسة

## المقدمة و المشكلة البحثية:

ربما لم تحظى أي تكنولوجيا سابقة باهتمام وترقب مثل الذي حظيت به تكنولوجيا النانو التي تعد وبحق تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، والمفتاح السحري للتقدم والإنماء الاقتصادي المبني على العلم والمعرفة (٢)، فشملت تطبيقات عديدة لتحسين خواص المنتسوجات والملابس. وقد أجريت العديد من الدراسات على فاعلية بعض المواد النانوية مثل نانو الذهب والفضة والكيتوزان لدعم خواص الأقمشة و (١٣) إلا أنها عناصر ذات انتاج محدود واستخلاصها مكلفة اقتصاديا، الامر الذي دعى الدراسة الحالية الى البحث عن بديل من جسيمات النانو المستخلصة من مواد متواجدة ببأثنياً بوفرة و قليلة التكلفة وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال لوحظ استخدام مادة السليكا وهي مركبات كيميائية تدخل في تركيبها أيونات عنصري الأكسجين والسيликون ، وهي أكبر أصناف المعادن وأكثرها تنوعاً وغنى في قشرة الأرض على الإطلاق، حيث أن ٩٠٪ من القشرة الأرضية مؤلف من السيليكات بأنواعها (٦)، والتي تتباين بالعديد من الخصائص الكيميائية المميزة مثل المتانة وقوّة التحمل العالية و مقاومة الماء و الحرارة و غيرها ... وتتواجد السليكا بكثرة في الصخور و الرمال (٥)، كما يحتوي قشر الأرض على ما يصل إلى ٩٠٪ بالمائة من السيليكا بالإضافة إلى السيليلوز، و تنتج مصر حوالى ٣٥٠ مليون طن من قشر الأرض لا يستغل منها سوى ١٠٠ مليون طن في مجالات إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية (٧) و يتبقى ٢٥٠ مليون طن تشك خطراً بالغاً على البيئة بسبب الأضرار التي يتسبب بها في المنطقة التي يتم فيها التخلص منه بالحرق و تكون ظاهرة السحابة السوداء و التي ما زالت مستمرة حتى الان برغم العديد من المحاولات للتخلص منه بطريقة سليمة و صحية لحماية البيئة، و الاستفادة منه في مجالات كثيرة مثل الزراعة لتحسين خواص التربة، وفي كثير من الصناعات مثل صناعة السكر ، تكرير الزيوت النباتية ، والصباغة ومصانع إنتاج الألياف الصناعية وكذلك مصانع الكيماويات ومحطات معالجة و تكرير المياه ومصانع الأدوية (٧) وفيما يرتبط باستخدام عادم قشر الأرض في صناعة الملابس والمنسوجات وجذ ندرة في هذه الدراسات لذا تتجه الدراسة الحالية الى دراسة فاعلية الاستفادة من التطورات الحديثة لتقنيات النانو تكنولوجى في استخلاص جسيمات السليكا النانوية (المستخلصة من قشر الأرض) في تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السيليلوزية المنسوجة و يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤلات الآتية:-

- هل يمكن معالجة الأقمشة السيليلوزية بجسيمات السليكا النانوية المستخرجة من قشر الأرض؟
- ما هو تأثير تجهيز الأقمشة السيليلوزية بجسيمات السليكا النانوية المستخرجة من قشر الأرض في تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السيليلوزية المنسوجة؟
- ما هو تأثير اختلاف التركيب النسجي ، ودرجة ترکیز مادة المعالجة على خواص الأقمشة السيليلوزية المجهزة بجسيمات السليكا النانوية؟
- مادة السليكا في صورتها العادية (حببات) لا تنبوب الا في المذيبات القوية مثل حمض الهيدروكلوريك (٦) مما يجعل من الصعب استخدامها في تجهيز الأقمشة القطنية لأنه سيساهم في اتلافها فهل تحضيرها في صورة جسيمات نانوية يجعل ذوبانها ممكناً في مذيبات مخففة من رابع كلوريد الكربون أو حمض الخلائق و اللذان يتلاءمان مع الأقمشة القطنية؟

### هدف البحث:-

- ١- الاستفادة من التطورات الحديثة لتقنيات النانو تكنولوجى (المستخلصة من قش الارز ) فى تحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية المنسوجة
  - ٢- استغلال عادم قش الارز بدلا من التخلص منه بالحرق و اضرار البيئة
- أهمية البحث:-**
- ١- تحسين الاداء الوظيفي للأقمشة بمعالجتها بجسيمات السليكا النانوية.
  - ٢- تقليل تكلفة المعالجة الكيميائية الازمة لتحسين خواص الأقمشة السليولوزية باستخدام هالك النباتات الموجودة في البيئة المصرية.
  - ٣- مواكبة التوجه البيئي نحو بيئة نظيفة وتقليل العوادم باعادة تدويرها في مجالات متعددة.
  - ٤- دراسة العمليات الانتاجية وأفضل ظروف التجهيز الازمة للأقمشة تحت الدراسة.
  - ٥- الاستفادة من شفافية لون مادة المعالجة المقترحة في تجهيز الأقمشة البيضاء و الملونة .

### منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي.

### حدود البحث:-

- مادة التجهيز المستخدمة (السليكا المستخلصة من قش الارز) بتركيزات مختلفة.
- الخامدة المستخدمة (قطن ١٠٠%).

### فرضيات الدراسة:-

- ١- مادة السليكا في صورتها الفيزيائية العادية (حببات) لا تذوب الا في المذيبات القطبية القوية مثل حمض الهيدروكلوريك مما يجعل من الصعب استخدامها في تجهيز الأقمشة القطنية لانه سيسبب في اطلاقها فهل تتحضيرها في صورة جسيمات نانوية يجعل ذوبانها ممكنا في مذيبات مخففة من رابع كلوريد الكربون أو حمض الخليك و اللذان يتلاءمان مع الأقمشة القطنية .
- ٢- يوجد فرق دال احصائيا بين الأقمشة المعالجة بجسيمات السليكا النانوية المستخلصة من قشر الارز على خواص النسيج من حيث : وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>) ، زمن الامتصاص(ث) - قوة الشد (كجم) - النعومة (درجة الخشونة بالميكرون) - العزل الحراري للأقمشة تحت الدراسة .
- ٣- يوجد فرق دال احصائيا بين الأقمشة المعالجة بجسيمات السليكا النانوية المستخلصة من قشر الارز على خواص النسيج قبل وبعد المعالجة للأقمشة (تحت الدراسة).

### مصطلحات البحث:

#### تكنولوجيا النانو- Nanotechnology

هي تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة علم النانو والعلوم الأساسية الأخرى تفهم عقلاني وإبداعي مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية والتحكم في بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها ، مما يضمن الحصول على منتجات متميزة وفريدة توظف في التطبيقات المختلفة (٨).

### قش الارز - Rice husk

هو الطبقة او الغلاف الخارجى الذى يحيط بحبة الارز و التى يتم التخلص منها بنقشیرها قبل استهلاكه كمادة غذائية و تقدر مخلفات محصول الارز بحوالى ٣.٥ مليون طن سنويًا ويتم تدوير حوالي مليون طن في مجالات إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية، ويتبقي ٢.٥ مليون طن يتخلص منها المزارعون بحرقها ما يؤدي إلى ظهور السحابة

السوداء وعند تخزينها تحتاج إلى مساحات كبيرة ولها تأثيراتها السلبية على التربة المخزنة عليها (٢)

### السيليكا:- **Silica(Sio<sub>2</sub>)**

الثاني أكسيد السيليكون المعروف باسم السيليكا وهي عبارة عن بلورات شفافة اللون و توجد في الطبيعة في الرمل والكوارتز (٦) كما أنها تحتوى على كمية قليلة من الشوائب و تستخدم بشكل واسع في المستحضرات الطبية الفموية و التجميلية (٧) و من اهم خواصها القساوة العالية و عامل محسن للانزلاق و الانسيابية (٦)

#### الدراسات السابقة:

في حدود الاستطلاعات البحثية للباحثان لوحظ محدودية الدراسات السابقة لاستخدام قش الارز في قطاع الملابس و النسيج و التي نوجزها كالتالي:-

١- دراسة نعمة شحاته عبد العظيم (٢٠١٥) بعنوان تقييم مواد و تقنيات التنظيف المستخدمة في إزالة الاتساخات عن المنسوجات الكتانية الأثرية

هدف الدراسة إلى:- تحديد و تصنيف الاتساخات الموجدة بالاقمشة الكتانية الأثرية ، و التقدير الكمي لكتافة المنظفات في إزالة الاتساخات و التي تم حصرها في عناصر الألومنيوم و النحاس و الحديد و السيليكون و هي مكونات الأترية و الاتساخات المتراکمة على المنسوجات قيد البحث وخلصت النتائج إلى:- نجاح عملية التنظيف للمنسوجات الكتانية باستخدام صابون متعدد في التخلص من عناصر الألومنيوم و النحاس و الحديد و السيليكون و هي مكونات الأترية و الاتساخات المتراکمة على المنسوجات قيد البحث

٢- دراسة ايهاب عبد الحليم عبد المطلب (٢٠١٥) بعنوان تحضير و توصيف اكاسيد مختلطة ذات جزيئات نانوية لتكسير الصبغات العضوية ماجستير علوم بنها قسم الكيمياء

هدف الدراسة إلى: دراسة فاعلية استخدام نانو الفضة ، و نانو اكسيد الزنك المرسب على السيليكون المحضر في صورة جيل في تكسير الروابط العضوية للصبغات ، و مقاومة نفاذية الاشعة فوق البنفسجية

و خلصت النتائج إلى: عدم وجود فروق جوهريه بين فاعلية استخدام نانو الفضة ، و نانو اكسيد الزنك المرسب على السيليكون المحضر في صورة جيل في تكسير الروابط العضوية للصبغات ، و مقاومة نفاذية الاشعة فوق البنفسجية

٣- دراسة على مصطفى رجب (٢٠١١) بعنوان تصنيع و توصيف نانو كربيد السيليكون من بعض المخلفات ماجستير علوم القاهرة قسم الكيمياء العضوية

هدف الدراسة إلى :- تصنيع و توصيف نانو كربيد السيليكون المصنوع من بعض المخلفات الزراعية (قش الارز). و خلصت النتائج إلى: إنتاج بعض أنواع و تركيبات كيميائية لنانو كربيد السيليكون بدرجات حرارة تراوحت بين ٨٠٠ ٩٠٠ ١٥٥٠ درجة فهرنهايت .

٤- دراسة تامر السيد محمود (٢٠٠٧) بعنوان خواص الانفصال الطبقي للبولي استر بالالياف الزجاجية و المقوى بحببات كربيد السيليكون ماجستير هندسة اسكندرية قسم الميكانيكا

هدف الدراسة إلى: إجراء دراسة تجريبية لمعرفة مدى تأثير استخدام حبيبات كربيد السيليكون في دعم خواص المثانة لالياف البولي استر . و خلصت النتائج إلى : فاعلية مادة حبيبات كربيد السيليكون في دعم خواص المثانة لالياف البولي استر قيد البحث

#### الخطوات الاجرائية للبحث: ( التطبيقات العملية ) :

تمت التطبيقات العملية للدراسة الحالية و تشمل عملية التجهيز و الاختبارات المعملية للاقمشة المعالجة بجسيمات السيليكا النانوية ليتم اختيار افضل العينات ( تحت الدراسة )

أولاً : عملية التجهيز والاختبارات المعملية:-  
الخامات المستخدمة:-

نوع الخام	عدد خيوط السداء / سم	عدد اللحمات / سم	نمرة خيط السداء	نمرة خيط اللحمة	وزن المتر المربع	التركيب النسجى
قطن	٦٠	٤١	٤٠	٣٦	١٨٧ جم	سادة
% ١٠٠	٦٨	٥٦	٦٠	٤٥	١٤٨ جم	اطلس

**مواد المعالجة الطبيعية المستخدمة :-** تم استخدام جسيمات السليكا النانوية المستخلصة قشر الأرز. والتي تم تحضيرها في معامل كلية الهندسة بقسم الهندسة الكيميائية – جامعة المنيا (Nano silica from rice straw - 600 c – for 2 hours) ومواصفات التشغيل ( عملية تجهيز الأقمشة بمادة السليكا :- بعد تحضير محلول النانو باذابة نانو السليكا البودر في ربع كلوريد الكربون ليتكون على صورة محلول تمت عملية التجهيز باستخدام ثلاث تركيزات هي تركيز ١ ، ٣ ، ٥ جم/لتر + مادة ثبيت (صوديوم هيبوسولفيت) sodium hyposulfite بتركيز ٤ جم / لتر و ذلك بعد ازابة السليكا + مادة الثبيت في محلول تركيز ٢ % حمض خليك Acetic Acid حيث تغمر العينات في محلول التجهيز لمدة ٢٤ ساعة ثم يتم السحب على جهاز خاص لتخلیصها من محلول الزائد ثم تجفف على ماكينة التيرمازول ويتم الثبيت الحراري في أفران خاصة عند درجة حرارة ٤٠ م لمنطقة ٣ دقائق. وقد تمت المعالجة الخاصة بعينات البحث بمعمل قطاع التجهيز بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

**إجراء الاختبارات المعملية:-** وزن المتر المربع – زمن الامتصاص – قوة الشد – النعومة -

للأقمشة تحت الدراسة. وذلك بمعامل قطاع مراقبة الجودة بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج و اختبار مقاومة الاشعة البنفسجية بالمعهد القومي لقياس و المعايرة بالقاهرة.

١- اختبار وزن المتر المربع للقمash (جم / م ):- تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية ( Bergstr / Weinheim D-6940 ) لعام ١٩٦٢ م. حيث يتم قص قطعة

وزن المتر المربع .

٢- اختبار قوة الشد:- تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق. م رقم ١٩٨٣/٣٩٢

٣- اختبار زمن الامتصاص (ثانية):- تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٦٠٨٠ لسنة ٢٠٠٢ باستخدام ساعه الإيقاف.

٤- اختبار العزل الحراري :- تم إجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز Voltage Regulator . (منظم الجهد ) و ذلك بتسجيل درجة الحرارة الداخلة و الخارجى فى نفس الوقت لتحديد قدرة الأقمشة المجهزة على العزل الحرارى .

٥- اختبار النعومة و يعبر عنه بمعامل الخشونة (بالميكرون) باستخدام جهاز (SUR R – CORDER1700 )- Made in Japan

النتائج و مناقشتها :-

تمت مناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة كالتالى :-

١- يوجد فرق دال احصائيا بين الأقمشة المعالجة بجسيمات السليكا النانوية المستخلصة من قشر الأرز على خواص النسيج من حيث الوزن ، زمن الامتصاص، قوة الشد ، النعومة ،

معامل التوصيل الحراري للأقمشة القطنية المنسوجة تحت الدراسة تبعاً لدرجة التركيز و التركيب النسجي

٢- يوجد فرق دال احصائياً بين الأقمشة المعالجة بجسيمات السليكا النانوية المستخلصة من قشر الأرز على خواص النسيج قبل وبعد المعالجة من حيث : الوزن ، زمن الامتصاص، قوة الشد ، النعومة ، العزل الحراري للأقمشة القطنية المنسوجة تحت الدراسة

٣- مادة السليكا في صورتها الفيزيائية العادمة ( جببات ناعمة ) لا تذوب إلا في المذيبات القطبية القوية مثل حمض الهيدروكلوريك مما يجعل من الصعب استخدامها في تجهيز الأقمشة القطنية لأنها سيساهم في اتلافها فهل تحضيرها في صورة جسيمات نانوية يجعل ذوبانها ممكناً في مذيبات مخففة من رابع كلوريد الكربون أو حمض الخليك و اللذان يتلاعمان مع الأقمشة القطنية

و للتحقق من صحة هذه الفروض تم حساب المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لكل عينة من العينات ، وكذلك إجراء اختبار تحليل التباين الأحادي N-way ANOVA .

الفرض الأول- يوجد فرق دال احصائياً بين الأقمشة المعالجة بجسيمات السليكا النانوية المستخلصة من قشر الأرز على خواص النسيج من حيث قوة الشد ، الوزن ، زمن الامتصاص، النعومة ، مقاومة الاشعاع البنفسجية للأقمشة القطنية المنسوجة تحت الدراسة تبعاً لدرجة التركيز و التركيب النسجي:-

أولاً: قوة الشد في اتجاه السداء و اللحمة

جدول ( ٢ ) : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه السداء

مستوى الدلالة	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
٠,٠١	٢٦,٥٨	١,٣٧	١,٦	٢	التركيب النسجي
	٢,٢	٤,٠٧	٤,٣	٢	درجة التركيز
		-	٥,٩	٤	المجموع الكلي

جدول ( ٣ ) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة الشد في اتجاه السداء

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العينة
٢,٣	٦٨	١(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ١%)
١,٥	٦٩,٥	٢(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٣%)
١,٦	٧٠	٣(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٥%)
٣,٣	٦٨,٦	٤(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ١%)
٣,٤	٦٩,٢	٥(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٣%)
٣,٩	٧١	٦(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٥%)

و يتبيّن من الجدول (٢) و (٣) وجود فرق ذا دلالة إحصائياً عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في قوة الشد مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كلا من التركيب النسجي و درجة التركيز على قوة الشد و تحقق الفرض الأول، و ان أكثر العينات من حيث قوة الشد هي العينة رقم (٦) وهي قطن تركيب نسجي أطلسي و نسبة تركيز نانو السليكا ٥٪ وهذا ربما قد يرجع الى نمرة الخيط في الأقمشة الاطلسيّة حيث انها تعطى متانة و تماساك للشعيرات، أو ان التجهيزات التي اجريت على خيوط السداد أفضل.

**جدول (٤): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على قوة الشد في اتجاه اللحمه**

مستوى الدلالة	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
٠,٠١	٢,٥٨	٢,٣٧	١,٣	٢	التركيب النسجي
	٢٦,٢	٤,٠٧	٤,٦	٢	درجة التركيز
		-	٥,٩	٤	المجموع الكلى

**جدول (٥) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة الشد في اتجاه اللحمه**

العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
١ (قطن تركيب نسجي سادة تركيز ١٪)	٤١	١,٩
٢ (قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٣٪)	٤٢	١,٥
٣ (قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٥٪)	٤٧	١,٧
٤ (قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ١٪)	٤٠	٢,١
٥ (قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٣٪)	٤٣	٢,٦
٦ (قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٥٪)	٤٦	٢,٩

و يتبيّن من الجدول (٤) و (٥) وجود فرق ذا دلالة إحصائياً عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في قوة الشد مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كلا من التركيب النسجي و درجة التركيز على قوة الشد و تتحقق الفرض الأول، و ان أكثر العينات من حيث قوة الشد في اتجاه اللحمه هي العينة رقم (٣) وهي قطن تركيب نسجي سادة و نسبة تركيز نانو السليكا ٥٪

ثانياً : الوزن:-

**جدول (٦) : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على وزن الخامسة**

مستوى الدلالـة	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
٠,٠١	٢٦,٥٨	٣,١	١,٨٦	٢	التركيب النسجي
	٢,٢	٢,٥	٤,٥١	٢	درجة التركيز
	-	-	٦,٣٧	٤	المجموع الكلى

**جدول (٧) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة فى تأثيرها على الوزن**

الانحراف المعيارى	المتوسط الحسابي	العينة
٢,٣	١٦٨,٢	١(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ١%)
١,٥	١٦٩,٥	٢(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٣%)
١,٦	١٧٠	٣(قطن تركيب نسجي سادة تركيز ٥%)
٣,٣	١٦٨,٦١	٤(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ١%)
٣,٤	١٦٩,٢	٥(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٣%)
٣,٩	١٧١	٦(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز ٥%)

و يتبعين من الجدول (٦) و (٧) وجود فرق ذا دلالة إحصائيا عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في الوزن مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كل من التركيب النسجي و درجة التركيز على الوزن وتحقق الفرض الأول، و ان أكثر العينات من حيث الوزن هي العينة رقم (٦) وهي قطن تركيب نسجي أطلسي و نسبة تركيز نانو السليكا ٥%.

ثالثاً: قوة الامتصاص

**جدول (٨) : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على قوة الامتصاص**

مستوى الدلالـة	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
٠,٠١	٢١,٥٨	٤,٣٧	٨,٦	٢	التركيب النسجي
	٩٢,٢	٢,٠٢	٤,٣	٢	درجة التركيز
	-	-	١٢,٩	٤	المجموع الكلى

**جدول (٩) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة فى تأثيرها على قوة الامتصاص**

العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
١(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %١)	٣٠	٥,٣
٢(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٣)	٣٤	٥,٥
٣(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٥)	٣٦	٥,٦
٤(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %١)	٢٩	٤,٣
٥(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٣)	٣٣	٣,٤
٦(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٥)	٣٤	٢,٩

و يتبيّن من الجدول (٨) و (٩) وجود فرق ذا دلالة إحصائياً عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في قوة الامتصاص مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كلا من التركيب النسجي و درجة التركيز على قوة الامتصاص تحقق الفرض الاول، و ان أكثر العينات من حيث قوة الامتصاص هي العينة رقم (١) وهي قطن تركيب نسجي أطلسي و نسبة تركيز نانو السليكا ١%.

رابعاً : النعومة ( درجة الخشونة بالميكرون ):-

**جدول (١٠) : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على درجة الخشونة**

مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة
التركيب النسجي	٢	٢,٨	١,٣	٢٠,٥٨	٠,٠١
درجة التركيز	٢	٤,٥	٢,٢	٢,٢٥	
المجموع الكلى	٤	٧,٣	-		

**جدول (١١) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة فى تأثيرها على الخشونة**

العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
١(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %١)	٢٠,٢	٢,٣
٢(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٣)	١٧,٥	١,٥
٣(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٥)	١٦,٠	١,٦
٤(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %١)	١٥,٦١	٣,٣
٥(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٣)	١٥,٢	٣,٤
٦(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٥)	١٥	٣,٩

و يتبيّن من الجدول (١٠) و (١١) وجود فرق ذا دلالة إحصائياً عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في معامل الخشونة مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كلا من التركيب النسجي و درجة التركيز على معامل الخشونة و تحقق الفرض الأول، و ان أكثر العينات من حيث النعومة هي العينة رقم (٦) وهي قطن تركيب نسجي أطلسي و نسبة تركيز نانو السليكا ٥٪، كما يتضح ايضاً أن معامل الخشونة يقل بزيادة تركيز مادة المعالجة.

**خامساً : العزل الحراري :-**

**جدول (١٢) : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لتأثير عوامل الدراسة على العزل الحراري**

مستوى الدلالة	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	مجموع المربعات	درجات الحرية	مصدر التباين
٠,٠١	٣,٥٨	١٧,٣	٢٣,٨	٢	التركيب النسجي
	,٩٢	٤,٥٩	١٤,٥	٢	درجة التركيز
	-	-	٢٠٢,٩	٤	المجموع الكلي

**جدول (١٣) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على العزل الحراري**

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العينة
٢,٣	٢٠	١(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %١)
١,٥	١٢,٥	٢(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٣)
١,٦	٩	٣(قطن تركيب نسجي سادة تركيز %٥)
٣,٣	١٢,٦	٤(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %١)
٣,٤	٨,٢	٥(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٣)
٣,٩	٥	٦(قطن تركيب نسجي أطلس تركيز %٥)

و يتبيّن من الجدول (١٢) و (١٣) وجود فرق ذا دلالة إحصائياً عند مستوى ( $p < 0.01$ ) بين عينات الدراسة في العزل الحراري مما يشير إلى دلالة الفروق و معنوية تأثير كلا من التركيب النسجي و درجة التركيز على العزل الحراري و تتحقق الفرض الأول، و ان أكثر الأقمشة من حيث العزل الحراري هي العينة رقم (١) وهي قطن تركيب نسجي أطلسي و نسبة تركيز نانو السليكا ١٪، وأقل الأقمشة من حيث العزل الحراري هي العينة رقم (٦).

**الفرض الثاني:-** يوجد فرق دال احصائياً بين العينات المعالجة بجسيمات السليكا التانونية المستخلصة من قشر الأرز على خواص النسيج قبل و بعد المعالجة من حيث وزن القماش و زمن الامتصاص و معامل الخشونة و العزل الحراري و قوة الشد للأقمشة القطنية (تحت الدراسة). وهو فرض رئيسي يندرج منه خمسة فروض فرعية.

و للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) - Sample T-Test for paired - للتعرف على معنوية تأثير معالجة العينات على بعض الخصائص الوظيفية للأقمشة المنتجة كالتالي:-

١-٢ - يوجد فرق دل احصائيا بين العينات (تحت الدراسة) قبل و بعد المعالجة في العزل الحراري:-

جدول(٤) دلالة الفروق بين الاقمشة في العزل الحراري قبل و بعد المعالجة

مستوى الدلالة	درجات الحرية	قيمة (ت)	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مصدر التباين
٠,٠٠٩	٣٥	٢,٧٧١	٢٣٠,٤٧	٨٩٧,٥٠	العزل الحراري بعد المعالجة
			٢٢٠,٣٠	٨٤٥,٨	العزل الحراري قبل المعالجة

يتضح من الجدول (٤) أن المتوسط الحسابي للاقمشة بعد المعالجة أكبر من المتوسط الحسابي بعد المعالجة ، كما يتضح ان قيمة ت ٢,٧٧١ و مستوى الدلالة ٠,٠٠٩ هي قيمة دالة احصائية عند (٠,٠١) تعزى الى وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاقمشة قبل و بعد المعالجة لصالح بعد المعالجة مما يشير الى تحسين مادة المعالجة لخاصية العزل الحراري للاقمشة تحت الدراسة

٢-٢ - يوجد فرق دال احصائيا بين الاقمشة (تحت الدراسة) قبل و بعد المعالجة في وزن القماش:-

جدول(٥) دلالة الفروق بين الاقمشة في وزن الاقمشة قبل و بعد المعالجة

مستوى الدلالة	درجات الحرية	قيمة (ت)	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مصدر التباين
٠,٠١٩	٣٥	٢,٥٦-	٢,٤٧	٢٨٧,٥٠	وزن القماش بعد المعالجة
			٢,٣٠	٢٨٥,٨	وزن القماش قبل المعالجة

يتضح من الجدول (٥) أن المتوسط الحسابي للاقمشة بعد المعالجة أكبر من المتوسط الحسابي بعد المعالجة ، كما يتضح ان قيمة ت سالبة ٢,٥٦ و مستوى الدلالة ٠,٠١٩ هي قيمة غير دالة احصائية عند (٠,٠٥) تعزى الى عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاقمشة قبل و بعد المعالجة في وزن القماش للعينات تحت الدراسة

٣-٢- يوجد فرق دال احصائيا بين العينات ( تحت الدراسة ) قبل و بعد المعالجة في زمن الامتصاص :-

**جدول (١٦) دلالة الفروق بين العينات في زمن الامتصاص قبل و بعد المعالجة**

مستوى الدلالة	درجات الحرية	قيمة (ت)	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مصدر التباين
٠,٣٠٩	٣٥	٢,٣-	١,٣	١٠,٥٠	زمن الامتصاص بعد المعالجة
			٢,٦	١٢,٨	زمن الامتصاص قبل المعالجة

يتضح من الجدول (١٦) أن المتوسط الحسابي للاقمشة بعد المعالجة أكبر من المتوسط الحسابي بعد المعالجة ، كما يتضح ان قيمة ت سالبة ٢,٣ - و مستوى الدلالة ٠,٣٠٩ و هي قيمة غير دالة احصائيا عند ( ٠,٥٠ ) تعزى الى عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاقمشة قبل و بعد المعالجة في زمن الامتصاص للعينات تحت الدراسة

٤-٣- يوجد فرق دال احصائيا بين الاقمشة ( تحت الدراسة ) قبل و بعد المعالجة في معامل الخشونة :-

**جدول (١٧) دلالة الفروق بين الاقمشة في معامل الخشونة قبل و بعد المعالجة**

مستوى الدلالة	درجات الحرية	قيمة (ت)	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مصدر التباين
٠,٠٠٩	٣٥	٢,٨٧١	٣,٤٧	١٧,٥٠	معامل الخشونة بعد المعالجة
			٢,٣٠	٢,٨	معامل الخشونة قبل المعالجة

يتضح من الجدول (١٧) أن المتوسط الحسابي للعينات بعد المعالجة أكبر من المتوسط الحسابي بعد المعالجة ، كما يتضح ان قيمة ت ٢,٨٧١ و مستوى الدلالة ٠,٠٠٩ و

هي قيمة دالة احصائية عند (٠,٠١) تعزى الى وجود فروق ذات دالة احصائية بين العينات قبل و بعد المعالجة لصالح بعد المعالجة مما يشير الى تحسين مادة المعالجة لخاصية النعومة للعينات تحت الدراسة

٣-٥- يوجد فرق دال احصائية بين الاقمشة (تحت الدراسة) قبل و بعد المعالجة في قوة الشد :-

**جدول (١٨) دالة الفروق بين الاقمشة في قوة الشد قبل و بعد المعالجة**

مستوى الدالة	درجات الحرية	قيمة (ت)	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مصدر التباین
٠,٠٠٨	٣٥	٢,٩٩١	٦٦,١١	١٦٢,٩٨	قوة الشد بعد المعالجة
			٥٤,٣٠	١٤١,٨	قوة الشد بعد المعالجة

يتضح من الجدول (١٨) أن المتوسط الحسابي للاقمشة بعد المعالجة أكبر من المتوسط الحسابي بعد المعالجة ، كما يتضح ان قيمة ت ٢,٩٩١ و مستوى الدالة ٠,٠٠٨ و هي قيمة دالة احصائية عند (٠,٠١) تعزى الى وجود فروق ذات دالة احصائية بين الاقمشة قبل و بعد المعالجة لصالح بعد المعالجة مما يشير الى تحسين مادة المعالجة لخاصية قوة الشد للاقمشة تحت الدراسة .

الفرض الثالث و ينص على ان مادة السليكا في صورتها الفيزيائية العادية ( حبيبات ناعمة ) لا تذوب الا في المذيبات القطبية القوية مثل حمض الهيدروكلوريك مما يجعل من الصعب استخدامها في تجهيز الاقمشة القطنية لانه سيسبب في اتلافها فهل تحضيرها في صورة جسيمات نانوية يجعل ذوبانها ممكنا في مذيبات مخففة من رابع كلوريد الكربون او حمض الخليك و اللدان يتلاءمان مع الاقمشة القطنية :-

ثبت بالتجربة العملية ( باللحظة بالعين المجردة) أن جسيمات السليكا تذوب تماما في رابع كلوريد الكربون ( و هو مادة من مشتقات بترولية ) تشبه الكحول ، كما تذوب في حمض الخليك تركيز ٥% ولكن تبقى بعض رواسب قليلة جدا تستند بالاقمشة أثناء عملية التثبيت الحراري على ماكينة الثيرمازول

#### ملخص النتائج:-

- ١- أعطت نتائج المعالجة الكيميائية بجسيمات النانو المستخلص قشر الأرز فيما جيدة لتحسين بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المجهزة تحت الدراسة
- ٢- تقوّت الأقمشة القطنية الأطلس المعالجة بجسيمات النانو المستخلص قشر الأرز على الأقمشة القطنية السادة في أغلب الخواص الوظيفية
- ٣- ساعدت مادة المعالجة ( جسيمات السليكا النانوية ) على تحسين خواص قوة الشد و زمن الامتصاص و النعومة و العزل الحراري للأقمشة المجهزة تحت الدراسة
- ٤- ذابت جسيمات السليكا النانوية في المذيبات المخففة من محلول رابع كلوريد الكربون و حمض الخليك و هو عكس طبيعتها الفيزيائية التي لا تذوب الا في الاحماض القاعدية القوية مثل حمض الهيدروكلوريك مما أتاح استخدامها في الأقمشة القطنية تحت الدراسة ..

#### توصيات البحث:-

- ١- اجراء مزيد من اختبارات الخواص الطبيعية و الميكانيكية للأقمشة القطنية قيد البحث على الأقمشة الصناعية و المخلوطة و بمتغيرات أشمل .
- ٢- دراسة تطبيق المعالجة بجسيمات النانو المستخلصة من قشور الارز على الأقمشة و تأثيرها على مقاومة البكتيريا حيث اثبتت الدراسات ان القشرة الخارجية للنباتات تحتوى على مضادات للبكتيريا .
- ٣- دراسة أساليب أخرى في استخلاص جسيمات النانو من قشور بعض النباتات الأخرى و مدى فاعليتها في تحسين خواص الأقمشة .
- ٤- دراسة مقارنة بين فاعلية استخدام المعالجة بجسيمات النانو المستخلصة من قشور الارز و الأقمشة المعالجة بجسيمات النانو المستخرجة من المعادن على مقاومة البكتيريا و الفطريات و الخواص الوظيفية للأقمشة المنتج
- ٥- اجراء الاختبارات و التجارب التي توضح بقيم احصائية درجة زوبان جسيمات السليكا النانوية في محلول التجهيز للأقمشة المعالجة

#### المراجع العلمية:-

- ١- ايهام عبد الحليم عبد المطلب (تحضير و توصيف اكاسيد مختلطة ذات جزيئات نانوية لتكسير الصبغات العضوية)- ماجيسنير - قسم الكمياء - كلية العلوم - جامعة بنها - ٢٠١٥
- ٢- أيهم عبد البر الباجورى,السليكون , الجمعية الكيميائية السورية Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. <http://tarek.kakhia.org>
- ٣- تامر السيد محمود ( خواص الانصال الطبقي للبولي استر بالالياف الزجاجية و المقوى بحبوبات كربيد السليكون ) ماجيسنير - قسم الميكانيكا - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية - ٢٠٠٧
- ٤- تاربوك ولوتنغز - ترجمة: د. عمر حمودة والبهلوان اليعقوبي ومصطفى سالم الأرض: مقدمة لليجنيجيا الطبيعية" - منشورات "مجمع الفاتح للجامعات - طرابلس" ٢٠٠٢ م

- ٤- جيهان مصطفى قطب (انتاج مواد متناهية الصغر واستخدام تقنية المياه ما قبل الظروف الحرجة لاستخدامها في التطبيقات المختلفة ) ماجيستير – قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة- جامعة المنيا - ٢٠١٥
- ٥- على مصطفى رجب (تصنيع و توصيف نانو كربيد السليكون من بعض المخلفات ) ماجيستير – قسم الكمياء العضوية - كلية العلوم – جامعة القاهرة ٢٠١١ -
- ٦- نعمة شحاته عبد العظيم (تقييم مواد و تقنيات التنظيف المستخدمة في ازالة الاتساخات عن المنسوجات الكتانية الاثرية ) - ماجيستير- كلية الاداب - قسم الترميم – جامعة سوهاج ٢٠١٥-
- 7- A. Hebeish, M.A. Ramadan, M.E. El-Naggar, and M.H. El-Rafie(2011): Rendering Cotton Fabrics Antibacterial Properties Using Silver Nanoparticle-based Finishing Formulation, RJTA Vol. 15 No. 2
- 8- Amid H, Nosratty H, Maleki v (2015): Physical and Mechanical Properties of Woven Cotton Fabrics after Nanosilver Finishing. BAOJ Nanotech 1(1) – Bhuvanesh
- 9- Majeti N.V Ravi K UMAR (2000): Reactive and Functional polymers,A review of chitin and chitosan Applications, volume 46, Issue 1, November
- 10- Parkash,D. Pardeshi& Sujate,G. Manjrekar(2002): Medical Textile : New Avenue of textile Applications the Indian textile journal,May
- 11- Rai,M.,Yadav, A.and Gade, A.( 2009), SILVER nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Biotechnology advances,27 (1),pp.76- 83.,
- 12- Shirin Nourbakhsh and Ali Ashjaran,Laser(2012): Treatment of cottonFabric for Durable Antibacterial Properties of Silver Nanoparticles, M aterials journal , pp. 5,1247- 1257,doi:10.3390/ma5071247.
- 13- Shilpi Akter, Abu Yousuf Mohammed Anwarul Azim, Md. Abdullah Al Faruque (2014): Medical Textiles: Sygnificance And Future Prospect in Bangladesh , European Scientific Journal, vol. 10, No. 12.
- 14- S. Kathirvelu, Louis Dsouza, and Bhaarathi Dhura: "Nanotechnology applications in textiles" Indian journal of

**Science and Technology**, European Scientific Journal, vol.1  
No5 (Oct.2008)

16- O'Mara 'William C. (1999) **Handbook of Semiconductor Silicon Technology** William Andrew Inc



The 6<sup>th</sup> international- 20<sup>th</sup> Arabic conference for  
Home Economics  
Home Economics and Educational quality  
assurance December 23rd -24th, 2018

<http://homeEcon.menofia.edu.eg>

---

**Journal of Home  
Economics**

---

ISSN 1110-2578

## **Effectiveness of Recent Developments of Nanotechnology Technology (Extracted from Rice Straw) in Improving Some Functional Properties of Woven Fabrics**

**Mahmoud Abdel Halim Abdel Gawad - Skina Amin Mahmoud  
El Sayed**

Professor, Department of Chemical Engineering - Faculty of Engineering - Minia University - Assistant Professor, Department of Clothing and Textiles - Faculty of Home Economics - University of Menoufia

---

### **Introduction and Research Problem:**

Several studies have been conducted on the effectiveness of some nanoparticles such as nano-gold, silver and ketosan to support the properties of textiles and textiles, but they are elements of limited production and their extraction is economically expensive. the present study research to an alternative of nanoparticles extracted from materials that are ecologically present in abundance And low cost. After reviewing the previous studies in this area, it was noted that the use of silica, a chemical compounds found in abundance in the rocks and sand, rice straw contains up to 90 percent of silica, and Egypt produces about 350 tons of rice straw is not exploited Of which only 100 tons in the field The production of organic fertilizers and non-traditional fodder, and

related to the use of rice straw exhaust in the clothing and textile industry, was found to be rare in these studies.

Therefore, **The present study aims to** study the effectiveness of taking advantage of the recent developments of nanotechnology techniques in the extraction of nano-silica particles (extracted from rice straw) Functional properties of woven cellulose fabrics

#### **The results of laboratory tests concluded**

1. The results of chemical treatment of nanoparticles extracted from rice husk yielded good values to improve some functional properties of processed fabrics under study
- 2 - cotton fabrics treated atlas treated with nanoparticles extracted rice husk on cotton fabrics Gentle in most functional characteristics
3. The treatment material (nano-silica particles) has helped to improve the properties of tensile strength, absorption time, softness and UV resistance of samples under study

مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٨ - العدد الرابع ٢٠١٨