



تأثير معالجة أقمشة الملابس المنزلية السليلوزية بماء آمنة بيئياً على خواص الثبات للصبغة الطبيعية

نهى محمد عبد السيد ، احمد رمزي احمد عطا الله

قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

الملخص:

تناول هذا البحث معالجة أقمشة الملابس المنزلية السليلوزية (القطن- الكتان) بمواد SLN PERIWET (أثير الكحول الحامضي مع البولي جليكول واستر حمض الفوسفوريك) عند أربع تركيزات مختلفة (٥، ١٥، ٢٥ جم) وذلك قبل إجراء عملية الصباغة بحيث كانت إجراءات عملية الصباغة بصبغة طبيعية مستخلصة من ثبات (السماق) تحت ظروف الصباغة التالية: تركيز الصبغة ٢.٥ جم / لتر ودرجة الحرارة ٥٠٣ ± ٥٠ م و زمن ٦٠ دقيقة في وجود مخلوط من المثبتات المعدنية وهي (كريبيات الحديدوز + كرومات البوتاسيوم) وذلك بتركيز ٥ جم / لتر لكلا النوعين من المثبتات. وفي نهاية التجربة تم إجراء الاختبارات على الخامة المصبوغة وهي: اختبار (عمق اللون K/S) والثبات (للضوء- الغسيل- الاحتكاك)). وقد اعطت النتائج قيم واضحة لتأثير عمل المادة المعالجة فقد اعطت اقمشة الكتان قيم أعلى لعمق اللون من أقمشة القطن والتي كانت لها نفس ظروف عمله الصباغة وذلك لجميع تركيزات المادة المعالجة كما اعطت كلا من اقمشة الكتان والقطن درجات ثبات عالية للغسيل واعطت اقمشة الكتان قيم أعلى لعمق اللون من أقمشة القطن للثبات للضوء كما اعطت اقمشة القطن درجات ثبات عالية للاحتكاك من اقمشة الكتان والتي كانت لها أيضا نفس ظروف عمله الصباغة وذلك لجميع تركيزات المادة المعالجة وفي مجملها فهي درجات ثبات للغسيل وللضوء و للاحتكاك عالية مقارنة بالعينات التي لم تجري عليها عمليه المعالجه تحت الدراسة.

الكلمات المفتاحية: المعالجات الأولية - الملابس المنزلية - المواد الصديقة للبيئة - الصبغات الطبيعية

المقدمة: Introduction:

تتعدد الأقمشة المستخدمة في تنفيذ الملابس المنزلية وتتنوع لتناسب الفصول والأوقات المختلفة والأنشطة. وأدت التطورات في صناعة الأقمشة الخاصة بالملابس المنزلية إلى إضفاء لمسات من الجمال والراحة والأنسال إليه إلى الملابس المنزلية ولعل من أهم الألياف المستخدمة في صناعة أقمشة الملابس المنزلية هي الألياف الطبيعية^(١). وبعد القطن من أكثر وأهم الألياف المستخدمة في صناعة أقمشة الملابس المنزلية فهو أحد فصائل الألياف السليلوزية ويتتميز القطن بالمرونة العالية وله مقدرة على امتصاص

الرطوبة ويستطيع تحمل درجات الحرارة العالية كما له قدرة على تحمل الغسيل وكذلك فهو سهل جدا في صياغته^(١)

كما بعد الكتان أيضا أحد أهم الألياف الطبيعية السليولوزية المستخدمة في صناعة أقمشة الملابس المنزلية حيث يعتبر الكتان ثانى الخامات أهمية بعد القطن مباشرة حيث تصل نسبة السليولوز في الكتان المعطن ما بين (٨٥-٧٠)% من وزن الألياف وللكتان لمعان جميل يشبه لمعان الحرير كما أن الشعيرات خفيفة جدا حيث تنتج أقمشة تتسلل جيدا ويكون مظهرها مقويا.

ويتميز الكتان بدرجة عالية من المثانة والنعومة الطبيعية^(٤)

ونظرا لأن الصبغات الطبيعية تعتبر صديقة للبيئة more friendly to environment وذلك لقدرتها على التحلل إلى مكوناتها الطبيعية Biodegradable فهي متوافقة مع البيئة كما أنها تعطى ألواناً منسجمة Automatically harmonizing colors وعند مقارنتها بالأصباغ الصناعية وجد أنها تتميز بدرجة منخفضة جداً من التلوث البيئي^(٢,١٧).
ففي السنوات الأخيرة تم إدخال الأنسجة الصديقة للبيئة في الأعمال النسجية المختلفة وال الحاجة إليها أصبحت ضرورة ملحة للتصدير للدول المتقدمة^(٣,١٦).

مشكلة البحث: Research problem

حيث تكمن مشكله البحث في:-

- ١- يمكن استخلاص صبغة طبيعية من نبات السماق .
- ٢- تصلح المواد الامنة بيئيا (PERIWET SLN) لمعالجه الأقمشه السليولوزيه .
- ٣- تصلح المواد الامنة بيئيا (PERIWET SLN) في زياده قيم عمق اللون للاقمشه المصبوغه بالصبغات الطبيعية .
- ٤- تصلح المواد الامنة بيئيا (PERIWET SLN) في زياده الثبات (للغسيل - للضوء - للاحتكاك) للاقمشه المصبوغه بالصبغات الطبيعية .

هدف البحث: Research objectives

١. استخلاص صبغة طبيعية من نبات (السماق).
٢. معالجة آمنة بيئيا للأقمشة (القطن - الكتان) للحصول على سهولة اختراف الصبغه وبالتالي درجة عمق لون أعلى - ودرجات ثبات مرضية (للغسيل - الضوء - الاحتكاك)
٣. الحصول على أقمشة سليولوزية (قطن - كتان) بدرجات ألوان قوية وساطعة تتناسب مع خواص ومتطلبات أقمشة الملابس المنزلية.

المنهج المستخدم: Research methodology

-

-

-

فرض البحث: Research supposition

١. هل يوجد تأثير للمعالجة بمادة (PERIWET SLN) على قيم عمق اللون (K/S) للاقمشه المصبوغه؟
٢. هل يوجد تأثير للمعالجة بمادة (PERIWET SLN) على خواص الثبات (للغسيل - الضوء - الاحتكاك) للاقمشه المصبوغه؟
٣. هل يوجد تأثير لاختلاف تركيز المادة المعالجة على عمق اللون(K/S) للاقمشه المصبوغه؟
٤. هل يوجد تأثير لاختلاف تركيز المادة المعالجة على خواص الثبات للاقمشه المصبوغه؟

مصطلحات البحث:
المعالجات الأولية:

هي تلك العمليات التي تهدف الى اعداد اقمشه خاليه من الشوائب الطبيعية السليلوزيه وغير السليلوزيه وذات درجه عاليه من لامتصاص المحاليل الكيميائيه والصبغات بانتظام وذات درجه بياض عاليه ودرجه انتظاميه عاليه وخواص مظوريه^(١).

الملابس المنزليه: **Out indoor clothes**

هي تلك الملابس التي ترتدي بحيث يشعر فيها المرء بالراحة وسهولة الحركة داخل المنزل وتشمل الفساتين البسيطة والبنطونات والبلوفرات والعباءات المريحة وكذلك الأرواب التي لا تمثل أي ضغوط أو قيود على الجسم.

ويدخل ضمن هذا النوع من الملابس زى النوم، البيجامات ويفضل أن تكون من ألوان متناسقه وزخارف مناسبة وأن تصنع غالباً من الأقمشة التي تمتص العرق.^(٢)

المواد الصديقه للبيئة:

هي مواد ليست لها ضرر على الانسان والبيئة ويمكن ان تستخدم في المراحل الكيميائيه التي يمر بها القماش مثل عمليات (الغليان, التبييض, الصباغه).^(٣)

الصبغات الطبيعية: **Natural dye**

الصبغات الطبيعية هي مخصوصات (ملونات) مشتقة من مصادر طبيعية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية.^(٤)

الإطار النظري:

القطن :

هو الاسم النوعي للألياف تتمو من بنور نبات القطن وهو يحتل المركز الرئيسي بين الألياف النسيجية فهو يستخدم في جميع أغراض العزل والنسيج من الخيوط الرفيعة إلى أنواع الملابس المتعددة والمتنوعة وبالرغم من اكتشاف أنواع عديدة من الألياف الصناعية التي اتسع استخدامها الآن إلا أن القطن استطاع أن يحتفظ بمكانته وأهميته كخامة نسيجية لا يمكن الاستغناء عنها فيستهلك منه ضعف ما يستهلكه من الألياف الأخرى مجتمعه^(٥).

خواص القطن الطبيعية والميكانيكية Properties Physical&Mechanical :-

الدقه:- **Fineness**

هي قياس قطر الشعيره وكلما زادت دقة الشعيرات المستخدمة في إنتاج نوع معين من القماش كلما تحسن قدرته على الانسدال.

المتانة **tenacity**

يقصد بها مدى مقاومة الشعيرات للقطع عند تعرضها للشد وتزداد متانة القطن بالبلل ويعتبر القطن متوسط المتانه.

المرونه **Elasticity**

يقصد بالمرونه قابلية الخام للتشكيل فهي تعطى الأقمشة خاصية الانسدال.

اللون **Color**

لون القطن الخام أبيض ويتفاوت اللون بين الأبيض والأبيض المائل للاصفرار ويرجع ذلك إلى المادة الملونة Pigment الموجودة بالألياف.

الاستطالة Elongation

يقصد بها قدرة الألياف على الاستطالة قبل القطع عندما تتعرض لشد ما وبوجه عام فان القطن من أحسن الألياف السليلوزية مرونة وذلك نتيجة لارتفاع نسبة السليلوز.

الخلو من الشحنات الكهربائية المتولدة Freedom From Static

يتميز القطن بقلة الشحنات الكهربائية والتي تتولد نتيجة الاحتكاك وشحنات القطن تقدر بحوالى ٥٠ فولت.

اللمعان Lustor

يختلف لمعان القطن باختلاف نوعه فالدقيق منها أكثر لمعاناً من الأخرى الخشنة لزيادة المسامية العاكسة للضوء ويمكن إعطاء لمعان ثابت واضح من خلال عملية المرسدة.
الأنكماش

انكماش القطن يحدث بعد الابتلاء اثناء الغسيل خاصة لأول مرة ونسبة الانكماش تتراوح ما بين (٢-٥%) حسب نوع القطن ونوع التجهيز.

تأثير أشعة الشمس Effect of Sun Light

باستمرار تعرض الخيوط والأقمشةقطنية لأشعة الشمس تقل ملائتها ويصفر لونها بتأثير الأشعة فوق البنفسجية.

تأثير الحرارة Heat Effects

القطن من أفضل الأقمشة التي تحمل درجات الحرارة فيمكن غليه وكية دون أن يتلف ولكن الحرارة العالية جداً تؤثر على القطن وتحلله ويساعد على هذا وجود الأكسجين.

تأثير الرطوبة Moisture Effects

من أهم الخواص المميزة لألياف القطن امتصاص الرطوبة من الجو المحيط بها ولدرجة امتصاص الخام الرطوبة أهمية حيث تساعد على زيادة ملائتها عكس الألياف البروتينية والصناعية ونسبة الاكتساب القياسي للقطن (٨,٥%).

الكتان :

يعد الكتان أحد الألياف الطبيعية السليلوزية المستخدمة في عمل المنسوجات وهو من الألياف اللحانية Bast fibers وهي التي تكون الحزم الليفية داخل بعض النباتات مثل الكتان والجوت والفتنة).

كما أنه يعتبر ثاني الخامات أهمية بعد القطن مباشرةً ويعتبر من أهم وأقدم الألياف النباتية التي استخدمها الإنسان في عمل المنسوجات (٤).

الخواص الطبيعية للكتان: المثانة:-

يعتبر الكتان من أقوى الألياف السليلوزية فهي أحد مميزات ألياف الكتان وأهمها فتمتاز خيوط الكتان بالمتانة العالية إذ تبلغ حوالي (٧ جم / تكس).

اللون واللمعان :-

عادةً ما يتراوح لون الكتان ما بين اللون الأبيض المصفر واللون الرمادي ويتوقف اللون على طريقة التعطين وعلى نوع الكتان نفسه وبأخذ الكتان المصري اللون الرمادي واللؤلؤي .

وللكتان لمعان جميل يشبه لمعان الحرير وهذه الخاصية تميزه عن القطن وعملية المرسدة لا تزيد من لمعان الكتان كثيراً .

الاستطالة :-

هذه الألياف ذات استطالة منخفضة تجعلها قادرة على تحمل الصدمات المفاجئة والاستطالة عند القطع ١.٨% للألياف الجافة و ٣.٥% للألياف المبللة .

الرجوعية:-

يمتاز الكتان بدرجة معقولة من الرجوعية بالنسبة لدرجة استطلاله المحدودة أن يستعيد طوله الأصلي إذا تعرض لشد محدود ثم أذيل.

الدقة والطول:-

ألياف الكتان لينست بدقة ألياف القطن ويرجع ذلك إلى أن خلايا الكتان مرتبطة ببعضها في شكل حزم .

تأثير الحرارة :-

تقاوم ألياف الكتان التحلل بالحرارة حتى درجة ١٣٠°C وبعد هذه الدرجة يبدأ لون الألياف في التغير ويفضل استخدامه في الجو الحار وذلك لعدم توصيله للحرارة حيث يتميز ألياف الكتان بدرجات الامتصاص جيدة للحرارة .

امتصاص الرطوبة:-

تبلغ نسبة اكتساب الكتان للرطوبة ١١% وتزيد مثابة الألياف الحافة بمقدار ٢٠% مما يساعد الأقمشة على تحمل عمليات الغسيل.

تأثير الحشرات والبكتيريا والعنف:-

لا تتأثر ألياف الكتان بالحشرات أما بالنسبة للعنف أو نمو البكتيريا وإذا ذادت نسبة الرطوبة المكتسبة للكتان تعرض للإصابة بالعنف والبكتيريا والحشرات .

مقاومة التجعد:-

ألياف الكتان ذات مقاومة ضعيفة للتتجعد إذا قورنت بالأنواع الأخرى من الألياف الطبيعية والصناعية وتعمل التجهيزات الكيماوية الخاصة لتحسين هذه الخاصية .

الخواص الكيميائية للكتان:-

ألياف الكتان لها مقاومة عالية للمحاليل القوية والمحاليل الحمضية المخففة على البارد والمذيبات العضوية المستخدمة في التنظيف الجاف كما أنه لا يتحلل بتعرضه للعوامل والمواد المؤكسدة ولكنه يتعرض للضرر والالتلاف من قبل الأحماض المخففة الساخنة والأحماض المركزية وهناك فقد تدريجي في القوة والمتانة عند تعرض الأقمشة الكتانية لضوء الشمس النافذة وعلى ذلك يمثل الكتان اختياراً جيداً لأقمشة الستائر وبالنسبة للعمر الاستهلاكي ومقاومة الاستهلاك لأقمشة الكتان ف تعد جيدة في ظل التخزين الجيد^(١).

معالجه الأقمشه السليلوزيه:-

تعد مرحله التحضيرات الاوليه من اهم مراحل تجهيز الاقمشه السليلوزيه والتي قد تشمل بعض او جميع العمليات الاتيه :

أ - ازاله النشا : يستخدم الانزيم لضمانت ازاله النشا كمادة بوش ويقوم بالتكسير العشوائي للسلسله النشا وتحويلها الى مواد لها قابليه الاذابه في الماء .

ب - الغليان في القلوى: تعتبر عميه الغليان في القلوى من اهم مراحل المعالجات الاوليه حيث يتم ازاله الشوائب الطبيعية المسؤوله عن الحد من انتفاخ وامتصاص الخامه السليلوزيه .

ت - التبييض: من اهم العمليات التي تهدف الى الحصول على درجه بياض جيد للمنتجات البيضاء وتحسن زهاء الالوان المصبوغه كما تؤدى الى تحسين مظهريه الاقمشه^(٢).

الصبغات الطبيعية :

تطبق الصبغات الطبيعية بمختلف أنواعها على الألياف الطبيعية وبخاصة الصوف من بين جميع الألياف هو الأكثر سهولة في عملية الصباغة بالصبغات الطبيعية . كما أن الحرير يتميز بأن لديه قابلية جيدة للصبغات سواءً كانت طبيعية أو صناعية ويمكن للحرير امتصاص الصبغات في درجة حرارة منخفضة . أما بالنسبة للقطن فالمعروف عنه أنه أصعب الألياف الطبيعية في صباغته بالصبغات الطبيعية حيث أنه لا يرتبط بسهولة بالصبغات الطبيعية والألوان الثابتة يمكن إتمامها بعمليات معقدة^(٤).

مزايا الصبغات الطبيعية:

- إمكانية الحصول على منتج ملبي صديق للبيئة فهي لا تمثل خطرًا على الصحة .
- لا توجد مشكلات بالنسبة للتخلص من الفضلات .
- الصبغات الطبيعية ذات ألوان هارمونية ولها مظهر جذاب .
- تعطى تأثيرات كثيرة لألوان منسجمة ونادرة .
- لا تمثل أي خلل بالنسبة للتوازن البيئي .

عيوب الصبغات الطبيعية:

- نقص المعلومات التكنولوجية الخاصة باستخلاص الصبغات الطبيعية .
- أنواع قليلة منها تعطي درجات ثبات ممتازة للضوء والغسيل .
- التكلفة عالية مع مدى محدود .
- بعض المثبتات التي تستخدم مع تلك الصبغات ضارة ببعض الأنسجة .
- ظلالها اللونية محدودة .

تقسيم الصبغات الطبيعية تبعاً للألوان :

* الأصباغ النباتية:

أصباغ صفراء: البنور الفارسية (الجهرة)- الكركم- القرطم- ورق الصفصف- الحور- زهر البابونج- خشب الفوستاطي- الاناثو- الكرسرون.
أصباغ حمراء: الفوة- خشب البقم- الصندل- البليسان- الحناء- القرطم- قشر الرمان.
أصباغ خضراء: البليحة- السعتر- الجينستر.
أصباغ زرقاء: النيلية.

أصباغ سوداء: السماق- البندق- الجوز- الكاد الهندى.

* الأصباغ الحيوانية:

أصباغ حمراء: الدودة القرمزية- اللعلى.
أصباغ زرقاء: النيلية المستخلصة من محار البحر^(٥).

الملابس المنزلية :

تعد من أكثر أنواع الملابس التي تكون ملامسة للجسم بطريقة مباشرة كما أنها ترتدى لفترات طويلة ولا بد من أن يتواافق فيها خواص عديدة من أهمها الراحة والأمان .

تصنيف الملابس المنزلية :

يوجد عده تصنيفات للملابس المنزليه فالبعض صنفها الى ملابس خارجيه منزلية وملابس داخلية .اما التصنيف الآخر فهو تبعاً لطبيعة الاستخدام وتبعاً لفتره الارتداء .

وفيما يلى نعرض هذه التصنيفات :

أ - ملابس الاعمال المنزليه : هي الملابس التي ترتدى داخل المنزل وتتنسم بالاتساع والبساطه لتكون مريحة وتساعد على سهولة الحركة.

ب - ملابس استقبال الضيوف : حيث ترتدى فى المناسبات الخاصه مثل الزيارات المنزليه وتشمل (العباءه - الفستان - الجونله - البلوزه).

وتتنوع ملابس استقبال الضيوف ما بين :

- ملابس الصباح المنزليه.

- ملابس بعد الظهيره المنزليه .

- ملابس السهره المنزليه .

ت - ملابس منزليه لممارسه الرياضه: وهى الملابس التي يرتديها الفرد لممارسه الرياضه المنزليه مثل الترنجات ولابد ان يتتوفر فيها المرونه والبساطه والجمال .

ث - ملابس النوم : يرتدى هذا النوع من الملابس عند النوم ولا يستخدم للمنزل نظرا لانها غالبا ما تكون شفافه ولابد ان تكون صحيه ومريحة وفضفاضه^(١٥).

التجارب العملية: Experimental

الخامات المستخدمة: Materials

أولاً: العينات النسجية: Fabrics

تم استخدام نوعين من الأقمشة السليولوزية هي القطن والكتان لهذه الدراسة.

١- القطن: cotton

* تم الحصول عليه من شركة كازارين للمنسوجات - أكتوبر - المنطقة الصناعية ٤

مواصفه الخامه القطنيه :

- قماش قطن ١٠٠ %

- التركيب النسجي ١/١

- الوزن ١٥٥ مم/م

- اللون أبيض

٢- الكتان: Linen

* تم الحصول عليه من شركة البشاره - العاشر من رمضان.

مواصفه الخامه الكتانيه :

- قماش كتان ١٠٠ %

- التركيب النسجي ١/١

- الوزن ١٤١.٦ جم/م

- نمرة الخيط ١٤٠

- اللون أبيض

ثانياً: الصبغة الطبيعية: Natural Dye

*استخدم هذا البحث صبغة طبيعية مستخلصة من نبات السماق تم الحصول عليها من شركة البنور الزراعية والعطارة والنباتات الطبيعية حراز - باب الخلق - القاهرة.

السماق : الاسم العلمي للسماق هو Rhus Coriarea تعنى كلمة "السماق" الأحمر الداكن، اللون الذى هو أساسا لون السماق.

و أوراق السماق في بداية الربيع تتميز بلون أخضر مزرق أو مسود، فاتم من الوجهين أما في الخريف فتأخذ ألوانا مختلفة بين البني الأجرى والأحمر، وهذا مما يكسبها شكلاً تزيينياً جميلاً وتستخرج البذور من الثمار التي تجف تماماً وتدق.^{(٩)(٨)}

ثالثاً: المعالجة باستخدام PERIWET SLN:

* تم الحصول عليها من شركة أرسانيوم للاستيراد والتصدير ٤ شارع الحجاز مصر الجديدة.

النوع: إثير الكحول الحامض مع البولي جايكول وإستر حمض الفسفوريك.

الخصائص:

الشكل: مستحلب لزج

اللون: أبيض

الذوبان: سهل الذوبان في الماء الدافئ

الرقم الهيدروجيني: ٥.٥ - ٧.٥

الأيونية: غير أيوني

ويتمكن الاستخدام لتطبيقات متعددة أهمها ارتفاع ثبات الألوان للخامات المصبوغة وسهولة الاختراق.

طريقة العمل: تم إجراء المعالجة بمادة (PERIWET SLN) على الأقمشة محل الدراسة (القطن - الكتان) وذلك قبل إجراء عملية الصباغة.

حيث كانت التركيزات كالتالي: (١٥ - ١٠ - ٢٥ جم) وتمت إذابة المواد في الماء الدافئ وإضافتها إلى محلول حيث كان التركيز ٥ جم/لتر ماء مع التقليل المستمر وذلك لمدة ٣٠ دقيقة في درجة حرارة (١٠٠ ± ٣٠ مم) وبعدها تم إخراج العينات لتبريد ومن ثم تجري عملية الصباغة.

رابعاً: المثبتات :

استخدم نوعين من المثبتات على العينات بطريقة الخلط وهي (كبريتات الحديدوز + كرومات البوتاسيوم) وكان التركيز ٥ جم/لتر لكلا النوعين من المثبتات.

خامساً: الصباغة: Dyeing

تم تحضير صبغة طبيعية مستخلصة من نبات السماق لصباغة أقمشة (القطن - الكتان) بطريقة الاستنفاد Exhausion حيث كانت نسبة القماش إلى محلول Liquor ratio (١: ٢٠) ودرجة حرارة حمام الصباغة (١٠٠ ± ٣٠ مم) مع التقليل المستمر لمدة ٦٠ دقيقة. وتم إجراء عملية التثبيت أثناء عملية الصباغة وبعد الانتهاء من عملية الصباغة تم إخراج العينات لتبريد ثم تتم عملية الغسيل.

عملية الغسيل:

تشطف العينات بعد إتمام إجراء عملية الصباغة في محلول ٥ مم صابون مبشور + ٢ جم كربونات صوديوم / لتر ماء.

النتائج والمناقشة: Results and discussion

ثبت أن نبات السماق يحتوى على صبغة طبيعية حمراء داكنة والموجودة في كتاب فهرس الألوان Colour Index وعند استخلاص هذه الصبغة واستخدامها لصباغة عينات من أقمشة القطن والكتان فقد تم الحصول على عدة ألوان ذات درجات لونية متفاوتة.

- تم دراسه تأثير المعالجه باستخدام (PERIWET SLN) بتركيزات مختلفه قبل عمليه الصباغه على الأقمشه تحت الدراسة.
- تم دراسه افضل نوع خامه يحقق افضل خواص للصباغه باجراء عمليه المعالجه بالمواد تحت الدراسة.

تأثير عوامل الدراسه على خواص الصبغه.


اولا : تأثير المعالجه (Periwet Sln) على عمق اللون (K/S) للاقمشه المصبوغه:

جدول (١) تأثير استخدام (Periwet Sln) على عمق اللون (K/S) لاقمشه القطن المصبوغة بصبغة (السماق)


قييم عمق اللون (K/S)	تركيز المادة المعالجه (بالجرام)	رقم العينة
٥.٣٩	٥	١
٤.٤٧	١٠	٣
٤.٧٩	١٥	٥
٤.٦٨	٢٥	٧
٢.٤٧	بدون معالجه	٩

جدول (٢) تأثير استخدام (Periwet Sln) على عمق اللون (K/S) لاقمشه الكتان المصبوغة بصبغة (السماق)

قييم عمق اللون (K/S)	تركيز المادة المعالجه (بالجرام)	رقم العينة
٦.٧٨	٥	٢
٤.٧٤	١٠	٤
٥.١٢	١٥	٦
٤.٥٥	٢٥	٨
٢.١١	بدون معالجه	١٠



شكل (١) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على عمق اللون(K/S) لاقمشه القطن المصبوغة بصبغة (السماق)



شكل (٢) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على عمق اللون (K/S) لأقمشة الكتان المصبوغة بصبغة (السماق)

يوضح الجدول (١) والشكل(١) قيم عمق اللون لاقمشة القطن المصبوغه بصبغه السماق الطبيعيه والمعالجه بممواد امنه بيئيا حيث اعطت العينه رقم (١) لخامه القطن بتركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى قيمه لعمق اللون حيث كانت (٥,٣٩) بينما اعطت العينه رقم(٥) بتركيز ١٥ جم قيمه متوسطه لعمق اللون حيث كانت (٤,٧٩) واعطت العينه رقم (٣),(٧) بتركيز ١٠ جم و ٢٥ جم اقل قيم لعمق اللون حيث كانت (٤,٤٧) (٤,٦٨) على التوالي و اعطت العينه رقم (٩) والتي لم تجري عليها المعالجه قبل اجراء عملية الصباغه اضعف القيم وكانت (٤,٤٧).

كما يوضح الجدول (٢) والشكل(٢) قيم عمق اللون لاقمشة الكتان المصبوغه بصبغه السماق الطبيعيه والمعالجه بممواد امنه بيئيا حيث اعطت العينه رقم(٢) بتركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى قيمه لعمق اللون حيث كانت (٦,٧٨) بينما اعطت العينه رقم(٦) بتركيز ١٥ جم قيمه متوسطه لعمق اللون حيث كانت (٥,١٢) واعطت العينه رقم(٤) ورقم (٨) بتركيز ١٠ جم والتراكيز ٢٥ جم اقل قيم لعمق اللون حيث كانت (٤,٥٥) (٤,٧٤) على التوالي بينما اعطت العينه رقم (١٠) التي لم تجري عليها المعالجه قبل اجراء عملية الصباغه اضعف القيم وكانت (٢,١١).

التعليق على النتائج: و يتضح من الجدول (٢-١) والشكل(٢-١) ان اقمشه الكتان اعطت قيم اعلى لعمق اللون من اقمشه القطن والتي كانت لها نفس ظروف عمليه الصباغه وذلك لجموع ترکیزات الماده المعالجه وفى مجملها فهى قيم اعلى لعمق اللون مقارنه بالعينات التي لم تجرى عليها عملية المعالجه تحت الدراسة واعطت العينه رقم (١) والعينه رقم (٢) افضل قيم للاختبارات الاربعه (عمق اللون(k/s)) - اختبارات الثبات(لغسيل - للضوء - للاحتکاك) مقارنه بجميع العينات المعالجه والمصبوغه .

وحيث كان ترکیز الماده المعالجه باستخدام (PERIWET SLN) للعينه رقم (١) والعينه رقم(٢) هو (٥ جم) وهذا اقل الترکیزات التي تم استخدامها وتطبيقها على العينات محل الدراسة يرجع سبب ذلك ان الترکیز (٥ جم) من الماده المعالجه (PERIWET SLN) اعطى اعلى استنفاد للصباغه وذلك اثناء عملية الصباغه مما ساعد فى الحصول على اعلى عمق لون وكذلك افضل خواص للثبات للعينات المعالجه والمصبوغه محل الدراسة. وقد جاءت نتائج الدراسة


التجريبيه تتفق الى حد كبير مع دراسه (نهله شعبان شحاته حسن - ٢٠٠٨) حيث امكن زياده شده اللون للاقمشه (القطن - الصوف) والمطبوعه بالملونات الطبيعيه (الفوه - العصفر - البصل) وذلك بمعالجه الاقمشه محل الدراسه باليوريا والمواد الكتنيونيه (levasol) مما ادى الى تحقق افضل قيم لشده اللون.

ثانياً: تأثير المعالجه (PERIWET SLN) على الثبات للغسيل للاقمشه المصبوغه:
جدول (٣) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للغسيل لاقمشه القطن المصبوغه بصبغه (السماق)


الثبات للغسيل	تركيز المادة المعالجة (بالجرام)	رقم العينة
٥	٥	١
٥_٤	١٠	٣
٥_٤	١٥	٥
٥_٤	٢٥	٧
٥_٣	بدون معالجه	٩

جدول (٤) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للغسيل لاقمشه الكتان المصبوغه بصبغه (السماق)

الثبات للغسيل	تركيز المادة المعالجة (بالجرام)	رقم العينة
٥	٥	٢
٥_٤	١٠	٤
٥_٤	١٥	٦
٥_٤	٢٥	٨
٥_٢	بدون معالجه	١٠



شكل (٣) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للغسيل لاقمشه القطن المصبوغه بصبغه (السماق)



شكل (٤) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للغسيل لأقمشة الكتان المصبوغة بصبغة (السماق) يوضح الجدول (٣) والشكل(٣) درجات الثبات للغسيل لأقمشة القطن المصبوغه بصبغه السماق الطبيعيه والمعالجه بمواد امنه بيئيا حيث اعطيت العينه رقم (١) بتركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى درجات للثبات للغسيل حيث كانت(٥) درجات بينما اعطي كلا من العينات رقم (٣) و (٥) و (٧) التركيز ١٠ جم والتركيز ١٥ جم والتركيز ٢٥ جم درجات متوسطه للثبات للغسيل حيث كانت(٤-٥) بينما اعطيت العينه رقم (٩) والتي لم تجرى عليها المعالجه قبل اجراء عمليه الصباغه درجه ضعيفه للثبات للغسيل وكانت(٣-٥). يوضح الجدول (٤) والشكل(٤) درجات الثبات للغسيل لأقمشه الكتان المصبوغه بصبغه السماق الطبيعيه والمعالجه بمواد امنه بيئيا حيث اعطيت العينه رقم (٢) بتركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى درجات للثبات للغسيل حيث كانت(٥) درجات بينما اعطيت العينات رقم (٤) و (٦) و (٨) لکلا من التركيز ١٠ جم والتركيز ١٥ جم والتركيز ٢٥ جم درجات متوسطه للثبات للغسيل حيث كانت(٤-٥) بينما اعطيت العينه رقم (١٠) التي لم تجرى عليها المعالجه قبل اجراء عمليه الصباغه درجه ضعيفه للثبات للغسيل وكانت(٢-٥).

التعليق على النتائج: من الجدول (٣-٤) والشكل(٣-٤) يتضح ان كلا من اقمشه الكتان والقطن اعطت درجات ثبات عاليه للغسيل والتي كانت لها نفس ظروف عمليه الصباغه وذلك لجميع تركيزات الماده المعالجه مقارنه بالعينات التي لم تجرى عليها عمليه المعالجه تحت الدراسة وحاءت نتائج الدراسه التجاربيه تتفق الى حد كبير مع دراسه (محمد عبدالله معروف -٤-٢٠٠) والتي اعطت العينات درجات ثبات للغسيل للصبغات الطبيعيه (الفوهـ الكركمـ الحنهـ) والمستخدمه على اقمشه الكتان تتراوح بين جيده الثبات الى متوسطه الثبات الى ضعيفه الثبات


ثالثاً: تأثير المعالجه (PERIWET SLN) على الثبات للضوء للأقمشه المصبوغه:

جدول (٥) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للضوء للأقمشه القطن المصبوغة بصبغة (السماق):


رقم العينة	تركيز المادة المعالجة (بالجرام)	الثبات للضوء لمدة ٢٤ ساعة
١	٥	٦-٥
٣	١٠	٤
٥	١٥	٤
٧	٢٥	٤-٣
٩	بدون معالجة	٣

جدول (٤) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للضوء لأقمشة الكتان المصبوغة بصبغة (السماق)

رقم العينة	تركيز المادة المعالجة (بالجرام)	الثبات للضوء لمدة ٢٤ ساعة
٢	٥	٦
٤	١٠	٤
٦	١٥	٤
٨	٢٥	٤
١٠	بدون معالجة	٣



شكل (٥) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للضوء لأقمشة القطن المصبوغة بصبغة(السماق)



شكل (٦) تأثير استخدام (PERIWET SLN) للثبات للضوء لأقمشة الكتان المصبوغة بصبغة (السماق)
يوضح الجدول (٥) والشكل(٥) درجات الثبات للضوء لأقمشة القطن المصبوغه بصبغه
السماق الطبيعيه والمعالجه بمواد امنه بيئيا حيث اعطت العينه رقم (١) بتركيز ٥ جم من الماده
المعالجه اعلى درجات للثبات للضوء حيث كانت(٦-٥) درجات بينما اعطت العينات رقم (٣)
و (٥) لكلا من التركيز ١٠ جم والتركيز ١٥ جم درجات متوسطه للثبات للضوء حيث كانت(٤)
و اعطت العينه رقم (٧) بتركيز ٢٥ جم اقل درجات للثبات للضوء حيث كانت (٤-٣) بينما

اعطت العينه رقم (٩) التي لم تجرى عليها المعالجه قبل اجراء عمليه الصباغه درجه ضعيفه للثبات للضوء وكانت(٣).

يوضح الجدول (٦) والشكل(٦) درجات الثبات للضوء لاقمشه الكتان المصبوغه بصبغه السماق الطبيعيه والمعالجه بمود امنه بيئيا حيث اعطت العينه رقم (٢) التركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى درجات للثبات للضوء حيث كانت(٦) درجات بينما اعطت العينات رقم (٤) و(٦) و(٨) كلا من التركيز ١٠ جم والتركيز ١٥ جم والتركيز ٢٥ جم درجات متوسطه للثبات للغسيل حيث كانت(٤) بينما اعطت العينه رقم(١٠) التي لم تجرى عليها المعالجه قبل اجراء عمليه الصباغه درجه ضعيفه للثبات للضوء وكانت(٣).


التعليق على النتائج : كما يتضح من الجدول (٦-٥) والشكل(٦-٥) ان كلا من اقمشه الكتان اعطت درجات ثبات عاليه للضوء من اقمشه القطن والتى كانت لها نفس ظروف عمليه الصباغه وذلك لجميع تركيزات الماده المعالجه مقارنه بالعينات التي لم تجرى عليها عمليه المعالجه تحت الدراسة . حيث جاءت نتائج الدراسه التجاريه تتفق الى حد كبير مع دراسه (فريال محمود طيره - سمييه مصطفى محمد ٢٠٠٣) والتي اعطت العينات درجات ثبات للضوء جيده وذلك للصباغه الطبيعيه المستخلصه من قشر البصل والمستخدمه على ثلاث خامات طبيعيه (القطن - الصوف - الحرير) وقد اعطت نتائج فيما اعلى للثبات لخامه الصوف تلتها خامه الحرير تلتها خامه القطن.

رابعا: تأثير المعالجه (PERIWET SLN) على الثبات للاحتكاك لاقمشه المصبوغه:
جدول (٧) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للاحتكاك لاقمشه القطن المصبوغه بصبغه (السماق)


رقم العينة	تركيز المادة المعالجة (بالграмм)	الثبات للاحتكاك
١	٥	٥
٣	١٠	٥_٤
٥	١٥	٥_٤
٧	٢٥	٥_٤
٩	بدون معالجة	٥_٣

جدول (٨) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للاحتكاك لاقمشه الكتان المصبوغه بصبغه (السماق)

رقم العينة	تركيز المادة المعالجة (بالграмм)	الثبات للاحتكاك
٢	٥	٥_٤
٤	١٠	٥_٤
٦	١٥	٥_٤
٨	٢٥	٥_٤
١٠	بدون معالجة	٥_٢



شكل (٧) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للاحتكاك لأقمشة القطن المصبوغة بصبغة (السماق)



شكل (٨) تأثير استخدام (PERIWET SLN) على الثبات للاحتكاك لأقمشة الكتان المصبوغة بصبغة (السماق)

يوضح الجدول (٧) والشكل(٧) درجات الثبات للاحتكاك لأقمشة القطن المصبوغة بصبغة السماق الطبيعيه والمعالجه بمود انه بيتيا حيث اعطيت العينه رقم (١) بتركيز ٥ جم من الماده المعالجه اعلى درجات الثبات للاحتكاك حيث كانت(٥) درجات بينما اعطيت العينات رقم (٣) و (٥) و (٧) لكلا من التركيز ١٠ جم والتركيز ١٥ جم والتراكيز ٢٥ جم درجات متوسطه للثبات للضوء حيث كانت(٤-٥) بينما اعطيت العينه رقم (٩) التي لم تجري عليها المعالجه قبل اجراء عملية الصباغه درجه ضعيفه للثبات للاحتكاك وكانت(٥-٣).

يوضح الجدول (٨) والشكل(٨) درجات الثبات للاحتكاك لأقمشة الكتان المصبوغه بصبغة السماق الطبيعيه والمعالجه بمود انه بيتيا حيث اعطيت العينات رقم (٢) و(٤) و(٦) و(٨) لجميع التركيزات درجات متوسطه للثبات للغسيل حيث كانت(٤-٥) بينما اعطيت العينه رقم (١٠) والتي لم تجري عليها المعالجه قبل اجراء عملية الصباغه درجه ضعيفه للثبات للضوء وكانت(٥-٢).

التعليق على النتائج: ويوضح كلا من الجدول (٨-٧) والشكل(٨-٧) ان اقمشه القطن اعطيت درجات ثبات عاليه للاحتكاك من اقمشه الكتان والتي كانت لها نفس ظروف عمليه الصباغه وذلك لجميع تركيزات الماده المعالجه وفي مجملها فهى درجات ثبات للاحتكاك عاليه مقارنه

بالعينات التي لم تجرى عليها عملية المعالجة تحت الدراسة. حيث جاءت نتائج الدراسة التجريبية تتفق الى حد كبير مع دراسه (هبة فاروق حلمي منصور - ٢٠٠٢) والتي اعطت العينات درجات ثبات جيدة للاحتكاك للصبغات الطبيعية (الرمان - البصل) والمستخدمه على الاقمشه الصوفيه والمعالجه بالجلوكوز حيث اعطت العينات المعالجه ثبات افضل من العينات التي لم تجرى عليها عمليات المعالجه بالجلوكوز.

لذا يوصى **البحث** باستخدام الصبغات الطبيعية لما ثبت مؤخرا من أضرار جسمية للصبغات الصناعية وتأثيراتها السرطانية على صحة الإنسان والبيئة، كما يوصى أيضا بضرورة إجراء المعالجة الآمنة بيئيا على الخامات وذلك بما يسمح بتنفيذ افضل للصبغات الطبيعية والحصول على ألوان قوية وزاهية وأكثر ثباتا.

المراجع:

- ١- احمد فؤاد النجعاوى: "تكنولوجيا صباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة القطنية" دار المعارف- الاسكندرية - ٢٠١٠ .
- ٢- احمد بهاء مصطفى محمود حموده الشققيري: "تأثير المعالجات الاوليه الصديقه للبيئه علي بعض اقمشه الاقطان المصريه المؤتمر العلمي الثامن للفنون التطبيقية-(الفنون التطبيقية بين التطور والابتكار في تصميم المنتج بالوطن العربي) المحور الرابع والخامس- جامعه حلوان- ٢٠٠٥ .
- ٣- انصاف حسن,فوزيه حسين: "التربية الملبيه - مطابع مؤسسات الهلال - القاهرة- ١٩٨٦ .
- ٤- زينب محمود برهام: "أثر المطريات الكايتونية على الخواص الميكانيكية والجمالية لنسيج الكتان". مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - مجلد (١). العدد (٤): أكتوبر ٢٠٠١ .
- ٥- علية عابدين- زينيب الدباغ: "دراسات في النسيج وأسس تنفيذ الملابس" دار الفكر العربي- ٢٠٠٣ م.
- ٦- عواطف عبد البارى: "تذكرة دواء"دار الطائع للنشر والتوزيع- ١٩٩٨ م
- ٧- فريال محمود طيره - سميـه مصطفى مـهد السـيد : " دراسـه قـابلـيه الصـبـاغـه وـخـصـائـصـ الثـباتـ الضـوـئـيـ لـصـبـغـهـ قـشـرـ الـبـصـلـ الطـبـيـعـيـ عـلـىـ اـقـمـشـهـ الصـوـفـ وـالـحـرـيرـ وـالـقـطـنـ" مجلـهـ بـحـوثـ الـاـقـتـصـادـ الـمـنـزـلـيـ - جـامـعـهـ الـمـنـوفـيـهـ - مجلـدـ (١٢)ـ العـدـ (١)ـ يـانـايـرـ ٢٠٠٣ .
- ٨- منير عز الدين : " تبييض وتجهيز الكتان نحو بيئه أنظف" - مؤتمر الصباغة. والصباغة والتجهيز نحو بيئه أنظف (١٩٩٩).
- ٩- منى فايز محمد: "تحسين ثبات الصبغات النباتية على الألياف الطبيعية باستخدام مواد صديقة للبيئة" رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٥ .
- ١٠ - محمد إسماعيل عمر: "تكنولوجيا الألياف الصناعية" دار النشر ٢٠٠٢ م
- ١١ - نجدة إبراهيم محمود إبراهيم ماضي: "تأثير عوامل النظرية والأنيزمات والعنایة على الأداء الوظيفي لأقمشة تريكو اللحمة القطنية واستخدامها في صناعة الملابس الجاهزة"- رسالة دكتوراه غير منشورة- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية ٢٠٠٤ .

- ١٢- نشوى عبد الرووف توفيق عبد الحليم: "إمكانية تحقيق أفضل المعايير الوظيفية لإكساب أقمشة الكتان خاصية مقاومة التجعد" المؤتمر القومي الثامن (المؤتمر القومي للاقتصاد المنزلي وأثاره على تنمية اقتصادنا القومي) ١٥-١٦ فبراير ٢٠٠٤
- ١٣- نشوى عبد الرووف توفيق عبد الحليم: "تأثير بعض التراكيب البنائية السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف: رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٣
- ١٤- هيا مدراش حسين الغزلي: "تأثير عملي الغسيل والكي على الخواص الفيزيائية والجمالية للأقمشة السليلوزية المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة". رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٣
- ١٥- هند محمد عبد الغفار شاهين: "تصميم برنامج كمبيوتر لتعلم مهارات تنفيذ الملابس المنزليه بما يحقق متطلبات جوده التعليم" رساله دكتوراه غير منشوره كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفيه - ٢٠١٤
- ١٦- ولاء زين العابدين السيد: "تأثير استخدام البلازما البارزه لمعالجة الأقمشه المنتجه ببعض التراكيب البنائيه المختلفه على الخواص الوظيفيه لملابس الاطفال القطبيه المخلوطه" رسالع دكتوراه غير منشوره كلية التربية النوعيه_ جامعة طنطا م ٢٠١٠

18-K Clarkson, K Collier , E. Larenas and G. Weiss "AATCC Book of paper"(1994) P. 319

19-Chavan R.B colourage ,vol,44,27-30,(1995)

The Effect Of Treatment Of Cellulosic Household Clothes Fabrics With Environmentally Safe Materials On The Properties Of Fastness To Natural Dyes

Abstract

This research deals with treatment of cellulosic clothes fabrics (cotton-linen) with SLN PERIWET (fatty alcohol polyglycol ether and phosphoric acid ester) at four different concentrations (5, 10, 15, 25 g) before the dyeing process so that dyeing process procedures were conducted with a natural dye extracted from sumac under the following dyeing conditions: dye concentration of 2.5 g/l, temperature $100^{\circ} \pm 3^{\circ}$ C and time of 60 minutes in the presence of a mixture of mineral stabilizers, a ferrous sulfate + potassium chromate as a concentration of 25 g / l.

At the end of the experiment, tests were performed on the dyed material, namely color depth test (K/S) and fastness to (light-washing-friction). Grading of strong and bright colors was obtained and the results showed clear values to the impact of treatment material, where samples gave values of color depth and higher degrees of fastness than those samples that have not been treated. Therefore, the research recommends using natural dyes due to the recently proven serious damage of artificial dyes and their carcinogenic effect on human health and harmful impact on the environment. The researcher also recommends the necessity of environmentally safe treatment of the material to allow better permeability of natural dyes and getting strong, bright and faster colors.

Key words : Primary Treatment- our indoor clothes - Environment-friendly material -Natural dyes.