



## "تأثير بعض الأساليب التطبيقية على بعض الخواص الفيزيائية للمنتج النهائي "العباءة الحريري"

سناء محمد عبد الوهاب علي شاهين

كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

### **ملخص البحث :**

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى "تأثير بعض الأساليب التطبيقية على بعض الخواص الفيزيائية للعباءة الحريري" وتنصّح أهمية البحث في تحديد أنسب تركيب نسجي ، عدد برمات خيط اللحمة لتحقّق الخواص الفيزيائية للعباءة الحريري ، واقتصرت الدراسة على ثوابت البحث منها خامة القماش (بولي استر)، نمرة خيط السداء (٤٨/١٥٠) دنير، نمرة خيط اللحمة (٩٦/٣٠٠) دنير ، إجمالي عدد خبوط السداء (١٠٠٨٠) فلتة ، بينما كانت متغيرات البحث هي نوع التركيب النسجي(سادة ١/١ ، مبرد ٣/٢ ، أطلس ٥ ) ، وعدد برمات خيط اللحمة ( ٨٥٠ برمة ، ١٥٠٠ برمة ، ١٨٠٠ برمة ) وخلصت الأقمشة المنتجة تحت البحث للمعالجات الأولية والتجهيز بشركة مصر المحلة الكبرى .

وبعد ذلك تم إجراء الاختبارات المعملية للأقمشة المنتجة وهي (فورة الشد – الإستطالة - الإنصال – نفاذية الهواء ) وذلك بمعامل المركز القومي للبحوث بالقاهرة لتحديد أفضل متغيرات الدراسة تحقيقاً للخواص الوظيفية للأقمشة العباءة الحريري .

وبعد تنفيذ الأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفات والمتغيرات المحددة تم تحليل النتائج المعملية للخواص المختبرة لعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام الإحصاء التطبيقي لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث.

### **وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:**

أن أفضل قماش يحقق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هي قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به ( ٨٥٠ برمة/م) وذلك بمعامل جودة ٨٢.٢٨٥٦ % وبذلك لجميع الاختبارات المختلفة ، وبينما كان أقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هي قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به ( ١٥٠٠ برمة/م) وذلك بمعامل جودة ٥١.٢٦٤٧ % .

**كلمات مفتاحية :** الأساليب التطبيقية – الخواص الفيزيائية للأقمشة – العباءة الحريري .

### **مقدمة البحث :**

لا خلاف على أن صناعة الملابس الجاهزة هي الصناعة المؤهلة لقيام دور رائد في مجال تنمية وتنشيط الصادرات المصرية كمدخل أساسي لعلاج المشكلة الاقتصادية.

ويعتبر التركيب البنائي النسجي أهم العوامل الرئيسية التي تحكم في الخواص الطبيعية والميكانيكية الواجب توافرها بالأقمشة (٢،١)\* ويمكن تحديد العناصر الأساسية المكونة للتركيب البنائي فيما يلي:

- نوع و خواص الخامة المستخدمة .

- التركيب النسجي المستخدم .

- نمرة الخيط أو قطره لكل من السداء واللحمة .

- عدد خيوط وحدة القياس في الأقمشة للسداء واللحمة .

- اتجاه و عدد برمات البوصة لخيوط السداء واللحمة .

- التشريب لخيوط السداء واللحمة .

- أسلوب الغزل .

- أسلوب التنفيذ .

وبما أن التركيب النسجي هو الكيفية التي يتم بواسطتها بناء المنسوج على النول عن طريق تعاشق خيوط السداء مع خيوط اللحمة وتعتبر التراكيب النسجية من أهم عناصر التركيب البنائي التي لها تأثير مباشر على الأقمشة المنتجة وتتأتي أهمية التراكيب النسجية بعد عنصر نوع الخامة ويمكن الحصول على ناحية جمالية من بعض التراكيب النسجية دون الاستعانة بزخارف أو تصميمات معينة<sup>(١)</sup> وتنتضح أهمية ضرورة اختيار أقمشة العباءة الحريري على اسس سليمة ولذلك يجب ان تتمتع هذه الأقمشة بخواص وظيفية معينة كي تتلاءم مع غرض الاستعمال مثل (قوة الشد والإستطالتوالإنسدال وفانانية الهواء ) ولذلك فان اختيار التراكيب النسجية المناسبة للاستخدام في أقمشة العباءة الحريري من العوامل الهامة لكي تعطي الموصفات المطلوبة والتي تؤدي الي جودة الاستخدام .

#### مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في الآتي :

١. معظم أقمشة العباءة الحريري في السوق المصري تنتج بخامات مختلفة يستخدم لها تراكيب نسجية محددة مما يتعارض مع ما يتطلبها هذه الأقمشة من التنوع في الخواص .
٢. توافر معلومات غير كاملة عن تأثير اختلاف نوع التركيب النسجي وعدد برمات على الخواص الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري .

وبذلك يمكن صياغة المشكلة البحثية في الآسئلة التالية :

١. ما تأثير إختلاف نوع التركيب النسجي على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري ؟
٢. ما أنساب تركيب نسجي تحقيقاً لمنظومة الخواص الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري ؟
٣. ما تأثير اختلاف عدد برمات خيط اللحمة على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري ؟
٤. ما أنساب عدد برمات خيط اللحمة تحقيقاً لمنظومة الخواص الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري ؟
٥. ما أنساب عينات البحث تحقيقاً لمنظومة الخواص الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري ؟

---

تم ترتيب المراجع حسب ورودها بالبحث

**أهمية البحث :**

ترجم أهمية البحث إلى ما يلي :

١. استخدام تراكيب نسجية بعد برمات خيط اللحمة تختلف عن المستخدمة في الأسواق حالياً لأقمشة العباءة الحريري .
٢. المساهمة في تحديد انسب التراكيب النسجية وعدد برمات لانواع المختلفة من خامات البحث بهدف الوصول الى الجودة الوظيفية للمنتج النهائي .

**أهداف البحث :**

يهدف البحث إلى ما يلي :

١. دراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية المستخدمة على بعض خواص الاداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري
٢. دراسة تأثير اختلاف عدد برمات خيط اللحمة المستخدمة على بعض خواص الاداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري
٣. التعرف على انسب عينات البحث تحقيقاً لمنظومة الخواص الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري.

**فرضيات البحث :**

١. توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التراكيب النسجية وخواص الاداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري .
٢. توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين عدد برمات خيط اللحمة وخواص الاداء الوظيفي لأقمشة العباءة الحريري .
٣. توجد فروق ذات دلالة احصائية بين عينات البحث في تحقيق منظومة الجودة الوظيفية لأقمشة العباءة الحريري .

**حدود البحث :**

واقتصرت الدراسة على خامة القماش (بولي استر)، بنمرة خيط السداء (٤٨/١٥٠) دنير، نمرة خيط اللحمة (٩٦/٣٠٠) دنير ، نوع التركيب النسجي(سادة ١/١، مبرد ٣/٢، اطلس ٥ ) ، وعدد برمات خيط اللحمة (٨٥٠ برمة، ١٥٠٠ برمة، ١٨٠٠ برمة).

**منهج البحث :**

تم استخدام كلاً من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي لتحقيق أهداف البحث .  
الدراسات السابقة .

**دراسة**<sup>(٣)</sup> هدفت الدراسة إلى "تصميم وتنفيذ نمط العباءة الحريري بوجهين مختلفين لمواكبة الموضة العالمية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية " وتوصلت إلى النتائج الآتية"أن المحور الرابع "تحقيق الجانب الابتكاري في التصميم" هو الأفضل بالنسبة لباقي البنود الأخرى وذلك بمعامل جودة ٨٩.٩٦ %، ويليه المحور الثاني "تحقيق الجانب الوظيفي للتصميم" وذلك بمعامل جودة ٨٩.٧٣ %، ويليه المحور الاول"تحقيق اسس وعناصر التصميم" وذلك بمعامل جودة ٨٩.٦٠ %، وأخيراً المحور الثالث "إمكانية تطبيق التصميمات المقترنة وتنفيذها" وذلك بمعامل جودة ٨٩.٤٧ % .

دراسة (٨) هدفت الدراسة إلى "تأثير اختلاف ترتيب التراكيب النسجية في وحدة التكرار على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة" وتوصلت إلى النتائج الآتية :- التصميم الثالث أفضل التصميمات في مجموع الاختبارات بمجموع ٨٢٤٠٤١٢ ، يليه التصميم الرابع بمجموع الاختبارات بمجموع ٨٢٦.١٠٣ ، ثم التصميم الأول بمجموع الاختبارات بمجموع ٨٢٤.١٣١ ، وأخيراً التصميم الثاني في مجموع الاختبارات بمجموع ٧٩٤.٧٣٥ .

دراسة (٩) هدفت الدراسة إلى "إمكانية تحقيق أنساب الخواص الوظيفية لأقمشة البنطalon الحريري المنتجة ببعض التراكيب البنائية" وتوصلت إلى النتائج الآتية :- التركيب النسجي "تنقيل مبرد ٢/٢ بعدد برمات ١٠٠٠ برمه / م" كان أعلى التراكيب النسجية في مجموع الاختبارات ، يليه التركيب النسجي "كريب بطريقة الزحف والدوران مبسط بدون برمات" ، ثم كلا من التركيب النسجي "تنقيل مبرد ٢/٢ مبسط بدون برمات" والتركيب النسجي "كريب بطريقة الزحف والدوران بعدد برمات ١٨٠٠ برمه / م" ، ثم التركيب النسجي "كريب بطريقة الزحف والدوران بعدد برمات ١٠٠٠ برمه / م" ، وأخيراً التركيب النسجي "تنقيل مبرد ٢/٢ بعدد برمات ١٨٠٠ برمه / م" .

دراسة (١٠) هدفت الدراسة إلى "تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة الجونلات ذات الاستطالله العالمية" و توصلت إلى النتائج الآتية:- التركيب النسجي "مبرد مضفور ومبسط بدون برمات" كان أعلى التراكيب النسجية في مجموع الاختبارات ، يليه كلا من التركيب النسجي "مبرد مضفور بعدد برمات ١٨٠٠ برمه / م" والتركيب النسجي "مبرد مضفور بعدد برمات ١٠٠٠ برمه / م" ، ثم كلا من التركيب النسجي "مبرد منقوش مبسط وبدون برمات" والتركيب النسجي "مبرد منقوش بعدد برمات ١٨٠٠ برمه / م" ، وأخيراً التركيب النسجي "مبرد منقوش بعدد برمات ١٠٠٠ برمه / م" .

دراسة (١١) هدفت الدراسة إلى "تأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية على الخواص الوظيفية لأقمشة الكوفرتات "

و توصلت إلى النتائج الآتية:- التركيب النسجي "سادة ١/١ + مبرد ٣/١" كان أعلى التراكيب النسجية في مجموع الاختبارات، ويليه التركيب النسجي "سادة ١/١ + مبرد ١/٣" ، وأخيراً التركيب النسجي "سادة ١/١ + شبكة تقليدية"

دراسة (١٢) هدفت الدراسة إلى "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقى (المدمج) على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية " و توصلت إلى النتائج الآتية :- ان القماش المنتج بالتركيب النسجيـينـيكوم (خلايا الحل ) ومنفذ بخيط اللحمة نمرة ١٣٠ هو الأفضل لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقى (المدمج ) بينما كان القماش المنتج بالتركيب النسجي مبرد مضفور ومنفذ بخيط اللحمة نمرة ١٥٠ هو الأقل لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقى (المدمج )

دراسة (١٣) هدفت الدراسة إلى "توظيف الحاسوب الالي في تصميم عباءة حريري ثلاثية الأبعاد باستخدام زخارف شعبية" و توصلت إلى امكانية الاستفادة من منظومة الحاسوب الالي في انتاج عباءة حريري تحمل الطابع الشعبي ثلاثي الأبعاد "

تعليق عام على الدراسات السابقة :

من خلال عرض الدراسات السابقة نجد أنها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدراسة الحالية من خلال :

١- عرض دراستان للعبارة الحريري يوضحان.

أ- تصميم وتنفيذ نمط العبارة الحريري بوجهين مختلفين لمواكبة الموضة العالمية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية .

ب- إمكانية الاستفادة من منظومة الحاسوب الآلي في انتاج عبارة حريري تحمل الطابع الشعبي ثلاثي الابعاد .

٢- تم عرض (٥) دراسات لتأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية لتوضيح

أ- تأثير اختلاف ترتيب التراكيب النسجية في وحدة التكرار على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة

ب- إمكانية تحقيق أنساب الخواص الوظيفية لأقمشة البنطون الحريري المنتجة ببعض التراكيب البنائية

ت- تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة الجونلات ذات الاستطالة العالية

ث- تأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية على الخواص الوظيفية لأقمشة الكوفرات .

ج- تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحقن (المدمج) على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية .

البولي استر: يعتبر من أهم الألياف الصناعية التركيبية وأكثرها استخداماً ويصنع من مواد أولية مأخوذة من البترول، ويمتاز بدرجة عالية من التحمل والمرنة والمتانة العالية ولا تتأثر

المتانة بالبلل<sup>(١)</sup> وتتميز الألياف بأنها مقاومة للتجمد والكرمشة بدرجة عالية وبالتالي فهو لا يحتاج

للكي<sup>(٤)</sup> ولمرونة ألياف البولي استر فإن الأقمشة المنسوجة منه تكون ذات درجة اندساس

جيدة ومقاومة للكرمشة مما يحفظ لهذه الأقمشة مظهريتها<sup>(١٢)</sup> وأليافه تمتص العرق بنسبة قليلة

لذا فهي غير مريحة في الأجزاء الحارة، - له مقاومة جيدة للضوء والحرارة ولا يتآثر لونه

بتعرضه للضوء وتمتاز أليافه بالاحتفاظ بالأبعاد والكسرات المتينة حراريًا كالبليسية<sup>(٤)</sup>

- تعتبر أليافه مادة عازلة ممتازة، وتتولد الشحنات الكهربائية له أثناء التصنيع والاستعمال.<sup>(٤)</sup>

- يستخدم في مجال صناعة الملابس وفي الجوارب والجونلات ذات الكسرات والبدل ومن أهم مميزات الأداء لليكرا المقاومة العالية للتشکيل في مناطق الكوعين والركبتين

للملابس كما أنها تساعد على إزالة الكسرات الناشئة أثناء الاستعمال بسرعة.<sup>(٤)</sup>

- يمتاز بدرجة عالية من التحمل والمرنة والمتانة العالية ولا تتأثر المثانة بالبلل<sup>(١٥)</sup>

ويتميز البولي استر بمقاومته الممتازة للإحتكاك ويتمتع البولي استر بقوه شد مناسبة ٧: جم/دینیر وبذلك يتحمل الإجهادات التي تقع على الأقمشة المنسوجة منه

<sup>(١٥)</sup>

وتميز أليافه بأنها مقاومة للتجمد والكرمشة بدرجة عالية وبالتالي فهو لا يحتاج للكي ونظراً لمرونة ألياف البولي استر فإن الأقمشة المنسوجة منه تكون ذات درجة انسداد جيدة ومقاومة للكرمشة مما يحفظ لهذه الأقمشة مظهريتها<sup>(١٥)</sup>

- أليافه تمتص العرق بنسبة قليلة لذا فهي غير مريحة في الأجزاء الحارة، إضافة إلى صعوبة صباغتها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة<sup>(٤)</sup> ونظرًا لزيادة نسبة الأجزاء المبتلة في شعيرات البولي استر تضعف قدرتها على الامتصاص (٤٠٪)<sup>(١٥)</sup>

- له مقاومة جيدة للضوء والحرارة ولا يتأثر لونه بتعرضه للضوء.<sup>(٣)</sup>

- تميز أليافه بالاحتفاظ بالأبعاد والكسرات المتباينة حراريًا كالباليسيك<sup>(٤)</sup>

- لا يتأثر بالمذيبات العضوية العادي ولكنه يذوب باستخدام بعضها، وله مقاومة عالية للقلويات الضعيفة<sup>(٥)</sup>

#### تأثير التركيب الباني على خواص الأقمشة المنسوجة :

يلعب التركيب الباني دوراً هاماً في تحديد جودة المنتج ومدى ملاءنته لأداء الوظيفي حيث يعتمد على مجموعة علاقات مشتركة باللغة التعقide بين الألياف، والخيوط، والقماش فهو يعتبر من أهم العوامل التي تتحكم في الخواص الواجب توافرها في القماش<sup>(١٦)، (١٧)</sup>

#### تأثير التركيب الباني على قوة شد القماش :

قوية شد القماش هي مدى مقاومته لقوى القطع المختلفة وهي من أهم الخواص الميكانيكية وذلك لدورها الفعال في تحديد مدى تحمل القماش للإجهاد المختلف ومقاومة الاستعمال وتأثيرها على الأداء الوظيفي<sup>(١٦)</sup>

وأجمع الباحثون على أن تحسين قوة شد الخيوط المنسوجة تتأثر بالتركيب النسجي نتيجة للضغط المتبادل بين خيوط النساء واللحمة في مواضع التعاشق<sup>(١٤)</sup>

#### تأثير التركيب الباني على استطالة القماش :

استطالة القماش هي مقدار الزيادة في الطول عند التعرض للشد القاطع وتخالف الاستطالة باختلاف التركيب النسجي تبعاً لمقدار تشريب خيوط النساء واللحمة وقد ثبت انه بزيادة الكثافة النسجية تزداد الاستطالة حتى تصل إلى نقطة معينة لا تزداد بعدها العدة نتيجة لقيود حرية حركة الخيوط لحدوث الاستطالة<sup>(١٧)</sup>

#### تأثير كثافة خيوط النساء واللحمة بوحدة القياس على قوة شد واستطالة القماش :

أجمع الباحثون على أن قوة شد واستطالة القماش تتأثر بعاملين أساسين هما معدل التشريب لخيوط المنسوجة وكذلك استطالتها إلا أن جرس أضاف عامل ثانوي آخر وهو نوع التركيب النسجي وتوزيع التعاشقات حيث أن تأثيره قد يفيد في إضافة زيادة طفيفة لاستطالة الخيوط من خلال تقليل انزلاق من الشعيرات المغزلولة بالخيوط المنسوجة<sup>(١٨)</sup>.

#### تأثير التركيب الباني على نفاذية الهواء وامتصاص الرطوبة للقماش :

نفاذية الهواء هي قدرة الهواء على المرور خلال القماش من خلال الفتحات بين الألياف والخيوط وتعد النفاذية والامتصاص من العوامل الهامة التي تحدد كفاءة استخدام القماش ويؤثران على خاصية الراحة ، كما يؤثر الامتصاص على قابلية القماش للعنابة والتنفس وسهولة الصباغة والتجهيز ، والتركيب النسجي له علاقة وثيقة بالنفاذية تعتمد على عدد ومساحات الفتحات النسجية فهي طردية مع التراكيب المفتوحة وعكسية مع التراكيب المفولبة

حيث كثرة التعاملات في وحدة المساحة وقلة التشيففة ، كما يؤثر التركيب النسجي على الامتصاص الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المساحة السطحية الملائمة للماء وتعوق كثرة التعاملات سريان أو امتصاص الماء خلاف الألياف<sup>(١٨)</sup>

## ٢- التجارب العملية :

يعني هذا البحث بإمكانية تأثير بعض الأساليب التطبيقية على بعض الخواص الفيزيائية للمنتج النهائي "العباءة الحريري" وذلك باستخدام خامة البولي استر واختلاف بعض التراكيب النسجية.

## التجارب المنفذة :

تم إنتاج مجموعة من عينات الأقمشة لتحديد أنسابها من الناحية الوظيفية والجمالية بالنسبة لأقمشة العباءة الحريري وتم إنتاج العينات المنفذة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمرحلة الكبرى . جدول (١) يوضح مواصفات القماش المجهز بمتغيراته.

جدول (١): مواصفات القماش المجهز بمتغيراته

نوع ونمرة خيط السداء	٤٨/١٥٠ بولي استر دنير	أجمالي عدد قتل السداء	٤٨٠٠٨٠ فتلة
نوع ونمرة خيط اللحمة	٩٦/٣٠٠ بولي استر دنير	أجمالي التطريخ	٤ فتلة في الباب
كثافة اللحمة / بوصة	٦٣/بوصة	عدد القتل في النير	١ فتلة في النيرة
كثافة القيام / بوصة	١٦٣/بوصة	عرض القماش الخام	١٥٦ سم

## متغيرات الأقمشة المنتجة :

التركيب النسجي(سادة ١/١, مبرد ٣/٢, اطلس ٥ ) , عدد برمات خيط اللحمة (٨٥٠ برمة/م , ١٥٠٠ برمة برمة/م , ١٨٠٠ برمة برمة/م ) .

ثوابت الأقمشة المنتجة : خامة القماش (بولي استر دنير) , نمرة خيط السداء (٤٨ / ١٥٠ بولي استر) , نمرة خيط اللحمة (٩٦ / ٣٠٠ بولي استر دنير) , اجمالي عدد خيوط السداء (١٠٠٨٠ فتلة) .

## ٣- النتائج والمناقشة :

بعد تنفيذ عينات الأقمشة تحت الدراسة واختبارها معملياً وبعد تسجيل الإختبارات تمت معالجتها إحصائياً باستخدام تحليل التباين وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات البحث للإختبارات المختلفة وكانت النتائج على النحو التالي :

### ١- تأثير متغيرات البحث على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واستخدام أسلوب تحليل التباين (One-WayAnova) لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث والتي تتضمن(التركيب النسجي وعدد برمات خيط اللحمة) ، وتم استنتاج معادلة خط الانحدار المتعدد والتي تأخذ الصورة العامة الآتية :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

حيث أن:  $Y$  = الخاصية المقاسة ،

$X_1$  = نوع التركيب النسجي ،  $X_2$  = عدد برمات خيط اللحمة ،

$b_1, b_2$  = معامل الانحدار الثابت ،  $a$  = تمثل معاملات الانحدار.

**١-١-٣ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم):**

**جدول (٢) : المتوسطات والانحرافات المعيارية للتركيبيب البنائية على قوة الشد (كجم)**

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات	
٣	١٣.٠٤٢٧	٧٠.٣٣	١/١ سادة	التركيبيب النسجي
١	٤١.٨٣٤٣	٨٣.٦٦٧	٢/٣ مبرد	
٢	٤١.٣٠٩٦	٧٧.٦٣	٥ أطلس	
١	٢٤.٠٩٥٥	١١٢.٨٨٩	٨٥٠ برماء	عدد برمات خيط اللحمة
٣	١١.٤٢٢٨	٥١.٤٤٤	١٥٠٠ برماء	
٢	٥.٦٧٤١	٦٨.٥٥٦	١٨٠٠ برماء	

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنى تأثير متغيرات البحث المختلفة على قوة الشد (كجم).

**جدول (٣) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم)**

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
التركيبيب النسجي	٢٣٧.٨٠٢	٢	١٣٦.٩٠١	١١٣	٠.٨٩٥
عدد برمات خيط اللحمة	٦٠٣٣.٦٥١	٢	٣٠١٦.٨٢٦	١٢.١١٩	٠.٠٠٨
الخطأ	١٢٥٥.٧٥٣	٤			
المجموع	٧٥٢٧.٢٠٦	٨			

من الجدول (٢)، (٣) يتضح أن :

١- عدم معنوية نوع التركيب النسجي لقوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (١١٣) وهي غير دالة إحصائية.

وترى الباحثة إنه يمكن ترتيب التركيب البنائية وفق تأثيرها على قوة الشد (كجم) في ضوء المتوسطات كالتالي : مبرد ٢/٣ ، يليه أطلس ٥ ، وأخيراً سادة ١/١ .

٢- عدم معنوية عدد برمات خيط اللحمة لقوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (١٢.١١٩) وهي غير دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ .

وترى الباحثة إنه يمكن ترتيب عدد برمات خيط اللحمة وفق تأثيرها على قوة الشد (كجم) في ضوء المتوسطات كالتالي : ٨٥٠ برماء / م ، يليها ١٨٠٠ برماء / م ، وأخيراً ١٥٠٠ برماء / م .

جدول (٤) : معامل الانحدار المتعدد لمتغيرات البحث على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة  
(كجم)

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة		
	a الحد الثابت غير المعياري	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
قيمة المعامل	١٤٤.٢٧٥	٤.٢٧٨	-٠.٠٥٤
قيمة اختبار T	٤.٢٥٧	٠.٤٥١	-٢.٧٨٥
المعنوية	٠.٠٠٥	٠.٦٦٨	٠.٠٣٢

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = 144.275 + 4.278 x_1 - 0.054 x_2$$

و تفسر المعادلة من خلال جدول (٤) كما يلي :

المتغير المستقل (نوع التركيب النسجي X<sub>1</sub>) كان غير معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T (عند مستوى المعنوية  $P \leq 0.05$ ) ، أما المتغير المستقل (عدد برمات خيط اللحمة X<sub>2</sub>) فكان معنويًا (عند مستوى المعنوية  $P \leq 0.01$ ) في نموذج الانحدار المتعدد وحسب اختبار T .

٢-١-٣ تأثير متغيرات البحث على نسبة الاستطالة (%) :

جدول (٥) : المتوسطات والانحرافات المعيارية للتراكيب البنائية على نسبة الاستطالة (%)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات	
			سادة ١/١	التركيب النسجي
١	٢.٦٩٤٣	٤١.٢٢	٢/٣ مبرد	أطلس
٢	٦.٨٠١٤	٣٩.٨٨٩		
٣	١٢.٠٥٧٠	٣٩.٤٤٤		
١	٧.٥٤٩٨	٤٦.٣٣	٨٥٠ برماء	١٥٠ برماء
٣	٥.٧٨٣١	٣٧.٠٠	٣٧.٠٠	
٢	٥.٠٩١٨	٣٧.٢٢٢	٣٧.٢٢٢	

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنى تأثير متغيرات البحث المختلفة على نسبة الاستطالة (%) .

جدول (٦) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على نسبة الاستطالة (%)

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٩٦٢	٠.٠٣٩	٢.٥٦٨	٢	٥.١٣٦	التركيب النسجي
٠.١٩٣	٢.١٩٤	٨٥.٠٨٦	٢	١٧٠.١٧٣	
			٤	٢٢٧.٦٠٤	
			٨	٤٠٢.٩١٣	المجموع

من الجدول (٥) ، (٦) يتضح أن :

- ١- عدم معنوية نوع التركيب النسجي للإسطالة (%) حيث بلغت قيمة "ف" (٠٠٣٩) وهي غير دالة إحصائياً .  
ويمكن للباحثة ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها على الإسطالة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : سادة ١/١ ، ميرد ٢/٣ ، وأخيراً أطلس ٥ .
- ٢- عدم معنوية عدد برمات خيط اللحمة للإسطالة (%) حيث بلغت قيمة "ف" (٢.١٩٤) وهي غير دالة إحصائياً .  
وترى الباحثة إنه يمكن ترتيب برمات خيط اللحمة وفق تأثيرها على الإسطالة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : برمة/م ٨٥٠ ، برماء/م ١٨٠٠ ، برماء/م، وأخيراً ١٥٠٠ برماء/م .
- جدول (٧) : معامل الانحدار المتعدد لمتغيرات البحث على الإسطالة (%)**

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة		
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
قيمة المعامل	٥٦.٢٩١	-٠.٨٨٩-	-٠.٠١٠-
قيمة اختبار T	٦.٠١٩	-٠.٣٤٠-	-١.٩٢٣-
المعنوية	٠.٠٠١	٠.٧٤٦	٠.١٠٣

وجاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = 56.291 - 0.889 x_1 - 0.010 x_2$$

وتفسر المعادلة من خلال جدول (٧) كما يلى :

المتغيران المستقلان (نوع التركيب النسجي X<sub>1</sub>) و(عدد برمات خيط اللحمة X<sub>2</sub>) كانوا غير معنويان من الناحية الإحصائية في نموذج الانحدار المتعدد وحسب اختبار T .

٣- تأثير متغيرات البحث على معامل الانسدال (%):

**جدول (٨) : المتوسطات والانحرافات المعيارية للتراكيب البنائية على**

**معامل الانسدال (%)**

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات	
١	٠.٠٤٦٣٧	٠.٣٤٠٣٣	١/١	التركيب النسجي
٢	٠.٠٢١٢٩	٠.٣١٧١١	٢/٣	
٣	٠.٠٢٩٩٨	٠.٣٠٩٧٧٧	٥	
٤	٠.٠٠٥٦٨	٠.٢٨٨٠٠	برمة ٨٥٠	عدد برمات خيط اللحمة
١	٠.٠٢٧٧٨٧	٠.٣٤٩٦٦	برمة ١٥٠٠	
٢	٠.٠٢٢٢٤٢	٠.٣٢٤٠٧	برمة ١٨٠٠	

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنى تأثير متغيرات البحث المختلفة على معامل الانسدال (%).

**جدول (٩) : تحليل التباين الأحادي لتاثير متغيرات البحث على معامل الانسدال (%)**

مستوى المعنوية	قيمة "F"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٥٥٤	٠.٦٥٤	٠.٠٠١	٢	٠.٠٠٢	التركيب النسجي
٠.٠٢٨	٦.٨٥١	٠.٠٠٣	٢	٠.٠٠٦	عدد برمات خيط اللحمة
			٤	٠.٠٠١	الخطأ
			٨	٠.٠٠٩	المجموع

من الجدول (٨)، (٩) يتضح أن :

١- عدم معنوية نوع التركيب النسجي لمعامل الانسدال (%) حيث بلغت قيمة "F" (٠.٦٥٤) وهي غير دالة إحصائية.

وترى الباحثة إنه يمكن ترتيب التركيب النسجي وفق تأثيرها على معامل الانسدال (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : سادة ١/١ ، يليه مبرد ٢/٣ ، وأخيراً أطلس ٥.

٢- معنوية عدد برمات خيط اللحمة لمعامل الانسدال (%) حيث بلغت قيمة "F" (٦.٨٥١) وهي دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ .

وترى الباحثة إنه يمكن ترتيب برمات خيط اللحمة وفق تأثيرها على معامل الانسدال (%) في ضوء المتوسطات كالتالي : ١٥٠٠ برماء/م، يليها ١٨٠٠ برماء/م، وأخيراً ٨٥٠ برماء/م.

**جدول (١٠) : معامل الانحدار المتعدد لمتغيرات البحث على معامل الانسدال (%)**

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة			
	Y	a الحد الثابت غير المعياري	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
قيمة المعامل		٠.٢٨١	-٠.٠١٥	٥.١٩٦E-٥
قيمة اختبار T		٨.١٩٨	-١.٥٩٣	٢.٦٣١
المعنوية		٠.٠٠٠	٠.١٦٢	٠.٠٣٩

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = 0.281 - 0.015 x_1 - 5.196E-5 x_2$$

و تفسر المعادلة من خلال جدول (١٠) كما يلي :

المتغير المستقل (نوع التركيب النسجي X<sub>1</sub>) كان غير معنويًا من الناحية الإحصائية حسب اختبار T ، أما المتغير المستقل (عدد برمات خيط اللحمة X<sub>2</sub>) فكان معنويًا (عند مستوى المعنوية  $P \leq 0.05$ ) في نموذج الانحدار المتعدد وحسب اختبار T .

١-٤ تأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث) :  
جدول (١١) : المنشآت والأنحرافات المعيارية للتراكيب البنائية على نفاذية  
الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المتغيرات
٣	٥.٩٣٤٨	١٨.٥٤٩٩	التركيب النسجي
١	١٥.٢٠٠٧	٣١.٣٧٦٦	
٢	١٨.٩٩٨٣	٢٨.٩٧٨٨	
٢	٨.٦١٥٩	١٩.٦١٩٩	عدد برمات خيط اللحمة
٣	٩.١٤١٠٧	١٩.٥١٦٦	
١	١٤.١٧٣٠٧	٣٩.٧٦٨٨	١٨٠٠ برمة

تم إجراء اختبار تحليل التباين لمعنى تأثير متغيرات البحث المختلفة على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث)

جدول (١٢) : تحليل التباين الأحادي لتأثير متغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث)

مصدر التباين	المجموع	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
التركيب النسجي	٢٧٩٠٣٤	٢	١٣٩٥١٧	٠.٦٦٧	٠.٥٤٧
عدد برمات خيط اللحمة	٨١٦١٤١	٢	٤٠٨٠٧٠	٣.٤١٣	٠.١٠٢
الخطأ	٤٣٨٣٠٥	٤			
المجموع	١٥٣٣.٤٨	٨			

من الجدول (١١)، (١٢) يتضح أن :

١- عدم معنوية نوع التركيب النسجي لنفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث) حيث بلغت قيمة "F" (٠.٦٦٧) وهي غير دالة إحصائياً.

وتري الباحثة إنه يمكن ترتيب التراكيب النسجية وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث) في ضوء المتوسطات كالتالي : مبرد ٢/٣ ، يليه أطلس ٥ ، وأخيراً سادة ١/١.

٢- عدم معنوية عدد برمات خيط اللحمة لنفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث) حيث بلغت قيمة "F" (٣.٤١٣) وهي غير دالة إحصائياً.

وتري الباحثة إنه يمكن ترتيب برمات خيط اللحمة وفق تأثيرها على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم².ث) في ضوء المتوسطات كالتالي : ١٨٠٠ برمة/م، يليها ٨٥٠ برمة/م، وأخيراً ١٥٠٠ برمة/م.

**جدول (١٣) : معامل الانحدار المتعدد لمتغيرات البحث على نفاذية الأقمشة للهواء (سم³/سم³ بـث)**

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة		
Y	a الحد الثابت غير المعياري	X1	X2
قيمة المعامل	-٨.٧١٤-	٥.٢١٤	٠.٠١٨
قيمة اختبار T	-٠.٤٨١-	١.٠٣	١.٧٠٤
المعنوية	٠.٦٤٧	٠.٣٤٣	٠.١٣٩

و جاءت معادلة خط الانحدار على النحو التالي :

$$Y = -8.714 + 5.214 x_1 + 0.018 x_2$$

و تفسر المعادلة من خلال جدول (١٣) كما يلي :

المتغيران المستقلان (نوع التركيب النسجي  $X_1$ ) و (عدد برمات خيط اللحمة  $X_2$ ) كانا غير معنويان من الناحية الإحصائية في نموذج الانحدار المتعدد وحسب اختبار T.

### ٢-٣ تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

تم عمل تقييم كلی لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملاءمتها لأدائها الوظيفي وذلك لاختبار أفضل التراكيب البنائية ، ثم استخدام أشكال الرادار (Radar Chart) متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث حيث استخدمت الخواص الآتية :


- ١- قوة الشد
- ٢- الاستطالة
- ٣- الانسدال
- ٤- نفاذية الهواء

و يتم تحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية ( بدون وحدات ) تتراوح بين ( صفر : ١٠٠ ) حيث أن :


**جدول (١٤) : تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث.**

رقم العينة	نوع التركيب النسجي	عدد برمات خيط اللحمة	قوة الشد %	الاستطالة %	معامل الأنسدال %	نفاذية الهواء %	معامل الجودة الكلية (%)	الترتيب
١	١/١ سادة	١٨٠٠ بربمة	٤٧.٤٤	٧٨.١٣	٩٢.١٢	٤٨.٧٦	٦٦.٦٠٩٢	٦
٢	٢/٣ مبرد	١٥٠٠ بربمة	٤٩.٢٣	٨١.٨٨	١٠٠	٤٢.٣٢	٦٨.٣٥٦٣	٥
٣	٥	٨٥٠ بربمة	٦٥.٦٤	٧١.٨٧	٧٦.٠٩	٢٤.٨٦	٥٩.٦١٧٩	٨
٤	٦	١٨٠٠ بربمة	٥٥.٦٤	٧١.٨٧	٨٧.١٣	٩٩.٨٠	٧٨.٦١٠٦	٢
٥	٧	١٥٠٠ بربمة	٣٧.٤٤	٦٣.٧٥	٨٥.٩٠	٥٨.٨٢	٦١.٤٧٦٨	٧
٦	٨	٨٥٠ بربمة	١٠٠	٨٨.٧٥	٧٦.٨٨	٣٧.٤٩	٧٥.٧٧٩٧	٣
٧	٩	١٨٠٠ بربمة	٥٥.١٣	٥٩.٣٨	٨٠.٤٧	١٠٠	٧٣.٧٤٤٠	٤
٨	٥	١٥٠٠ بربمة	٣٢.٠٥	٦٢.٥٠	٨٩.٦٧	٢٠.٨٤	٥١.٢٦٤٧	٩
٩		٨٥٠ بربمة	٩٤.٨٧	١٠٠	٧٣.٩٩	٦٠.٢٨	٨٢.٢٨٥٦	١

٣-٢-١-١ بالنسبة للتركيب النسجي سادة ١/١ :



شكل راداري رقم (١) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش سادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة (٨٥٠ برماء/سم)



شكل راداري رقم (٢) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش سادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة (١٥٠٠ برماء/سم)

تقييم الجودة الكلي لاختبارات البحث للقماش السادة ١/١ وعدد برمات

اللحمة ١٨٠٠ برماء/سم

قوية الشد %

١٠٠

%

الأستطاله

قوية الشد %

١٠٠

معامل الجودة  
الكلي %

نفاذية الهواء %

معامل الأنسدال %

نفاذية الهواء %

١٨٠٠ برماء ١/١ سادة

شكل راداري رقم (٣) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش

سادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة (١٨٠٠ برماء/سم)

من الجدول (٤) والأشكال الرادارية (١)، (٢)، (٣) نستخلص ما يلي :

أن قماش السادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٥٠٠ برماء/م) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة ٦٨.٣٥٦٣ % يليه قماش السادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٨٠٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة ٦٦.٦٠٩٢ % ، وأخيراً قماش السادة ١/١ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (٨٥٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة ٥٩.٦١٧٩ % .

٢-٢-٣ بالنسبة للتركيب النسجي مبرد : ٢/٣

تقييم الجودة الكلي لاختبارات البحث للقماش المبرد ٢/٣ وعدد

برمات اللحمة ٨٥٠ برماء/سم

قوية الشد %

١٠٠

%

الأستطاله

معامل الجودة  
الكلي %

نفاذية الهواء %


معامل الأنسدال %

٨٥٠ برماء ٣/٢ مبرد

شكل راداري رقم (٤) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش

مبرد ٢/٣ وعدد برمات خيط اللحمة (٨٥٠ برماء/م)


تقييم الجودة الكلي لاختبارات البحث للقماش المبرد 2/3 وعدد  
برمات اللحمة 1500 برماء/سم



مبرد 2/3 1500 برماء

شكل راداري رقم (٥) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش  
مبرد ٢/٣ وعدد برمات خيط اللحمة (١٥٠٠ برماء/م)

تقييم الجودة الكلي لاختبارات البحث للقماش المبرد 2/3 وعدد برمات  
اللحمة 1800 برماء/سم



مبرد 2/3 1800 برماء

شكل راداري رقم (٦) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش  
مبرد ٢/٣ وعدد برمات خيط اللحمة (١٨٠٠ برماء/م)


من الجدول (٤) والأشكال الرادارية (٤)، (٥)، (٦) نستخلص ما يلي :

أن قماش المبرد  $\frac{2}{3}$  وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٨٠٠ برماء/م) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة ٦١٠٦٪ يليه قماش المبرد  $\frac{2}{3}$  وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (٨٥٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة ٧٨٠٦٪ ، وأخيراً قماش المبرد  $\frac{2}{3}$  وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٥٠٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة ٧٥٧٪ .


٣-٢-٣ بالنسبة للتركيب النسجي أطلس ٥ :



شكل راداري رقم (٧) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة (٨٥٠ برماء/م)



شكل راداري رقم (٨) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة (١٥٠٠ برماء/م)



شكل راداري رقم (٩) تقييم الجودة لاختبارات البحث لقماش  
أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة (١٨٠٠ برماء/م)

من الجدول (٤) والأشكال الرادارية (٧)، (٨)، (٩) نستخلص ما يلي :

أن قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (٨٥٠ برماء/م) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة %٨٢.٢٨٥٦ يليه قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٨٠٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة %٧٣.٧٤٤٠ ، وأخيراً قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٥٠٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة %٥١.٢٦٤٧ .

من الجداول السابقة والأشكال الرادارية نستخلص ما يلي :

أن أفضل خامة تحقق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هي قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (٨٥٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة %٨٢.٢٨٥٦ وذلك لجميع الاختبارات المختلفة ، وكانت أقل خامة في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هي قماش أطلس ٥ وعدد برمات خيط اللحمة الخاص به (١٥٠٠ برماء/م) وذلك بمعامل جودة %٥١.٢٦٤٧ .

المراجع :

- ١- انصاف نصر، كوثر الزغبي: "دراسات في النسيج" دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، القاهرة ٢٠٠٥ م.
- ٢- وئام محمد حمزة : "إمكانية تصميم أقمشة لابتلال تفي بالأداء الوظيفي لغرض الاستخدام النهائي" رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية التربية النوعية ، جامعة طنطا ، ٢٠٠٦ م.
- ٣- عادل الهنداوي، فیروز الجمل، مروة حلمی : "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية ونوع الخامنة لأقمشة تربکو اللحمه على خواص الأداء الوظيفي للملابس الخارجية للسيدات" مجلة بحوث التربية النوعية ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد (٢٤) يناير ٢٠١٢ م.
- ٤- على السيد زلط : "الألياف والتراكيب النسجية" دار السلام للطباعة والنشر ، المنصورة ، ٢٠٠٧ م.
- ٥- احمد محمد فاروق احمد : "تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لأقمشة الجونلات ذات الاستطالة العالية" "مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ، المجلد (٢١)، العدد (١)، ٢٠١١ م.
- ٦- عادل الهنداوي ، آية فوزي: "تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البوليستر على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الصيفية" المؤتمر السنوي (العربي الخامس - الدولي الثاني) الاتجاهات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي، ١٤-١٥ أبريل، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، ٢٠١٠ م.
- ٧- سماح متولي محمد متولي بلاسي: "تصميم وتنفيذ نمط العباءة الحريري بوجهين مختلفين لمواكبة الموضة العالمية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية" رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، ٢٠١٦ م.
- ٨- أسمهان اسماعيل ، أحمد فاروق، سناء شاهين: "تأثير اختلاف ترتيب التراكيب النسجية في وحدة التكرار على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة" "مجلة بحث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المجلد (٢١)، العدد (٣)، ٢٠١١ م.
- ٩- سناء شاهين ، أحمد فاروق: "إمكانية تحقيق أنساب الخواص الوظيفية لأقمشة البنطلون الحريري المنتجة ببعض التراكيب البنائية" "مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ، المجلد (٢١)، العدد (٣)، ٢٠١٠ م.
- ١٠- احمد محمد فاروق احمد: "تأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية على الخواص الوظيفية لأقمشة الكوفيريات" "مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ، المجلد (٢٠)، العدد (٣)، ٢٠١٠ م.
- ١١- احمد سالمان، عادل الهنداوي، إيريني مسيحه، ألفت خليل: "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة المنتجة بأسلوب الغزل الحلقي (المدمج) على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية" "مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، المجلد (٢٠)، العدد (١)، ٢٠١٠ م.

**مجلة الاقتصاد المنزلي - مجلد ٢٦ - العدد (١) - ٢٠١٦**

- ١٢- شادية سالم , علي زلط , نجوي شكري "إمكانية ضبط نسب التصميم مع ابعد البارتون الحريمي المدرج في صناعة الملابس الجاهزة." مؤتمر الفنون التطبيقية الدولي الثاني , كلية الفنون التطبيقية , جامعة دمياط , ٢٠١٠ م.
- ١٣- عادل الهنداوي , خالد عز الدين: "التوافق بين مصانع النسيج والملابس الجاهزة كأحد عوامل المنافسة في صناعة الملابس" مجلة بحوث الاقتصاد المنزلي, كلية الاقتصاد المنزلي , جامعة المنوفية , المجلد (١١) العدد (٣) , يوليو ٢٠٠١ م.
- ١٤- اشرف محمود هاشم : "تقييم التطورات العالمية الحديثة لтехнологي تجهيز الألياف السيلولوزية ضد التجعد والكرمشة " المؤتمر القومي الثامن , كلية الاقتصاد المنزلي , جامعة المنوفية , المجلد (١٣) , العدد (٥) فبراير , ٢٠٠٤ م.
- ١٥- أسمهان إسماعيل النجار: "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية والتصميم على خواص الأداء الوظيفي لملابس السهرة للسيدات" رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي , جامعة المنوفية , ٢٠٠٦ م.
- ١٦- ولاء محمود أبو ردة : "تأثير بعض الموصفات البنائية على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الخارجية للسيدات" رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية التربية النوعية , جامعة طنطا , ٢٠١٥ م.
- 17- Kate Fletcher : "Sustainable Fashion and Textiles "Earth Scan Publishing, U.S.A,2008.
- ١٨- سوزان عادل عبدالرحيم على: "تأثير بعض عوامل التركيب النسجي لأقمشة الكريب على الخواص الوظيفية لتنفيذ ملابس السيدات الخارجية " رسالة ماجстير - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي , جامعة المنوفية , ٢٠٠٩ م .

## The Effect of Some Applied Methods on Some Physical Properties of the Final Product " Women's Abaya"

Sana Mohamed Abdel wahabShaheen

Faculty of Home Economic-Menoufia University

---

### Abstract:

This research aims to conduct an experimental study to show "**The effect of some applied methods on some physical properties of Women's Abaya**" The importance of this research is to determine the most suitable installation tissue, the number of weft thread to check the physical properties of the final product " women's Abaya" .The study was confined to the fundamentals of the research , including polyester cloth, warp thread ( 150\48 ), weft thread ( 300\90 ) , the total number of the warp yarns ( 10080 twist). While the research variablesare weaving installation ( plain 1\1, twill 2\3, Atlas 5) the number of the weft thread 850 twist, 1500 twist, 1800 twist). The produced textile studied in this research was underwent initial treatment and preparation in the Greatest Mahallah Egyptian Company .

After that the produced textiles were tested in laboratories including (a tensile strength, elongation, prolapsed, and air permeability). This wasdone in the National Research Center in Cairo to determine the bestresearch variables that verify the functional properties of fabrics for women's Abaya. After the implementation of the fabrics studied in this research according to the specifications , the specific variables wereanalyzed by laboratory tests for the properties of the tested samples ofproduced fabrics using SPSS program to investigate the differentrelations among the research variables.

### The study have reached the following results:

The best ore which achieved the prosperities of the functionality of the produced fabrics are Atlas 5 and the number of weft thread is( 850 twist\ m) in quality labs 82.2647% for all different tests , and the least ore in achieving the properties of the functionality of the produced fabrics is Atlas 5 and the number of the weft thread is ( 1500 twist\ m) in quality labs 51.2647%.