



## "تأثير بعض الأساليب التطبيقية على الخواص الوظيفية لأقمشة الإحرام الرجالي"

ميمنه محمد الأباصيري هاشم ، شيرين رياض زكريا المنشاوي

مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

### ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان تأثير بعض الأساليب التطبيقية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الإحرام الرجالي وتوضح أهميه البحث في دراسة تأثير ذلك على جودة المنتج النهائي ومدى ملاءمته لأدائه الوظيفي وقد تم إنتاج أقمشة بمواصفات متعددة حيث كانت مواصفات خيط السداء ثابتة لجميع أقمشة البحث من قطن ١٠٠% من نمرة ١/١٢ خام مسرح ، وخيط لحمة قطن (واحد حذفة ٢/٢٤ مغلي ، واحد حذفة ١/١٢ خام مسرح)، وقد تم إنتاج عينات أقمشة الدراسة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

### وذلك بالمتغيرات الآتية:

١. كثافة اللحمة: تم استخدام ثلاث كثافات مختلفه وهي (٥٤ - ٦٤ - ٧٤ حذفة/ بوصة)
٢. التركيب النسجي: تم استخدام ثلاث تراكيب نسجيه مختلفه وهي ( أطلس ٨ بإضافه علامات غير منتظمة على هيئة زجراج - أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين- بيكة )

وقد تم إجراء بعض التجهيزات الأولية للأقمشة المنتجة تحت البحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وبعد ذلك تم إجراء بعض الإختبارات المعملية بالمركز القومي للبحوث وذلك في الظروف الآتية: (نسبة رطوبة ٦٥ ± ٢%، ودرجة حرارة ٢٠ ± ٢°م)، ثم بعد ذلك تم تحليل النتائج المعملية للخواص المختبرة لعينات الأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام الإحصاء التطبيقي لإيجاد العلاقات المختلفه بين متغيرات البحث.

### وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أن أفضل مواصفات للأقمشة المنتجة تتفق والخواص الطبيعية والميكانيكية للمنتج النسجي موضوع الدراسة هو القماش المنتج بالتركيب النسجي أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين بكثافة خيط لحمة ٦٤ حذفة/ بوصة .  
ولقد قدمت الدراسة مجموعة من النتائج تعتمد على معايير علمية وقياسية تساعد على تطوير إنتاج أقمشة الإحرام الرجالي ولذلك يجب أن تتضافر الجهود البحثية مع الصناعات النسجية لجعل المنتج المصري منافسا لنظيره المستورد.  
الكلمات المفتاحية: الخواص الوظيفية - الأساليب التطبيقية - أقمشة الإحرام الرجالي .

#### المقدمة:

يعتبر التركيب البنائي النسجي أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها المصمم في التوصل إلي خواص القماش المطلوب تحقيقها سواء كانت هذه الخواص طبيعية أو ميكانيكية أو جمالية حيث أنها تقوم بدور هام وفعال في تحديد جودة المنتج النهائي ومدى تناسبه لأدائه الوظيفي وتحظى خواص القماش في وقتنا الحاضر بعناية مكثفة لدى الباحثين والعاملين في مجال تطوير وتحسين الأقمشة المنتجة وذلك للإيفاء بالمتطلبات الوظيفية للأقمشة وكذلك لتحقيق عنصر المنافسة مع الأسواق العالمية. (سوزان عادل: ٢٠٠٩)

وتتكون ملابس الإحرام من قطعتين إحداهما تغطي الجزء السفلي من الجسم ( من السرة إلي الركبة) وتسمى ( إزار ) والأخرى تغطي الظهر ويسن إدخالها تحت الإبط الأيمن وتسمى رداء، وأقمشة ملابس الإحرام هي نوع من القماش الوبري الذي يمكنه أن يمتص العرق بسهولة حيث أن ملابس الإحرام يجب أن تمتص وتحفظ في بنيتها بالماء والرطوبة الموجودين على الجلد وأن تكون متوسطة الوزن حتى يشعر معها الحاج بالارتياح التام ، ويفضل أن تكون بيضاء قطنية لتلائم الجو العام في فريضه الحج والمعروف بالزحام الشديد وارتفاع درجة الحرارة . (زينب عبد الغفار : ٢٠١٣).

ويعتبر إنتاج الأقمشة الوبرية عملية في غاية التعقيد وتحتاج ماكينات ذات إمكانيات خاصة ويتم النسيج على أنوال الفوط والبشاكير على ثلاث مجموعات مختلفة من الخيوط ( سداء الأرضية - سداء الوبرة - خيوط اللحمية ) ، ويتم تشغيل سداء الوبرة وسداء الأرضية في نفس الوقت حيث تكون خيوط سداء الأرضية ذات شد عالي بينما سداء الوبرة تحت شد أقل ، وعن طريق عملية نسيج خاصة تظهر العراوى ذات الشد القليل على سطح القماش ، ويتم لف خيط كل من سداء الوبرة وسداء الأرضية كلاً على حدة حيث يتم وضع السدائين على مطويتين منفصلتين حيث تحدث عملية التشبية لهما بصورة منفصلة ، وتلف خيوط اللحمية على بوبينات بالطول المطلوب لعملية النسيج . (رشا محمود : ٢٠٠٩)

لذا أصبح من الضروري دراسة تحسين خواص تلك الأقمشة من خلال تفعيل دور بعض المتغيرات المؤثرة عليها مثل معامل تغطية اللحمه ونوع الخامة والتركيب النسجي ومعامل النسيج. (سوزان عادل عبد الرحيم: ٢٠٠٩)

ومن هنا جاءت الدراسة تحت عنوان:

( تأثير بعض الأساليب التطبيقية على الخواص الوظيفية لأقمشة الإحرام الرجالي )

مشكلة البحث:

يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:

ما تأثير استخدام الأساليب التطبيقية لأنسجة ( أطلس "جزاج" ، أطلس "معين" ، الديكة ) على الخواص الطبيعية والميكانيكية لإنتاج أقمشة الإحرام الرجالي؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية:

- ١- ما تأثير إختلاف مستويات التركيب النسجي محل الدراسة على الخواص المقاسة ؟
- ٢- ما تأثير إختلاف مستويات كثافة خيط اللحمية محل الدراسة على الخواص المقاسة ؟

#### أهداف البحث:

##### يهدف هذا البحث إلى:

- ١- أنسب كثافة خيط لحمه يؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة.
  - ٢- أنسب تركيب نسجي يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية والجمالية للأقمشة المنتجة.
- أهميه البحث:**

##### يمكن تحديد أهمية البحث فى النقاط الآتية:

- ١- الإستفادة من تأثير التراكيب النسجية على الخواص الطبيعية والميكانيكية فى إنتاج أقمشة الإحرام الرجالي .
- ٢- الوصول إلى إمكانية إنتاج أقمشة قطنية غير وبرية تحقق الراحة الملبسية الإحرام الرجالي.
- ٣- استخدام أقمشة غير وبرية ذات تراكيب نسجية مختلفة تلائم الأداء الوظيفي والجمالي لإنتاج أقمشة الإحرام الرجالي.
- ٤- الإستفادة من أنوال النسيج المزودة بأجهزة الدوبي بأمكنياتها العادية لإنتاج أقمشة لها نفس مواصفات الأداء الوظيفي والجمالي لأقمشة بشكير الإحرام الرجالي

##### فروض البحث:

- ١- يوجد فرق دال إحصائياً بين مستويات التركيب النسجي والخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث.
- ٢- يوجد فرق دال إحصائياً بين مستويات كثافة خيط اللحمة والخواص المقاسة للأقمشة المنتجة تحت البحث.

##### منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق أهداف البحث .

##### حدود البحث:

تم إنتاج الأقمشة تحت الدراسة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وتم عمل الإختبارات المعملية بالمركز القومي للبحوث .

##### أدوات البحث:

أولاً: نول النسيج المستخدم ( نول رابير دوبي) لإنتاج الأقمشة تحت البحث بمتغيرات الدراسة الآتية :

- ١- استخدام خيط سداء قطن ١٠٠% من نمرة ١/١٢ مسرح خام.
  - ٢- استخدام خيط لحمة قطن ١٠٠% (من نمرة ٢/٢٤ مغلي \_ ١/١٢ خام مسرح )
  - ٣- استخدام ثلاث كثافات لخيط اللحمة ( ٥٤ - ٦٤ - ٧٤ حذفة/ بوصة ).
  - ٤- استخدام ثلاث تراكيب نسجية مختلفة ( أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة زجاج - أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين- بيكة )
- ثانياً: الأجهزة الخاصة بالإختبارات المعملية لقياس الخواص المراد فحصها للأقمشة المنتجة.

#### الدراسات المرتبطة بموضوع البحث :

- دراسة (زينب عبد الغفار أحمد فرج : ٢٠١٣ ) هدفت الدراسة الي تقييم الأداء الوظيفي لأقمشة ملابس الإحرام الرجالي وتحليل المواصفات الفنية للأقمشة الوبرية المستخدمة في ملابس الإحرام الرجالي حيث تم تجهيز أقمشة ملابس الإحرام الرجالي بغرض جعلها مقاومة للبكتريا ومقاومة للإتساخ و تحسين قيم العزل الحراري ، وذلك بإستخدام مواد آمنه بيئيا وغير ضارة بصحة الأنسان ولا تؤثر على الشكل العام للملابس ، وقد توصلت الدراسة إلى قدرة أقمشة ملابس الإحرام الرجالي المجهزة بمحلول صمغ النحل على مقاومة البكتيريا والإتساخ ، وتحسين قيم العزل الحراري لهذه الأقمشة مما يرفع من جودتها وعدم تأثر بعض من خواص هذه الأقمشة بمحلول صمغ النحل .

- دراسة (عتاب عياد عبد الستار أبو عياد : ٢٠١٥ ) هدفت الدراسة إلي التوصل إلى أنسب خامة خيط لحمة تعطي خواص وظيفية أفضل لملابس إحرام المرأة وقد توصلت الدراسة إلي أن أنسب نوع خامة يحقق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة هي خامة مخلوط ( ٦٥% بولي إستر / ٣٥ % قطن ) والمنتجة بالتركيب النسجي الشبيكة التقليدية وذلك لجميع عوامل الدراسة المختلفة .

- دراسة ( أحمد محمد السيد قنديل : ٢٠١٢ ) هدفت الدراسة الي إنتاج فوط تجمع بين خصائص وإستخدامات الإسلوب التطبيقي العام لإيجاد الوبرة من السداء والأسلوب النسجي العادي للأقمشة المنسوجة بتركيب المبرد والأطلس الممتد أو الهنيكوم في القطعة الواحدة ، كما هدفت الدراسة الي إنتاج فوط ووبرية ذات إرتفاعات متدرجة بإستخدام ضابط طول الوبرة الديناميكي مما يضيف منظور جديد للتصميم ، بالإضافة الي إنتاج أقمشة ووبرية من السداء ذات سطح متناغم من الوبرة يكون التركيب النسجي هو المسؤول عن ظهور أو أنخفاض العراوي الوبرية بالسطح الوبري ، وقد توصلت الدراسة الي أن الأقمشة الوبرية من السداء ذات الكثافات الوبرية الأقل بالوحدة أسرع في كفاءتها الإستخدامية للتجفيف عن مثيلتها كثيرة العدد ومن ثم الوزن على مستوى وحدات التكوين الثلاثة ، بالإضافة إلي أن الأقمشة الوبرية من السداء ذات الأسطح الوبرية المتعددة الملامس أكثر إرتباطا بظاهرة كفاءة الإمتصاص ومن الأسطح الوبرية ذات الملمس الواحد لتواجد الهواء الراكد أكثر في هذا التعدد ، كما أن الأقمشة المنتجة باللحمت الرفيعه تسلك مسلك مختلف فترى أن تغير سمك خيط اللحمه له تأثير فعال في التأثير على خاصية الوزن .

- دراسة (نانسي عبد المعبود الصاوي: ٢٠١١ ) هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير بعض التراكيب النسجية للأقمشة الوبرية على الخواص الوظيفية للملابس الخارجية والمفروشات، و تأثير ذلك على جودة المنتج النهائي ومدى ملاءمته لأدائه الوظيفي بإستخدام التراكيب النسجية (سادة ١/١ ، سادة ممتد من اللحمه ١/٣ ، مبرد ٥/١ ، أطلس ٥ ، بيكة ، هنيكوم )، وقد توصلت الدراسة إلى أن القماش المنفذ بتركيب نسجي سادة ممتد من اللحمه هو أفضل التراكيب التي يمكن إستخدامها وذلك بالنسبة لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكية وأيضا الخواص الوظيفية للأداء.

- دراسة (رشا علي محمد محمود : ٢٠٠٩ ) هدفت الدراسة إلى تحديد مواصفات قياسية تحقق أفضل الخصائص الوظيفية للمنتجات الوبرية وذلك من خلال إختلاف إرتفاعات الوبرة ، ونسبة الشدد لسداء الوبرة ، وعدد الحدقات في وحده القياس بما يؤثر على الأداء الوظيفي ،

للمنتج النهائي ، لقد توصلت الدراسة الي أن أفضل عينه على الأطلاق التي أعطت افضل خواص المنتجه من كثافه لحمه ٢١ حدفه / سم بطول سلال ١٠ مليمتر وبقوة شد خيوط السداء ١٥٠ نيوتن .

- دراسة ( شيماء عبد الحميد عبد الفتاح : ٢٠١٤ ) هدفت الدراسة إلي تحديد أنسب نوع خامة لخيط اللحمة ، وتركيب نسجي ، وكثافة لخيط اللحمة ، وأنسب الملابس التي تحقق الحماية وتفي بالغرض الوظيفي، وقد توصلت الدراسة إلي أن القماش المنتج بخيط لحمه فسكوز ١٠٠ % وبعدهد حدفات ٢٠ حدفة/سم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بإستخدام أطلس ٤ ضامة، والقماش المنتج بخيط لحمه مخلوط قطن/بولي إستر ( ٥٠ % : ٥٠ % ) بعدهد حدفات ٢٤ حدفة/سم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بإستخدام مبرد ٨/٢ ، وأن القماش المنتج بخيط لحمه مخلوط قطن / بولسي إستر ٣٥ % : ٦٥ % ) وبعدهد حدفات ٢٨ حدفة/سم هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة المنتجة بإستخدام مبرد ٨/٢ .

- دراسة ( Nikolay : 2012 ) هدفت هذه الدراسة إلى عمل نموذج رياضي للأقمشة الوبرية متضمنا الخواص الهندسية للقماش والخيوط ، ونمر الخيوط وكثافات السداء واللحمة ، وقد جرب الباحث إمكانية إستخدام هذا النموذج في محاكاة عملية الشد و الإستطالة للأقمشة الوبرية وأعطى درجة دقة مقبولة .

- دراسة ( Behara : 2014 ) قام الباحث بدراسة أهم العوامل المؤثرة على قابلية الإمتصاص للأقمشة الوبرية وذلك عند تغير العوامل الهندسية للقماش وبإستخدام خيوط بخامات مختلفة ، وكانت أهم النتائج هي أن طول الوبرة كان أهم عامل مؤثر على درجة الإمتصاص ويلية أس البرم وكان أفضل أداء متوافق مع الأقمشة الوبرية المصنوعه من خيوط قطن ذو الشعيرات الأطول ولها أس برم أقل وذات النمر الأرفع .

- دراسة ( A. Alamdar-Yazdi : 2004 ) هدفت الدراسة لقياس تأثير التركيب النسجي على خاصية الإلتواء في القماش المنتج وأوضحت الدراسة أن التشوه الحادث للقماش الخام المنسوج يتوقف على طول التشييف في المقام الأول (وهو له علاقة بمعامل النسيج للقماش ) وذلك في حالة الإسترخاء وكانت أعلى نسبة إلتواء حادثة مع التركيب النسجي مبرد ٣/٣ بينما أقل إلتواء حدث مع مبرد الزجاج .

- دراسة ( Iwona : 2015 ) هدفت الدراسة الي دراسة العلاقة بين قابلية التشكيل (Formability) للأقمشة المنسوجة القطنية والمخلوطة بالبولىستر وبعض الخواص مثل كثافة اللحمة والتركيب النسجي ونوع التجهيز ، وقد لوحظ أن قابلية التشكيل مع الأقمشة السادة تزداد مع إزدياد كثافة خيط اللحمة ، وبالنسبة للتراكيب المستخدمة كانت أعلى قابلية للتشكيل تظهر مع الأقمشة السادة ويليها المبردية ويليها ذات التراكيب المركبة ، وقد عرف قابلية التشكيل (FC) بإنها حاصل ضرب صلابة الإئتناء (B) في الإنضغاطية (Cc) التي تمثل ميل منحنى قوة الشد والإستطالة للقماش أي أن :  $Fc=B \times Cc \times 100$  تأثير التراكيب البنائية على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة :

#### ١- وزن القماش Fabric Weight :

تحدد خاصية الوزن مقدار الخامات الداخلة في المتر المربع وعلى أساس وزن المتر المربع يتم تحديد أسعار البيع والخامات الداخلة.

وتتأثر خاصية الوزن بالعديد من عوامل التركيب البنائى للمنسوجات منها:

- أ- نوع الخامة المستخدمة.
- ب- التركيب النسجى المستخدم.
- ج- كثافة خيوط السداء واللحمة فى وحدة القياس.
- د- إختلاف نمر الخيوط المستخدمة فى السداء واللحمة.
- هـ- عمليات التجهيز النهائى الواقعة على الأقمشة.

#### ٢- صلابة الأقمشة Fabric Bending Length:

كلما زاد معامل التغطية أى الإندماج النسجى للخيوط زادت صلابة الأقمشة أى أنه كلما زادت صلابه الأقمشة عن طريق زيادة معامل التغطية تقل إنسداليه الأقمشة أى تكون العلاقة عكسية ، فكلما كانت الأقمشة كثيفة العادات زادت صلابتها فى الإنثناء وقلت إنسداليتها. ومن العوامل التى تؤثر على صلابه وإنسدال الأقمشة كثافة الخيوط بوحدة القياس ، نوع الشعيرات وتركيب الخيوط وكثافتها النوعيه ، التصميم أو التركيب النسجى ، سمك ووزن القماش ، المعالجات النهائيه.(سوزان عادل عبد الرحيم: ٢٠٠٩ )

#### ٣- سمك الأقمشة Fabric Thickness:

هناك عدده عوامل بتغيرها يتغير سمك القماش وهى كثافة الخيوط فى وحدة القياس ، إختلاف اتجاه البرم لكل من السداء واللحمة ، إختلاف أقطار الخيوط سواء سداء أو لحمة ، التصميم أو التركيب النسجى المستخدم ( سوزان عادل عبد الرحيم : ٢٠٠٩ ) ، وبدراسة تأثير إختلاف التركيب النسجى المستخدم على نتائج السمك وجد أن النسيج السادة أقل سمك من النسيج المبردى والأطلسى وذلك مع ثبات نمرة الخيوط المستخدمة فى نسج الأقمشة وكذلك معامل التغطية , ويؤثر التركيب النسجى على سمك القماش تبعاً لمقدار التشبيف وشكل قطر الخيط فى التكرار ويتناسب السمك طردياً مع قطر الخيط فى التكرار ويتناسب السمك تناسباً طردياً مع قطر الخيط ، ويعتمد سمك الأقمشة على نمرة الخيوط المكونه له فالخيوط السميكه تعطي أقمشة سميكه والخيوط الرفيعه تعطي أقمشة رقيقه ومن الواضح أنه كلما زاد سمك الأنسجة زادت مقاومتها للتجعد والتكسير.(أميرة على عبد الرشيد -٢٠١٠ )

#### ٤- نفاذية الأقمشة للهواء Fabric Air Permeability :

تتأثر نفاذية الأقمشة للهواء بالتركيب النسجى المستعمل وكثافة الخيوط فى وحدة القياس ونمرة الخيوط المستخدمة ، ومقدار البرمات فيها ، لذلك يجب تصميم الأقمشة بأسلوب يوفر هذه الخاصية حتى يمكن إنتقال العرق عن طريق التبخير من خلال المسافات البينييه بين الشعيرات والخيوط ونفاذه إلي الهواء الجوى أما الشعيرات التى تمتص العرق مثل القطن والكتان فمن الممكن تصميم الأقمشة المصنوعه منها بنفاذيه منخفضه أى بتركيب نسجى متكاثف الخيوط ولكن بسمك رقيق فتكون صالحة للإستعمال بكفاءة فى الجو الحار كأقمشة صيفية ، كما يجب أن يوضع فى الإعتبار أهمية نوع الشعيرات المستخدمة فى النسيج والتى تمتص الرطوبة بدرجة عاليه حيث يمكن تصميم الأنسجة بأى درجة نفاذية للهواء دون أن يتعارض ذلك مع راحة الجسم من حيث إنتقال الرطوبة والحرارة من الجسم إلي الجو الخارجى.( سوزان عادل عبد الرحيم: ٢٠٠٩ )

#### ٥- قوة الشد Tensile Strength :

تعتبر قوة الشد انعكاساً لقوة الخيط والتركييب النسجي المستخدم ، وتزداد بزيادة العوامل التي تزيد من قوة شد الخيط ، حيث أن زيادة الكثافة الطولية تزيد من قوة شد الخيط والقماش ، أما زيادة البرمات بالخيط فهي تفيد في زيادة قوة القماش حتى نقطة معينة تنخفض بعدها قوة شد القماش (كوثر عبد الرؤف إبراهيم السيسى : ٢٠١٠) ، وكلما زادت عدد حدقات السم كلما زادت قوة الشد ويرجع ذلك لزيادة معدل إندماج الخيوط وإرتباطها ما . (غادة الصياد - ٢٠١٣)

#### ٦- الإستطالة Elongation :

يؤثر التركييب النسجي بشكل مباشر على قوة الشد للقماش من خلال عدد العاشقات وتوزيعها في وحدة المساحة وطول التشييف حيث أكدت التجارب أن قوة شد الأقمشة تتناسب طردياً مع عدد تعاشقات التركييب النسجي أي انه كلما زادت التعاشقات زادت المقاومة لقوة الشد . (أميرة عبد الرشيد ٢٠١٠) و خاصة الإستطالة تتأثر باختلاف التركييب النسجي وقد ثبت أنه بزيادة الكثافة النسجية تزداد الإستطالة بمعنى زيادة التعاشقات يقلل من تأثير الأماكن الضعيفة حتى تصل إلى نقطة معينة لا تزيد بعدها لتقييد حرية حركة الخيوط لحدوث الإستطالة (أسمهان إسماعيل : ٢٠٠٦) ، كما أن زيادة عدد اللحامات في وحدة القياس تؤدي إلى زيادة إستطالة الأقمشة ، نتيجة لزيادة معدل إندماج الخيوط وإرتباطها معا لزيادة معدل التعاشقات بخيوط السداء ، مما يؤخر الوصول إلى نقطة القطع ، وبالتالي تزداد إستطالة الأقمشة . (غادة الصياد - ٢٠١٣)

#### ٧- إمتصاص الأقمشة Fabric Water Absorption:

من العوامل التي تؤثر على إمتصاص الأقمشة للماء ( التركييب النسجي، كثافة العدة ، أس البرم ) ، ويؤثر التركييب النسجي على الإمتصاص الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المساحة السطحية الملاصقة للماء أو المحلول وهكذا تعوق كثرة التعاشقات سريان أو إمتصاص الماء خلال الألياف وبذلك يعطى السادة والسن الممتد معدل إمتصاص قليل وتؤثر زيادة الكثافة على الإمتصاص حيث تسمح بإنتقال القليل من الماء وبزيادة النمرة تزداد سرعة الإمتصاص. ويعتبر البرم أهم وأكثر العوامل تأثيراً فبزيادة البرم تزداد صلابة الخيط مما يعوق إنتقال أو إمتصاص الماء (أميرة على عبد الرشيد: ٢٠١٠).

#### ٨- العزل الحراري Thermal Insulation:

إن قيمة معامل التوصيل الحراري للقماش ليست هي السبب الوحيد في قدرة القماش على العزل الحراري ، لذلك فقد تم إيجاد قيمة تسمى العزل الحراري للقماش (T.I.V Thermal Insulation Value) ويتراوح مدى قيمة العزل الحراري من صفر الي ١٠٠ % ، وكلما زادت قيمة العزل الحراري كلما دل ذلك على أن القماش له قدرة عزلية أكثر ويؤثر التأثير الإشعاعي للقماش على قيمة العزل الحراري له ، وبذلك فإنه يمكن إعاقه الفقد الحراري من سطح أي جسم بتغطيته بقماش مناسب ( زينب عبد الغفار : ٢٠١٣).

### التجارب العملية:

تم إنتاج الأقمشة تحت الدراسة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على نول (رابير دوبي ١٩٠ سم Rapier) وتم انتاج ٩ عينات من الأقمشة، وذلك بالموصفات الآتية:

عرض السداء بالمشط:	١٢٧.٢ سم
عرض القماش الخام:	١٢٢ سم
عدد قتل النيرة:	١ قتله / نيرة
عدة المشط:	٢٤.٩٩ باب / بوصة
عدة المشط:	٩.٨٤ باب / سم
التطريح فى البحر:	٢ فتلة / باب
عدد خيوط السداء جميعاً:	٢٥٠٤ فتلة
عدد قتل البوصه بالمشط :	٥٠ قتله / بوصة
عدد قتل البوصه بالقماش الخام:	٥٤ فتلة / بوصة
وزن المتر المربع للقطعة خام :	٢٧٢ جم / م <sup>2</sup>
وزن المتر الطولي للقماش :	٢٩٢ جرام
عدد الدرات :	١٦ للبحر + ٢ للبراسل + ٢ تحبيس
نوع اللقى :	على الصف

### أولاً: العوامل الثابتة لتنفيذ العينات المنتجة تحت البحث:

تم تثبيت نوع ونمرة خيوط السداء المستخدم حيث استخدم خيط السداء من قطن ١٠٠% من نمرة ١/١٢ خام مسرح ، وكان عرض القماش الخام ١٢٢ سم، وعدد خيوط سداء الأرضيه ٢٥٠٤ فتلة، وعرض السداء بالمشط ١٢٧.٢ سم، وعدد المشط ٩.٨٤ باب / سم . وبالنسبه لخيط اللحمه (قطن ١٠٠%) ١ حدفة من نمرة ٢/٢٤ مغلي (تم إجراء غليان الخيط قبل النسج) ، ١ حدفة من نمرة ١٢ مسرح .

### ثانياً: العوامل المتغيرة:

#### ١- إختلاف كثافة خيط اللحمه فى وحدة القياس:

تم استخدام ثلاث كثافات مختلفة وهى:

(٥٤ - ٦٤ - ٧٤ حدفه/بوصه)

#### ٢- التركيب النسجى:

تم استخدام ثلاث تراكيب نسيجه مختلفه وهى:


١- أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة زجراج .

٢- أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين .

٣- بيكة .



الأشكال الخاصة بالتراكيب النسجية :




أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين

تم عمل تحبيس نسيج سادة ١/١

أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة زجاج

تم عمل تحبيس نسيج سادة ١/١



بيكة

شكل (١) التراكيب النسجية المستخدمة

ثالثاً: تجهيز الأقمشة المنتجة تحت الدراسة:

تم تجهيز العينات المنتجة تحت الدراسة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث تم عمل التبييض باستخدام ماكينة التبييض - Open Width Systems Stage - Two من إنتاج شركة كيتو اليابانية وتم التبييض باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز (١٨ جم / لتر) + سيلكات صوديوم (٣ جم / لتر) + بروكسيد استبليزر (٣ جم / لتر) + مواد تبييض ضوئي Optical Brighter (٣ جم / لتر).

رابعاً: الإختبارات المعملية التي أجريت على الأقمشة المنتجة تحت الدراسة:

تم إجراء مجموعة من الإختبارات المعملية لدراسة تأثير بعض الأساليب التطبيقية المستخدمة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وتم الفحص والجودة بمعامل المركز القومي للبحوث وذلك في الجو القياسى نسبة الرطوبة  $65 \pm 2\%$  ودرجة الحرارة  $20 \pm 2$  درجة مئوية وهذه الإختبارات هي :

١- إختبار وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>):

تم قياس وزن المتر المربع بالجرام للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة الدولية:

(ISO 3801)

٢- إختبار صلابة القماش (سم):

تم قياس صلابة الأقمشة بالسنتيمتر للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :  
ASTM-D 1388 Standard Test Method for Bending Length of Fabrics

٣- إختبار السمك للقماش (مم) :

تم قياس سمك القماش بالمليمتر للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

( ASTM-D 1777 )

٤- إختبار نفاذية الهواء للقماش (لتر/م<sup>٢</sup>/ث):

تم إجراء إختبار نفاذية الهواء للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

ASTM D737\_1996 Standard Test Method for Air Permeability for Textile Fabrics

٥- إختبار قوة الشد في إتجاه اللحمة للقماش (كجم) :

تم قياس قوة الشد بالكيلوجرام للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة الدولية

Standard Test Method for Tensile Strength of textile Fabrics ISO 13934-1

٦- إختبار إستطالة القماش في إتجاه اللحمة (%):

تم قياس إستطالة القماش في اتجاه اللحمة للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة الدولية :

ISO 13934-1 Standard Test Method for Elongation of textile Fabrics

٧- إختبار الإمتصاص (سم):

تم قياس الإمتصاص للأقمشة تحت الدراسة طبقاً للمواصفة الدولية : ( ISO ١٦٢٦ )

٨- إختبار نفاذية بخار الماء (باسكال. م<sup>2</sup>. وات<sup>-1</sup>):  
تم قياس نفاذية بخار الماء للأقمشة تحت الدراسة طبقا للمواصفة الدولية:  
(ISO 11092:2014)

٩- إختبار العزل الحراري ( ملي - كلفن . م<sup>2</sup>. وات<sup>-1</sup>):  
تم قياس العزل الحراري للأقمشة تحت الدراسة طبقا للمواصفة الدولية :  
( ISO 11092:2014 )

#### النتائج والمناقشة:

تم تحليل نتائج الدراسة إحصائيا عن طريق:

١- حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل إختبار من الإختبارات السابقة تحت تأثير التركيب النسجي، وكثافة خيط اللحمة.

٢- تحليل التباين في اتجاهين Two - way ANOVA للمقارنة بين المتغيرات (التركيب النسجي، كثافة خيط اللحمة) تم إختبار تحليل التباين عند إحتمال إحصائي ٥% (إذا كانت المعنوية أقل من أو تساوي ٠.٠٥) هذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بمعنى وجود فروق معنوية بين المتوسطات أو بمعنى آخر معنوية الإختبار ووجود تأثير معنوي للعامل المراد دراسة علي الخواص، وإذا كانت قيمة المعنوية أكبر من ٠.٠٥ يعني قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى عدم وجود فروق بين مستويات العوامل المراد دراستها.

٣- رسم سطح الإستجابة Surface Response 3D Chart.

٤- تقييم الجودة الكلية (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة) كما تم تمثيلها باستخدام أشكال الرادار متعددة المحاور Radar Charts .

#### الإختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة

جدول (١) نتائج متوسطات الإختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة

رقم العينة	نوع خامة خيوط اللحمة	التركيب النسجي	معامل النسيج	كثافة خيوط اللحمة (بوصة)	وزن المتر المربع (ج/م <sup>2</sup> )	صلاحيه الأقمشة (سم)	السبك (مم)	نفاذية الهواء (لتر/م <sup>2</sup> /ث)	قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم)	استطاله القماش في اتجاه اللحمة (%)	الامتصاص (سم <sup>3</sup> )	نفاذية بخار الماء (باسكال. ملي - م <sup>2</sup> . وات <sup>-1</sup> )	العزل الحراري (ملي - م <sup>2</sup> . وات <sup>-1</sup> )	
1	٥% كج	أطلس (زجاج)	1.5	54	220.5	5.1	0.79	45.5	89	14	7.2	5.7	8.5	
2			1.5	64	238.4	5.5	0.88	43.9	95	14.5	6.8	5.5	9.6	
3			1.5	74	263	6.2	0.89	41.2	96	17	6.4	4.9	10.4	
4		أطلس (معين)	أطلس (معين)	1.15	54	218	4.9	0.81	54.3	97	16	7.2	5.2	8.2
5				1.15	64	247	5.3	0.83	53.4	99	17	7.4	5.3	9.1
6				1.15	74	268	5.8	0.84	48.3	102	16	7.2	4.95	9.8
7		بيكة	بيكة	1.51	54	221	4.6	0.86	46	88	13	7.5	5.1	6.8
8				1.51	64	250	5	0.86	42	98	20	7.3	4.8	7.9
9				1.51	74	271	5.9	0.91	41.1	104	19	7.1	4.6	9

حيث أن:

معامل النسيج طبقاً لنظرية (برلى) فإن معامل النسيج يمثل بالمعادلة التالية :

$$K = M^F$$

K : معامل النسيج

M : متوسط طول التشييف

F : ثابت حسب التركيب النسجي

ويؤخذ في الإعتبار معامل النسيج في إتجاهي السداء واللحمة في حالة التراكيب النسجية غير المنتظمة، ومتوسط عدد التعاشقات في حالة التراكيب النسجية غير المنتظمة

$$M = \frac{\sum E}{\sum I} \quad (\text{Behera : 2012})$$

حيث أن :

E مجموع قتل التكرار .

I مجموع عدد التعاشقات .

أولاً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على وزن المتر المربع (جم/م<sup>٢</sup>)


جدول (٢) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على وزن المتر المربع

(جم/م<sup>٢</sup>) للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	67.58	33.79	3.16	0.150
كثافة خيط اللحمة	2	3389.18	1694.59	158.52	0.000
الخطأ	4	42.76	10.69		
المجموع	8	3499.52			

R= 0.99

$$z=347.224-473.994*x+3.982*y+174.359*x*x+0.29*x*y-0.015*y*y$$



شكل (١): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول (٢) والشكل (١) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحمة ( حذفة / بوصة ) يزداد وزن المتر المربع للقماش عند القيم المختلفة لمعامل النسيج وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) كما وجد ان هناك دلالة إحصائية غير معنوية لمعامل النسيج على وزن المتر المربع للقماش.

تم إجراء تحليل الانحدار لاستنتاج معادلة خط الانحدار للعلاقة بين متغيرات عوامل الدراسة ووزن المتر المربع وكانت المعادلة كالتالى:

$$Z = 76.7 + 11.8 WF + 2.38 WD$$

حيث أن:

Z = الخاصية المقاسة

WF = معامل النسيج

WD = كثافة خيط اللحمة

ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيم وزن القماش حيث أن معامل الارتباط = ٠.٩٩ وهو ارتباط قوى.


ثانياً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على صلابة الأقمشة (سم)

جدول (٣) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على الصلابة (سم) للأقمشة المنتجة تحت الدراسة.

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	0.28667	0.14333	10.75	0.025
كثافة خيط اللحمة	2	1.86000	0.93000	69.75	0.001
الخطأ	4	0.05333	0.01333		
المجموع	8	2.20000			

R = 0.93

$$z = -8.165 + 28.22 * x - 0.205 * y - 12.037 * x * x + 0.052 * x * y + 0.001 * y * y$$



شكل (٢): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على قوة الصلابة للأقمشة المنتجة تحت الدراسة.

من الجدول (٣) والشكل (٢) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحامات تزداد الصلابة للأقمشة المنتجة وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠١) وبزيادة معامل النسيج وجد أن الصلابة للأقمشة تزداد أيضا وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠٥) أي أن زيادة معامل النسيج يؤثر على الصلابة للأقمشة. تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة وصلابة القماش وكانت المعادلة كالتالي:

$$Z=2.77 - 0.705 WF + 0.0550 WD$$

وكان معامل الارتباط = ٠.٩٣ وهو ارتباط قوي


ثالثا: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على سمك الأقمشة (مم)

جدول (٤) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على سمك الأقمشة (مم) للأقمشة المنتجة تحت الدراسة.

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	0.0042889	0.0021444	3.09	0.155
كثافة خيط اللحمة	2	0.0054222	0.0027111	3.90	0.115
الخطأ	4	0.0027778	0.0006944		
المجموع	8	0.0124889			

$$R = 0.86$$

$$z=-0.663+1.683*x+0.007*y-0.584*x*x+2.896e-4*x*y-3.333e-5*y*y$$



شكل (٣): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على سمك الأقمشة المنتجة تحت الدراسة.

من الجدول (٤) والشكل (٣) يتضح ما يلي:

تفاوتت قيم سمك الأقمشة محل الدراسة باختلاف كل من كثافة اللحامات ومعامل النسيج وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية غير معنوية لكل من كثافة اللحامات ومعامل النسيج على سمك الأقمشة.

تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة وسمك القماش وكانت المعادلة كالتالي:

$$Z = 0.481 + 0.136 WF + 0.00300 WD$$


وكان معامل الارتباط = ٠.٨٦ وهو ارتباط قوى

رابعاً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على نفاذية الهواء للأقمشة المنتجة (لتر/م<sup>2</sup>/ث)  
جدول (٥) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على نفاذية الهواء للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	152.336	76.168	58.39	0.001
كثافة خيط اللحمة	2	38.776	19.388	14.86	0.014
الخطأ	4	5.218	1.304		
المجموع	8	196.329			

R= 0.79

$$z=489.458-642.622*x+0.087*y+229.843*x*x+0.099*x*y-0.004*y*y$$



شكل (٤): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على نفاذية الهواء للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول (٥) والشكل (٤) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحمة تزداد نفاذية الهواء للأقمشة المنتجة وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠٥) وبزيادة معامل النسيج وجد أن نفاذية الهواء للأقمشة تزداد أيضا وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠١) أى أن زيادة معامل النسيج يؤثر على نفاذية الهواء للأقمشة .  
تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة ونفاذية الهواء للقماش وكانت المعادلة كالتالى:

$$Z = 88.9 - 20.3 AF - 0.253 WD$$


ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيم نفاذية الهواء حيث أن معامل الارتباط = ٠.٧٩ وهو ارتباط قوى.

خامساً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة (كجم)  
جدول (٦) تحليل التباين لتأثير معامالنسيج وكثافة خيط اللحمة على قوة شد القماش(كجم)  
في اتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	54.222	27.111	2.87	0.169
كثافة خيط اللحمة	2	134.222	67.111	7.11	0.048
الخطأ	4	37.778	9.444		
المجموع	8	226.222			

R= 0.77

$$z=506.355-645.856*x+0.129*y+202.279*x*x+1.569*x*y-0.013*y*y$$



شكل (٥): سطح الإستجابة لتأثير معامالنسيج وكثافة خيط اللحمة على قوة الشد في اتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول (٦) والشكل (٥) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحمة تزداد قوة الشد للأقمشة المنتجة في اتجاه اللحمة وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠٥) كما وجد ان هناك دلالة إحصائية غير معنوية لمعامل النسيج على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة .  
تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة وقوة شد القماش في اتجاه اللحمة وكانت المعادلة كالاتى:

$$Z = 70.9 - 3.35 WF + 0.467 WD$$

ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيمة قوة الشد حيث أن معامل الارتباط = ٠.٧٧ وهو ارتباط قوى.




سادساً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على استطالة القماش فى اتجاه اللحمة (%)  
 جدول (٧) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على استطالة القماش فى اتجاه اللحمة (%) للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	7.056	3.528	0.81	0.507
كثافة خيط اللحمة	2	17.056	8.528	1.96	0.256
الخطأ	4	17.444	4.361		
المجموع	8	41.556			

R = 0.63

$$z=111.504-195.039*x+0.838*y+55.556*x*x+0.782*x*y-0.013*y*y$$



شكل (٦): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على الاستطالة فى اتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول رقم (٧) والشكل رقم (٦) يتضح ما يلى:

بزيادة كثافة اللحمة تزداد استطالة الأقمشة المنتجة فى اتجاه اللحمة وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية غير معنوية وبزيادة معامل النسيج وجد أن استطالة الأقمشة تقل وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية غير معنوية أى أن زيادة معامل النسيج لا يؤثر على استطالة الأقمشة المنتجة فى اتجاه اللحمة .

تم إجراء تحليل الانحدار لاستنتاج معادلة خط الانحدار بين متغيرات عوامل الدراسة واستطالة القماش فى اتجاه اللحمة وكانت المعادلة كالتالى:

$$Z = 1.60 + 3.89 WF + 0.150 WD$$

ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيم استطالة القماش حيث أن


معامل الارتباط = ٠.٦٣ وهو ارتباط متوسط.

سابعاً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على الإمتصاص (سم<sup>2</sup>)  
جدول (٨) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على الإمتصاص (سم<sup>2</sup>)  
للاقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	0.46889	0.23444	9.59	0.030
كثافة ضبط اللحمة	2	0.32889	0.16444	6.73	0.051
الخطأ	4	0,09778	0.02444		
المجموع	8	0.89556			

R = 0.64

$$z=41.219-48.166*x-0.057*y+18.305*x*x-0.007*x*y+3.333e-4*y*y$$



شكل (٧): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على الإمتصاص للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول رقم (٨) والشكل رقم (٧) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحمت يزداد قوة الإمتصاص عند معامل النسيج القليلة بينما تقل درجة الإمتصاص عند معاملات النسيج ذات القيم الكبيرة وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى ٠.٠٥ لكل من كثافة اللحمت ومعامل النسيج على الإمتصاص. تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة و الإمتصاص وكانت المعادلة كالاتى:

$$Z = 8.02 + 0.460 WF - 0.0233 WD$$


ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيم امتصاص القماش حيث أن معامل الارتباط = ٠.٦٤ وهو ارتباط متوسط.

ثامناً: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على نفاذية بخار الماء (باسكال.م<sup>2</sup>.وات<sup>-١</sup>)  
جدول (٩) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على نفاذية بخار الماء  
للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	0,45389	0.22694	12.77	0.018
كثافة ضبط اللحمة	2	0.48389	0.24194	13.61	0.016
الخطأ	4	0.07111	0,01778		
المجموع	8	1.00889			

R = 0.77

$$z = -22.412 + 43.033 * x + 0.014 * y - 16.346 * x * x + 4.826e - 4 * x * y - 3.333e - 4 * y * y$$



شكل (٨): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمة على نفاذية بخار الماء  
للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول رقم (٩) والشكل رقم (٨) يتضح ما يلي:

بزيادة كثافة اللحمة تزيد نفاذية بخار الماء وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية وبزيادة معامل النسيج وجد أن نفاذية بخار الماء للأقمشة تزداد وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠٥) أى أن كلا من كثافة اللحمة و معامل النسيج يؤثر على نفاذية بخار الماء للأقمشة المنتجة.  
تم إجراء تحليل الإنحدار لإستنتاج معادلة خط الإنحدار بين متغيرات عوامل الدراسة و نفاذية بخار الماء وكانت المعادلة كالاتى:

$$Z = 7.85 - 0.745 WF - 0.0283 WD$$


ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيمة نفاذية بخار الماء حيث أن معامل الارتباط = ٠.٧٧ وهو ارتباط قوى .

تاسعا: تأثير متغيرات عوامل الدراسة على العزل الحرارى (ملى- كلفن. م٢. وات ١-) جدول (٩) تحليل التباين لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمية على العزل الحرارى للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	مستوى المعنوية
معامل النسيج	2	4.0622	2.0311	83.09	0.001
كثافة ضبط اللحمية	2	5.4289	2.7144	111.05	0.000
الخطأ	4	0.0978	0,0244		
المجموع	8	9.5889			

R = 0.97

$$z = -42.456 + 71.8 * x + 0.1 * y - 30.057 * x^2 + 0.078 * x * y - 8.333e-4 * y^2$$



شكل (٨): سطح الاستجابة لتأثير معامل النسيج وكثافة خيط اللحمية على العزل الحرارى للأقمشة المنتجة تحت الدراسة .

من الجدول رقم (٩) والشكل رقم (٨) يتضح ما يلى:

بزيادة كثافة اللحامات يزداد العزل الحرارى وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية وبزيادة معامل النسيج وجد أن العزل الحرارى للأقمشة يزداد أيضا وبإجراء تحليل التباين وجد أن هناك دلالة إحصائية معنوية عند مستوى (٠.٠١) أى أن زيادة معامل النسيج وكثافات اللحامات تؤثر على العزل الحرارى للأقمشة المنتجة. تم إجراء تحليل الانحدار لاستنتاج معادلة خط الانحدار بين متغيرات عوامل الدراسة والعزل الحرارى وكانت المعادلة كالتالى:

$$Z = 7.62 - 3.75WF + 0.0950 WD$$

ولذلك يمكن القول أن هذه المعادلة تصلح للتنبؤ النظرى بقيمة العزل الحرارى حيث أن معامل الارتباط = ٠.٩٧ وهو ارتباط قوى .

**تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام عوامل الدراسة المختلفة :**  
تم عمل تقييم كلى لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملاءمتها لأدائها الوظيفى لاختيار أنسب (تركيب نسجى، كثافة خيط لحمه) وذلك باستخدام اشكال الرادار Radar Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة من خلال استخدام الخواص الآتية:

- وزن القماش (خاصية سالبة)
- صلابة القماش (خاصية سالبة)
- السمك للأقمشة (خاصية موجبة)
- نفاذية الهواء (خاصية موجبة)
- قوة شد القماش فى اتجاه اللحمه (خاصية موجبة)
- إستطالة القماش فى اتجاه اللحمه (خاصية موجبة)
- الإمتصاص (خاصية موجبة)
- نفاذية بخار الماء (خاصية موجبة)
- العزل الحراري (خاصية موجبة)


وذلك بتحويل نتائج متوسطات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبياً (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر - ١٠٠) حيث أن القيمة الأكبر تكون الأفضل (إذا كانت الخاصية موجبة) وأن القيمة الأصغر تكون الأفضل (إذا كانت الخاصية سالبة) وذلك مع جميع الخواص.

**جدول (١٠) تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام متغيرات عوامل**

**الدراسة المختلفة**

رقم العينة النسجى	التركيب النسجى	كثافة اللحمه (حده يوصه)	الوزن (%)	الصلابه (%)	السمك (%)	نفاذيه الهواء (%)	قوه شد القماش فى اتجاه اللحمه (%)	استطاله القماش فى اتجاه اللحمه (%)	الامتصاص (%)	نفاذيه بخار الماء (%)	العزل الحرارى (%)	معامل الجوده الترتيب	
1	أطلس (زجاج)	54	97.6	84.4	50.0	66.7	53.1	57.1	86.4	100.0	73.6	74.3	6
2		64	80.8	71.9	87.5	60.6	71.9	60.7	68.2	90.9	88.9	75.7	4
3		74	57.5	50.0	91.7	50.4	75.0	78.6	50.0	63.6	100.0	68.5	9
4	أطلس (معين)	54	100.0	90.6	58.3	100.0	78.1	71.4	86.4	77.3	69.4	81.3	2
5		64	72.6	78.1	66.7	96.6	84.4	78.6	95.5	81.8	81.9	81.8	1
6		74	52.8	62.5	70.8	77.3	93.8	71.4	86.4	65.9	91.7	74.7	5
7	بيكه	54	97.2	100.0	79.2	68.6	50.0	50.0	100.0	72.7	50.0	74.2	7
8		64	69.8	87.5	79.2	53.4	81.3	100.0	90.9	59.1	65.3	76.3	3
9		74	50.0	59.4	100.0	50.0	100.0	92.9	81.8	50.0	80.6	73.8	8

أولاً: تقييم الجودة للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام التركيب النسجي أطلس (زجاج)




شكل (٩) شكل راداري يوضح الخصائص المقاسة لمتغيرات الدراسة للتركيب النسجي أطلس (زجاج)

من الجدول (١٠) والشكل الراداري (٩) نستخلص ما يلي:

إن القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفة / بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخصائص المقاسة وذلك بمعامل جودة ٧٥.٧% يليه القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٥٤ حدفة/ بوصة وذلك بمعامل جودة ٧٤.٣% ثم يليهم القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٧٤ حدفة/سم وذلك بمعامل جودة ٦٨.٥%.


ثانياً: تقييم الجودة للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام التركيب النسجي أطلس (معين)



شكل (١٠) شكل راداري يوضح الخصائص المقاسة لمتغيرات الدراسة للتركيب النسجي أطلس (معين)

من الجدول (١٠) والشكل الراداري (١٠) نستخلص ما يلي:  
 ان القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفة /بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمعامل جودة ٨١.٨% يليه القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٥٤ حدفة/ بوصة وذلك بمعامل جودة ٨١.٣% ثم يليهم القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٧٤ حدفة/ بوصة وذلك بمعامل جودة ٧٤.٧%.

ثالثاً: تقييم الجودة للأقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام التركيب النسجي بيكه



شكل (١١) شكل راداري يوضح الخواص المقاسة لمتغيرات الدراسة للتركيب النسجي بيكه من الجدول (١٠) والشكل الراداري (١١) نستخلص ما يلي:  
 ان القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفة / بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة وذلك بمعامل جودة ٧٦.٣% يليه القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٥٤ حدفة/ بوصة وذلك بمعامل جودة ٧٤.٢% ثم يليهم القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٧٤ حدفة/ بوصة وذلك بمعامل جودة ٧٣.٨%.

جدول (١١) ترتيب عينات الأقمشة المنتجة وباستخدام عوامل الدراسة المختلفة من الأفضل الى الأقل

الترتيب	معامل الجوده (%)	كثافه اللحمه (حدفه /بوصه)	التركيب النسجي	رقم العينة
1	81.8	64	أطلس (معين)	5
2	81.3	54	أطلس (معين)	4
3	76.3	64	بيكه	8
4	75.7	64	أطلس (زجاج)	2
5	74.7	74	أطلس (معين)	6
6	74.3	54	أطلس (زجاج)	1
7	74.2	54	بيكه	7
8	73.8	74	بيكه	9
9	68.5	74	أطلس (زجاج)	3

من الجدول السابق نستخلص ما يلى:

ان القماش المنتج بالتركيب النسجى أطلس ٨ إضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفه/ بوصة هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٨١.٨% بينما كان القماش المنتج بالتركيب النسجى أطلس ٨ بإضافة علامات غير منتظمة على هيئة زجراج وبكثافة خيط لحمه ٧٤ حدفه / بوصة هو الأقل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٦٨,٥%.

ملخص النتائج :

- ١- القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفه/ بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للتركيب النسجى أطلس ( زجراج ) وذلك بمعامل جودة ٧٥.٧% .
- ٢- القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفه /بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للتركيب النسجى أطلس ( معين ) وذلك بمعامل جودة ٨١.٨% .
- ٣- القماش المنتج بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفه / بوصة هو الأفضل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للتركيب النسجى ( بيكة ) وذلك بمعامل جودة ٧٦.٣% .
- ٤- القماش المنتج بالتركيب النسجى أطلس ٨ إضافة علامات غير منتظمة على هيئة معين بكثافة خيط لحمه ٦٤ حدفه/ بوصة هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث وذلك بمعامل جودة ٨١.٨% .



**المراجع:**

- ١- أحمد محمد السيد قنديل : تحقيق أفضل الخواص الوظيفية لأقمشة الفوط المنتجة بالجمع بين الأسلوب التقليدي وأسلوب الوبرة من السداء ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠١٢.
- ٢- أسمهان إسماعيل محمد النجار : تأثير إختلاف بعض التراكيب البنائية والتصميم على خواص الأداء الوظيفي لملابس السهرة للسيدات ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٦ .
- ٣- أميرة على عبد الرشيد على سلامة : إمكانية تحقيق أنسب الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة ملابس الأطفال الخارجية ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠١٠ .
- ٤- رشا على محمد محمود : تحديد أنسب المعايير القياسية لإنتاج أقمشة الوبرة من السداء لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية للمنتجات النسجية ، ماجستير ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٩ .
- ٥- زينب عبد الغفار أحمد فرج : إمكانية تحسين الأداء الوظيفي لملابس الإحرام الرجالي رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠١٣ .
- ٦- سوزان عادل عبد الرحيم علي : تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة الكريب على الخواص الوظيفية لتنفيذ ملابس السيدات الخارجية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠٠٩ .
- ٧- شيماء عبد الحميد عبد الفتاح : تحقيق أنسب المعايير لأقمشة وملابس العاملين في مجال الطب البيطري ، رساله دكتوراة ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠١٤ .
- ٨- عتاب عياد عبد الستار أبو عياد و عادل جمال الدين الهنداوي و إيهاب أحمد محمد النعسان : تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي للأقمشة ملابس إحرام المرأة على خواص الأداء الوظيفي للمنتج النهائي ، المؤتمر الدولي الثانى بكلية التربية النوعية ، جامعة طنطا ، ١ : ٢ ابريل ٢٠١٥ .
- ٩- غادة محمد الصياد : تأثير إختلاف التركيب النسجي ونسبة ظهور اللحمة الزائدة على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الستائر ، مجلة التصميم الدولية ، المجلد ٣ ، العدد ٤ ، أكتوبر ٢٠١٣ .
- ١٠- كوثر عبد الرؤف إبراهيم السيسى : دراسة مدى تأثير إختلاف التركيب البنائي للأقمشة الوبرية على بعض العناصر الجمالية والوظيفية لتصميم الملابس المنزلية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠١٠ . أو رسالة زينب عبد الغفار مرجع (٤٤).

١١- **نانسي عبد المعبود الصاوي** : تأثير بعض الأساليب التطبيقية لأقمشة الوبرة على خواص الأداء الوظيفي والراحة للملابس الجاهزة الخارجية ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة طنطا ، ٢٠١١ .

**12- A. Alamdar-Yazdi** : "Weave Structure and the Skewness of Woven Fabric", Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 8 Iss 2 pp. 28 - 33(2004)

**13- American Society for Testing and Materials** ( Annual Book of ASTM Standards ) , vol ,07 , 01 , 1989

**14- B.K. Behera J.P. Singh**: "Factors Contributing to Absorbency Behaviour of Pile Fabrics", Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 18 Iss 3 pp. 81 - 93(2014)

**15- B.K. Behera. Jiri Militky. Rajesh Mishra and Dana Kremenakova**: "Modeling of woven fabrics Geometry and properties", Woven Fabrics, 2012

**16- Iwona Frydrych Malgorzata Matusiak** : "Influence of structure and finishing of woven fabrics on their formability", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 27 Iss 3 pp. 447 – 45 2015

**17- Nikolay Nikolov Diana Germanova -Krasteva Galya Kandzhikova** : "Development of a 3D model of terry fabric", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 24 Iss 4 pp. 237 - 250 (2012)

المواصفات القياسية :

**18- ASTM D737 -1996** Standard Test Method for Air Permeability for Textile Fabrics

**19- ASTM-D 1388** Standard Test Method for Bending Length of Fabrics

**20- Astm-D 1777**

**21- Iso 11092:2014**

**22- ISO 13934-1** Standard Test Method for Tensile Strength of textile Fabrics

**23- Iso 1626**

**24- Iso 3801**

## "Some Applied Styles' Effect on the Functional Properties for the Men Fabrics' Ihram"

Maimana M. El-Abaseery Hashem, Shireen R. Z. El-Minshawy

Lecturer of Clothing and Textiles, Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Tanta University

---

### **The Research's Summary:**

This research aims to the experimental study to show the influence of some applied styles on the normal and mechanic properties of the men fabrics' Ihram. The importance of the research is clear by the study of the effect on the final product quality and how much suitable it's for its functional performance. And some fabrics with multi specifications were produced whereas the specifications of the warp yarn was stable to all the research's fibers of 100% cotton number 12/1 carded raw material and a cotton weft yarn (one rpm is 24/2 boiled, one rpm is 12/1 carded raw material) and the study fabrics samples were produced in The Spinning and Weaving Egyptian Company at El-Mahalla El-Kobra.

### **This was done by the following variables:**

- 1. Weft Density:** three different densities were used (54 - 64 - 74 rpm / inch)
- 2. Weaving Construction:** three different constructions were used by adding ( irregular Zigzag Satan 8–irregular Hexagon Satan 8 marks-and Pique' ).

Some first preparations were for the produced fabrics were conducted under the research in the Spinning and Weaving Egyptian Company at El-Mahalla El-Kobra, after that some lab tests were done in National Research Center (NRC) under the following circumstances (humidity rate 65 + 2% with 20+2<sup>0</sup> %). Later, the lab results of the tested properties for the produced fabric samples were analyzed under the research by using the practical statistics in order to find out the different relations between the research's variables.

**The results of the study were:**

The produced fabric with the woven construction Satan 8 by adding irregular marks as a form of Hexagon with a weft yarn's thickness 64 rpm\inch is the best specifications for the produced fabrics that agree with the normal and mechanic properties for the woven product.

The study introduced a group of results which depend on recorded and scientific standards that help in developing the Ihram for men, and for this, the researchable efforts should be combined with the weaving industries to let the Egyptian product be in a competitor with the importer.