



دراسة مقارنة بين فاعلية معالجة الأقمشة القطنية بمستخلص قشر البندق و مادة الكيتوzan فى مقاومة البكتيريا

سكيثه أمين محمود السيد

مدرس بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية

ملخص البحث:

توجد البكتيريا موجبة الجرام (*staphylococcus aurous*) بصورة دائمة على الجسم البشري خاصة في المناطق الرطبة مثل الجلد والأغشية المخاطية للجهاز التنفسى والأقدام وأعلى الفخذ والتي تسبب أمراضًا مختلفة تشمل أعراض ظهور الدمامل و التقيحات والتهاب الثدي و حمى فراش الأطفال و التهاب الرئة ومن جهة أخرى فان هذه البكتيريا تهاجم ألياف النسيج وتتلفها كما أن مهاجمة البكتيريا للألياف تسير في اتجاه تدريجي من خارج الشعيرة إلى داخلها وتهدف الدراسة الحالية إلى دراسة مقارنة بين فاعلية استخدام الأقمشة المصبوغة بمستخلص قشر البندق والأقمشة المجهزة بمادة الكيتوzan في مقاومة البكتيريا و خلصت النتائج إلى :-

- ١- أعطت المعالجة الكيميائية (الصباغة) للأقمشة القطنية باستخدام مستخلص قشر البندق نتائج ثبات جيدة للغسيل و العرق و الاحتكاك
- ٢- تقويت الأقمشة القطنية المنسوجة على الأقمشة القطنية التريكو في جميع اختبارات الدراسة
- ٣- زادت قيم مقاومة البكتيريا *staphylococcus aurous* موجبة الجرام للأقمشة القطنية المختبرة والمعالجة بمستخلص قشر البندق عن الأقمشة المعالجة بمادة الكيتوzan بأكثر من ضعف القيمة

المقدمة و المشكلة البحثية:

يعتبر جلد الإنسان عائلًا لكثير من الفيروسات و البكتيريا و الفطريات كما أنه عرضة للإصابة بالميکروبات التي تعيش بصورة طبيعية على الجلد والأغشية المخاطية وذلك تبعاً لقدرات الجسم المناعية (١١) و يختلف أيضاً تأثير عوامل الجسم المناعية على الميكروبات باختلاف أنواع هذه الميكروبات (١٢) فمن المعروف أن المناطق الأقل تهويه بجسم الإنسان تكون أكثر عرضة لنمو البكتيريا و الفطريات نظراً لتوافق البيئة الملائمة لنمو البكتيريا من حرارة و رطوبة (٨) خاصة مناطق الجسم التي تغطى و تحيط بالملابس مثل الابط و الذراع و الارجل (١٠) لذلك فإن الملابس التي تلامس الجلد لفترة طويلة مثل (الملابس الداخلية

والجوارب ملابس الاطفال و أقمشة المراتب و حشو المراتب و الاغطية و أقمشة الكراسي و السجاجيد تحتاج الى معالجات مقاومة للبكتيريا (٩) .

هذا وقد ثبت أن البكتيريا موجبة الجرام (staphylococcus aurous) موجودة بصورة دائمة على الجسم البشري خاصة في المناطق الرطبة مثل الجلد والأغشية المخاطية للجهاز التنفسى والاقدام وأعلى الفخذ والتى تسبب أمراضا مختلفة تشمل أمراض ظهر الدمامل والتقيحات والتهاب الثدى وحمى فراش الاطفال و التهاب الرئة (١٠) ، (١٤) ومن جهة أخرى فان هذه البكتيريا تهاجم الياف النسيج وتتلفها كما أن مهاجمة البكتيريا للألياف تسير فى اتجاه تدريجي من خارج الشعيرة الى داخلها (١٢)

وقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت طرق متعددة للتجهيز المقاوم للبكتيريا فى أقمشة الملابس المختلفة للعديد من الاعراض الطبية و ملابس الاطفال و الملابس الداخلية و... وغيرها . وهذه المواد اما من مصدر طبيعى أو كيميائى غير أن هذه التجهيزات مكلفة نسبياً لذا تتناول الدراسة الحالية اقتراح بديل طبيعى فعال مقاوم لهذه البكتيريا و قليل التكلفة لخدمة صناعة الملابس و النسيج و تتميّتها و هو استخدام مستخلص قشر البندق في صباغة الأقمشة القطنية و دراسة فاعليتها في مقاومة البكتيريا موجبة الجرام (staphylococcus aurous) ومقارنتها بفاعلية مادة الكيتوزان الذى أعطى نتائج أعلى في فاعليتها لمقاومة البكتيريا (٧)،(٩)،(٨)،(١٥) في الأقمشة القطنية.

أهمية البحث :-

١- تقليل تكلفة المعالجة الكيميائية لمقاومة الأقمشة للبكتيريا باستخدام هالك النباتات الموجودة في البيئة.

٢- تحسين الاداء الوظيفي للأقمشة بمعالجتها ضد البكتيريا وذلك عن طريق مادة الصباغة و بدون عمليات تجهيز لاحقة.

٣- دراسة امكانية تحقيق فاعلية مقاومة البكتيريا في أقمشة الملابس عن طريق صباغتها بمستخلص نباتي (هالك) وبسعر زهيد و بجودة تصاهي كفاعة الكيتوزان .

٤- تقليل زمن العملية الانتاجية الازمة لصباغة الأقمشة ثم تجهيزها لمقاومة البكتيريا باختصارها في خطوة واحدة

هدف البحث :-

١- دراسة مقارنة بين فاعلية استخدام الأقمشة المصبوغة بمستخلص قشر البندق و الأقمشة المجهزة بمادة الكيتوزان في مقاومة البكتيريا

منهج البحث :- المنهج التجربى

حدود البحث :-

- الأقمشة القطنية المنسوجة سادة ١/١ و التريكو

- الصبغة المستخدمة (قشر البندق) - مادة التجهيز المستخدمة (الكيتوزان)

- البكتيريا موجبة الجرام (staphylococcus aurous)

فرضيات الدراسة:-

١- يعطى أسلوب المعالجة المقترن (الصباغة بمستخلص قشر البندق) درجات ثبات جيدة للعرق و الغسيل و الاحتكاك

- ٢- توجد فروق دالة احصائية بين تأثير الصبغة المستخلصة من قشر البندق على خواص النسيج من حيث (مقاومة البكتيريا) للاقمشة القطنية المنسوجة و التريكو (تحت الدراسة).
٣- توجد فروق دالة احصائية بين تأثير الصبغة المستخلصة من قشر البندق و التجهيز باستخدام مادة الكيتوzan على خواص النسيج من حيث (مقاومة البكتيريا) للاقمشة القطنية المنسوجة و التريكو (تحت الدراسة).

الدراسات السابقة:-

- دراسة (١) ٢٠٠٩ هدفت الدراسة الى تحسين الاداء الوظيفي للاقمشة الطبيعية و التوصل الى أفضل تركيب نسجي لهذه الاقمشة و أفضل نوع من أنواع المعالجة الكيميائية و خلصت النتائج الى أفضل مادة تجهيز هي مادة الكيتوzan بتركيز ٥ جم/لتر عند درجة ١٣٠ م وزمن قدره ٤ دقائق و أفضل تركيب نسجي هو سادة ١/١
- دراسة (٢) ٢٠٠٦ هدف البحث الى دراسة أثر التجهيز المقاوم لنمو البكتيريا على بعض خواص الاداء الوظيفي لبعض ملبوسات التريكو الرياضية وخلصت النتائج الى أن حققت مادة الكيتوzan أفضل درجة مقاومة للبكتيريا في الاقمشة القطنية السادة و المخلوطة
- دراسة (٨) ٢٠٠٦ هدف البحث الى دراسة تأثير معالجة الاقمشة السليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتيريا على الخواص الوظيفية للاقمشة الوقائية و خلصت النتائج الى أن حققت مادة الكيتوzan أفضل مقاومة للعد البكتيري في الاقمشة تحت الدراسة عند درجة تركيز ٥ جم / لتر ودرجة تحميص ٤٠ م وزمن قدره ٤ دقائق
- دراسة (٩) ٢٠٠٥ هدف البحث الى دراسة تحسين خواص أداء الأقمشة السليلوزية بتحويرها بمشتقات الكيتوzan وخلصت نتائج البحث الى أن ساعدت مادة الكيتوzan على تحسين خواص الاقمشة المنتجة من حيث درجة النعومة و مقاومة البكتيريا
- دراسة (٥) ٢٠٠٦ هدفت الدراسة الى اعادة استخدام مخلفات المواد الغذائية الناتجة من تصنيعها لاستخراج الصبغات الطبيعية لخدمة قطاع الغزل و النسيج و الصباغة وتم اجراء عمليات الاستخراج من مخلفات تصنيع التوت و العنبر الاحمر مع استخدام مادة الشبة للتثبيت و تمت اختبارات الثبات و أعطت درجات ثبات مقولنة للالوان و أوصت الدراسة بمزيد من الابحاث لتحسين مستوى ثبات الضوء المنخفض بالنسبة للألوان الحمراء
- دراسة (٦) ٢٠١١ هدفت الدراسة الى تقليل نسبة الفورمالدهيد المستخدمة في صباغة الجلد المصنعة وتجنب المشاكل الصحية الناتجة عنها و ذلك بعد الاتجاه العام الى استخدام الصبغات الطبيعية و تمت الدراسة على استخدام المخلفات الزراعية الناتجة من (قشر البندق - الزعتر - الزيتون - اللبلاب) و أجريت قياسات اللون و ثباتها للضوء و أظهرت النتائج أن مستخلصات النباتات محل الدراسة أعطت تحسن في درجات ثبات اللون للضوء الى حد ما
- وقد استفادت الدراسة من هذه الدراسات في تحديد أفضل خامة ملائمة و أفضل ظروف تشغيل لتجهيز الاقمشة بمادة الكيتوzan و والاطلاع على التوجه الحديث نحو استخدام هالك النباتات في الصباغة الطبيعية بدلاً من النباتات الاصطناعية و مدى أفضليتها في تحسين خواص الاقمشة المنتجة
- التجارب العملية:-**

- الخامات :- تم استخدام ١ - قماش تريكو قطن ١٠٠ % و مواصفاته كالتالي :
 التركيب البنائي (جيرسيه) - وزن المتر ١٦٢ جم المربع جم/م² - نمرة الخيط ٣٠

- عدد الصنوف (٤٠) فتلة في البوصة عدد الأعمدة (٣٣) فتلة في البوصة
 ٢- قماش منسوج قطن ١٠٠ % و مواصفاته كالتالي :-
 التركيب النسجي سادة ١/١ - وزن المتر ١٧٣ جم المربع جم/م ٢ - نمرة الخيط ٢/٣٠
 عدد الفتل (٦٤) فتلة في البوصة عدد اللحامات (٥٧) فتلة في البوصة
 - مواد المعالجة الطبيعية المستخدمة :- تم استخدام مستخلص قشر البندق - مادة الكيتوzan
 - أنواع المثبتات :- تم استخدام (كلوريد الصوديوم + كبريتات الحديدوز)
 - مواد المعالجة الطبيعية :-

أولا - تمت عملية تجهيز الأقمصة بمادة الكيتوzan بتركيز ٥ جم/لتر + مادة ثبيت صوديوم هيبوسولفيت sodium hyposulfite بتركيز ٤ جم / لتر و زمن التثبيت ٣ دقائق عند درجة حرارة ١٤٠ م و ذلك بعد إزابة الكيتوzan + مادة التثبيت في محلول تركيز ٢% حمض خليك Acetic Acid حيث تغمر العينات في محلول التجهيز على ماكينة الثيرمازول ويتم التثبيت الحراري في أفران خاصة عند درجة حرارة ١٤٠ م لمدة ٤ دقائق
 ثانيا - تم استخلاص الصبغة من قشور البندق بالماء البارد بتركيزات مختلفة (١٠:١ - ١٥:١ - ٢٠:١)
 ١- تحضير حمام الصبغة :-
 ١-١- تحضير حمام الصبغة لقشر البندق :-

يتم نقع قشور البندق مباشرة في الماء البارد لمدة ٢٤ ساعة لاعداد حمامات الصباغة بنسب التركيز الثلاثة (١٠:١ - ١٥:١ - ٢٠:١) حتى يتم استخلاص المادة اللونية بنسبة كبيرة ثم ترفع على النار حتى الغليان لمدة ٦٠ دقيقة على أن يراعى ثبات كمية الماء في كل حمام بالنسبة المحددة بالإضافة المزيد كلما قل منسوب الماء في حمام الصبغة عن المقدار المحدد ثم تصفى بواسطة قماش الترشيح أكثر من مرة للحصول على محلول خالي من الشوائب و الجداول التالية توضح مكونات حمام الصباغة لكل صبغة كالتالي :

جدول (١) يوضح مكونات حمام الصباغة لصبغة قشر البندق بتركيز ١٠:١

نوع الصبغة (قشر البندق)	مكونات حمام الصبغة	حمام (١) كلوريد الصوديوم	حمام (٢) كبريتات الحديدوز	حمام (٣) كبريتات الحديدوز + الملح
		٢٠ جم من قشر البندق	١٠٠ جم من الماء	١٠٠ جم من قشر البندق
		١٠٠ سم ٣ من الماء	١٠٠ سم ٣ من الماء	١٠٠ سم ٣ من الماء
		٥ جم كلوريد الصوديوم	٥ جم كبريتات الحديدوز	٥ جم كبريتات الحديدوز + الملح

جدول (٢) يوضح مكونات حمام الصباغة لصبغة قشر البندق بتركيز ١٥:١

نوع الصبغة (قشر البندق)	مكونات حمام الصبغة	حمام (١) كلوريد الصوديوم	حمام (٢) كبريتات الحديدوز	حمام (٣) كبريتات الحديدوز + الملح
		١٠٠ جم من قشر البندق	١٠٠ جم من الماء	١٠٠ جم من قشر البندق
		١٥٠٠ سم ٣ من الماء	١٥٠٠ سم ٣ من الماء	١٥٠٠ سم ٣ من الماء
		٢٠ جم كلوريد الصوديوم	٥ جم كبريتات الحديدوز	٥ جم كبريتات الحديدوز + الملح

جدول (٣) يوضح مكونات حمام الصباغة لصبغة قشر البندق بتركيز ١٪٠:

نوع الصبغة (قشر البندق)	حمام (١) كلوريد الصوديوم	حمام (٢) كبريتات الحديوز	حمام (٣) كبريتات حمام + الملح
	١٠ جم من قشر البندق	١٠٠ جم من قشر البندق	١٠٠ جم من قشر البندق
مكونات حمام الصباغة	٢٠٠٠ سم٣ من الماء	٢٠٠٠ سم٣ من الماء	٢٠٠٠ سم٣ من الماء
	٢٠ جم كلوريد الصوديوم	٥ جم كبريتات الحديوز	٥ جم كبريتات الحديوز + الملح

٢- عملية الصباغة:-

تبدأ عملية الصباغة للأقمشة المختبرة في حمامات الصباغة على البارد بالإضافة و إذابة المثبت تبعاً للجدوال السابق قبل وضعها على النار ثم يوضع القماش (عينة وزنها ٢٠ جم في ٤٠٠ سم٣ من محلول الصبغة) وتستمر عملية الصباغة لمدة ٣٠ دقيقة على أن يعاد إضافة باقي كمية الملح (كلوريد الصوديوم) ١٠ جم أثناء الصباغة بعد مرور نصف زمن الصباغة. ثم ترفع عينات الأقمشة من حمام الصباغة وتشطف جيداً ثم تغسل في محلول صابوني خفيف. ثم تشطف جيداً للتخلص من آثار الصابون ثم يهدى لإجراء الاختبارات.

٣- القياسات والاختبارات المعملية :-

- تم اجراء اختبارات القياسات اللونية و اختبارات النسيج بمعامل التجهيز و معامل المراقبة و الجودة بشركة مصر للغزل و النسيج بالمرحلة الكبرى وهي :-

١- اختبارات ثبات اللون **Colour Fastness Test** :-

١-١- ثبات اللون للغسيل Colour Fastness to Washing

١-٢- ثبات اللون للعرق Colour Fastness to Perspiration

١-٣- ثبات اللون للاحتكاك Colour Fastness to Rubbing

- تمت اختبارات مقاومة البكتيريا للأقمشة المصبوغة بمستخلص قشر البندق و الأقمشة المجهزة بمادة الكيتوzan بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة و هي :-

٣- خواص النسيج للأقمشة المصبوغة

٢-٣- اختبار نمو البكتيريا

أجرى هذا الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية AATCC Test method رقم ٤٧ السنة ١٩٨٩ وذلك بحقن الخامة بمعلق الجراثيم المائي لمدة ٢٤ ساعة ثم تعد البكتيريا الحية الموجودة على الأقمشة

النتائج العلمية :-

١- خواص الثبات للصباغات محل الدراسة على الأقمشة القطنية التريكو:-

١-١- اختبار الثبات للغسيل :- (٥) أعلى درجة ثبات

جدول (٤) نتائج اختبارات ثبات الغسيل باستخدام (كلوريد الصوديوم - كبريتات الحديدوز) للأقمشة القطنية التريكو باستخدام الصبغات الطبيعية محل الدراسة

قشر البندق				اختبار ثبات الغسيل / الصبغة	
تركيز ٢٠:١	تركيز ١٥:١	تركيز ١٠:١	تركيز ٤:١		
٤-٣	٤-٣	٤		غسيل	كلوريد الصوديوم
٣	٤-٣	٤		نضوح	
٤	٥-٤	٥-٤	٤	غسيل	كبريتات الحديدوز
٤-٣	٤	٤		نضوح	
٥-٤	٥-٤	٥		غسيل	كبريتات الحديدوز + ملح
٤	٤	٥-٤	٤	نضوح	

يتضح من الجدول (٤) أن مثبت كبريتات الحديدوز + الملح سجل أعلى درجة ثبات لجميع الصبغات محل الدراسة كما أن تركيز ١٠:١ أعطى أعلى درجة ثبات وبناء على نتائج اختبارات الغسيل التي أظهرت أن أعلى درجات ثبات لعينات الأقمشة المصبوغة بقشر البندق هي تلك العينات التي صبغت باضافة كلوريد الصوديوم + كبريتات الحديدوز وبتركيز ١٠:١ فقد تم استخدامها في صباغة عينات البحث لأجراء جميع الاختبارات

جدول (٥) يوضح نتائج اختبارات ثبات الغسيل للأقمشة القطنية المنسوجة و التريكو

القماش المنسوج	القماش التريكو	نوع الاختبار/الصبغة
٥	٤	غسيل
٥-٤	٤-٣	نضوح

يتضح من الجدول (٥) نتائج اختبار الغسيل ونجد أن الأقمشة المنسوجة حققت أعلى درجة ثبات العرق (نضوح - غسيل)
 ١- اختبار الثبات للعرق (نضوح - غسيل)
 ٢- اختبار الثبات للعرق (غير تغيير)
 جدول (٦) نتائج اختبارات ثبات العرق الحامضي و القلوى للأقمشة القطنية المنسوجة و التريكو باستخدام الصبغة الطبيعية محل الدراسة


المنسوج	القماش التريكو	اختبار ثبات العرق
٤	٤-٣	ثبات الصبغة للعرق الحامضي(نضوح)
٥-٤	٤	ثبات الصبغة للعرق الحامضي(غير تغيير)
٥-٤	٥-٤	ثبات الصبغة للعرق القلوى (نضوح)
٥	٥-٤	ثبات الصبغة للعرق القلوى (غير تغيير)

يتضح من الجدول (٦) أن صبغة قشر البندق حققت أعلى درجة ثبات للعرق القلوي (تغير) في الأقمشة المنسوجة وحققت أقل درجة ثبات للعرق القلوي (نضوح) في الأقمشة التريكيو
١-٣- اختبار ثبات الاحتكاك

جدول (٧) نتائج اختبار ثبات الاحتكاك (جاف-رطب) للأقمشة القطنية المنسوجة و التريكيو باستخدام الصبغة الطبيعية محل الدراسة

الاقمشة المنسوجة	الاقمشة التريكيو	نوع الاختبار / الصبغة
٥	٤	ثبات الاحتكاك (جاف)
٥-٤	٤	ثبات الاحتكاك (رطب)

يتضح من الجدول (٧) أن صبغة قشر البندق حققت أعلى درجة ثبات للاحتكاك الجاف و الرطب للأقمشة المنسوجة
٢- المقارنة بين تأثير استخدام الصبغة الطبيعية محل الدراسة و مادة الكيتوzan على خاصية نمو البكتيريا لكلا من الأقمشة القطنية التريكيو و المنسوجة



شكل (١) يوضح نتيجة اختبار مقاومة البكتيريا (staphylococcus aurous) لكلا من الأقمشة القطنية المنسوجة و التريكيو المعالجة بمستخلص قشر البندق و الكيتوzan حيث تظهر العينات المنسوجة في الجهة اليمنى من الشكل و العينات التريكيو جهة اليسار كما تظهر الأقمشة المعالجة بالكيتوzan (البيضاء) أسفل الشكل و العينات المعالجة بمستخلص قشر البندق أعلى الشكل (١) و يتضح من الشكل أن مادتي المعالجة قضت على البكتيريا الموجودة على سطح القماش والمساحة المحاطة بها بنسب مختلفة و لترجمة النتائج إلى معالجات احصائية تم اجراء اختبار (ت) لمعنى تأثير نوع المعالجة على مقاومة البكتيريا و اختبار تحليل التباين عن طريق حساب قيمة (ف) المحسوبة و الحرجة لايجاد الفرق بين طرفي المعااجة لمقاومة البكتيريا

جدول (٨) يوضح قيم مقاومة البكتيريا للعينات تحت الدراسة

area المساحة	الأقمشة القطنية المعالجة
٢٦	التريلوكو المعالج بمستخلص قشر البن دق
٢٨	المنسوج المعالج بمستخلص قشر البن دق
١٢	التريلوكو المعالج بمادة الكيتوzan
١٥	المنسوج المعالج بمادة الكيتوzan

جدول (٩) قيم نمو البكتيريا للاقبضة القطنية المنسوجة و التريلوكو المعالجة بمستخلص قشر البن دق و الكيتوzan بعد حساب العد البكتيري %

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحد الأقصى %	الحد الأدنى %	الصبغات
٠,١٣٧	٢,٥١٧	٢,٩	٢,٢	التريلوكو (كيتوzan)
٠,١٠١	٢,١٥	٢,٣	١,٥	المنسوج (كيتوzan)
٠,٠٨٦٩	١,١	١,٢	١	التريلوكو (قشر البن دق)
٠,٠٤٦٩	,٦	,٨	,٥	المنسوج (قشر البن دق)
٠,٣١٦	٤,٠٠	٤,٥	٣,٥	الخام

يتضح من الجدول (٩) أن أعلى متوسط حسابي لقيم نمو البكتيريا بين العينات المصبوغة (٤,٥) كانت لصالح العينات الخام تليها الأقمشة التريلوكو المعالجة بالكيتوzan (٢,٩) في حين حصلت الأقمشة المنسوجة المعالجة بمستخلص قشر البن دق على (٥,٠) مما يعطى مؤشر أنها أكثر مقاومة للبكتيريا

ولتحديد مدى دلالة الفروق بين أسلوبى المعالجة تم اجراء اختبار تحليل التباين الاحادي كما يتضح من الجدول (١٠)

جدول (١٠) تحليل التباين في نمو البكتيريا بين الأقمشة القطنية المنسوجة المعالجة بمستخلص قشر البن دق و الأقمشة المعالجة بمادة الكيتوzan

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Staph. Aureus
0.01 دال	19.589	2	101.821	203.642	بين المجموعات
		6	5.198	31.187	داخل المجموعات
		8	234.829		المجموع

يتضح من جدول (١٠) نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق في درجات نمو البكتيريا تبعاً لمتغير نوع الخام حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة ١٩,٥٨٩ عند مستوى دلالة ٠,٠١ و هي قيمة دالة احصائية

جدول (١١) تحليل التباين في نمو البكتيريا بين الأقمشة القطنية التريكو المعالجة بمستخلص قشر البندق والأقمشة المعالجة بمادة الكيتوzan

الدالة	قيمة (ف)	درجات الحرية	متوسط المربعات	مجموع المربعات	Staph. Aureus
0.01 دال	22.584	2	113.321	226.642	بين المجموعات
		6	5.018	30.107	داخل المجموعات
		8		256.749	المجموع

يتضح من جدول (١١) نتائج تحليل التباين الاحادي لدالة الفروق في درجات نمو البكتيريا تبعاً لمتغير نوع الخامدة حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة ٢٢,٥٨٤ عند مستوى دالة ١,٠ و هي قيمة دالة احصائية

ملخص النتائج:-

- أعطت المعالجة الكيميائية (الصباغة) للأقمشة القطنية باستخدام مستخلص قشر البندق نتائج ثبات جيدة للغسيل و العرق و الاحتكاك
- تفوقت الأقمشة القطنية المنسوجة على الأقمشة القطنية التريكو في جميع اختبارات الدراسة
- زادت قيم مقاومة البكتيريا staphylococcus aurous موجبة الجرام للأقمشة القطنية المختبرة والمعالجة بمستخلص قشر البندق عن الأقمشة المعالجة بمادة الكيتوzan بأكثر من ضعف القيمة

توصيات البحث:-

- اجراء مزيد من اختبارات الخواص الطبيعية و الميكانيكية للأقمشة القطنية قيد البحث و المصبوغة بقشر البندق
- دراسة تطبيق الصبغة المستخلصة من قشور البندق على الأقمشة المخلوطة بنسب مختلفة و تأثيرها على خواص النسيج
- دراسة أساليب أخرى في استخلاص الصبغات الطبيعية من قشور المكسرات
- اجراء دراسة عن امكانية استخدام المادة الفعلة في مقاومة البكتيريا و الموجودة بقشور البندق بدون لون لامكانية استخدامها في الالوان البيضاء و الفاتحة
- دراسة فاعلية استخدام المعالجة بقشر البندق على أنواع أخرى من البكتيريا و الفطريات

المراجع العلمية:-

- 1- T.Ramachandran, others: Antibacterial textile treatments ".Journal of Textile 2004, Vol . 84 , pp 43-47 .
- 2-Kulkarni , S. , Gokhale, A.V "Cotton dyeing with natural dye extracted from pomegranate peel" universal journal of environmental research & technology (2011) Vol.1, p 135-139
- 3-R carleto , Fchimiri , et al "Adsorption of congo red dye on hazelnut shell sand degradation with phanerochaete chrysosporium" Bio resources , (2008):,p1146-1155

- 4-Muhamed Ibrahim bahtiyari" **Combination of ozone and ultra sound pretreatment of cotton fabrics prior to natural dyeing"** Journal of cleaner production (2015) Vol 89, p 116-124
- 5-Mahmood Ali , Thomas bechtold, et al "Extraction of natural dyes for textile dyeing from coloured plant wastes released from food and beverage industry" Journal of food and agriculture , (2006) Vol 86,p 233-242
- 6-Bayramoglu , Eser EKE , Ali yilmaz, et al "Investigation on the effects of various waste extracts on free formaldehyde in leather" Journal of textile & apparel (2011) Vol 21, p 410-414
- ٧- امال حسين كمال الدين : "أثر التجهيز المقاوم لنمو البكتيريا على بعض خواص الأداء الوظيفي لبعض ملبوسات التريكيو الرياضية " – رسالة دكتوراه – كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية - ٢٠٠٦
- ٨- آية محمد فوزى : "تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية لمقاومة بعض أنواع البكتيريا على الخواص الوظيفية للاقمشة الوقائية " – رسالة دكتوراه – كلية التربية النوعية – جامعة طنطا - ٢٠٠٦
- ٩- أحمد على ندا : "تحسين خواص أداء الأقمشة السليلوزية بتحويرها بمشتقات الكيتوزان " – رسالة ماجستير – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان ٢٠٠٥
- ١٠- حنان محمد الجزيري : "انتقال الامراض البكتيرية عن طريق الملابس المصنوعة من الالياف الصناعية وتأثير كل من البكتيريا و المطهرات الثبطة على خواص النسيج – رسالة ماجستير – كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية - ١٩٩٦
- ١١- رحاب جمعة عبد الهادى: "تأثير تجهيز الأقمشة الصوفية و المخلوطة لمقاومة الكائنات الحية الدقيقة للبقاء بالغرض الوظيفي للاستخدام النهائي " – رسالة ماجستير – كلية التربية النوعية – جامعة طنطا ٢٠٠٦
- ١٢- عزة أحمد فضل الله " العوامل البيولوجية المسببة لتأذف بعض الآثار النسجية و سبل صيانتها لاطالة العمر الاثري – رسالة ماجستير – كلية الزراعة جامعة الاسكندرية ١٩٩٥
- ١٣- محمد الصاوي – محمد مبارك و اخرون : "عالم البكتيريا" – دار الكتب – القاهرة – ٢٠٠٥
- ١٤- نجدة ابراهيم ماضى : "التأثيرات الضارة على صحة الانسان و الناتجة من استخدام بعض المنتجات الغزلية و النسجية و دور مناهج الاقتصاد المنزلي في رفع الوعي الصحي " رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية - ١٩٩٩
- ١٥- أميرة محمد وفاء الدين: "دراسة امكانية تحسين خواص بعض الاقمشة الطبية لمقاومة البكتيريا للايفاء بالغرض الوظيفي للاستخدام النهائي" رسالة ماجستير كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – ٢٠٠٩ م

A Comparative Study Of The Effectiveness The Treatment Of Cotton Fabrics With Extract Hazelnut Shell And Chitosan

Sakeina Amin Mahmoud

Lecture of the textile and clothing - Home economy college – Monofiya university

Abstract:

Positive gram bacteria (*staphylococcus aurous*) is permanently on the human body, especially in wetland areas such as skin, flogging and mucous membranes respiratory and foot and higher thigh, which caused different diseases include the symptoms of the emergence of abscesses and purulence, and breast inflammation and fever children bedspreads and pneumonia on the other hand, these bacteria attack textile fibers as that attacking bacteria fiber is moving in the direction of a gradual outside the ritual to within **the aim of the current study** of a comparative study of the effectiveness the use of the fabrics imbued hazelnut peel extract and processed fabrics Chitozan substance in resisting bacteria

The results concluded :-

- the chemical processing (dyeing) cotton fabrics using extract hazelnut peel give the results of good flat laundry facilities and race and friction
- woven cotton fabrics excelled on knitting cotton fabrics in all tests of the study
- increased the values of resisting bacteria *staphylococcus aurous* (positive gram) in cotton fabrics processing with hazel nut shell processing tested more than fabrics processing with Chitozan twice the value