



كلية الاقتصاد المنزلي

مجلة الاقتصاد المنزلي  
جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر  
<https://mkas.journals.ekb.eg>



## الملابس والنسيج

### تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي النسجي للأقمشة المنسوجة المخلوطة بالخيزان باستخدام اختبار نظام الفاست

رشدي على عيد، علا يوسف عبدالlah، شيماء جمال أحمد زيد  
قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر

#### الملخص: -

تعد الخواص الطبيعية والميكانيكية للقماش المعيار الرئيسي في تحديد جوده ومظهر وأداء الأقمشة والملابس حيث تؤثر خواص القماش على قابليته لتشكيل التصميمات المطلوبة لإعطاء المظهر النهائي للملابس. ويعتبر الخيزان مورداً مستداماً ومتعدد الاستخدامات وغالباً ما يتم تصنيف المنتجات المصنوعة من الخيزان على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي ومضادة للميكروبات. وتهدف الدراسة للتعرف على عوامل التركيب البنائي النسجي للأقمشة المنسوجة المخلوطة بألياف الخيزان وتحديد أفضل نسبة خلط والتعرف على أفضل تركيب نسجي من خلال اختبار نظام الفاست والذي يحتوي على (الانكماش والاسترخاء، التضخم الرطب، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الانثناء) وذلك لتحديد كفاءة الأقمشة المنتجة وحسن أدائها أثناء الاستخدام والاستفادة من هذه الخصائص في مجال التشكيل على المانيكان. الطرق والادوات: عمل بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة لتحديد مدى كفاءة الأقمشة المنتجة وحسن أدائها أثناء الاستخدام وقد تم إجراء الاختبارات الآتية: اختبار نظام الفاست وتم تحليل البيانات وإجراء المعاملات الإحصائية باستخدام برنامج SPSS v.25 وقد طبقت الاساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، تحليل التباين الأحادي في اتجاه واحد، اختبار LSD للمقارنات المتعددة، اختبار لعينتين مستقلتين، تقييم الجودة (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص). أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء واللحمة في اختبارات (الانكمash والاسترخاء، التضخم الرطب، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الاستطاله، صلابة الانثناء) وترجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي. وأيضاً بين العينات في اختبارات (الإنسدال، صلابة القص، سمك السطح، الوزن) وترجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي ونوع الغزل. وأيضاً بين العينات بالنسبة للسداء واللحمة في الاختبارات (الانكمash والاسترخاء، التضخم الرطب، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الانثناء) وترجع إلى الاختلاف في نوع الغزل.

الكلمات المفتاحية: الخيزان (البامبو)، التركيب البنائي النسجي، إختبار نظام الفاست

#### المقدمة

أدى الابتكار في المنسوجات إلى تسليط الضوء على ألياف نباتية بديلة مثل الخيزان كبدائل لألياف الصناعية القائمة على البتروكيماويات ويعتبر الخيزان كمادة خام مورداً مستداماً ومتعدد الاستخدامات بشكل ملحوظ غالباً ما يتم

تصنيف المنتجات المصنوعة من الخيزران على أنها صديقه للبيئة وقابله للتحلل الحيوي ومضادة للميكروبات وأيضا هي ألياف ذات بريق أقرب إلى بريق الحرير ولزيونته، ويتميز بالتهوية الجيدة، وامتصاص للماء أعلى من القطن، الملابس المصنوعة منه أخف وزنا من القطن، لذلك فألياف الخيزران هي ألياف المستقبل في القرن الـ21 لما تمتاز به من خصائص وصفات ومميزات فهي تعتبر بدائل ممتازة لإنتاج المنسوجات لذلك تم القيام بعمل هذه الدراسة لدراسة هذه الخصائص ومدى الاستفادة منها في مجال النسيج عامه ومجال التشكيل خاصه وذلك من خلال هذه الدراسة.

#### **مشكلة البحث: - تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية: -**

- ما هي ألياف الخيزران؟
- ما هي عوامل التركيب البنائي لألياف الخيزران؟
- ما هو أفضل خامه من الخامات المنتجه وذلك من واقع نتائج اختبارات الفاست؟
- ما هو أفضل تركيب نسجي (ساده - مبرد - اطلس) للأقمشه المنتجه من الخيوط المغزوله بألياف الخيزران؟

#### **أهداف البحث: -**

- التعرف على عوامل التركيب البنائي النسجي للأقمشة المخلوطة بألياف الخيزران
- تحديد أفضل تركيب نسجي من خلال اختبار نظام الفاست ويشمل (الانكماش والاسترخاء، التضخم الرطب، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الانثناء) للاستفادة منها في مجال تشكيل الأقمشة على المانيكان.

#### **أهمية البحث:-**

- معرفة خواص التركيب البنائي لألياف الخيزران كألياف طبيعية ومحافظة على البيئة لما لها من مميزات مقاومة البكتيريا والفطريات فيجب القاء الضوء على هذه الخامات لتوجيه النظر إليها والاعتماد عليها في المستقبل في جميع الدراسات المتعلقة بالأقمشة والملابس حديثاً.

#### **حدود البحث: -**

- تم استخدام خامه الياف الخيزران، ومخلوط الخيزران مع القطن نسبة 70%:30% مع استخدام ثلاث انواع من التراكيب النسيجية وهي (ساده ممتد 2|3، مبرد 1|2، اطلس 4شاذ) نمره خيط سداء 20|1، ونمره خيط اللحمة 30|2 على نول النسيج (Rapier) دبوi عرض 190 سم.
- الحدود المكانية:-

1. إختبار نظام الفاست في معمل الجوده المركزية بشركة جولدن تكس بالعاشر من رمضان.
2. إختبار خاص بوزن المتر المربع للقماش ونسبة الإنسداليه في المركز القومى للبحوث بالقاهره.

#### **منهج البحث: -**

يتبع هذا البحث المنهج التجاري

#### **أدوات البحث: -**

- بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجه محل الدراسة وهي (اختبار نظام الفاست)
- الأقمشة محل الدراسة بتراكيب نسجي (ساده - مبرد - أطلس).

**فروض البحث: -**

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء وأيضاً اللحمة في الاختبارات (الانكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الانثناء) ترجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاختبارات (الانسدال، صلابة القص، السمك، سمك السطح، الوزن) ترجع إلى الاختلاف في التركيب النسجي.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء وأيضاً اللحمة في الاختبارات (الانكمash والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الانثناء) ترجع إلى الاختلاف في نوع الغزل.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاختبارات (الانسدال، صلابة القص، السمك، سمك السطح، الوزن) ترجع إلى الاختلاف في نوع الغزل

**مصطلحات البحث: -****الأقمشة المنسوجة: Woven fabrics**

هي عبارة عن تركيب بنائي يعتمد على تعاشق الخيوط الطولية (السداء) مع الخيوط العرضية (اللحمة) بزاوية تقاطع قائمه طبقا لنظام هندسي معين يسمى التركيب النسجي وتتنوع التركيب النسجي ما بين بسيطه ومعقده طبقا لنوعيه الأقمشه المطلوب إنتاجها والتصميم المطلوب الحصول عليه.(هبه خميس 2007)

**الياف الخيزران: Bamboo fibers-**

هي عبارة عن الياف سليوزيه مجدده يتم انتاجها من الخيزران حيث يتم انتاج اللب النشوى من سيقان واوراق الخيزران من خلال عملية التحلل المائي القلوبي والتبييض متعدد المراحل ونسيج الياف الخيزران مصنوع من الياف لب الخيزران بنسبة 100% حيث يتميز ببروطوبته الجيدة، نفاذية ممتازة، ملمس ناعم، سهولة الاستقامة، والحصول على تأثير ألوان رائعة في الصباغة. (Waite 2009).

**إستخدامات الخيزران في الغزل والنسيج:-(Loretta Gratani 2008)**

- الملابس الداخلية وملابس الاستحمام والمناشف والجوارب
- الأغراض الصحية والاستخدامات الطبية مثل الضمادات والاقنعة وملابس الجراحه وملابس الممرضات وأيضاً في صناعة الفوط الصحية وأقنعه الشاش والفوط الماصة وتغليف الطعام.
- ونظراً لطبيعته المضاده للبكتيريا فإن الأقمشه غير المنسوجه لها افاق واسعه في مجال مواد النظافه مثل الفوط الصحية والأقنعة والمراتب وتغليف المواد الغذائية والحقائب.

**Fabric Construction:- التراكيب البنائي للمنسوج**

مجموعه من العوامل التي تدخل في بناء الأقمشه مثل نمرة الخيوط وكثافتها والبرم وكذلك التعاشق النسجي، أسلوب الغزل، أسلوب التجهيز، نوع الخامه. (أحمد حمزه 2003).

**نظام الفاست: Fast System**

هو نظام بسيط للأختبارات المرتبطة بثبات التجهيز وكفاءه الحياكه ويعتمد على إختبار هذه الخواص عند الإجهادات المنخفضه ليتنبأ بالصعوبات المحتمله حدوثها أثناء تصنيع الملابس .

ويتكون نظام الفاست من 3 أجهزه تقيس الخواص الفيزيقيه والميكانيكيه للقماش وطريقه إختبار لتحديد ثبات أبعاده وتطبع نتائج هذه الأختبارات على هيئه شكل بياني (Control Chart) أما فاست 4 فهو إختبار ثبات أبعاد القماش وتضم هذه الإختبارات الأربعه جميع الخواص الفيزيقيه والميكانيكيه التي تساعد على مراقبه الجوده والتنبؤ بأداء الأقمشه عند الحياكه والاستخدام .

أدخل هذا النظام إلى الصناعه في عام 1989 وأطلق عليه (Fabric assurance by simple testing) Fast وصمم هذا النظم خصيصا من أجل الإستخدامات الصناعيه ومنذ ذلك الحين وإستخدام الإختبارات الموضوعيه في تزايد مستمر وأصبح الفاست هو لغه التفاهم والإتصال ما بين الصناعه والتجاره . (أحمد سالمان 2011)  
الدراسات السابقة:-

#### أولا - دراسات سابقه خاصه بالياف الخيزران: -

هدفت دراسة (TAfrin, Tsuzuki, 2009) الى التعرف على الخصائص المختلفه لألياف الخيزران حيث تشير المعلومات المتاحه الى ان ألياف الخيزران لها خصائص فريدة مثل المظهر والملمس الممتازين، ومضادات البكتيريا الطبيعية، وخصائص الحمايه من الاشعه فوق البنفسجيه والتحكم في الرطوبه.

ومن نتائج الدراسة توفر ألياف الخيزران بدلا واعدا جدا للالياف الطبيعيه الاخرى بفضل خصائصها الجديده. وتعتمد خصائصها الى حد كبير على عمليه التصنيع، والتي لم يتم الكشف عنها على نطاق واسع وقد تتطلب عمليه التصنيع الشائعه استخدام كميه كبيره من المواد الكميائيه وبالتالي قد تكون هناك حاجه الى مزيد من التطور للعمليه من اجل جعل المنتج صديقا للبيئه حقا.

اما دراسة (Losorio, Etrujiilo 2018) هدفت الى دراسة الخواص الميكانيكية لألياف الخيزران النقية حيث يتميز الياف الخيزران بخصائص شد عاليه مما يجعل هذه الالياف مناسبه لتعزيز في المواد المركبه ولاستكشاف الخصائص الميكانيكية الجيدة بشكل كامل وللاستخدام المناسب لهذا التعزيز الجديد، لا غنى عن فهم سلوك الالياف بشكل شامل كدالة للبنيه المجهرية . حيث زودت الملاحظات المجهرية بمعرفه واسعه بالبنيه المجهرية المعقدة لهذه الالياف الطبيعية من النطاق الكبير حيث توجد ميزات مختلفه مثل توزيع الالياف الأوليه داخل حزمه الالياف والابعاد ونمط الطبقات للألياف الأوليه حيث يتم قياس زوايا الالياف الدقيقه الرئيسية وتم تحليل معامل *Young* للألياف الأوليه . الميكانيكا الدقيقه للمواد المركبه والتي تستخدمن بشكل شائع لمركبات الالياف القصيره احاديه الاتجاه والبنيه الدقيقه للالياف .

ومن نتائج الدراسة تتوافق النتائج المتوقعه بشكل معقول مع البيانات التجرييه، مما يدل على ملائمته النموذج لوصف صلابة الالياف الأوليه. ايضا يتم تحليل انماط فشل الالياف المفردة بعد اختبار الشد من خلال الملاحظات المجهرية، للحصول على مؤشر تطور الاجهاد في الالياف الأوليه واليات الفشل المختلفه ويوضح ملائمته النموذج لوصف صلابة الالياف الأوليه ايضا، يتم تحليل انماط فشل الالياف المفردة بعد اختبار الشد من خلال الملاحظات المجهرية، للحصول على مؤشر تطور الاجهاد في الالياف الاوليه واليات الفشل المختلفه.

اما دراسة (ناديه الانديجانى 2020) هدفت الى: - تحديد وتقيم خواص الراحه للاقمشه الوبيريه المنتجه من خامتي القطن والبامبو وتحديد أهم متغيرات إنتاج الوبيره التي تؤثر في هذه الخواص.

### ومن نتائج الدراسة :-

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين خواص الراحه للأقمشه الوبيريه المنتجه من القطن وتلك المنتجه من البامبو
  - وجود فروق ذات دلالة إحصائية لخواص الراحه للأقمشه المنتجه بعوامل إنتاج الوبيره المختلفه (طول الوبيره، كثافه الوبيره)
  - وأظهرت النتائج تفوق خامه البامبو على خامه القطن في معظم خواص الراحه ما عدا الكهرباء الاستاتيكية والنعموه.
- تمت الاستفاده من هذه الدراسات في معرفه ما هي ألياف الخيزران ومعرفه خواص ألياف الخيزران الجديد والمتجدد والتى تخدم البيئه ومعرفه طرق إستخلاصها سواء بالطريقه الكميائيه أو الميكانيكيه والفرق بين الطريقتين . ومن خلال معرفه هذه الخواص التي تميز ألياف الخيزران تم إنتاج خامه مخلوطه من ألياف الخيزران والقطن بنسبة خلط معينه للاستفاده من هذه الخواص عملياً وتم إجراء الاختبارات الخاصه لمعرفه خواص الخامه من ناحيه الانكمash والانسدال والتضخم الرطب والوزن وصلابه القص اما الدراسات السابقة خاصه بخواص الأقمشه:- فقد هدفت دراسة (سناء شكري - 2004) إلى اختبار الخواص الميكانيكيه للأقمشه المنسوجه وغير المنسوجه على جهاز الفاست. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين كلًا من الأقمشه المنسوجة وغير المنسوجة المستخدمة في الدراسة.

اما دراسة (أشرف غانم - 2006) هدفت الدراسة إلى تحديد أنسب نوع خامه، وزن - أسلوب تنفيذ للأقمشه يؤثر على الخواص الوظيفيه للمنتج. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع الخامه والوزن، أسلوب التنفيذ على الاداء الوظيفي.

### التعليق على الدراسات الخاصه بخواص الأقمشه:-

تمت الاستفاده من هذه الدراسات في معرفه كيفيه اختبار الخواص الميكانيكيه عن طريق جهاز الفاست لتحديد أنسب نوع خامه وزن .

### الإطار النظري


### الياف الخيزران :

أدى الابتكار في المنسوجات إلى تسليط الضوء على ألياف نباتيه بدليه مثل الخيزران كبديل لألياف الاصطناعية القائمه على البتروكيمياويات ويعتبر الخيزران كماده خام موردا مستداماً ومتعدد الاستخدامات بشكل ملحوظ ولكن عملية التصنيع هي المكان الذي يسخن فيه الجدل حقاً وتتشابه الاستدامة والصورة الخضراء للخيزران وغالباً ما يتم تصنيف المنتجات المصنوعة من الخيزران على أنها صديقه للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي ومضادة للميكروبات بغض النظر عن طريقة تصنيعها (Lopamurdra Nayak, Sibaprasad Mishra 2016).

### تعريف الياف الخيزران:-


هي عباره عن الياف سيلولوزيه مجده يتم انتاجها من الخيزران حيث يتم انتاج اللب النشوى من سيقان او اوراق الخيزران من خلال عملية التحلل المائي القلوى والتبييض متعدد المراحل ونسيج الياف الخيزران مصنوع من الياف لب الخيزران بنسبة 100% حيث يتميز ببرطوبته الجيدة، نفاذية ممتازة، ملمس ناعم، سهوله الاستقامه، والحصول على تأثير ألوان رائعة في الصبغة.

### Properties of Bamboo Fibre Anti –Bacterial Property




شكل (2) خاصية مقاومة البكتيريا

### Structure of Bamboo Stem (١)



شكل (1) تركيب قصبة الباامبو




شكل (4) مخطط لشكل طبيعة جدار الخيزران

### Anti- UV Radiation



شكل (3) خاصية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية



شكل (6) التركيب الكيميائي (Waite2009)

شكل (5) المظهر المجهرى (Waite2009)

عملية تصنيع الياf الخيزران: -

هناك طريقتان رئيسيتان لإنتاج الياf الخيزران: -

1. الطريقة الميكانيكية

2. الطريقة الكيميائية تتكون من نوعين: -

أ- النوع الأول يتبع عملية الفسکوز المستخدم لإنتاج الحرير الصناعي حيث يتم تكسير الاليف بمواد كيمائية قاسية ويتم قذفها من خلال مغازل ميكانيكية

ب- النوع الثاني يتبع حلقة الغزل المذنب المغلقة والتي هي في الأساس نفس العملية المستخدمة لإنتاج الياf الليوسيل(Dy star Ecology solutions2010)

ثانياً: شرح استخراج الاليف من خلاf العملية الميكانيكية: -

غالباً ما يشار الى الاليف المستخرج من العملية الميكانيكية من قبل الشركه المصنعة على انه الياf الخيزران(الطبيعيه او الاصليه)والى حد ما هي نفس عملية تصنيع وانتاج الياf الرائى (Waite2009) حيث يتم الآتى:-

أ- يتم تقسيم قصب الخيزران ميكانيكيا يتبعه قطع الجزء الخشبي.

ب- يتم معالجه خيوط البامبو المكسره بالانزيمات لفصل المواد الليفيه عن الاجزاء المتبقية من القصبة.

ج- يتم تمشيط الاليف الفردية.

د- يتم غزل الاليف الى خيوط وتعتبر الياf الخيزران التي تنتجها هذه العملية صديقه للبيئه وأقل استخداماً لأنها تستغرق وقتاً طويلاً وتطلب عماله كثيفه ومكلفه وتخص قطاع محدد في سوق المنتوجات.

مميزات الياf الخيزران: -

1. انعم من القطن فهو يجمع ما بين صفات الكشمير والحرير.

2. نظراً لأن المقطع العرضي للالياف ملي بالفجوات الدقيقة والثقوب الدقيقة فإنه يتمتع بامتصاص الرطوبة وتهوية أفضل فامتصاصه للرطوبة ضعف امتصاص القطن.

3. مضاد للبكتيريا فيمكن للملابس المصنوعة من الياف الخيزران ان تمتص العرق وت bxerhe في جزء من الثانية مما يشعر مرتدية بالراحة خصوصاً في فصل الصيف.
4. تميز خيوط الخيزران بالمرونه الكبيره حيث تصل المرونه الى ما يقرب من 20%.
5. تحتاج اقمشه الخيزران الى صباغه اقل من القطن او المودال او الفسکوز وذلك لانه يمتص الصبغات بشكل أسرع وتنظر الالوان واضحة.
6. اقمشه الخيزران مناسبه للملابس الصيفيه نظراً لطبيعته المضاده للأشعة فوق البنفسجية خاصه في ملابس السيدات والاطفال.
7. منتج الياف الخيزران صديق للبيئة وقابل للتحلل الحيوي.

#### **استخدامات الياف الخيزران:- (Tarannum Afrin2009)**

1. يستخدم في السترات الصوفيه وبدلات الاستحمام والملابس الداخلية والقمصان والجوارب.
2. نظراً لطبيعته المضاده للبكتيريا فإن الاقمشه غير المنسوجه لها افق واسعه في مجال مواد النظافه مثل الغوط الصحيه والاقنعه والمراتب وتغليف المواد الغذائيه والاكياس.
3. المنتجات الصحيه مثل الضمادة والقناع والملابس الجراحية وملابس الممرضات.
4. منتجات التزيين مثل الستاير والمفارش وورق الحائط.
5. منتجات الحمام مثل المنشفة.

#### **التركيب النسيجي والبنائية للأقمشة:-**

يعتبر التركيب النسجي من أهم عناصر التركيب البنائي التي لها تأثير مباشر على الاقمشه المنتجه وتأتي أهمية التركيب النسجيه بعد عنصر الخامه.(هناه حسين .٢٠٠٠)

ويعرف التركيب النسجي بأنه الكيفية التي يتم بواسطتها بناء المنسوج على النول عن طريق تعاشق خيوط السداد مع خيوط اللحمة (هدى غازى2003).

يعتبر التركيب البنائي أهم العوامل الرئيسيه التي تتحكم في الخواص الطبيعيه والميكانيكيه الواجب توافرها بالاقمشه حيث أنها تلعب دوراً هاماً في تحديد جوده المنتج، ومدى ملائمته للاداء الوظيفي. (عادل الهنداوي،أشرف هاشم ٢٠٠٧)

وتعتبر الاقمشة المنسوجة أكثر الانواع استعمالاً وتدالوا، وتم عمل النسيج فیتحول الخيوط المغزولة إلى أقمشة تختلف في تركيبها حسب التصميم النسجي وأيضاً حسب الاستعمال وعلى هذا يمكن القول بأن النسيج ما هو إلا تقاطع أو تعاشق خيوط الطول والعرض مع بعضها في زوايا قائمه على حسب التركيب النسجي (أمل صابر2006).

#### **ومن أهم أنواع التركيب النسيجي:(هدى غازى2003)**

1. النسيج السادة Plain weave
2. النسيج المبردي (Twill weave)
3. النسيج الاطلنلي Satin or Sateen weave

**الدراسة التجريبية:**

قامت الباحثة بالحصول على غزول ألياف الخيزران من السوق المحلي حيث تم إنتاج نوعين من الأقمشة (أقمشة خيزران 100%، ومخلوط خيزران قطن بنسبة 30:70) وتم إنتاج ثلاث تراكيب نسجية (ساده، مبرد، أطلس) كما موضح بالجدول التالي.

**جدول (1) نسبة الخلط لخيط اللحمة ونوع التركيب النسيجي**

نوع التركيب النسيجي	نوع الترقيم	نسبة الخلط	نوع خامه اللحمة	نسبة الخلط	نوع اللحمة
ساده ٢\٢ ممتد.	٢\٣٠ لخيط اللحمة	%100	خيزران	٧٠%الياف	قطن
مبعد ١\٣	١\٢٠ لخيط اللحمة	خيزران مخلوط قطن بنسبة	بالمبو.	اللحمه	قطن
اطلس ٤ شاذ.	٣٠:٧٠	%30:70	قطن	٣٠%	قطن.

**مواصفات نول التصنيع:** -

تم إنتاج العينات على نول (Rapier) دوبي عرض 190 سم

**مواصفات الأقمشة التي تم إنتاجها كالتالي:** -

1. عدد الحدفات على النول 65 حدفه ابوصه
2. عدد فتل البوصه 60 على التوالى فتلله ابوصه
3. نمره خيط البرسل 20 مسرح
4. نمره خيط السداء 20 مسرح
5. نمره خيط اللحمة 30/2 (خامه خيزران 100%, خامه خيزران 70% و 30% قطن)
6. مواصفات اللقى: - لقى على الصف

**نظام التطريج:** -

1. فتلله في الباب ثابت للمواصفه
2. عرض السداء في المشط 114,5 سم
3. عده المشط 10,95 سم
4. عدد الدرأت 4 للبحر، 2 دراء للبرسل، 2 دراء تحبيس
5. إجمالي عدد الدرأت = 8 درأت
6. إجمالي عدد الفتل في القماشه 64 فتلله للبرسل + 2444 فتلله في البحر = 2058 فتلله سداء

**الاختبارات التي تمت على الأقمشة محل الدراسة:** -

تم عمل بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة محل الدراسة لتحديد كفاءه الأقمشة المنتجة وحسن ادائها عبر الاستخدام وقد تم اجراء الاختبارات الآتية: -

1. اختبار نظام الفاست في معمل الجوده المركزيه بشركة جولدن تكس بالعاشر من رمضان
2. اختبار خاص وزن المتر المربع للقماش ونسبة الانسداليه في المركز القوي للبحوث بالقاهره.

### المعالجات الإحصائية:

تم معالجة البيانات الأساسية من خلال الحاسوب الآلي بإستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS, v.25) وقد طبقة الأساليب الإحصائية التالية :

1. المتوسط الحسابي

2. الانحراف المعياري

3. اختبار تحليل التباين الأحادي في إتجاه واحد One - Way ANOVA

4. اختبار LSD للمقارنات المتعددة

5. اختبار (ت) في حالة عينتين مستقلتين T-Test

6. تقييم الجودة (معامل الجودة لكل خاصية من الخواص محل الدراسة)

الفرض الأول: " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء في الاختبارات (الانكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، صلابة الانثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع التركيب النسجي.

جدول (2) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينات (بالنسبة للسداء) بإختلاف نوع التركيب النسجي في اختبارات (الانكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، صلابة الانثناء، صلابة الانثناء)

الترتيب	النوع	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التركيب النسجي	الاختبارات
1	أطلس	3.20-	1.32	4	الإنكماش والاسترخاء
3	مفرد (3/1)	2.55	0.17	(2/2)	
2	سادة (2/2)	1 -	1.53		
1	أطلس	3.50-	3.40	4	التضخم الربط
3	مفرد (1/3)	0.20	0.22	(2/2)	
2	سادة (2/2)	1.30-	3.18		
2	أطلس	0.16	0.03	4	قابلية التشكيل
3	مفرد (1/3)	0.17	0.03	(2/2)	
1	سادة (2/2)	0.22	0.06		
3	أطلس	0.70	0.03	4	
2	مفرد (1/3)	0.75	0.27	(2/2)	
1	سادة (2/2)	1.60	0.99		
1	أطلس	14.00	2.74	4	
3	مفرد (1/3)	12.20	1.97	(2/2)	
2	سادة (2/2)	13.50	0.44		

### يتضح من الجدول السابق مايلي :

- أن قيمة  $(F) = 36.851$  ومستوى الدلالة هو  $(0.000)$  وهو أقل من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار الإنكماش والإسترخاء راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار الإنكماش والإسترخاء على العينات بالنسبة للسداء.
  - أن قيمة  $(F) = 3.876$  ومستوى الدلالة هو  $(0.088)$  وهو أكبر من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار التضخم الربط راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار التضخم الربط على العينات بالنسبة للسداء.
  - أن قيمة  $(F) = 2.679$  ومستوى الدلالة هو  $(0.101)$  وهو أكبر من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار قابلية التشكيل راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار قابلية التشكيل على العينات بالنسبة للسداء.
  - أن قيمة  $(F) = 4.392$  ومستوى الدلالة هو  $(0.032)$  وهو أقل من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار قابلية الإستطاله راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار قابلية الإستطاله على العينات بالنسبة للسداء.
  - أن قيمة  $(F) = 1.342$  ومستوى الدلالة هو  $(0.291)$  وهو أكبر من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار صلابة الإنثناء على العينات بالنسبة للسداء.
  - ومما سبق نجد أن أكثر أنواع الانسجة تأثير على اختبار الإنكماش والإسترخاء بالنسبة للسداء هي (أطلس4 و سادة(2/2)) ، وأقل أنواع النسيج تأثير هو مبرد (3/1).
- الفرض الثاني : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للرحمه في الاختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الإنثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع التركيب النسيجي".

**جدول (3) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينات (بالنسبة للرحمه) بإختلاف نوع التركيب النسيجي في اختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطاله، صلابة الإنثناء)**

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	التركيب النسيجي	الاختبارات
1	5.037	5.398-	أطلس 4	الإنكماش والإسترخاء
3	8.541	2.100	مبرد (3 / 1)	
2	2.739	2.900-	سادة (2 / 2)	
1	4.380	5.998-	أطلس 4	التضخم الربط
3	2.355	6.450	مبرد (3 / 1)	
2	4.163	3.400	سادة (2 / 2)	
2	0.252	1.280	أطلس 4	
3	0.018	1.570	مبرد (3 / 1)	
1	1.074	2.040	سادة (2 / 2)	

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	التركيب النسجي	الاختبارات
3	1.370	9.150	أطلس 4	
2	0.018	9.400	(3 / 1)	مفرد
1	2.574	11.650	(2 / 2)	سادة
2	1.763	9.395	أطلس 4	
3	0.551	9.498	(3 / 1)	مفرد
1	3.232	9.650	(2 / 2)	سادة

**من الجدول السابق يتضح :**

- أن قيمة  $(F) = 2.480$  ومستوى الدلالة هو  $(0.117)$  وهو أكبر من  $(0.05)$  ، وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار الإنكماش والاسترخاء راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على إختبار الإنكماش والاسترخاء على العينات بالنسبة لللحمة.
  - أن قيمة  $(F) = 18.016$  ومستوى الدلالة هو  $(0.000)$  وهو أقل من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار التضخم الرطب راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج ، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على إختبار التضخم الرطب على العينات بالنسبة لللحمة.
  - أن قيمة  $(F) = 2.176$  ومستوى الدلالة هو  $(0.148)$  وهو أكبر من  $(0.05)$  وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار قابلية التشكيل راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على إختبار قابلية التشكيل على العينات بالنسبة لللحمة.
  - أن قيمة  $(F) = 4.013$  ومستوى الدلالة هو  $(0.040)$  وهو أقل من  $(0.05)$  وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار قابلية الإستطالة راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج " ، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على إختبار قابلية الإستطاله على العينات بالنسبة لللحمة.
  - أن قيمة  $(F) = 0.021$  ومستوى الدلالة هو  $(0.979)$  وهو أكبر من  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  $(0.01)$  ،  $(0.05)$  بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على إختبار صلابة الإنثناء على العينات بالنسبة لللحمة.
- ومما سبق يتبع أن أكثر أنواع الانسجة تأثير على إختبار الإنكماش والاسترخاء بالنسبة للسداء هي (أطلس 4 و سادة 2/2) ، وأقل أنواع النسيج تأثير هو مفرد (3/1).

الفرض الثالث : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاختبارات (الانسدال ، صلابة القص ، السمك ، سمك السطح ، الوزن) راجعه إلى الاختلاف في نوع التركيب النسجي " .

**جدول (4) يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للعينات بإختلاف نوع التركيب النسجي في اختبارات (معامل الانسدال، صلابة القص، السمك، سمك السطح، الوزن)**

الترتيب	الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	التركيب النسجي	الاختبارات
2	0.05643	0.4888	أطلس 4	الانسدال
1	0.06856	0.4915	(3 / 1)	مفرد

3	0.06189	0.4850	سادة (2/ 2)	
2	23.14144	48.4250	أطلس 4	
3	6.79185	46.10	مبرد (3 / 1)	صلابة القص
1	0.21954	57.90	سادة (2/ 2)	
2	0.04177	2.6203	أطلس 4	
3	0.01747	2.6087	مبرد (3 / 1)	
1	0.09526	2.660	سادة (2/ 2)	
1	0.09147	0.0038 -	أطلس 4	
3	0.06693	0.0600 -	مبرد (3 / 1)	السمك
2	0.06242	0.0145 -	سادة (2/ 2)	
2	5.00999	220.5000	أطلس 4	
3	3.81663	216.8333	مبرد (3 / 1)	
1	20.95392	231.3333	سادة (2/ 2)	

**من الجدول السابق يتضح :**

- أن قيمة ( $F$ ) = 0.016 ومستوى الدلالة هو (0.984) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في اختبار الإننسادال راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار الإننسادال على العينات.
  - أن قيمة ( $F$ ) = 1.209 ومستوى الدلالة هو (0.326) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في اختبار صلابة القص راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار صلابة القص للعينات.
  - أن قيمة ( $F$ ) = 1.172 ومستوى الدلالة هو (0.337) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في اختبار السmek راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار السmek للعينات.
  - أن قيمة ( $F$ ) = 0.957 ومستوى الدلالة هو (0.406) وهو أكبر من (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في اختبار قابلية سمك السطح راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار سmek السطح للعينات.
  - أن قيمة ( $F$ ) = 2.137 ومستوى الدلالة هو (0.153) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في اختبار الوزن راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع النسيج على اختبار الوزن للعينات.
- يتضح مما سبق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الأننسادال واختبار صلابة القص واختبار السmek واختبار قابلية سمك السطح واختبار الوزن راجع إلى الإختلاف في نوع النسيج وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع التركيب النسجي على اختبار الأننسادال، اختبار صلابة القص، اختبار السmek، اختبار قابلية سمك السطح، واختبار الوزن على العينات.

الفرض الرابع : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء في الاختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الانثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل ."

**جدول (5) الفروق بين العينات بالنسبة للسداء في الاختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الربط، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الانثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل**

الاختبارات مصدر التباين	العينة	المتوس	الانحراف	قيمة (T)	درجات الحرية	مستوى الدلالة
الانكماش مخلوط بامبو/قطن	9	1.467-	3.027	1.508-	16	0.151
والاسترخاء بامبو	9	0.367	2.036			(0.05)
التضخم مخلوط بامبو/قطن	9	3.467-	3.081	3.609-	16	0.002
الربط بامبو	9	0.400	0.917			(0.01)
قابلية مخلوط بامبو/قطن	9	0.180	0.021	0.047-	16	0.964
التشكيل بامبو	9	0.181	0.068			(0.05)
قابلية مخلوط بامبو/قطن	9	0.800	0.151	1.346-	16	0.214
الاستطالة بامبو	9	1.233	0.954			(0.05)
صلابة مخلوط بامبو/قطن	9	14.800	1.276	5.416	16	0.000
الانثناء بامبو	9	11.667	1.176			(0.01)

**من الجدول السابق يتضح :**

- أن قيمة (ت) = -1.508 ومستوى الدلالة هو (0.151) وهو أكبر من (0.01) ، وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للسداء في إختبار الإنكماش والإسترخاء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار الإنكماش والإسترخاء على العينات بالنسبة للسداء .
- أن قيمة (ت) = -3.609 ومستوى الدلالة هو (0.002) وهو أقل من (0.01) ، وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للسداء في إختبار التضخم الربط راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح المخلوط بامبو/قطن" ، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار التضخم الربط على العينات بالنسبة للسداء لصالح مخلوط البامبو/قطن.
- أن قيمة (ت) = -0.047 ومستوى الدلالة هو (0.964) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للسداء في إختبار قابلية التشكيل راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار قابلية التشكيل على العينات بالنسبة للسداء .
- أن قيمة (ت) = -1.346 ومستوى الدلالة هو (0.214) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للسداء في إختبار قابلية الاستطالة راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل " ، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار قابلية الاستطالة على العينات بالنسبة للسداء .
- أن قيمة (ت) = 5.416 ومستوى الدلالة هو (0.000) وهو أقل من (0.01) ، (0.05) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للسداء في إختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف

في نوع الغزل لصالح مخلوط بامبو/ قطن "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار صلابة الإنثناء على العينات بالنسبة للسداة لصالح مخلوط بامبو/ قطن.

يتضح مما سبق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للسداة في اختبار الإنكماش والاسترخاء، اختبار قابلية التشكيل، اختبار قابلية الاستطالة راجع إلى الاختلاف في نوع الغزل، وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع الغزل على هذه الاختبارات في العينات بالنسبة للسداة.

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداة في اختبار التضخم الريء، اختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح مخلوط البامبو |قطن بالنسبة للسداة الفرض الخامس : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للرحمه في الاختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الريء، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الإنثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل ".

**جدول (6) يوضح الفروق بين العينات بالنسبة للرحمه في الاختبارات (الإنكماش والاسترخاء، التضخم الريء، قابلية التشكيل، قابلية الاستطالة، صلابة الإنثناء) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل**

مستوى الدلالة	الدلالة	درجات الحرية	قيمة (T)	المعياري الانحراف	المتوسط العينة الحسابي	الاختبارات مصدر التباين
غير دالة عند (0.05)	0.883	16	0.149-	2.55 9.02	2.30- 1.83-	الإنكماش مخلوط بامبو/ قطن والاسترخاء بامبو
غير دالة عند (0.05)	0.684	16	0.415-	2.84 8.97	0.63 1.93	التضخم مخلوط بامبو/ قطن الريء بامبو
غير دالة عند (0.05)	0.121	16	1.636-	0.24 0.88	1.38 1.88	قابلية مخلوط بامبو/ قطن قابلية التشكيل بامبو
غير دالة عند (0.05)	0.444	16	0.785-	0.53 2.75	9.70 10.43	قابلية مخلوط بامبو/ قطن الاستطالة بامبو
دالة عند (0.01)	0.002	16	3.795-	1.46 1.56	8.16 10.87	صلابة مخلوط بامبو/ قطن الإنثناء بامبو

#### من الجدول السابق يتضح :

- أن قيمة (t) = -0.149 ومستوى الدلالة هو (0.0883) وهو أكبر من (0.01) وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للرحمه في إختبار الإنكماش والاسترخاء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار الإنكماش والاسترخاء على العينات بالنسبة للرحمه.
- أن قيمة (t) = -0.415 ومستوى الدلالة هو (0.684) وهو أكبر من (0.01) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للرحمه في إختبار التضخم الريء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار التضخم الريء على العينات بالنسبة للرحمه.
- أن قيمة (t) = -1.636 ومستوى الدلالة هو (0.121) وهو أكبر من (0.01) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة للرحمه في إختبار قابلية التشكيل راجع إلى

الإختلاف في نوع الغزل "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار قابلية التشكيل على العينات بالنسبة لللحمة.

أن قيمة ( $t$ ) = 0.785 - 0.785 مستوى الدلالة هو (0.444) وهو أكبر من (0.01) ، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار قابلية الإستطالة راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار قابلية الإستطاله على العينات بالنسبة لللحمة.

أن قيمة ( $t$ ) = 3.795 - 3.795 مستوى الدلالة هو (0.002) وهو أقل من (0.01) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات بالنسبة لللحمة في إختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح بامبو" ، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار صلابة الإنثناء على العينات بالنسبة لللحمة لصالح البامبو.

مما سبق تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للحمه في إختبار الإنكماش والإسترخاء وإختبار التضخم الرطب وإختبار قابلية التشكيل وإختبار قابلية الاستطاله راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على هذه الاختبارات على العينات بالنسبة للحمه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للحمه في إختبار صلابة الإنثناء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح البامبو وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على صلابه الإنثناء على العينات بالنسبة للحمه لصالح البامبو.

الفرض السادس : " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في الاختبارات (الإنسدال ، صلابة القص ، السمك ، سمك السطح ، الوزن) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل ".

**جدول (7) يوضح الفروق بين العينات في الاختبارات (الإنسدال، صلابة القص، السمك، سمك السطح، الوزن) راجعه إلى الاختلاف في نوع الغزل**

مستوى الدلالة	الدلالة	درجات الحرية	قيمة ( $T$ )	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العينة	مصدر التباين	الاختبارات
دالة عند (0.01)	0.000	16	19.060	0.01	0.54	9	مخلوط بامبو/قطن	الإنسدال
				0.01	0.43	9	بامبو	
دالة عند (0.01)	0.003	16	3.515	7.64	59.85	9	مخلوط بامبو/قطن	صلابة
				13.41	41.77	9	بامبو	
غير دالة عند (0.05)	0.386	16	0.891-	0.04	2.62	9	مخلوط بامبو/قطن	القص
				0.08	2.64	9	بامبو	
غير دالة عند (0.05)	0.551	16	0.608-	0.09	0.04-	9	مخلوط بامبو/قطن	السمك
				0.06	0.02-	9	بامبو	
دالة عند (0.01)	0.002	16	3.710-	2	214	9	مخلوط بامبو/قطن	السطح
				14.24	231.78	9	بامبو	
من الجدول السابق يتضح :								

أن قيمة ( $t$ ) = 19.060 - 19.060 مستوى الدلالة هو (0.000) وهو أقل من (0.01) ، (0.05) وبالتالي توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) ، (0.05) بين العينات في إختبار الإنسدال راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح

- مخلوط بامبو/ قطن "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار الإنسدال على العينات لصالح مخلوط بامبو/ قطن.
- أن قيمة (ت) = 3.515 ومستوى الدلالة هو (0.003) وهو أقل من (0.01)، وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في إختبار صلابة القص راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح مخلوط بامبو/ قطن "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار صلابة القص على العينات لصالح مخلوط بامبو/ قطن.
  - أن قيمة (ت) = -0.891 ومستوى الدلالة هو (0.386) وهو أكبر من (0.01)، وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في إختبار السمك راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار السمك على العينات.
  - أن قيمة (ت) = -0.608 ومستوى الدلالة هو (0.551) وهو أكبر من (0.01)، (0.05) وبالتالي " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في إختبار سمك السطح راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل "، وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار سمك السطح على العينات بالنسبة لللحمة.
  - أن قيمة (ت) = -3.710 ومستوى الدلالة هو (0.002) وهو أقل من (0.01)، (0.05) وبالتالي " توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، (0.05) بين العينات في إختبار الوزن راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح بامبو "، وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار الوزن على العينات لصالح البامبو.
- ومما سبق نجد أنه:
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في إختبار الإنسدال، إختبار صلابة القص راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح مخلوط البامبو | قطن وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على هذه الإختبارات على العينات لصالح مخلوط البامبو | قطن.
  - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في إختبار السمك، سمك السطح راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على هذه الإختبارات على العينات بالنسبة لللحمة.
  - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في إختبار الوزن راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح البامبو وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على إختبار الوزن على العينات لصالح البامبو .

### مستخلص النتائج

أن أكثر أنواع الأنسجة تأثير على اختبار الانكماش والاسترخاء بالنسبة للسداء هي (أطلس 4 و سادة 2/2) ، وأقل أنواع النسيج تأثير هو مبرد (3/1).

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الأنسدال واختبار صلابة القص واختبار السمك واختبار قابلية سمك السطح واختبار الوزن راجع إلى الاختلاف في نوع التركيب النسجي وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع التركيب النسجي على اختبار الأنسدال، اختبار صلابة القص، اختبار السمك، اختبار قابلية سمك السطح، واختبار الوزن على العينات.

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للسداء في اختبار الانكماش والاسترخاء، اختبار قابلية التشكيل، اختبار قابلية الاستطاله راجع إلى الاختلاف في نوع الغزل، وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع الغزل على هذه الاختبارات في العينات بالنسبة للسداء.

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للسداء في اختبار التضخم الريطب، اختبار صلابة الانثناء راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح مخلوط البامبو |قطن بالنسبة للسداء لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات بالنسبة للحمل في اختبار الإنكماش والإسترخاء واختبار التضخم الريطب وإختبار قابلية التشكيل وإختبار قابلية الاستطاله راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل وبالتالي لا يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على هذه الاختبارات على العينات بالنسبة للحمل

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الأنسدال، اختبار صلابة القص راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح مخلوط البامبو |قطن وبالتالي يؤثر الإختلاف في نوع الغزل على هذه الإختبارات على العينات لصالح مخلوط البامبو |قطن.

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في اختبار السمك، سمك السطح راجع إلى الاختلاف في نوع الغزل وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع الغزل على هذه الإختبارات على العينات بالنسبة للحمل.

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات في اختبار الوزن راجع إلى الإختلاف في نوع الغزل لصالح البامبو وبالتالي لا يؤثر الاختلاف في نوع الغزل على اختبار الوزن على العينات لصالح البامبو.

تناولت الدراسات السابقة بعض الخصائص المختلفة للياف الخيزران مثل خصائص المظهر والمملمس وايضاً خصائص مقاومه البكتيريا والفطريات وأيضاً الخصائص الميكانيكيه مثل قوه الشد العاليه التي تميز بها هذه الاليف مما يجعلها اكثر استخداماً في المواد المركبه حيث تميز بقوه صلابه عاليه وهناك بعض الدراسات التي قامت لمعرفه خواص الراجه للياف الخيزران مع القطن في الانسجه الوبيريه حيث تفوقت خامه الخيزران على القطن في معظم خواص الراجه .

ومن خلال الاستفاده من هذه الدراسات تم عمل بعض الاختبارات المعمليه اللازمه لإختيار أفضل خامه للاستفاده من خصائصها في مجال التشكيل على المانيكان هذا من خلال إختبار نظام الفاسـت والذـى يحتوى على (الانكمـاش والاستـرخـاء، التـضـخم الـريـطب، قـابلـيـة التـشكـيل، قـابلـيـة الـاستـطالـة، صـلـابـة الـانـثـاء)

### توصيات البحث:-

1. القاء الضوء على الاليف الجديده الصديقه للبيئه وإيجاد طرق أفضل لاستخراجها والحصول عليها بحيث لا تسبب تلوثا بيئيا ولا ضرر على صحة الانسان والاستفادة من جميع الخواص والصفات التي تمتاز بها هذه الاليف ومنها (البامبو)
2. قد يفتح هذا البحث الباب لضرورة لاستخدام للخامات الطبيعية لما تمتاز به من خصائص وصفات تميزها عن غيرها من الاليف والمنتجات الصناعية.
3. ايجاد إستثمار وتمويل لهذه الصناعه وتوفير ما يلزم لاستخراج هذه الاليف واستخدامها في صناعات تخدم جميع القطاعات سواء الطبي او الخدمي للمجتمع.

### اقتراحات وبحوث مستقبلية:-

1. الياف الخيزران هي الياف صديقه للبيئه نوصى بعمل دراسات خاصه بكيفية استخراج وتحضير ومعالجه الياف الخيزران.
2. نوصى بعمل الابحاث العلميه في مجال الخيزران حيث إنه صديق للبيئة ومقاوم للجراثيم ومضاد للحساسيه وناعم مثل الحرير مما يجعله أكثر استخداما في صناعه النسيج.
3. ضرورة التوسع في صناعه الملابس الداخلية من خامه الياف الخيزران لخصائصها المميزة.

### المراجع:-

1. أحمد حمزة عبد الفتاح: -أثر اختلاف بعض عوامل النسيج على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المبردية - رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان -2003 م
2. أحمد على محمود سالمان: - اختبارات جوده الأنسجة - صندوق دعم صناعه الغزل والنسيج .٢٠١١م.
3. أشرف محمد غانم: -"الأقمشة غير المنسوجة وأثرها على الأداء الوظيفي للمنتج النهائي" رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية ٢٠٠٦م
4. أمل صابر سعيد قطب: - تأثير ظروف تخزين الملابس القطنية على خواصها الفيزيائية - رسالة ماجستير - كلية التربية النوعيه - جامعة طنطا- ٢٠٠٦م
5. سناه صلاح الدين شكري: -"الخواص الميكانيكية للأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة في أقمشة الملابس" كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة حلوان - المؤتمر العربي للاقتصاد المنزلى وقضايا العصر ٢١-٢٢إبريل ٢٠٠٤م
6. عادل جمال الدين الهنداوى - أشرف هاشم: - تأثير اختلاف نمر خيوط السداء واللحمة والتركيب النسجي على بعض خواص الاداء الوظيفي لاقمشة التنجيد متعدد الاغراض - المؤتمر العربي الحادى عشر للاقتصاد المنزلى - مجله الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفيه - مجلد (١٧) - عدد (٣)- ٢٠٠٧م
7. ناديه عبد الغفور الأنديجانى: -"تقييم خواص الراحة للأقمشة الوبيريه" بحث منشور - المجله العالميه للتصاميم - العدد ١٠- النسخه الثالثه ٢٠٢٠م- جامعة أم القرى مكه المكرمه - المملكه العربيه السعوديه .
8. هبه خميس عبد التواب: - "معايير جوده وتصميم وإنتاج بعض المنتجات النسجيه المستخدمة في الغرف الجراحية " - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٧م
9. هدى محمد سامي غازي: - تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائيه لاقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومه الكرمشه بإستخدام مواد أمنه بيئيا -رسالة دكتوراه غير منشورة-كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفيه-2003م.

- 10.هناكامل حسين:- دراسة العلاقة بين عوامل التركيب البنائي وعمليات التجهيز لبعض الأقمشة الصوفية المنسوجة لتحسين الخواص الاستعملية للملابس الجاهزة - رساله دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان-٢٠٠٠م
- 11.Dystar Ecology Solutions.2010. *Sustainable raw material for Sustainable Textile Journal*,<http://www.ptj.com.pk/wep-2010/03-10/Dyes-and-chemicals.html>.Accessed 14 Jan2014
- 12.L Osorio,E Trujillo,F lens, J Ivens,I verpoest and AW Van Vuure:- "In- depth study of the microstructure of bamboo fibres and their relation to the mechanical properties "Journal of Reinforced plastics and composites. Department of Metallurgy and Materials Engineering, 2018.
- 13.Lopamudra Nayak,Sibaprasad Mishra:-*Prospect of bamboo as a renewable textile fiber,historical overview, labeling •controversies and regulation*-2016.
- 14.Loretta Gratani;; Eleonora Digiulio,:- "Growth pattern and photo synthetic of different Bamboo species drawing in the botanical garden of rome"- Functional Ecology Of Plants ، volume 203,Issue1 ،15 January 2008Department of plants Biology ،University Of Rome"La Sapienza",Italy
- 15.Marilyn Waite:- "Sustainable Textiles: The Role Of Bamboo and a comparison of Bamboo textile Properties "Engineer for s Sustainable Development Ingénieur Pour le développement durable. TATM Journal of Textile and Apparel Technology and Management 2009
- 16.T.Afrin, T.Tsuzuki, and Wang:-"Bamboo Fibres and Their Unique Properties In Natural Fibres in Australasia"Proceee dings of the combind (NZand AUS) conference of the textile institute,Dunedin 15-17 April 2009 University Geelong Australia.
- 17.Tarannum Afrin,T.tsuzuki ،Xingfan wang:-"Bamboo fibres and their unique properties, 2009.
- 18.[www.fibre2fashion.com/industryartical](http://www.fibre2fashion.com/industryartical), 5/5/2021
- 19.www.textiles phere.com, 15/5/2021.

## **Effect of the Different Textural Factors of Woven Fabrics Mixed with Bamboo Using Fast System Test**

**Rushdy Ali Eid, Ola Youssef Abdella, Shimaa Gamal Zied**

Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El Kom, Egypt.

### **Abstract:**

The physical and mechanical properties of the fabric are the main criterion in determining the quality, appearance and performance of fabrics and clothing, as the properties of the fabrics affect their ability to form the designs required to give the final appearance of the clothing. Bamboo is a remarkably versatile and sustainable resource and products made from bamboo are often rated as environmentally friendly, biodegradable and antimicrobial. The general objective of the study is to identify the factors of the woven structure of woven fabrics mixed with bamboo fibers, determine the best mixing ratio, and identify the best textile composition through testing the FAST system, which contains (shrinkage and relaxation, wet inflation, formability, elongation, flexural rigidity) and that To determine the efficiency of the produced fabrics and their good performance during use, to take advantage of these characteristics in the field of shaping on the mannequin. Methods and tools: The data was analyzed and statistical transactions were performed using the SPSS, v.25. Among the most important results: There are statistically significant differences between the samples with respect to warp and weft in the tests (shrinkage and relaxation, wet inflation, formability, elongation, and flexural stiffness) due to the difference in histological structure. Also, between samples in the tests (drop, shear hardness, thickness, surface thickness, weight) is due to the difference in texture and type of yarn. Also among the samples for warp and weft in the tests (shrinkage and relaxation, wet inflation, formability, elongation, flexural hardness) is due to the difference in the type of yarn.

**keywords:** Bamboo (Bamboo), Histomorphology Structure, Fast system test.