



كلية الاقتصاد المنزلي

مجلة الاقتصاد المنزلي
جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر
<https://mkas.journals.ekb.eg>



الملابس والنسيج

تأثير معالجة بعض تراكيب تريكو اللحمة لملابس الأطفال بمستخلصات البابونج والبنديق الصديقة للبيئة

أكمل شوقي جاب الله، رحاب محمد إسماعيل، رحاب جمعه إبراهيم، وليد نبيه قاسم

قسم الاقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر

الملخص العربي:

يهدف هذا البحث إلى استكمال دراسة تأثير معالجة الأقمشة القطنية والتي قام بها المؤلفون وغيرهم في دراسة معالجة الأقمشة بالمواد الكيميائية والطبيعية لتحسين خواص وأداء القماش وخصه المستخدمة في ملابس الأطفال بمواد آمنة بيئياً مثل مستخلصات بعض النباتات الطبيعية المعروفه بإمكانية وقايتها للجسم من حساسيه الجلد للتوصل إلى أفضل تركيب بنائي ووزن للقماش وكذلك أفضل نوع وتركيز مادة للمعالجة لتحسين الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المنتجة محل البحث وذلك باستخدام المتغيرات التالية : ثلاثة أنواع من أقمشة تريكو اللحمة (انترولوك، سنجل جيرسي وسنجل ليكرا) ، بوزنين (خفيف و ثقيل)، نوعين من مستخلصات النباتات الطبيعية (البابونج والبنديق)، تركيزين (25 ، 50) % / لتر، وتم التجفيف في درجة حراره الغرفة ثم تدخل العينات أفران تحميمص لمدة 5 دقائق على درجة حرارة 180 وذلك لتثبيت مادة التجهيز بين ألياف النسيج وتم إجراء بعض الإختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة وهي إختبارات (وزن المتر المربع، نفاذية الهواء للأقمشة ، القدره على إمتصاص الماء، مقاومة نمو البكتريا) وأظهرت النتائج أن أفضل عينة هي التي أنتجت من قماش (انترولوك)، بالوزن (ثقل)، ومادة المعالجة (بابونج)، ونسبة تركيز 50%، بينما جاءت أقل النتائج للعينة التي أنتجت من قماش (سنجل ليكرا)، والوزن (خفيف)، ومادة المعالجة (بنديق)، ونسبة تركيز 25% ، كما اتضح أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.05) بين كلا من: نوع القماش المستخدم بالدراسة (انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا) والوزن (خفيف، ثقيل) مادة المعالجة (بنديق، بابونج) ونسبة تركيز مادة المعالجة (50%، 25%) في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للقماش ومن خلال هذه النتائج يمكن التوصية باستخدام المتغيرات التي حققت أفضل النتائج بأبحاث مستقبلية أكثر توسعا.

الكلمات المفتاحية: معالجة، ملابس الأطفال التريكو، مستخلصات نباتية

المقدمة والمشكلة البحثية:

ينتجه العالم الآن إلي العودة إلي الطبيعة في كل مجالات الحياه، سواء في استخدام العقاقير الطبية كعلاج للأمراض أو استخدام مواد الطبيعة في المجال الصناعي، وحيث أن صناعة الملابس من أهم الصناعات وأكثرها تأثيراً على البيئة وخصوصاً في عمليات تصنيع وصبغة وتجهيز الأقمشة، كما يذكر أن أهم الأقمشة المستخدمة بملابس

الأطفال هي الأقمشة القطنية لما يميزها من الراحة عند الإستخدام وتحمل تكرار الغسيل والارتداء لفترات طويلة بما يناسب حركة الأطفال^[1] وحيث يعتبر القطن من أنسب التراكيب المستخدمة بملابس الأطفال لكثرة مميزاتها واعتدال ثمنها و إمكانية خلطها مع ألياف أخرى^[2] كما يمكن الإشارة إلى إضافة معالجات للأقمشة القطنية مثل المرونة والتماسك والقدره على صباغة ألوان عديده سواء بالصباغة او الطباعة أو إجراء تجهيزات مختلفة أخرى بغرض تحسين خواصها، كما تم ذكره في دراسة^[3]، وهي أحد المؤلفين، عن تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية باستخدام أشعة الميكروويف على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الجاهزة وتحسين قابليتها للصباغة وكذلك بدراسة أخرى للمؤلفين^[4] عن أفضل سمك للأقمشة عند معالجتها بالمواد الكيميائية لتحسين خواص الأداء المختلفة واستخدامها بالمجال الطبى مع العلم بأنة يجب إختيار الأقمشة التي لا تعوق نمو الطفل، والفضفاضة، والناعمة، وخفيفة الوزن^[6،5] وحيث تنقسم الأقمشة من حيث طريقه تصنيعها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: (الأقمشة المنسوجة، الأقمشة التريكو، الأقمشة الغير منسوجه)^[7] فإنه تم التركيز على الأقمشة التريكو نظرا لإستخدامها بهذه الدراسة، وتعتبر أقمشة التريكو من أبسط أنواع القماش لإمكانية انتاجها بوفرة وبأقل تكلفة^[8] وهو عبارة عن قماش مغلق دائري يتكون من صف واحد وله مطاطية عالية في جميع الاتجاهات وينتج على ماكينات التريكو، ويتم فيها تغذية الماكينة بخيط واحد لكل الإبر حيث يتم عمل حلقات متشابكة من الغزل لتكوين النسيج^[9] وهناك ثلاث من التصنيفات الرئيسية لهياكل اللحمة المتماسكة، حيث تنقسم لثلاثة تراكيب بنائية وهي الجيرسي العادي ومشتقاته وهي تعتبر أبسط أنواع التراكيب البنائية للتريكو وتعرف باسم Jersey أو Single أو السادة وهي ذات وجه واحد يظهر وجه القماش مختلف عن الوجه الآخر (مثل أقمشة السنجل جيرسي والبيكيه والجاكار) و النوع الثاني وهو الريب و مشتقاته و يتكون من طبقتين من الريب 1/1 متداخلتين سوياً ويتم نسجهما بالتبادل وهذا النوع من القماش يحتاج إلى مجموعتين من الإبر (وتتضمن الإنترولوك و الكاردبيجان) أما النوع الثالث فهو أقمشة الوبريات و مشتقاتها^[10،11]. ويعتبر التجهيز آخر العمليات الانتاجية على الأقمشة وفيه يتم إعطاء المظهر النهائي للقماش^[12] حيث لا تكون مظهرية القماش جيدة من حيث الشكل العام فور نسجة، ولذلك تتم عليه بعض عمليات التجهيز لتحويل مظهره لصورة وملمس و شكل أفضل^[13] وتتم هذه العمليات على الأقمشة أثناء المراحل الأخيره بالمصايغ و التي تسمى بالتجهيز النهائي وهي نوعان: إما مؤقتة أو دائمة ويمكن تقسيم طرق التجهيز المختلفة عادة إلى قسمين: تجهيزات كيميائية: حيث يتم فيه إستخدام الماء كوسيط لإضافة مواد كيميائية وتستخدم فيه الحرارة لإزالة الماء وتنشيط المواد الكيميائية في شكل محلول مائي أو مستحلب ويمكن تطبيقه من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات^[14]، والنوع الآخر تجهيزات ميكانيكية: وهي تعتبر عملية جافة تعتمد على الرطوبة والمواد الكيميائية، وتم استخدام الأجزاء الميكانيكية للمكينات في كلا النوعين والفرق الرئيسي بينهما هو تحديد ما يسبب التغيير المطلوب في القماش هل هي المادة الكيميائية أم الماكينة^[12]. وأياً كان نوع الملابس التي يرتديها الإنسان فهي في الغالب تلامس الجلد و الذي يعتبر أكبر عضو بجسم الانسان، وهو الغطاء الطبيعي الذي يحمي و يحفظ الجسم من تأثير الوسط المحيط به ويشغل سطح الجلد مساحه قدرها 1.5م2 تقريباً ويبلغ وزنه ما يعادل 10% من وزن الجسم في المتوسط وهو غلاف مرن يحيط بالجسم و أنسجة الداخلية وهو يجدد نفسه بصورة دائمة^[15]، وكغيره من أجهزة الجسم قد يصيبه بعض الأمراض ومنها ما هو مزمن ومتكرر وقابل للشفاء أو لا يشفى ومنها: الإكزيما- الصدفية- البهاق- الجذام. و تنقسم أسباب الأمراض الجلدية عموماً إلى عوامل خارجية و داخلية، وتعتبر الإكزيما التهاب جلدى تحسسى، وهي من أكثر أمراض الجلد انتشاراً (بنسبه 15% من مجموع المرضى الجلديين^[16]). الإكزيما و التهاب الجلد التأتبي كلمتان مترادفتان وهو مرض جلدى مزمن وشائع ويسمى بالإكزيما التأتبية وتستخدم كلمه تأتب (Atopy) لوصف الحالات التحسسية مثل حساسية الأنف وحساسية الجلد (الإكزيما)، وتعرف بأنها ليست في مكان واحد بل بأماكن مختلفة من الجلد^[17] ويتميز جلد المرضى المصابين

بالإكزيما بالجفاف و الحكمة وسهولة التهيج [18] وقد عرف الإنسان الدواء قبل الطب من ملاحظاتة للعالم و مخلوقاته من حولة، وكان وما زال الصينيون و الهنود يتداوون بالأعشاب الطبيعية واكتشفوا الكثير من العلاجات لأمراض العصر المختلفة بما يعرف الآن بالطب البديل أو الطب العشبي [19] وظهرت ثورة في وسائل المعالجة الذاتية أو محاولة الفرد في علاج مشكلاته الصحية بعدما زاد الإهتمام باستخدام الأعشاب والنباتات الطبية واكتشاف خصائصها العلاجية وأصبح من الممكن للإنسان إعداد صيدلية مبسطة في المنزل لإستخدامها كعقاقير طبية عند الحاجة، بالإضافة إلى الإستعانة بالمستحضرات الطبية للأعشاب لما تتميز به من درجة أمان عالية مقارنة بالعقاقير الطبية المعروفة بأضرارها الجانبية، ومن هذه النباتات البابونج و البندق، ويحتوي البابونج على مضادات للالتهابات ، ويعرف عنة أنه مزيل للعرق، ومضاد للجراثيم والميكروبات، ومهدئ، وله خصائص مطهرة [20] ويتميز في حال إستخدامه على الجلد بتأثير ملطف ومهدئ ومجمل أيضا [21] و يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن [22] كما أنه غني بالعناصر المغذية التي يحتاجها الجسم، و يحتوي البندق على وفرة من التانينات (Tannins) وهي مادة قابضة تستخدم في علاج الجلد، فهو يعمل على إنقباض الأوعية الدموية بالجلد مما يزيد تدفق الدم للمنطقة المصابة، وينصح باستخدامه ظاهريا لعلاج الإلتهابات الجلدية و زيادته سرعة تجدد الجلد الجديد [23] ويحتوي البندق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية، كما أنه يعمل على محاربة الشيخوخة والحد من الإلتهابات التي تؤثر سلبيًا على صحة البشرة ونضارتها [22] وبالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تمت بهذا المجال، والتي يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي: حيث هدفت دراسة فريال سعيد [24] إلى معرفة نوعيات الأقمشة الرياضية الحديثة المفضل إستخدامها والتي تحقق أعلى قيمة للأداء الوظيفي وهدفت دراسة أميرة عبد الرشيد [25] إلى الوصول لأنسب تركيب نسجي لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة وملابس الأطفال و الوصول لأفضل نسبة لكل من الليكرا ونوع الغزل لخيط اللحمة لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة وملابس الأطفال الخارجية وهدفت دراسة منى سمير فتوح [26] إلى الوصول إلى المواصفة القياسية التي يجب توافرها في الملابس المستخدمة لمرضى الإكزيما البنيوية من الأطفال واختيار تصميم مناسب يتلاءم مع طبيعة هذا المرض وهدفت دراسة شيماء عشرى محمد [27] إلى التعرف على أنواع الألياف النسجية المناسبة لإنتاج ملابس طبية وتجهيز بعض الأقمشة بمزيج من مستخلصات بعض الأعشاب النباتية الطبيعية والتي تساهم في علاج الإلتهابات الناتجة عن حساسية الجلد باستخدام المحلول المائي للنبات، وهدفت دراسة دراسة محمد حسن [28] إلى تقييم التأثير المضاد للبكتريا لبعض النباتات الطبية بالإضافة إلى دراسة التأثير التضافرى لهذه النباتات مع بعض المضادات الحيوية ضد بعض أنواع البكتريا الممرضة و استخدم فيها أحد عشر نباتا طبيا (كان منهم البابونج) وهدفت دراسة فاطمة شاذلى [29] إلى التعرف على أفضل نوع خامة، وتركيب بنائي، ومادة للمعالجة، ونوع الماكينة والجوج) التي تحقق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة المنتجة ويتطرق إلى إنتاج أقمشة تريكو اللحمة المعالجة ضد الميكروبات (بكتريا- فطريات) ودراسة داليا محمد [30] التي هدفت إلى معالجة أقمشة الملابس الداخلية المتصلة بالجلد مباشرة ضد الميكروبات بأنواعها عن طريق تجهيزها بالمضادات الميكروبية لوقاية الجلد من الإصابة بتلك الأمراض و تعجيل عملية الشفاء بمنع نمو الكائنات الدقيقة على الأقمشة مما يجعلها تحافظ على خواصها الوظيفية لفترة أطول بينما قامت الباحثة حنان توفيق [7] بمعالجة الأقمشة القطنية المستخدمة بملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة بالدهون المستخلصة من زيت الزيتون وإستخدام الملابس كوسيلة لإمداد الأطفال حديثي الولادة بأحد العناصر اللازمة لاستكمال النمو وفي دراسة أروى احمد [31] هدفت لدراسة التركيب النسجي الكيميائي للزيت الطيار المستخلص عبر التقطير المائي لأزهار نبات البابونج وتحليل الزيت لمعرفة التركيب النسجي الكيميائي وهدفت دراسة صافيناز سمير [32] إلى تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة تريكو اللحمة

باستخدام مواد صديقة للبيئة والوصول لأفضل تركيب نسجي يتلاءم مع الأداء الوظيفي واستكمالاً لهذه الأبحاث وغيرها وجد الباحثون أهمية تناول موضوع ومواد هذه الدراسة لإضافته جانب جديد من معالجه الأقمشة القطنية التريكو بالمواد الطبيعية لتحسين خواص القماش واستخدامه بالمجال الطبي وحث الباحثين على استكمال الدراسات في هذا الاتجاه .

مشكلة البحث:

يمكن صياغة مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية:

1. ما تأثير اختلاف التركيب النسجي البنائي على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة؟
2. ما تأثير اختلاف وزن المتر المربع بالقماش على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة؟
3. ما تأثير استخدام مواد آمنة بيئياً مثل مستخلصات النباتات الطبيعية على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة؟
4. ما تأثير تركيز المواد المستخدمة على الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة؟
5. ما تأثير استخدام مستخلصات البابونج والبنديق في الوقاية من الأكزيما الجلدية؟

أهداف البحث

تهدف الدراسة إلى التوصل لأفضل:

1. نوع من التركيب النسجي البنائي الذي يحقق أفضل الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة.
2. وزن للقماش يحقق أفضل الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة.
3. مادة معالجة تحقق أفضل الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة.
4. تركيز لمادة المعالجة تحقق أفضل الخواص الوظيفية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة محل الدراسة.

أهمية البحث

1. تحديد أفضل تركيب بنائي يحقق أفضل أداء وظيفي للأقمشة محل الدراسة.
2. تحديد أفضل وزن للقماش الذي يمكن أخذه بالاعتبار عند تنفيذ القماش.
3. تحديد أهمية الاستفادة من مستخلصات النباتات الطبيعية في تجهيز الأقمشة تحت البحث.
4. تحديد متغيرات المعالجة (أفضل تركيز للمستخلص) المناسبة للاستخدام بالأقمشة تحت البحث.

منهج البحث:

- يتبع هذا البحث المنهج التحليلي شبه التجريبي لملاءمة لفروض الدراسة.

حدود البحث:

- الحد المكاني: شركه بيبي كوكا للملابس الجاهزة بأبيس بالاسكندرية والتي تم تنفيذ عينات الأقمشة بها- وشركه النيل للمفروشات بالعامرية بالاسكندرية والتي تم تنفيذ التجارب العملية بها- و تم إجراء الإختبارات بكلا من المركز القومي للبحوث بالدقي بالقاهرة ومعهد القياس و المعايير بالهرم بالقاهرة.
- الحد البشرى: مرحلة الطفولة المبكرة والتي تم اختيار الفئة العمرية من سن سنه إلى ثلاث سنوات.

فروض البحث:

1. بفرض أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) ووزن المتر المربع في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) ونفاذية الهواء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) والقدرة على امتصاص الماء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) ومقاومة نمو البكتريا في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي.

مصطلحات البحث:

معالجة القماش Fabric treatment : عملية تهدف إلي إكساب الأقمشة خواص وصفات معينة.^[33]
ملابس الأطفال Children Cloth : هي القطع الملابسية التي يقصد بتصنيعها أن تستخدم للأطفال ما هم دونه الرابعة عشر من العمر.^[34]
المواد الصديقة للبيئة Environment materials : يقصد بها المركبات التي لا تضر بالبيئة وتستخدم بهدف المحافظة عليها من التلوث وبالتالي تحسين المنتج والمحافظة علي صحة الانسان^[35]
الجزء الخامس: الطرق والأدوات

الدراسة التطبيقية:

أولاً الأقمشة المستخدمة تحت البحث:

تم اختيار ثلاثة أنواع ذات تراكيب بنائية مختلفة من نوع تريكو اللحمة وتحديد تراكيب (الانترلوك Interlock، السنجل جيرسي Single Jersey، سنجل ليكرا Single Lycra) لأنها من التراكيب المعتاد إستخدامها بكثرة بالملابس الخاصة بهذه المرحلة من العمر بملابس الأطفال الداخلية، و تم اختيار أوزان مختلفة بين الخفيف و الثقيل وذلك لتناسب مع مختلف الأجواء الحارة و الباردة و لبيان أثر الاختلاف في وزن القماش مع مواد المعالجة، أما المواد المعالجة فقد تم اختيار نبات البابونج والبنديق لإجراء عملية التجهيز لما وجد فيهما من الخواص البيولوجية الخاصة والتأثيرات المختلفة والمفيدة لعلاج حالات الالتهابات والأمراض الجلدية وتم إستخدام تركيزات مختلفة لبيان أثر نسبه التركيز على التراكيب محل البحث مع مراعاة أنها تحقق المتطلبات الوظيفية الهامة والضرورية عند الإستخدام، وفيما يلي بيان بمواصفات الأقمشة المستخدمة محل الدراسة.

جدول (1) مواصفات الأقمشة المستخدمة محل الدراسة

القماش	الوزن بالجرام	عرض القماش	نمره الغزل	جوج الماكينة	البوصة	عدد الصفوف ف	عدد الأعمدة	طول الغرزه	عدد الابر	نوع الليكرا	نسبه الليكرا
انترولوك	190	88 سم	1/40	24	34	13	13	3	5112	-	-
انترولوك	160	84 سم	1/40	24	34	11	13	3.4	5112	-	-
سنجل جيرسى	190	90 سم	1/20	24	30	15	14	3.2	2268	-	-
سنجل جيرسى	160	85 سم	1/24	24	30	16	14	2.95	2268	-	-
سنجل ليكرا	190	170 سم	1/30	28	30	20	16	3.1	2640	ليكرا 22	3,8%
سنجل ليكرا	160	160 سم	1/40	28	30	21	16	3	2640	ليكرا 22	5%

ثانياً طريقة الاستخلاص وتحضير المحلول:


تم تجفيف كلا من نبات البابونج و البندق في مجفف كل على حدة لاحتفاظ النبات بلونه ومركباته، وتم طحن نبات البابونج و البندق كل على حدة إلى أن تحول إلى بودرة، ثم تم نخل البودرة من نبات البابونج و البندق بمنخل ضيق حتى يمكن رفع الأجزاء التي لم يتم طحنها جيداً أو إعادة طحنها مرة أخرى للوصول لأنعم بودرة للحصول على المستخلصات الطبيعية، وتم وضع كميته 100 جم من كل بودرة نبات في محلول مائي يغلى يحتوى على 1000 مل من الماء لمدة 15 دقيقة، ولوحظ تحول تدريجي للون المحلول وباستمرار الغليان حتى 30 دقيقة لوحظ تحول للون المحلول إلى الوردي الفاتح مع نبات البندق، و إلى اللون الأصفر الفاتح مع البابونج، وباستمرار الغليان لمدة ساعة تحول لون المحلول إلى اللون الوردي الغامق في محلول نبات البندق وتحول إلى اللون الأصفر الغامق مع البابونج، ثم تم تصفية السائل من الشوائب وبقايا النبات العالقة بالمحلول، وبهذا يكون لدينا المحلول المركز الذى يحتوى على خلاصة النبات في صورة سائلة، وتم اعتبار هذا المستخلص هو المستخلص المائي الخام الذى تم تحضير المحلول المائي المستخدم بنسب تركيز (50% ، 25%) لإستخدامه مع الأقمشة محل الدراسة.

ثالثاً طريقة تجهيز الأقمشة المستخدمة تحت البحث:


تم تحضير حمام التجهيز الذى يحتوى على المستخلص المائي حسب الكمية المطلوبة (بنسبة 1:2) وتم وزن المثبت (الشبة) 5 جم / لتر ويذاب المثبت في الماء ثم أضيف إلى المحلول المجهز سابقاً، وتم وضع العينات بالمحلول، ثم تم رفع درجة حرارة الحمام ببطء حتى تصل درجته إلى 100 درجة مئوية والاستمرار لمدة ساعة مع التقليب المستمر، ثم تم إزالة الأقمشة من المحلول والشطف بماء نقي، وتم عصر الأقمشة ثم تجفيفها بالهواء الجوى. وفيما يلي صور لعينات الأقمشة قبل و بعد المعالجة.

أشكال العينات تحت الميكروسكوب الضوئي لبيان الاختلافات قبل وبعد المعالجة


عينات قماش الانترلوك الخفيف




صورة (2) عينة رقم 25 انترلوك خفيف بدون معالجة




صورة (1) عينة رقم 1 انترلوك خفيف بمادة المعالجة بنسق 50%




صورة (2) عينة رقم 25 انترلوك خفيف بدون معالجة




صورة (3) عينة رقم 2 انترلوك خفيف بنسق 25%




صورة (2) عينة رقم 25 انترلوك خفيف بدون معالجة



صورة (4) عينة رقم 3 انترلوك خفيف بمعالجة البايونج بتركيز 50%




صورة (2) عينة رقم 25 انترلوك خفيف بدون معالجة




صورة (5) عينة رقم 4 انترلوك خفيف بمعالجة البايونج بتركيز 25%

عينات قماش الانترلوك الثقيل




صورة (7) عينة رقم 26 انترلوك ثقيل بدون معالجة



صورة (6) عينة رقم 5 انترلوك ثقيل بمعالجة بنديق %50




صورة (7) عينة رقم 26 انترلوك ثقيل بدون معالجة



صورة (8) عينة رقم 6 انترلوك ثقيل بنديق %25




صورة (7) عينة رقم 26 انترلوك ثقيل بدون معالجة



صورة (9) عينة رقم 7 انترلوك ثقيل بابونج %50




صورة (7) عينة رقم 26 انترلوك ثقيل بدون معالجة انترلوك ثقيل



صورة (10) عينة رقم 8 انترلوك ثقيل بابونج %25


عينات قماش السنجل الخفيف



صورة (12) عينة رقم 27 سنجل جيرسى خفيف بدون معالجة



صورة (11) عينة رقم 9 سنجل جيرسى خفيف بندق %50




صورة (12) عينة رقم 27 سنجل جيرسى خفيف بدون معالجة



صورة (13) عينة رقم 10 سنجل جيرسى خفيف بندق %25




صورة (12) عينة رقم 27 سنجل جيرسى خفيف بدون معالجة



صورة (14) عينة رقم 11 سنجل جيرسى خفيف بابونج %50




صورة (12) عينة رقم 27 سنجل جيرسى خفيف بدون معالجة



صورة (15) عينة رقم 12 سنجل جيرسى خفيف بابونج %25


عينات قماش السنجل الثقيل



صورة (17) عينة رقم 28 سنجل جيرسى ثقيل بدون معالجة




صورة (16) عينة رقم 13 سنجل جيرسى ثقيل بندق %50




صورة (17) عينة رقم 28 سنجل جيرسى ثقيل بدون معالجة




صورة (18) عينة رقم 14 سنجل جيرسى ثقيل بندق %25




صورة (17) عينة رقم 28 سنجل جيرسى ثقيل بدون معالجة



صورة (19) عينة رقم 15 سنجل جيرسى ثقيل بابونج %50




صورة (17) عينة رقم 28 سنجل جيرسى ثقيل بدون معالجة



صورة (20) عينة رقم 16 سنجل جيرسى ثقيل بابونج %25


عينات قماش السنجل ليكرا الخفيف



صورة (22) عينة رقم 29 سنجل ليكرا خفيف بدون معالجة



صورة (21) عينة رقم 17 سنجل ليكرا خفيف بندق %50



صورة (22) عينة رقم 29 سنجل ليكرا خفيف بدون معالجة



صورة (23) عينة رقم 18 سنجل ليكرا خفيف بندق %25



صورة (22) عينة رقم 29 سنجل ليكرا خفيف بدون معالجة



صورة (24) عينة رقم 19 سنجل ليكرا خفيف بابونج %50




صورة (22) عينة رقم 29 سنجل ليكرا خفيف بدون معالجة



صورة (25) عينة رقم 20 سنجل ليكرا خفيف بابونج %25


عينات قماش السنجل ليكرا الثقيل




صورة (27) عينة رقم 30 سنجل ليكرا ثقيل بدون معالجة




صورة (26) عينة رقم 21 سنجل ليكرا ثقيل بندق %50




صورة (27) عينة رقم 30 سنجل ليكرا ثقيل بدون معالجة



صورة (28) عينة رقم 22 سنجل ليكرا ثقيل بندق %25



صورة (27) عينة رقم 30 سنجل ليكرا ثقيل بدون معالجة



صورة (28) عينة رقم 23 سنجل ليكرا ثقيل بابونج %50



صورة (27) عينة رقم 30 سنجل ليكرا ثقيل بدون معالجة



صورة (28) عينة رقم 24 سنجل ليكرا ثقيل بابونج %25

رابعاً الاختبارات التي تم إجراؤها على الأقمشة تحت البحث:

أجريت مجموعة من الإختبارات المعملية على عينات الأقمشة المنتجة محل البحث لإيجاد العلاقات المختلفة بين متغيرات البحث وتضمنت الإختبارات وزن المتر المربع تبعاً للمواصفة القياسية الأمريكية رقم: (- D3776 ASTM) ، نفاذية الهواء للأقمشة تبعاً للمواصفة القياسية الأمريكية رقم: (ASTM-D-737) ، وامتصاص الماء تبعاً للمواصفة القياسية الأمريكية رقم: (AATCC2010-79 -) ، ومقاومة نمو الميكروبات (اختبار مقاومة البكتريا السالبة pseudomona a aeruginosa ، اختبار مقاومة نمو البكتريا السالبة Escherichia coli ، اختبار مقاومة نمو البكتريا الموجبه bacillus cerise ، اختبار مقاومة نمو البكتريا الموجبه staphylococcus aureus) وذلك بمعامل المعهد القومي للقياس والمعايره بالهرم و المركز القومي للبحوث بالدقي.

وقد تم إجراء تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي البنائي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: وزن المتر المربع، نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث، امتصاص الماء / ث، نمو البكتريا ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي علي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة.

الجزء السادس والسابع: النتائج ومناقشاتها

تأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع

جدول (2): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على وزن المتر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
التركيب النسجي	.569	2	.285	34.082	.000
الوزن	.246	1	.246	29.462	.000
مادة المعالجة	.003	1	.003	.312	.583
نسبة التركيز	.001	1	.001	.144	.709
تباين الخطأ	.150	18	.008		
الكلية	.969	23			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو وزن المتر المربع على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2)=0.842 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 84% من التباينات الكلية في وزن المتر المربع تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 16% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (2) أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التراكيب المستخدمة بالدراسة في تأثيره على وزن المتر المربع، كما يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين وزن المتر المربع بالتراكيب المستخدمة محل الدراسة في تأثيره على وزن المتر المربع، بينما لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة المستخدمة بهذه الدراسة في تأثيره على وزن المتر المربع، كما أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسبة تركيز المادة المستخدمة في تأثيره على وزن المتر المربع.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 1.964 - 0.184 X_1 + 0.203 X_2 - 0.021 X_3 - 0.001 X_4$$


$$R^2 = 0.84 , R = 0.91$$

حيث X_1 يمثل التركيب النسجي، و X_2 يمثل الوزن، و X_3 يمثل مادة المعالجة، و X_4 يمثل نسبة التركيز، ويمثل Y الخاصية المقاسة، وتمثل R^2 تمثل معامل التحديد، و R يمثل معامل الارتباط بين بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة (المتغيرات).

وهو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (3): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره على وزن المتر المربع

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	0.05	1.93	انترولوك	التركيب النسجي
2	0.20	1.80	سنجل جيرسي	
3	0.12	1.69	سنجل ليكرا	
2	0.23	1.65	خفيف	الوزن
1	0.12	1.95	ثقيل	
1	0.21	1.86	بندق	مادة المعالجة
2	0.21	1.84	بابونج	
1	0.23	1.86	50%	نسبة التركيز
2	0.19	1.84	25%	



شكل (1) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره على وزن المتر المربع

من الجدول (3) والشكل (1) نستخلص ما يلي: أنه يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره على وزن المتر المربع كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا، كما سيتضح من اختبار LSD، ويمكن ترتيب الوزن في تأثيره على وزن المتر المربع كالتالي: (ثقل، يليه خفيف)، ويمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره على وزن المتر المربع كالتالي: (بندق، يليه بابونج)، ويمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره على وزن المتر المربع كالتالي: (تركيز 50%، يليه تركيز 25%). ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي تم تطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي على وزن المتر المربع

نوع التركيب النسجي	انترولوك (1)	سنجل جيرسي (2)	سنجل ليكرا (3)
انترولوك (1) م = 1.93		0.2575*	0.3675*
سنجل جيرسي (2) م = 1.80			0.1100*
سنجل ليكرا (3) م = 1.69			

دالة عند مستوي 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (4) انه يوجد هناك فروقا دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على وزن المتر المربع ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى أن سمك قماش الانترولوك أكبر من قماش السنجل جيرسي والسنجل ليكرا حيث أن قماش الانترولوك يتم نسجه على وجهين بينما الخامتين الآخرين يتم نسجهما على وجه واحد مما يساعد على وجود كثافة أكبر من الخيوط بالقماش، وبالتالي تكون كثافته أكبر، وبذلك تتحقق صحة الفرض الأول والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة (نوع القماش- وزن المتر المربع- تركيز مادة المعالجة) و وزن المتر المربع في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وذلك بما يتفق مع دراسة (صافيناز سمير محمد، 2013) [32] من حيث أن استخدام قماش الانترولوك لتحقيق أفضل سمك للقماش يصلح لملابس الأطفال حيث أن سمك القماش أكبر من التراكيب الأخرى، مما ساعد على وجود كميته أكبر من القماش بوزن أعلى مما ساعد على زياده الوزن. كما يتفق مع دراسة (هيام دمرداش، 2003) [37] من حيث إنه كلما زادت نسبه تركيز مادة المعالجة زاد وزن المتر المربع حيث يعزى ذلك لزيادة الإضافات والمواد على فتلة النسيج مما يعطى زيادة في وزن المتر المربع.

تأثير عوامل الدراسة علي نفاذية الهواء سم/3/المتر المربع/ث

نص الفرض الثالث على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) ومدى نفاذية الهواء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: نفاذية الهواء كما هو موضح بالجدول التالي تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو نفاذية الهواء سم/3/المتر المربع/ث على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.974 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن،

مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 97% من التباينات الكلية في نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 3% ترجع إلى عوامل عشوائية ويتضح من نتائج جدول (5) إلى ما يلي: أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التراكيب المستخدمة بهذه الدراسة في تأثيره علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث، وأنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين وزن المتر المربع للتراكيب في تأثيره علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث، كما يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين مادة المعالجة المستخدمة في تأثيره علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث، بينما لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسبة تركيز مواد المعالجة في تأثيره علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 112.416 - 25.454 X_1 - 13.420 X_2 + 4.623 X_3 + 0.068 X_4$$


$$R^2 = 0.97, R = 0.984$$

جدول (5): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
التركيب النسجي	15128.369	2	7564.185	316.354	.000
الوزن	1080.578	1	1080.578	45.193	.000
مادة المعالجة	128.251	1	128.251	5.364	.033
نسبة التركيز	17.545	1	17.545	.734	.403
تباين الخطأ	430.389	18	23.911		
الكلية	16785.133	23			

وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث وعوامل الدراسة المختلفة. جدول (6): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي نفاذية الهواء سم³/المتر المربع/ث

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
التركيب النسجي	انترلوك	86.293	12.628	1
	سنجل جيرسي	30.958	4.650	3
	سنجل ليكرا	35.385	7.456	2
الوزن	خفيف	57.588	28.696	1
	ثقيل	44.168	24.581	2
مادة المعالجة	بندق	48.567	24.741	2
	بابونج	53.190	30.036	1
نسبة التركيز	50%	50.023	25.679	2
	25%	51.733	29.409	1



شكل (2) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث

من الجدول (6) والشكل (2) نستخلص ما يلي:-

- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث كالتالي: انترولوك، سنجل ليكرا، سنجل جيرسي
- يمكن ترتيب الوزن في تأثيره على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث كالتالي: خفيف، يلية ثقيل.
- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث كالتالي: بابونج، يلية بندق.
- يمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث كالتالي: تركيز 25%، يلية تركيز 50%.

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قام الباحث بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (7).

جدول (7) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث

نوع التركيب النسجي	انترولوك (1)	سنجل جيرسي (2)	سنجل ليكرا (3)
انترولوك (1) = م	86.293 = م	30.958 = م	35.385 = م
سنجل جيرسي (2) = م	55.3350*	4.4275	50.9075*
سنجل ليكرا (3) = م			

*دالة عند مستوي 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (7) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على نفاذية الهواء سم/3 المتر المربع/ث ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: انترولوك، سنجل ليكرا، سنجل جيرسي ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى وجود مسام أكثر

بالتركيب النسجي البنائي الانتروك الخفيف عن التراكيب الأخرى والذي يسمح بوجود فراغات أكبر بين الغرز نتيجة عدد الصفوف و الأعمدة الأقل نسبياً وكذلك نمرة الفتلة مما يسمح بمرور كمية أكبر من الهواء خلال فتحات النسيج بعكس خامتي السنجل جيرسي و السنجل ليكرا والتي تكون بها المسافات أقل، وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مدى نفاذية الهواء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي و بما يتفق مع دراسة (أحمد بهاء الدين، 2013) [39] حيث سجلت تركيب بنائي الانتروك أفضل النتائج لخاصية نفاذية الهواء للعينات محل الدراسة، كما يتفق مع دراسة (شيماء عشرى، 2021) [27] في وجود تأثير لمادة البابونج على النتائج المحققة بالأقمشة محل الدراسة وقدرتها على نفاذية الهواء، وتختلف في ترتيب نتائج الأقمشة عن النتائج المحققة بدراسة (داليا بيومي، 2017) [30] في كون القماش الانتروك لم يعطى نتائج أفضل من السنجل جيرسي أو الريب ويختلف مع دراسة (حنان توفيق، 2015) [7] في ترتيب الأقمشة حيث حل السنجل جيرسي أولاً والانتروك أخيراً عكس هذه الدراسة كما يختلف مع دراسة (فريال سعيد، 2018) [24] في أن الأقمشة الأقل وزناً هي أعلى لنفاذية الهواء بعكس ما توصلت إليه هذه الدراسة.

تأثير عوامل الدراسة علي امتصاص الماء /ث

نص الفرض الرابع على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و قدره على امتصاص الماء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: امتصاص الماء كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (8): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي امتصاص الماء /ث

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
التركيب النسجي	14393.250	2	7196.625	4.151	.033
الوزن	108.375	1	108.375	.063	.805
مادة المعالجة	15050.042	1	15050.042	8.680	.009
نسبة التركيز	925.042	1	925.042	.534	.475
تباين الخطأ	31209.917	18	1733.884		
الكلية	61686.625	23			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو امتصاص الماء /ث على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.494 وهذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 49% من التباينات الكلية في امتصاص الماء /ث تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 51% ترجع إلى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (8) إلى أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التراكيب المستخدمة بالدراسة في تأثيره علي امتصاص الماء /ث، وأنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بين

الوزن في تأثيره علي امتصاص الماء /ث، كما يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين مادة المعالجة في تأثيره علي امتصاص الماء /ث، ولا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسبة التركيز في تأثيره علي امتصاص الماء /ث. وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 205.625 - 24.563 X_1 + 4.250 X_2 - 50.083 X_3 - .497 X_4$$

$$R^2 = 0.49 , R = 0.70$$

وهو يمثل ارتباط عكسي بين امتصاص الماء /ث وعوامل الدراسة المختلفة.
جدول (9): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي امتصاص الماء /ث

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
التركيب	انترولوك	83.75	51.60	2
النسجى	سنجل جيرسى	89.00	49.72	3
	سنجل ليكرا	34.63	40.27	1
الوزن	خفيف	67.00	55.90	1
	ثقليل	71.25	49.73	2
مادة المعالجة	بندق	94.17	39.44	2
	بابونج	44.08	51.81	1
نسبة التركيز	50%	75.33	51.34	2
	25%	62.92	53.74	1

*خاصية سالبة



شكل (3) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي امتصاص الماء /ث

من الجدول (9) والشكل (3) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره علي امتصاص الماء /ث كالتالي: سنجل ليكرا، انترولوك، سنجل جيرسى
- يمكن ترتيب الوزن في تأثيره علي امتصاص الماء /ث كالتالي: خفيف، يلية ثقيل.
- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره علي امتصاص الماء /ث كالتالي: بابونج، يلية بندق.

- يمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره على امتصاص الماء /ث كالتالي: تركيز 25%، بلية تركيز 50%. ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قام الباحث بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (10).

جدول (10) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي على امتصاص الماء /ث

نوع التركيب النسجي	انترولوك (1) م = 83.75	سنجل جيرسي (2) م = 89.00	سنجل ليكرا (3) م = 34.63
انترولوك (1) م = 83.75		5.2500	49.1250*
سنجل جيرسي (2) م = 89.00			54.3750*
سنجل ليكرا (3) م = 34.63			

*دالة عند مستوي 0.01

تبين النتائج التي يلخصها الجدول (10) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره على امتصاص الماء /ث ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: سنجل ليكرا، انترولوك، سنجل جيرسي.

يرجع السبب في ذلك إلى أن سمك القماش الأقل والمتمثل في تركيب بنائي السنجل ليكرا بالوزن الخفيف امتص الماء أسرع من الأقمشة الأخرى محل الدراسة حيث أن مساحة القماش الأقل ساعدت على امتصاص الماء بصورة أسرع بالمقارنة بالخامتين الأخرتين، كما أن المعالجة بمستخلص البابونج أعطي نتيجة أفضل من مستخلص البنقد وذلك نتيجة لوجود مجموعات الهيدوكسيل التي تساعد على سرعة امتصاص الماء وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و امتصاص الماء في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي و بما يتفق مع دراسة (صافيناز سمير، 2013)^[32] من حيث أن المنتجات القطنية المخلوطة تحقق أقل زمن امتصاص للماء لقله مساحة سطح القماش مقارنة بالأقمشة القطنية وتتفق في ترتيب التراكيب من حيث أن الانترولوك كان ثاني أفضل التراكيب بعد السنجل ليكرا بهذه الدراسة و بعد الريب بدراسة الباحثه، كما يتفق مع دراسة (شيماء عشرى، 2021)^[27] في وجود أثر للمعالجة بالبابونج على الأقمشة التي تمت المعالجة بها بالنسبه لقدرتها على امتصاص الماء، ويختلف مع دراسة (أحمد بهاء الدين، 2013)^[39] في أن قماش الانترولوك حقق أفضل النتائج بامتصاص الماء بالمقارنة مع خامتي السنجل جيرسي و الريب الأقل سمكا ووزنا.

تأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*

نص الفرض السادس على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مقاومة نمو البكتريا في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: مقاومة نمو الميكروبات كما هو موضح بالجدول التالي

جدول (11): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
التركيب النسجي	110.250	2	55.125	2.042	.159
الوزن	84.375	1	84.375	3.126	.094
مادة المعالجة	210.042	1	210.042	7.781	.012
نسبة التركيز	51.042	1	51.042	1.891	.186
تباين الخطأ	485.917	18	26.995		
الكلية	941.625	23			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.484 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 48% من التباينات الكلية في مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 52% ترجع إلى عوامل عشوائية.

ويتضح من نتائج جدول (11) إلي ما يلي:

1. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*.
2. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*.
3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.01) بين مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*.
4. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa*.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 61.125 + 2.438 X_1 + 3.750 X_2 - 5.917 X_3 + .117 X_4$$

$$R^2 = 0.48 , R = 0.69$$


وهو يمثل ارتباط طردي بين مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* وعوامل الدراسة المختلفة. من الجدول (12) والشكل (4) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* كالتالي: انتلوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا
- يمكن ترتيب الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* كالتالي: ثقيل، يلية خفيف.
- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* كالتالي: بندق ، يلية بابونج.
- يمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* كالتالي: تركيز 25%، يلية تركيز 50%.

جدول (12): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا

<i>pseudomona a aeruginosa</i>				
الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	6.61	60.38	انتلوك	التركيب النسجي

2	6.16	56.25	سنجل جيرسي	الوزن
3	6.09	55.50	سنجل ليكرا	
2	6.25	55.50	خفيف	
1	6.24	59.25	ثقيل	مادة المعالجة
1	5.33	60.33	بندق	
2	6.17	54.42	بابونج	نسبة التركيز
2	5.18	55.92	50%	
1	7.36	58.83	25%	



شكل (4) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره على مقاومة نمو البكتريا *pseudomona a aeruginosa* تأثير عوامل الدراسة على مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*

نص الفرض السادس على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مقاومة نمو الميكروبات في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) على: مقاومة نمو الميكروبات كما هو موضح بالجدول التالي:

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.748 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 74% من التباينات الكلية في مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكملة 26% ترجع إلى عوامل عشوائية.

جدول (13): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
التركيب النسجي	361.083	2	180.542	15.950	.000
الوزن	145.042	1	145.042	12.813	.002
مادة المعالجة	5.042	1	5.042	.445	.513
نسبة التركيز	92.042	1	92.042	8.131	.011
تباين الخطأ الكلي	806.958	23	11.319		

ويتضح من نتائج جدول (13) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*.
2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*.
3. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*.
4. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*. وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 52.958 + 4.438 X_1 + 4.917 X_2 - .917 X_3 + .157 X_4$$

$$R^2 = 0.74 , R = 0.86$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (14): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	5.53	61.38	انترلوك	التركيب
2	2.83	54.00	سنجل جيرسي	النسجي
3	5.01	52.50	سنجل ليكرا	
2	5.21	53.50	خفيف	الوزن
1	5.74	58.42	ثقيل	
1	5.53	56.42	بندق	مادة المعالجة
2	6.50	55.50	بابونج	
2	4.16	54.00	50%	نسبة التركيز
1	6.91	57.92	25%	



شكل (5) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*

من الجدول (14) والشكل (5) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا
- يمكن ترتيب الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* كالتالي: ثقيل، يلية خفيف.
- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* كالتالي: بندق ، يلية بابونج. ويمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* كالتالي: تركيز 25%، يلية تركيز 50%. ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قام الباحث بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (15).

جدول (15) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli*

نوع التركيب النسجي	انترولوك (1) م= 61.38	سنجل جيرسي (2) م= 54.00	سنجل ليكرا (3) م= 52.50
انترولوك (1) م= 61.38		8.8750*	1.5000
سنجل جيرسي (2) م= 54.00	7.3750*		
سنجل ليكرا (3) م= 52.50			

*دالة عند مستوي 0.01

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (15) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *escherichia coli* ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا.

تأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *bacillus cerise*

نص الفرض السادس علي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش - وزن المتر المربع - نوع مادة المعالجة - ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مقاومة نمو الميكروبات في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي ولإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: مقاومة نمو الميكروبات كما هو موضح بالجدول التالي

جدول (16): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوى المعنوية
التركيب النسجي	114.250	2	57.125	2.831	.045
الوزن	126.042	1	126.042	6.246	.022
مادة المعالجة	92.042	1	92.042	4.561	.047
نسبة التركيز	26.042	1	26.042	1.290	.271
تباين الخطأ	363.250	18	20.181		
الكلي	721.625	23			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.497 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 49% من التباينات الكلية في مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 51% ترجع إلى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (16) إلي ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise.
2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise.
3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise.
4. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:

$$Y = 56.625 + 2.563 X_1 + 4.583 X_2 - 3.917 X_3 + 0.083 X_4$$

$$R^2 = 0.49, R = 0.70$$


وعوامل الدراسة المختلفة. bacillus cerise وهو يمثل ارتباط طردي بين مقاومة نمو البكتريا

من الجدول (17) و الشكل (6) نستخلص ما يلي :-

- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا
- يمكن ترتيب الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise كالتالي: ثقيل، يلية خفيف.
- يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise كالتالي: بندق ، يلية بابونج.
- يمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise كالتالي: تركيز 25%، يلية تركيز 50%.

جدول (17): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	5.24	58.63	انترلوك	التركيب النسجي
2	5.28	54.75	سنجل جيرسي	
3	5.61	53.50	سنجل ليكرا	
2	3.87	53.33	خفيف	الوزن
1	6.26	57.92	ثقيل	مادة المعالجة
1	6.29	57.58	بندق	
2	4.21	53.67	بابونج	
2	4.44	54.58	50%	نسبة التركيز
1	6.60	56.67	25%	



شكل (6) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise

ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قام الباحث بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (18).

جدول (18) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين

التركيب النسجي علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise

نوع التركيب النسجي	انترلوك (1) م = 58.63	سنجل جيرسي (2) م = 54.75	سنجل ليكرا (3) م = 53.50
انترلوك (1) م = 58.63		3.8750	5.1250*
سنجل جيرسي (2) م = 54.75			1.2500
سنجل ليكرا (3) م = 53.50			

*دالة عند مستوي 0.01

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (18) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا bacillus cerise ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: انترلوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا.

تأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*

نص الفرض السادس على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مقاومة نمو الميكروبات في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي وإثبات صحة هذا الفرض تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز) علي: مقاومة نمو الميكروبات كما هو موضح بالجدول التالي

جدول (19): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
التركيب النسجي	90.250	2	45.125	13.334	.000
الوزن	155.042	1	155.042	45.813	.000
مادة المعالجة	22.042	1	22.042	6.513	.020
نسبة التركيز	513.375	1	513.375	151.695	.000
تباين الخطأ	60.917	18	3.384		
الكلية	841.625	23			

تشير قيمة معامل التحديد (R^2) إلى نسبة التباين التي ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وهو مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* على المتغيرات المستقلة وكل ما ارتفعت قيمة (R^2) دل ذلك على ارتفاع النسبة المئوية التي تسهم بها المتغيرات المستقلة على المتغير التابع حيث بلغت قيمة (R^2) = 0.928 هذا يدل على أن التركيب النسجي، الوزن، مادة المعالجة، نسبة التركيز تفسر 92% من التباينات الكلية في مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* تفسرها العلاقة الخطية وأن النسبة المكتملة 8% ترجع إلى عوامل عشوائية. ويتضح من نتائج جدول (19) إلى ما يلي:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*.
2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*.
3. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*.
4. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي (0.01) بين نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*.

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 34.625 + 2.313 X_1 + 5.083 X_2 + 1.917 X_3 + .370 X_4$$

$$R^2 = 0.92, R = 0.95$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (20): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
1	6.21	57.00	انترولوك	التركيب
2	5.80	53.75	سنجل جيرسي	النسجي
3	5.93	52.38	سنجل ليكرا	
2	4.37	51.83	خفيف	الوزن
1	6.58	56.92	ثقيل	مادة
2	6.35	53.42	بندق	المعالجة
1	5.85	55.33	بابونج	نسبة
2	3.14	49.75	50%	التركيز
1	4.47	59.00	25%	



- شكل (7) المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* من الجدول (20) و الشكل (7) نستخلص ما يلي :-
- يمكن ترتيب التراكيب في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* كالتالي: انترولوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا
 - يمكن ترتيب الوزن في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* كالتالي: ثقيل، يلية خفيف.
 - يمكن ترتيب مادة المعالجة في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* كالتالي: بابونج، يلية بندق.
 - يمكن ترتيب نسبة التركيز في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* كالتالي: تركيز 25%، يلية تركيز 50%.
- ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قام الباحث بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك علي النحو المبين في جدول (21).

جدول (21) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين التركيب النسجي علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus*

نوع التركيب النسجي	انترلوك (1) م=57.00	سنجل جيرسي (2) م=53.75	سنجل ليكرا (3) م=52.38
انترلوك (1) م=57.00		7.3750*	8.8750*
سنجل جيرسي (2) م=53.75			1.5000
سنجل ليكرا (3) م=52.38			

*دالة عند مستوي 0.01

تبين من النتائج التي يلخصها الجدول (21) انه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع التركيب النسجي في تأثيره علي مقاومة نمو البكتريا *staphylococcus aureus* ويمكن للباحث ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: انترلوك، سنجل جيرسي، سنجل ليكرا.

يرجع السبب في نتائج اختبارت البكتريا إلى أن المستخلص المائي لأزهار نبات البابونج لها فعالية تثبيطية متفاوتة للفطريات ووجود المواد المذابة في الماء كالكلايكوسيدات والكلوريدات مما أدى لتثبيط نمو الفطر وذلك يتفق مع رسالة (عبد الكريم سليمان، 2012) [38] في تأثير نبات البابونج مع الفطريات، كما أن البابونج يحتوى علي البيسبولول (Bisabolol) والشامازولين (Chamazulene) والإثير الحلقى (Cycle Ethers) وكلها مضادات للالتهابات و البكتريا كما تؤثر الفيتامينات والمعادن الموجوده بالبندق و التي تعتبر مضادات أكسدة قوية المفعول في التصدي للبكتريا و الميكروبات وبذلك تتحقق صحة الفرض السادس والذي ينص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوامل الدراسة المختلفة (نوع القماش- وزن المتر المربع- نوع مادة المعالجة- ونسبه تركيز مادة المعالجة) و مقاومة نمو البكتريا في تحقيق خواص الأداء الوظيفي والميكانيكي و بما يتفق مع دراسة (شيماء عشري، 2021) [27] في أن استخدام البابونج له آثار جيدة على مقاومة البكتريا نتيجة معالجة الأقمشة به، واتفقت مع دراسة (رحاب محمد وصافيناز سمير، 2016) [4] في أن التراكيب الأثقل وزنا ومعالجة ضد البكتريا قد حققت أفضل النتائج بالمقارنه بالأوزان الخفيفه، ويتفق مع دراسة (فاطمه شاذلى، 2018) [29] في تأثير التراكيب القطن 100% ومقاومتها للفطر مع اختلافها في أن التراكيب المخلوطه قطن بولى استر كانت أفضل النتائج لمقاومة البكتريا، كما يتفق مع دراسة (سوزان عادل، 2017) [36] في تحقيق التراكيب القطن 100% لأفضل النتائج مقارنة بالتراكيب الخرى محل الدراسة، والتراكيب القطن 100% تحقق أفضل مقاومة للبكتريا. وتختلف مع دراسة (هند سالم، 2017) [40] في أنه كلما زادت نسبة تركيز مادة المعالجة تحققت نتائج أفضل في مقاومة للبكتريا ويمكن أن يرجع ذلك إلى اختلاف المواد المستخدمة والأقمشة محل الدراسة وإن اتفقت في كونها من القطن 100%.

الخلاصه :

من خلال نتائج الدراسة يتضح ما يلي:

- أقل التراكيب هي خامة سنجل ليكرا بالوزن الخفيف وباستخدام مادة المعالجة (البندق) ونسبة التركيز 25%.

- أفضل التراكيب هي خامة انترلوك بالوزن الثقيل وباستخدام مادة المعالجة (بابونج) ونسبة التركيز 50%.

ملخص النتائج:

- 1- بالنسبة لخاصية (وزن المتر المربع) كانت أفضل النتائج من قماش (الانترلوك) بالوزن (الثقيل) و باستخدام مادة المعالجة (البابونج) بنسبه تركيز (50%)، وان أقل النتائج كانت من قماش (السنجل ليكرا) بالوزن (الخفيف) باستخدام مادة المعالجة (البندق) بنسبه تركيز (25%).
 - 2- بالنسبة لخاصية (نفاذية الهواء) كانت من قماش (الانترلوك) بالوزن (الخفيف) وباستخدام مادة المعالجة (البابونج) بنسبه تركيز (25%) وأقل نتيجة من قماش (السنجل جيرسى) بالوزن (الثقيل) بمادة المعالجة (البندق) وبنسبه تركيز (50%).
 - 3- بالنسبه لخاصية (امتصاص الماء) فإن أفضل نتيجة من قماش (السنجل ليكرا) بالوزن (الخفيف) بمادة المعالجة (البابونج) بنسبه تركيز (25%) وأقل النتائج من قماش (السنجل جيرسى) بالوزن (الثقيل) بمادة معالجة (البندق) بنسبه تركيز (50%).
 - 4- بالنسبه لخاصية مقاومة البكتريا السالبه فكانت أفضل نتيجة من قماش (الانترلوك) بالوزن (الثقيل) وبمادة المعالجة (البندق) وبنسبه تركيز (25%) وأقل نتيجة من قماش (السنجل ليكرا) بالوزن (الخفيف) بمادة معالجة (البابونج) بنسبه تركيز (50%)،
 - 5- بالنسبه لخاصية مقاومة البكتريا الموجبه فكانت أفضل نتيجة من قماش (الانترلوك) بالوزن (الثقيل) وبمادة المعالجة (البابونج) وبنسبه تركيز (25%) وأقل نتيجة من قماش (السنجل ليكرا) بالوزن (الخفيف) بمادة معالجة (البندق) بنسبه تركيز (50%)
- ونظرا لتعدد مصادر الحساسية و عدم وجود اختبار محدد على الأقمشة لبيان أثرها فلم تتناول الدراسة اختبارات متخصصة بصورة أكبر.

التوصيات :

- استكمال التجارب العملية فعليا على الأقمشة وتنفيذ منتجات معالجة لبيان أثرها الفعلى على الجلد.
- التطبيق العملي بتجهيز أقمشة من تراكيب مختلفة بمراحل التصنيع الفعلية للاستفادة من النتائج المحققة.
- توفير آلية لتنفيذ اختبارات الدراسات العليا بتكلفة منخفضة بإحدى الجهات الحكومية المعتمدة.
- التفكير في إمكانية منح بعض المميزات للمصانع لمساعدة الباحثين في إتمام التجارب العملية بمتغيرات مختلفة تتناسب مع عوامل الدراسة المختلفة.
- زيادة دعم الدولة مالياً وفنياً للبحث العلمي لإمكانية تطبيق اختبارات معملية متخصصة لتقييم التجارب بصورة أكثر تخصصاً.
- التوسع في الأبحاث المشتركة بين المجالات المختلفة (الطبية- العلوم- الملابس- الزراعة) لفتح المجال لإثراء البحث العلمي بمواضيع تخدم الحياة العامة.

المراجع References

- [1] زينب محمد محمود تقييم مدى كفاءة الأداء الوظيفي لحاملات الأطفال في مرحله المهده للوصول إلى منتج ذو كفاءة عاليه- رساله ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية (2012)
- [2] هند عبد الملك إبراهيم ارتباط نوع التركيب النسجي والأداء الوظيفي لملايس الأطفال بالجانب السيكلوجي- ماجستير الملابس- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية (1999)

- [3] رحاب جمعة ابراهيم، تأثير معالجة الأقمشة السليلوزية باستخدام أشعة الميكروويف على الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الجاهزة وتحسين قابليتها للصبغة- دكتوراة - كلية التربية النوعية- جامعة طنطا(2011)
- [4] رحاب محمد على، عواطف بهيج محمد ومحمد عبد المنعم رمضان معالجة أقمشة الشاش بالكيوتوزان المحمل بجسيمات الفضة النانومترية للاستخدام في المجال الطبي- مجلة التصميم الدولية المجلد الخامس العدد الثاني(2015)
- [5] مصطفى الديواني حياة الطفل في الصحة و المرض في المنزل و المدرسة - مكتبة النهضة المصرية (1979)
- [6] هدى خضري عبد الرحيم دراسة تحليلية تطبيقية لمعوقات صناعة الملابس الجاهزة للأطفال في محافظه قنا للنهوض بالصناعات الصغيرة و المتوسطة- ماجستير اقتصاد منزلي- جامعة المنوفية (2006)
- [7] حنان توفيق والى معالجة الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولاده باستخدام دهون زيت الزيتون كوسيله لاستكمال عناصر النمو- دكتوراة الملابس- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية. (2015)
- [8] رشا على الجمل اختلاف أقمشة تريكو اللحمة المنتجة على ماكينة البراسولا وأثرة على الخواص الطبيعية و الميكانيكية لملايس الأطفال- رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية (1999)
- [9] أشرف محمود هاشم دراسات فى أسس وتطبيقات علم النسيج- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية (2009)
- [10] Smith, G. Circular Knitting Fundamentals Short Course. North Carolina State University. (2004)
- [11] Spencer, D. . Knitting Technology, 3rd edition. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, (200)
- [12] Charles Tomasino-- Chemistry & Technology of Fabric Preparation & Finishing, (1992)
- [13] Charles S. Whewell, www.britannica.com/topic/textile/Finishes-enhancing-appearance (2001)

- [14] A R Horrocks and S C Anand--Handbook of Technical Textiles- Woodhead Publishing Limited (2000)
- [15] جيل ايكيرسلى كيف تتعايش مع مشاكل الحساسية لدى الأطفال- ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق للنشر والتوزيع القاهرة (2006)
- [16] محمد رفعت - الأمراض الجلدية والحساسية- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- لبنان (1992)
- [17] Bodil Håland Hockland hospital (2003)
- [18] مهدي العادلى- دليل الحساسية الجلدية عند الأطفال (الإكزيما) – مؤسسه حمد الطبية 2013
- [19] أحمد محمد عوف موسوعة الأعشاب الطبية، سلسلة العلم والحياة، العدد 95، الهيئة المصرية العامة للكتاب (1997)
- [20] Shahram Sharafzadeh & Omid Alizadeh - German and Roman Chamomile Department of Agriculture, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran/ Journal of Applied Pharmaceutical Science 01(10); 01-05 (2011)
- [21] أيمن الحسينى موسوعة الطب الشعبي والعلاج البديل دار الطلائع للنشر والتوزيع (2005)
- [22] Arlene Semeco, www.healthline.com/nutrition/hazelnut-benefits (2018)
- [23] جيمس اية ديوك الصيدلية الخضراء – مكتبه جرير (2004)
- [24] فريال سعيد احمد سلوم خواص الأداء الوظيفي لبعض أقمشة الملابس الرياضية الحديثة مجلة التصميم الدولية مجلد 8 العدد 3 (2018)
- [25] أميرة على عبد الرشيد إمكانية تحقيق أنسب الخواص الوظيفية و الجمالية لأقمشة و ملابس الأطفال الخارجية- دكتوراة الفلسفة -كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية. (2010)
- [26] منى سمير فتوح إمكانية التوصل لملابس ملائمه لمرض الإكزيما البنيويه كأحد الأمراض الجلديه المتأثره بالملابس المرضى من الأطفال- ماجستير ملابس- كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية (2010)
- [27] شيماء عشرى محمد المساهمة في الخطة العلاجية لمرضى حساسية الجلد بإستخدام أقمشة معالجة ببعض الأعشاب الطبيعية رساله دكتوراة كلية التربية النوعية جامعة أسيوط (2021)
- [28] محمد حسن عبد الخالق تقدير نشاط بعض مستخلصات النباتات الطبية المضاد للبكتريا الممرضه رساله ماجستير غير منشورة جامعة بنها كلية العلوم قسم الكيمياء. (2020)

- [29] فاطمه شاذلى عبد العال- دراسة تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة تريكو اللحمه المعالجة لمقاومة نمو البكتريا مجلة التصميم الدولية المجلد 8 العدد 1 (2018)
- [30] داليا محمد فتحي فرج بيومي إستخدام تقنية النانو في معالجة بعض الملابس الداخلية للأطفال لمقاومة البكتريا والميكروبات المسببة لبعض الأمراض الجلدية- دكتوراة الملابس- كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية (2017)
- [31] أروى احمد هديب " تقييم سمية مستخلصات نبات البابونج المزروع في الاردن على الجلد وتحليل التركيب النسجى الكيمياءى لزيته الطيار رساله ماجستير كلية الدراسات العليا الأردن. (2014)
- [32] صافيناز سمير محمد تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة تريكو اللحمه وقابليتها للصبغة بإستخدام مواد امنة بيئيا لإستخدامها في صناعة الملابس الجاهزة مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان، مجلد 25 عدد 2 (2013)
- [33] انصاف نصر، كوثر الزغبى دراسات فى النسيج، القاهرة، دار الفكر العربى (2005)
- [34] British Standards 7907: 2007 Code of practice for the design and manufacture of children's clothing to promote mechanical safety (2007)
- [35] Selin H. E.: Greening of the Textile and Clothing Industry, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 20, 6A(95),(2012)
- [36] سوزان عادل عبد الرحيم تأثير المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي على الخواص الوظيفية للضمادات الطبية لتفي بالغرض الوظيفي(2017)
- [37] هيام دمرdash حسين -تأثير عمليتي الغسيل والكي على الخواص الفيزيائية والجمالية للأقمشة السيلولزيه - دكتوراة – كلية الاقتصاد المنزلى- جامعه المنوفيه(2003)
- [38] عبد الكريم سليمان حسن تأثير المعاملات الحرارية لمستخلص البابونج على الفاعلية التثبيطية لبعض الفطريات المرضية (2012)
- [39] أحمد بهاء الدين مصطفى الخواص المميزة لجودة الأداء والراحة البيئية لأقمشة ملابس الأطفال مجلة علوم وفنون المجلد 25 العدد 1(2013)
- [40] هند سالم البنا (2017) عمل ملابس طبية لمرضى قرحة الفراش باستخدام تكنولوجيا النانو المجلة العلمية لكلية التربية النوعية ابريل الجزء الاول العدد العاشر(٢٠١٧)

Effect of Treating Some Weft Knitted Fabrics for Children's Clothing with Extracts of Chamomile and Hazelnut Eco-Friendly Substances

Akmal Gaballa, Rehab Ismaeil, Rehab Ibrahim, and Waleed Kassem

Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, Zagazig University, Egypt.

Abstract

The research aims to study the effect of treating the weft knitted fabrics used in children's clothes with environmentally materials such as extracts of some natural plants known to be able to treat skin allergies in order to reach the best type and weight of the fabric, as well as the best type and concentration of material used in treating to improve the functional and mechanical properties of the produced fabrics , the variables are: Three types of knitted weft fabrics (interlock, single jersey and single lycra), with two weights (light and heavy), and two types of natural extracts (chamomile and hazelnut), with two concentrations of (50, 25) %/liter, then dried at room temperature followed by oven for 5 minuits under 180 oc. Some laboratory tests were conducted on the produced fabrics (the weight per square meters, the air permeability, water absorbancy ability, resistance to microbial growth,) and the results showed that the best sample is that was produced with (interlock), by weight (heavy), treated with (chamomile), and the concentration ratio of 50%, while the lowest results were for the sample produced by (Singel Lycra), weight (light), treated with (hazelnut), and the concentration is 25%. It was also noted that statistically significant difference at the level of (0.05) between the three type of fabric (interlock, single jersey, single lycra) and weight (light, heavy), the treatment material (hazelnut, chamomile) and the concentration of the treatment material (50%, 25%) in achieving the functional performance properties of the fabric.

Key words: treatment, knitted clothes, children, plant extracts.