



كلية الاقتصاد المنزلي

مجلة الاقتصاد المنزلي
جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر
<https://mkas.journals.ekb.eg>



الملابس والنسيج

الإتجاهات الحديثة في تجهيز الأقمشة السليلوزية للحصول علي خواص تكنولوجية مميزه باستخدام جزيئات المعادن النانوميتريه.

أميرة كمال الدين محمد^١، محمد عبد المنعم رمضان^٢، رشا عبد الرحمن النحاس^١

^١ قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر، قسم كيمياء وتكنولوجيا التجهيز- المركز القوي
للبحوث^٢

الملخص العربي:

أحدثت تقنية النانو وتطبيقاتها ثورة في مجالات صناعية كثيرة مما أدى إلى جذب انتباه العاملين في مجالات البحوث المختلفة، فيتحقق هدف البحث عن طريق المعالجة بالانيلين بتركيز 10 جم/لتر في وجود كلوريد الحديد كمادة مؤكسدة بتركيز 20 جرام لكل لتر في وجود الأس الهيدروجيني وذلك باستخدام حمض الهيدروكلوريك عند درجة حرارة 25 درجة مئوية في وجود الايجيببتول بتركيز 2% جرام/لتر وتمت المعالجة في خطوه واحده لمدة تسع ساعات لتحديد معايير جودة استخدام كلا من مادتين الانيلين وكلوريد الحديد في معالجة الاقمشة القطنية محل الدراسة لإكسابها خاصية التوصيل الكهربائي ومع اضافة مادة النانو عليها بنفس التركيز . من النتائج اتضح أن أفضل أنواع الأقمشة في تحقيق الاداء الوظيفي للأقمشة المنتجة هو القماش الذي نوع الخامه فيه (فيبران) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) هو أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة ، حيث حصل على الترتيب الأول وذلك بمعامل جودة 78.87% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة. أقل أنواع الخامات (تنسيل) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) حيث يعتبر أقل أنواع الأقمشة في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة ، حيث حصل على الترتيب السادس وذلك بمعامل جودة 24.14% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة. وبذلك تتضح أهمية البحث في التوصل الى أقمشة لها خاصية التوصيل الكهربائي مع توفير الأمان والحماية بغرض تحقيق الوقاية من الإشعاعات الناتجة .

الكلمات المفتاحية : التجهيز ,جسمات الفضة النانو متريه (النانو سيلفر) ، الأنيلين، الراحة، الأمان .
مقدمة:

أحدثت تقنية النانو وتطبيقاتها ثورة في مجالات صناعية كثيرة مما أدى إلى جذب انتباه العاملين في مجالات البحوث المختلفة، فهي تقنية واعدة تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلوم وسوف تلقى بظلالها على كافة مجالات الطب الحديث وحتى الحياة اليومية للفرد العادي وذلك عن طريق ترتيب جزيئات المادة إلى جانب بعضها البعض بشكل لا نتخيله وبأقل تكلفة ممكنة (1).

وجدت جسيمات الفضة النانومترية العديد من التطبيقات حيث استخدمت في مجال يسمى بنانو الفضة الحيوي، فالفضة وأيوناتها معروفة منذ القدم بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات وتركزت التطبيقات الخاصة بجسيمات الفضة النانومترية في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة البيولوجية وهندسة النسيج ومعالجة المياه والمنتجات الاستهلاكية القائمة على الفضة (2)

يعتبر استخدام البوليمرات الموصلة للتيار الكهربائي طفرة. حيث تستخدم بعمر استهلاكي مشابه لمواد النسيج وتتم عملية البلمرة بسهولة على سطح النسيج وليس له تأثير كبير على النسيج لذلك تعد المنسوجات الموصلة للتيار الكهربائي قفزه واعدته للإلكترونيات القابلة للارتداء.(3) فتسمح البوليمرات الموصلة للتيار الكهربائي بإنتاج المنسوجات المركبة مع الخصائص الكهربائية المحسنة (4). وفي هذا الإطار اهتمت الدراسة بتكنولوجيا النانو وجسيمات الفضة النانومترية لما لها من خصائص موصلة كهربائية عالية يمكن استخدامها في تجهيز الأقمشة سليلوزيه .

مشكلة البحث:

إلى أي مدى يمكن معالجة الأقمشة القطنية ببوليمرات الانيلين والبيروول لجعل تلك الأقمشة ذات خواص كهربائية موصلة للتيار الكهربائي للوصول بها كأقمشة عالية الكفاءة يمكن استخدامها في المجالات المختلفة ومنها (العسكرية، الطبية، التكنولوجيا) ومتوفر فيها عنصرى الامان والراحة .

هدف البحث:

- 1- استخدام جزيئات المعادن النانومترية في معالجة الأقمشة القطنية لاستخدامها في الأغراض العسكرية.
- 2- توفير الأمان والحماية التامة بغرض تحقيق الوقاية من الإشعاعات الناتجة وذلك بمعالجتها واكسابها خواص التوصيل الكهربائي.

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث في الآتي:

- استخدام خامات مختلفة تعطي المنسوجات خواص فيزيقية وميكانيكية عالية .
- تتبع المعالجات واختيار أنسب الخامات وأنسب التراكيب النسجية لتعطي جودة عالية وبمعالجتها بجسيمات القضة النانوية أو البولي أنيلين أعطت خواص فائقة الجودة في الاستخدامات الطبية والعسكرية .

فروض البحث:

- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير نوع الخامة على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة والخامات التي تم دراستها في البحث .
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير التركيب النسجي على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة والتراكيب النسجية التي تم دراستها .

حدود البحث:

الحدود المكانية : المركز القومي للبحوث – معهد القياس والمعايرة

حدود موضوعيه : -أقمشه قطنيه (100%) - (بامبو - فيبران وتنسيل)

2- جسيمات الفضة النانومترية والبولي أنيلين .

3- جهاز قياس التوصيليه الكهربيه السطحيه .

- 4- جهاز امتصاص الأشعة تحت الحمراء.
- 5- جهاز قياس وزن المتر المربع .
- 6- جهاز قياس الشد والإستطاله بالمعهد القومي للمعايره .

أدوات البحث:

تتمثل أدوات البحث في الآتي: إجراء التجارب العملية وتحليل النتائج علميا وإحصائيا .
منهج البحث:

يستخدم البحث المنهج:

1- يستخدم البحث المنهج الوصفي العلمي والتجريبي لما لهما من قدرة علي تفسير المشكلات وتوضيح العلاقات بين المتغيرات التي تناولها البحث وذلك لتحقيق أهدافه.

مصطلحات البحث:

تكنولوجيا النانو Nano Technology: هي تقنية المواد المتناهية في الصغر وتعرف أيضا بالتكنولوجيا المجهرية الدقيقة.^(5,6)

النانو Nano : هي أدق وحدة قياس مترية.⁽⁷⁾


جسيمات الفضة النانومترية silver nanoparticles: هي جسيمات متناهية الصغر للفضة أي يتراوح حجمها ما بين 1:100 نانو متر.⁽⁸⁾

البوليمر polymer: هي جمع كلمة مونومر وهي كلمه لها أصلها اللاتيني وهي مركبه من مقطعين بولي (poly) وتعني متعدد ومر (mer) وتعني جزءا ووحدته لذلك بوليمر بتعني متعدد الأجزاء ومتعدد الوحدات (مونومر).⁽³⁾
التجهيز processing: يقصد به مجموعة العمليات التي يمر بها المنسوج بعد خروجه من ماكينة النسيج وتشمل العمليات إعداد القماش ليكون جذابا وذا مظهر مقبول بالنسبة للمستهلك⁽³⁾.

الإطار النظري :

تعتبر التكنولوجيا النانومترية ثورة صناعية علمية حديثة، تهتم بها الآن جميع دول العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين ودول الاتحاد الأوروبي، واقتبست التقنية النانوية اسم النانو تكنولوجيا من النانومتر وهو وحدة قياس تبلغ واحد من مليار جزء من المتر وهي أصغر جسيم في الطبيعة، ويستخدم في بناء المنتج النانومتري أحد النظامين الآتين:^(9,10,11)

- 1- نظام البناء من القمة إلى القاعدة: ويعني تصغير وحدات البناء حتى مستوى النانومتر.
- 2- نظام البناء من القاعدة إلى القمة: ويعني تكبير الوحدات البنائية بإدخال ذرات أو جزيئات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية، ثم إدخال هذه المواد في بناء مكونات نانومترية كما يتضح بالشكل(1).




شكل رقم (1) يوضح بناء مكونات النانو

والأمر الفريد في مقياس النانو هو أن معظم الخصائص الأساسية للمواد تعتمد على الحجم بشكل لا مثيل له في أي مقياس آخر أكبر من النانو.⁽¹³⁾

ومن بين الجسيمات النانومترية الهامة والمستخدمة في بنجاح هي جسيمات الفضة النانومترية وفي العقود الماضية وجدت جسيمات الفضة النانومترية تطبيقاتها في البصريات والإلكترونيات نظرا لحجمها الفريد، وحاليا معظم التطبيقات الخاصة بجسيمات الفضة النانومترية تركزت في العوامل المضادة للبكتيريا والفطريات وفي مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة البيولوجية وهندسة النسيج^(14,15). كما تم الربط بين التعرض للفضة مع الانيلين بعد تحويله الي بولي أنيلين محل الدراسة للحصول علي خواص جديد.

وقد طورت البوليمرات فامتلكت خواص جيدة وأصبحت اقتصادية للتصنيع. كما أمكن استخدامها للأغراض الهندسية، فأصبحنا نستخدم المسننات، والهياكل المصنعة من البوليمرات⁽³⁾ كما أصبحنا نستخدمها في المعدات العسكرية.



شكل رقم (2): البوليمر بعد التكوين علي القماش(16)

التجارب العملية:

أولا: وضع المواصفة الخاصة للقماش المستخدم في التنفيذ وهي كالآتي:

1- ثلاثة أنواع من الاقمشة مختلفة التركيب النسجي وهي(بامبو وفبران وتنسيل) من خامة القطن وقد أجريت اختبارات تحليل الخامات محل الدراسه بمركز المعايرة للتقويم والأداء بالقاهرة ويوضح التركيب الميكروسكوبي لخامة القطن محل الدراسة في الشكل رقم(4).

2- المواد الكيميائية المستخدمة محل الدراسة:

- الأنيلين Aniline.


- ايجيبتول Egptol.

- كلوريد الحديدك Ferric chloride.

- حمض الهيدروكلوريك Hcl.

- النانو.


كما هو موضح بالشكل الاتي (3 ، 4):



التكبير الميكروسكوبي لخامة القطن محل الدراسة شكل رقم (4)

المواد الكيميائية المستخدمة محل الدراسة شكل رقم (3)

- 1- تجهيز مادة البولي أنيلين من الانيلين.
- 2- تجهيز الأقمشة محل الدراسة وذلك بالاتي.
- 3- معالجة الاقمشة محل الدراسة بالانيلين بتركيز 10جم/لتر في وجود كلوريد الحديد كمادة مؤكسدة بتركيز 20جرام لكل لتر في وجود الأس الهيدروجيني وذلك باستخدام حمض الهيدروكلوريك عند درجة حرارة 25 درجة مئوية في وجود ايجيبتول بتركيز 2%جرام/لتر معالجة القماش تحت الاختبار بطريقة الغمر لمدة تسع ساعات للتأكد من امتصاص المحلول المجهز محل الدراسة مع التقليب المستمر.
- 4- ثم التجفيف عند 80م° لمدة خمس دقائق ثم تحميمها في أفران خاصة عند 130م° لمدة دقيقتان.
- وتتضح خطوات التجهيز قبل وبعد الدراسة من الشكل (6، 5) والاجهزة المستخدمة محل الدراسة في الشكل رقم (7).
- 5- تم عمل اختبار قوة الاستطالة والشد ثم المقاومة الكهربائية الكلية ثم التوصيلية الكهربائية السطحية ثم اختتمت بعمل اختبار(UV) وذلك لتحسن الخواص الكهربائية ثم مقاومة لنفاذية الأشعة فوق بنفسجية.(UPF)



شكل رقم (5) خطوات التجهيز للأقمشة محل الدراسة قبل التنفيذ



شكل رقم (6) خطوات التجهيز للأقمشة محل الدراسة بعد التنفيذ



جهاز قوة الشد والاستطالة جهاز الاشعة تحت الحمراء جهاز الميزان

شكل رقم (7) الاجهزة المستخدمة محل الدراسة

ثالثاً: اختبار وفحص القماش القطني المستخدم وذلك قبل وبعد المعالجة تم ذلك معهد المعايير للتقويم والاداء. تم تنفيذ عينات أقمشة مختلفة في الخامة والتركيب النسجي وتم معالجتها بالانيلين والايجيببتول + نانو السلفر ، ثم تم اختبارها معمليا وبعد تسجيل الاختبارات تمت معالجتها إحصائيا باستخدام تحليل التباين وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من متغيرات البحث للإختبارات المختلفة

النتائج والمناقشات :

- 1- تأثير متغيرات البحث على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة:-
لدراسة معنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة والتي تشمل (نوع الخامة والتركيب النسجي) .
- 1- تأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم):
جدول (1): يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات |
|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | 1.414 | 257 | بامبو |
| 3 | 24.28 | 223.7 | فييران |
| 2 | 24.278 | 240.8 | تنسيل |
| 2 | 29.73 | 240.8 | نسيج معكوس |
| 1 | 1.732 | 257 | كريب زحف |
| 3 | 29.73 | 223.7 | هانيكوم |

تم إجراء اختبار تحليل التباين (Two-Way Anova) لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على وزن المتر المربع (جم).

جدول (2) : يوضح تحليل التباين الثنائي الاتجاه لتأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع (جم)

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "ف" | مستوى المعنوية |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نوع الخامة | 1667.17 | 2 | 833.6 | 1.778 | 0.28 |
| نوع التركيب النسجي | 1667.17 | 2 | 833.6 | 1.778 | 0.28 |
| الخطأ | 1875.17 | 4 | 468.8 | | |
| المجموع | 5209.5 | 8 | | | |

ويتضح من الجداول (1)، (2) أن:

1- عدم معنوية تأثير نوع الخامة على وزن المتر المربع (جم) حيث بلغت قيمة "ف" (1.778) وهي غير دالة إحصائياً.

ويمكن للباحثة ترتيب نوع الخامة وفق تأثيرها على وزن المتر المربع (جم) في ضوء المتوسطات كالتالي: البامبو، ثم التنسيل، وأخيراً الفييران.

2- عدم معنوية تأثير نوع التركيب النسجي على وزن المتر المربع (جم) حيث بلغت قيمة "ف" (1.778) وهي غير دالة إحصائياً.

ويمكن للباحثون ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيرها على وزن المتر المربع (جم) في ضوء المتوسطات كالتالي: كريب زحف، يليه نسيج معكوس، وأخيراً الهانيكوم.

2- تأثير متغيرات البحث على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s):

جدول (3): يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير متغيرات البحث على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات |
|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 3 | 48.49 | 58.17 | بامبو |
| 2 | 55.08 | 77.77 | فييران |
| 1 | 58.79 | 84.33 | تنسيل |
| 3 | 6.35 | 16.87 | نسيج معكوس |
| 2 | 15.47 | 57.17 | كريب زحف |
| 1 | 19.82 | 146.2 | هانيكوم |

تم إجراء اختبار تحليل التباين (Two-Way Anova) لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s).

جدول (4): يوضح تحليل التباين الثنائي الاتجاه لتأثير متغيرات البحث على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s)

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "ف" | مستوى المعنوية |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نوع الخامة | 1111.98 | 2 | 556 | 9.553 | 0.03 |
| نوع التركيب النسجي | 26292.7 | 2 | 13146 | 225.9 | 0.000 |
| الخطأ | 232.804 | 4 | 58.2 | | |
| المجموع | 27637.5 | 8 | | | |

ويتضح من الجداول (3)، (4) أن :

1- معنوية تأثير نوع الخامة على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s) حيث بلغت قيمة "ف" (9.553) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 0.05.

ويمكن للباحثة ترتيب نوع الخامة وفق تأثيرها على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s) في ضوء المتوسطات كالتالي: التنسيل، ثم، الفبران، وأخيراً البامبو.

2- معنوية تأثير نوع التركيب النسجي على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s) حيث بلغت قيمة "ف" (225.9) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 0.01.

ويمكن للباحثون ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيرها على نفاذية الهواء (Cm3/Cm2/s) في ضوء المتوسطات كالتالي: الهانيكوم، ثم كريب زحف، وأخيراً نسيج معكوس.

3- تأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم):

جدول (5) يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم).

| المتغيرات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| بامبو | 20.02 | 2.587 | 2 |
| نوع الخامة | 27.37 | 10.5 | 1 |
| فبران | 11.11 | 5.851 | 3 |
| تنسيل | 21.43 | 17.31 | 2 |
| نسيج معكوس | 15.07 | 3.524 | 3 |
| نوع التركيب النسجي | 22.01 | 8.3 | 1 |
| كريب زحف | | | |
| هانيكوم | | | |

تم إجراء اختبار تحليل التباين (Two-Way Anova) لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على قوة الشد (كجم).

ويتضح من الجداول (5)، (6) أن :

1- عدم معنوية تأثير نوع الخامة على قوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (2.181) وهي غير دالة إحصائياً. وتم ترتيب نوع الخامة وفق تأثيرها على قوة الشد (كجم) في ضوء المتوسطات كالتالي: الفبران، ثم البامبو، وأخيراً التنسيل.

2- عدم معنوية تأثير نوع التركيب النسجي على قوة الشد (كجم) حيث بلغت قيمة "ف" (0.489) وهي غير دالة إحصائياً.

جدول (6) يوضح يوضح تحليل التباين الثنائي الاتجاه لتأثير متغيرات البحث على قوة الشد (كجم).

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| نوع الخامة | 397.4 | 2 | 198.7 | 2.181 | 0.229 |
| نوع التركيب النسجي | 89.08 | 2 | 44.54 | 0.489 | 0.646 |
| الخطأ | 364.5 | 4 | 91.13 | | |
| المجموع | 851 | 8 | | | |

وتم ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيرها على قوة الشد (كجم) في ضوء المتوسطات كالتالي: الهانيكوم، ثم نسيج معكوس، وأخيرا كريب زحف.

1- تأثير متغيرات البحث على الاستطالة (%):

جدول (7) يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير متغيرات البحث على الاستطالة (%)

| المتغيرات | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| نوع الخامة | بامبو | 8.588 | 1 |
| | فيبران | 7.072 | 2 |
| | تنسيل | 4.047 | 3 |
| نوع التركيب النسجي | نسيج معكوس | 6.181 | 2 |
| | كريب زحف | 8.337 | 1 |
| | هانيكوم | 5.189 | 3 |

تم إجراء اختبار تحليل التباين (Two-Way Anova) لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على الاستطالة (%).

جدول (8) يوضح تحليل التباين الثنائي الاتجاه لتأثير متغيرات البحث على الاستطالة (%)

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة " ف " | مستوى المعنوية |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| نوع الخامة | 32.07 | 2 | 16.04 | 5.227 | 0.077 |
| نوع التركيب النسجي | 15.54 | 2 | 7.77 | 2.533 | 0.195 |
| الخطأ | 12.27 | 4 | 3.068 | | |
| المجموع | 59.88 | 8 | | | |

ويتضح من الجداول (7)، (8) أن:

1- معنوية تأثير نوع الخامة على الاستطالة (%) حيث بلغت قيمة " ف " (5.227) وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0.1.

ويمكن للباحثة ترتيب نوع الخامة وفق تأثيرها على الاستطالة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي: البامبو، ثم الفيبران، وأخيرا التنسيل.

2- عدم معنوية تأثير نوع التركيب النسجي على الاستطالة (%) حيث بلغت قيمة " ف " (2.533) وهي غير دالة إحصائيا.

ويمكن للباحثة ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيرها على الاستطالة (%) في ضوء المتوسطات كالتالي: كريب زحف، ثم نسيج معكوس، وأخيرا الهانيكوم.

تأثير متغيرات البحث على التوصيلية الكهربائية (ميجا):
جدول (9) يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لتأثير متغيرات البحث على التوصيلية الكهربائية (ميجا)

| الترتيب | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | المتغيرات |
|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 2 | 261.5 | 798.4 | بامبو |
| 3 | 262.3 | 764.6 | فيبران |
| 1 | 115.8 | 931.9 | تنسيل |
| 2 | 357.7 | 807.3 | نسيج معكوس |
| 1 | 33.94 | 977 | كريب زحف |
| 3 | 256.3 | 710.7 | هانيكوم |

تم إجراء اختبار تحليل التباين (Two-Way Anova) لمعنوية تأثير متغيرات البحث المختلفة على التوصيلية الكهربائية (ميجا).

جدول (10) يوضح تحليل التباين الثنائي الاتجاه لتأثير متغيرات البحث على التوصيلية الكهربائية (ميجا)

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة "ف" | مستوى المعنوية |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| نوع الخامة | 47629.87 | 2 | 23815 | 0.276 | 0.772 |
| نوع التركيب النسجي | 110287.4 | 2 | 55144 | 0.64 | 0.574 |
| الخطأ | 344533.3 | 4 | 86133 | | |
| المجموع | 502450.5 | 8 | | | |

ويتضح من الجداول (9)، (10) أن:

1- عدم معنوية تأثير نوع الخامة على التوصيلية الكهربائية (ميجا) حيث بلغت قيمة "ف" (0.276) وهي غير دالة إحصائياً.

وتوصلت النتائج إلى ترتيب نوع الخامة وفق تأثيرها على التوصيلية الكهربائية (ميجا) في ضوء المتوسطات كالتالي: التنسيل، ثم البامبو، وأخيراً الفيبران.

2- عدم معنوية تأثير نوع التركيب النسجي على التوصيلية الكهربائية (ميجا) حيث بلغت قيمة "ف" (0.64) وهي غير دالة إحصائياً.

وتوصلت النتائج إلى ترتيب نوع التركيب النسجي وفق تأثيرها على التوصيلية الكهربائية (ميجا) في ضوء المتوسطات كالتالي: كريب زحف، ثم نسيج معكوس، وأخيراً هانيكوم.

2- تقييم الجودة الكلي للأقمشة المنتجة:

تم عمل تقييم كلي لجودة الأقمشة لملاءمتها لآدائها الوظيفي وذلك لاختبار أفضل الأقمشة حيث استخدمت الاختبارات الآتية:

1- وزن المتر المربع.

2- نفاذية الهواء.

3- قوة الشد.

4- الاستطالة.

5- التوصيلية الكهربائية.

ويتم تحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر : 100) حيث أن:

* القيمة الأكبر تكون الأفضل بالنسبة لإختبارات (وزن المتر المربع- نفاذية الهواء- قوة الشد- الاستطالة).

* القيمة الأقل تكون الأفضل بالنسبة لاختبار (التوصيلية الكهربائية).

جدول (11) يوضح تقييم الجودة الكلي للأقمشة المنتجة قيد البحث

| الترتيب | معامل الجودة الكلي (%) | التوصيلية الكهربية (%) | % الاستطالة | قوة الشد % | نفاذية الهواء (%) | وزن المتر المربع (%) | نوع التركيب النسجي | نوع الخامة |
|---------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 5 | 64.83 | 38.84 | 83.43 | 62.63 | 6.414 | 100 | نسيج معكوس | |
| 4 | 65.49 | 45.27 | 89.64 | 50.78 | 24.01 | 98.84 | كريب زحف | بامبو |
| 2 | 66.29 | 96.43 | 61.7 | 46.3 | 76.18 | 100 | هنيكوم | |
| 1 | 78.87 | 100 | 73.15 | 100 | 10.32 | 80.04 | نسيج معكوس | |
| 6 | 58.49 | 43.65 | 79.5 | 34.62 | 40.38 | 100 | كريب زحف | فبران |
| 3 | 66.25 | 46.88 | 41.78 | 84.05 | 91.81 | 80.04 | هانيكوم | |
| 9 | 24.14 | 39.07 | 12.94 | 8.405 | 14.17 | 100 | نسيج معكوس | |
| 8 | 51.45 | 38.84 | 59.64 | 34.98 | 40.38 | 100 | كريب زحف | تنسيل |
| 7 | 54.9 | 63.16 | 38.32 | 45.3 | 100 | 80.04 | هنيكوم | |

نستنتج من الجدول (11) أن:

- القماش الذي نوع الخامة فيه (فبران) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) هو أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث، حيث حصل على الترتيب الأول وذلك بمعامل جودة 78.87% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة.

- القماش الذي نوع الخامة فيه (تنسيل) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) هو أقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة ، حيث حصل على الترتيب السادس وذلك بمعامل جودة 24.14% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة.

التعليق على الدراسة السابقة والتي أكدت أن :

- 1- الأنيلين قد تكون علي سطح القماش بنسب كبيره وأدي ذلك إلي الآتي:
 - أعطي تكوين الأنيلين إلي حدوث خاصية التوصليه الكهربية .
 - معالجة الأقمشة بالبولي انيليس وجسيمات الفضة النانوية قد أكسب للأقمشة خواص حماية من الأشعة فوق بنفسجية .

مناقشة النتائج :

- القماش الذي نوع الخامة فيه (فبران) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) هو أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة قيد البحث، حيث حصل على الترتيب الأول وذلك بمعامل جودة 78.87% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة كما هو في دراسة Mohamed A. Ramadan, Ahlam Fathi, Sahar " *Manal El-bisi, Polyaniline through in-situ Polymerization Technique* " حيث استخدمت الجيد للتوصيل الكهربي وعدم اختراقه للأشعة فوق البنفسجية .

- أقل أنواع الخامات الذي نوع الخامة فيه (تنسيل) وتركيبه النسجي (نسيج معكوس) هو أقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة قيد البحث حيث حصل علي الترتيب السادس وذلك بمعامل جودة 24.14% وذلك لجميع الاختبارات المختلفة.

وبهذا يتحقق الغرض البحثي في إمكانية استخدام الأقمشة محل الدراسة كموصل كهربي جيد وبنسبة عالية كما انه يفوق بكثير في عدم نفاذية القماش للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

ملخص النتائج :

- ومن النتائج السابقة يتضح أن أفضل المعالجات كالتالي :-
- أعلى وزن متر مربع للنسيج المعكوس من خامة البامبو والكريب الزحف عن خامة التنسيل .
 - التركيب النسجي (الهانيكوم) في كل خامات (البامبو, الفييران, التنسيل) أعلى في نفاذية الهواء وبالتالي أعلى في خواص الراحة والأمان عن التنسيل والبامبو .
 - بينما كان التركيب النسجي (نسيج معكوس) من خامة البامبو أعلى من الكريب زحف والهانيكوم وإخلفت قوة الشد في خامة الفران لكي يكون التركيب النسجي المعكوس أعلاها ويليه الكريب الزحف . وفي خامة التنسيل كان الهانيكوم أعلى في قوة الشد ويليه الكريب الزحف ثم النسيج المعكوس .
 - بينما خامة البامبو الذي نوع الخامة فيه (كريب زحف) أعلى في الاستطاله عن غيرها من الخامات الاخرى ويليه خامة الفييران (هانيكوم) ثم التنسيل الذي تركيبه النسجي (كريب زحف) .
 - وسجلت التوصيلية الكهربائية لخامه فران (نسيج معكوس) أعلى قيمة عن خامة البامبو (الهانيكوم) ويليه خامة التنسيل الذي نوع تركيبه النسجي (الهانيكوم).
 - النسيج المعكوس من خامة الفييران أعلى جودة والذي يمكن توظيفها في الاستخدام في التقنيات المختلفه (العسكرية والطبية) ذات الخواص العالية وتمكنها من اداء وظيفتها في التطبيقات المختلفه

التوصيات:

- 1- الإهتمام بتجهيز الأقمشة لإكسابها خواص جديدة متميزة وهذا يساهم بالطبع في تحسين المنتج وفتح أسواق جديدة ومجالات استخدام متعدده له .
- 2- ضرورة إجراء دراسات عملية لتطبيق استخدام أقمشة البامبو والتنسيل في المجال الطبي والعسكري بمصر للاستفادة منها في المجالات المختلفه.
- 3- التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثه وتوظيفها لخدمة المجالات المختلفه العسكرية والطبيه.

المراجع:

- 1- Bowman D, and Hodge G "A Small Matter of Regulation: An International Review of Nanotechnology Regulation". Columbia Science and Technology Law Review 8: 1–32-2007
- 2- Bowman D, and Fitzharris, M "Too Small for Concern? Public Health and Nanotechnology". Australian and New Zealand Journal of Public Health 31 (4): 382–384-2007.
- 3- اسراء عبد الناصر الصعيدي : " معالجة الأقمشة القطنية ببوليمرات ذات خواص كهربية" رسالة ماجستير منشورة – كلية الإقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية – 2019م.
- 4- محمد شريف الإسكندراني " تكنولوجيا النانو وصناعة الغزل والنسيج " مجلة العربي العلمي-العدد الأول – يناير 2012.
- 5- Atiyeh BS, Costagliola M, Hayek SN, Dibo SA. "Effect of silver on burn wound infection control and healing: review of the literature". Burns 33 (2): 139–48-2007.

- 6- Chopra, I. "The increasing use of silver-based products as antimicrobial agents: a useful development or a cause for concern?". *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 59 (4): 587–90-2007.
- 7- A.Higazy, S.Samy and M. abd-Elhady,"Silver Nanoparticles Incorporated Or In Situ Formed In Cotton Containing Cyclodextrin Moieties And Cationic Induce Antibacterial Properties" *Carbohydrate Polymers* 84 936– 940-2010.
- 8- Hebeishb, M.E. El-Naggar, Moustafa M.G. Foudaa, , M.A. Ramadan, Salem S. Al-Deyab, M.H. El-Rafie, "Highly effective antibacterial textiles containing green synthesized silver nanoparticles A" *Carbohydrate Pol* 86-936–940,2011.
- 9- Hebeish, M.A. Ramadan, M.E. El-Naggar, and M.H. El-Rafie , "Rendering Cotton Fabrics Antibacterial Properties Using Silver Nanoparticle-based Finishing Formulation, A." *RJTA Vol. 15 No. 2*, 2011.
- 10- " Bowman D, and Hodge G "Nanotechnology: Mapping the Wild Regulatory Frontier". *Futures* 38: 1060–1073-2006.
- 11- United States National Institute for Occupational Safety and Health, "Approaches to Safe Nanotechnology: An Information Exchange with NIOSH".. Retrieved 04-13-2008.
- 12- "Hermans MH. "Silver-containing dressings and the need for evidence". *The American journal of nursing* 106 (12): 60–8; quiz 68–9-2006.
- 13- International Wound Journal "Qin, Yimin. "Silver-containing alginate fibres and dressings". 2 (2): 172–6-2005.
- 14- Mohamed A. Ramadan, Ahlam Fathi, Sahar Shaarawy , Manal El-bisi, *Polyaniline through in-situ Polymerization Technique*", *Egypt J.cham.vol.61,no.3pp.479-492(2016)*.
- 15- T Abou Elmaaty, Kh El-Nagare, "S Raouf, Kh Abdelfattah, S El-Kadi, E Abdelaziz, *One-step green approach for functional printing and finishing of textiles using silver and gold NPs*". *RSC advances vol 8(45)*, 2018. 25546-25557
- 16- Ahamed M, Alsalhi MS, Siddiqui MK. "Silver nanoparticle applications and human health". *Clin. Chim. Acta* 411 (23-24): 1841–8December 2010.

Recent Trends in the Processing of Cellulosic Fabrics to Obtain Distinctive Technological Properties using Nanometric Metal Particles

Amira K. Mohamed¹, Mohamed, A. Ramadan², and Rasha A. Elnahas¹

¹Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El Kom, Egypt, ² Chemistry and Preparation Technology, National Research Center

Abstract:

Nanotechnology and its applications have revolutionized many industrial fields, which led to attracting the attention of workers in various research fields. The goal of the research is achieved by treating cellulosic fabrics with aniline at a concentration of 10 g / l in the presence of iron chloride as an oxidant at a concentration of 20 g per liter in the presence of pH, using hydrochloric acid at a temperature of 25 ° C in the presence of aseptol at a concentration of 2% g / l and the treatment is done in one step for nine Hours determine the quality criteria for using both aniline and iron chloride materials in treating the cotton fabrics to give it electrical conductivity and with the addition of nano material to it With the same focus and the results reached that the best fabrics in achieving the functional performance of the fabrics produced is the fabric in which the type of material (fabran) and its textile composition (reverse fabric) is the best fabric in achieving the functional performance properties of the fabrics produced, where it got the first place and that With a quality factor of 78.87% for all different tests. The fabric in which the material type (tencel) and its texture composition (reverse fabric) is the least fabric in achieving the functional performance characteristics of the fabrics produced, as it ranked sixth with a quality factor of 24.14% for all the different tests. Thus, the importance of the research becomes clear in reaching fabrics that have the property of electrical conductivity while providing safety and protection in order to achieve protection from the resulting radiation.

key words : nanosilver, aniline, comfort, safety