



كلية الاقتصاد المنزلي

مجلة الاقتصاد المنزلي  
جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر  
<https://mkas.journals.ekb.edu>



الملابس والنسيج

## إمكانية صباغه اقمشه البولي استر و البولي استر / قطن بالصبغات الفسفورية

نهى محمد عبدة السيد، أحمد رمزي أحمد عطا الله

قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر

### الملخص العربي:

لظهور الخامات الذكية أثر فعال لإيجاد مداخل فنية جديدة لابتكار منسوجات معاصرة ذات رؤية فكرية متجددة للاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال صناعة النسيج بصفة عامة و صناعة الملابس بصفة خاصة، والذي سيسهم في إنتاج أعمال فنية ملبسيه متطورة باستخدام خامات التكنولوجيا الحديثة الذكية (الخامات الضوئية Glow yarn). تم استخدام نوعين من الأقمشة (البوليستر 100%)، بوليستر- قطن (65% - 35%) وتمت صباغتها باستخدام صبغه Phosphorescent ، وذلك بألوان (أصفر برتقالي - الأخضر الفسفوري - الليموني) وتم إجراء اختبارات لتقدير ثبات اللون لكل من (الغسيل - الاحتكاك - العرق - الضوء) و اختبار عمق اللون (k/s). أعطت عينه قماش البوليستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية اعلى قيم نتائج اختبار عمق اللون (k/s) وذلك بقيمه (11,57) ، بينما أعطت عينه قماش القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغة الفسفورية اقل قيم نتائج اختبار عمق اللون (k/s) وذلك بقيمه (3,80) كما سجلت عينات قماش البوليستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية اعلى قيم نتائج اختبار الثبات (الغسيل - الاحتكاك - العرق - الضوء). مما يؤكد إمكانية صباغه اقمشه (البولي استر) و (البولي استر / قطن) بالصبغات الفسفورية .

الكلمات المفتاحية: الصبغة, عمليه الصباغة , اقمشه البولي استر , الصبغات الفسفورية

### مقدمة البحث:

أقبل المنتجون على استخدام الأنسجة الصناعية المتنوعة الأشكال وبالأخص منها البروبيلين والبوليستر حيث يتميز البوليستر باستقرار مذهل للأبعاد ويوفر مقاومة ممتازة للأوساخ والقلويات والانحلال والعفن ومقاومة ممتازة للحرارة، وخصائص نقل رطوبة جيدة، وامتصاص منخفض للرطوبة، وخصائص سهلة للعناية، وتكلفة منخفضة، وهذه كلها صفات مهمة للمستهلكين يجعلها مفيدة جدا لصناعة النسيج. (1) (2).

كما تستخدم خيوط القطن والبوليستر في إنتاج أقمشة تتميز عن أقمشة القطن الخالص في كونها أسهل في العناية والغسيل وأقل انكماشًا وتجعدًا وكذلك أكثر متانة وأطول عمراً . وقد تم توفير تشكيلة واسعة جدًا من الأقمشة القطنية المخلوطة مع البوليستر متفاوتة في نسب الخلط .

ويتطور مجال صناعة النسيج بصورة سريعة مستخدماً كل مستحدثات العصر من الأساليب الفنية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والتقنيات العلمية والخامات الجديدة. لذا يعتبر مجال صناعة النسيج من المجالات سريعة التغيير نتيجة للابتكارات والتجديدات المستمرة، حيث أصبح التقدم التكنولوجي موضع للدراسة والاهتمام في

المعامل والمختبرات العلمية بهدف خلق ألياف وخامات نسيجية حديثة ذات خواص جمالية ووظيفية وأداء عالي الجودة يستخدم في صناعة الملابس، ولقد اتجه كل من مصنعي النسيج ومصممي الأزياء نحو استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة المتطورة بغرض الحصول على وظائف ملبسيه جديدة فقد أصبح مفهوم الذكاء الاصطناعي للأزياء مرتبطاً بالعديد من مقومات حياتنا خاصة الملبس. وهذا ما يجعل الملابس الذكية تمثل المستقبل الحقيقي للأزياء والملابس على اختلاف أنواعها التي يستخدمها الإنسان في كل مكان وخاصة ما يسمى بالملابس الوظيفية التي تتطلب في استخدامها توفير مستوى عالي من خواص الأداء تبعاً لنوع الاستخدام<sup>(3)</sup> (4).

حيث تعتمد الفكرة على دمج التكنولوجيا الذكية مع النسيج لتحقيق أعمال نسجية متنوعة سواء وظيفية أو جمالية منها على سبيل المثال الخيوط الفسفورية في الظلام والتي تعتمد نظرية إنتاجها على صبغة ومعالجة كيميائية للخامات النسيجية التقليدية سواء الطبيعية أو الصناعية مما يساعدها على امتصاص الضوء سواء ضوء الشمس أو إضاءة الفلوريسنت<sup>(5)</sup> (6).

ومن هنا فكان لظهور الدراسات الخامات الذكية أثر فعال لإيجاد مداخل فنية جديدة لابتكار ملابس معاصرة ذات رؤية فكرية متجددة، ولذا نرى وجود قصور في الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال صناعة النسيج بصفة عامة صناعة الملابس بصفة خاصة، والذي سيسهم في إنتاج أعمال فنية ملبسيه متطورة باستخدام خامات التكنولوجيا الحديثة الذكية (الخامات الضوئية Glow yarn) وهي غير منتشرة في السوق المحلي المصري لذلك تكمن مشكلة البحث في:

#### مشكلة البحث:

1. هل يمكن الاستفادة من الصبغات الفسفورية في صبغة أقمشة البولي استر – والبولي استر المخلوط بالقطن ؟
2. هل تعطى الصبغات الفسفورية درجات ثبات مرضيه عند استخدامها في صبغة أقمشة البولي استر – والبولي استر المخلوط بالقطن ؟

#### أهداف البحث:

يهدف البحث الى صبغة اقمشه البوليستر – والبولي استر المخلوط بالقطن بالصبغات الفسفورية والحصول على درجات لونه متعددة وتكون لها درجات ثبات مرضيه (للغسيل – الاحتكاك – العرق – الضوء ) .

#### أهمية البحث:

- يسهم البحث في فتح مجال واسع للتجارب في مجال صبغة المنتجات الملبسية باستخدام الصبغات الفسفورية.
- محاولة تحسين منتجات الملابس الرياضية من أجل تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي من خلال الصبغة باستخدام الصبغات الفسفورية بألوان مختلفة.
- زياده المعلومات الموثقة التي يمكن من خلالها توجيه مصممي المنسوجات والأزياء فيما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الأصباغ لإضفاء توهج في الظلام.
- يمكن استخدام الضوء الفسفوري المنبعث من أصباغ (PL) على المنسوجات كمصدر بديل للضوء.

### فروض البحث:

- 1- يمكن الحصول على درجات عمق لون مناسبة للصبغات الفسفورية على أقمشة البولي استر - والبولي استر المخلوط بالقطن (65% - 35%).
- 2- يمكن الحصول على درجات ثبات عالية للون للضوء.
- 3- يمكن الحصول على درجات ثبات عالية للون للغسيل .
- 4- يمكن الحصول على درجات ثبات عالية للون للعرق .
- 5- يمكن الحصول على درجات ثبات عالية للون للاحتكاك.

### منهج البحث:

يتبع البحث المنهج التحليلي والتجريبي.

### حدود البحث:

- 1- استخدام الصبغات الفسفورية.
- 2- أقمشة البولي استر - البولي استر المخلوط بالقطن (65% - 35%).
- 3- إجراء اختبار عمق اللون k/s
- 4- اختبارات لتقدير ثبات اللون لكل من (الضوء - الغسيل - العرق - الاحتكاك).

### الدراسات السابقة:

دراسة (5) أبرار فؤاد غالب (2017): " نسجيات معاصرة لغرف الأطفال بالخامات الذكية المضيئة". وهدفت الدراسة إلى الاستفادة من خواص الخامات الفسفورية في ابراز جماليات الاعمال الفنية المنسوجة لغرف الاطفال وذلك باستخدام برنامج الفوتوشوب وتوصلت الدراسة الى تنفيذ بعض هذه التصميمات لتزيين غرف الأطفال مثل ( ايجوره - دراجه للديكور - نجفه في السقف ) باستخدام برنامج (النيد جرافيك) التأثير النهائي للمنسوج.

دراسة (6) شيرين سيد محمد حسن، سهام أحمد سيد محمد (2018): "استخدام التقنيات الذكية ذات التحكم اللوني في تصميم الأزياء". حيث هدفت الدراسة إلى: دراسة تحليلية للتقنيات المستخدمة بالموضة العالمية للأزياء الذكية وطرق استخدامها بالملابس الذكية وتوصلت إلى: استخدام ثلاث تقنيات مختلفة وهي الصبغات الكروموجارية والصبغات الكروموضوئية والألوان المضيئة في الظلام. واستعرضت الدراسة تطبيق هذه المواد على الملابس وذلك باستخدام الصبغة الكروموجارية التي يتغير لونها تبعاً لدرجة الحرارة، واستخدام خيط التطريز المصبوغ بالصبغة الكروموضوئية فيتغير لون الخيط عند التعرض لضوء الشمس، وأخيراً استخدام المواد الفلورية-التي تضيء ذاتياً في الظلام بعد تعرضها للضوء لفترة من الزمن- في الطباعة المضيئة في الظلام. وأجريت اختبارات تقدير ثبات اللون على عينات للتقنيات المستخدمة البحث لكل من الغسيل والاحتكاك والعرق والكي في جو معمل قياسي، وكانت نتائج الدراسة تتضح في اختلاف تأثير هذه التقنيات على الملابس.

دراسة (15) إيمان طارق محمد أحمد شمس (2016): " إمكانية استخدام صبغات الفلورسنت لإثراء القيم الجمالية لملابس الأطفال".

وهدفت الدراسة إلى استخدام الصبغات الفسفورية لإثراء القيم الجمالية لملابس الأطفال المطبوعة والإدراك البصري للعينات المطبوعة وذلك بالاستفادة من خلط الصبغات الفسفورية والفسفورية الى معاجن الطباعة لامكانيه انشاء نمط يتوهج في الظلام على المنسوجات بتعبير واحد في ضوء النهار و اخر في الظلام. وتوصلت

الدراسة إلى عمل تصميمات ملابسية لمرحلة الطفولة المبكرة وطباعتها باستخدام الصبغات الفسفورية ودرجات الوان جديده والحصول على درجات ثبات عاليه للضوء والاحتكاك والغسيل والعرق. دراسه (16) : رشا عاطف عبدالحميد عكاشة(2019):" الافادة من الصبغات المضئية في إثراء القيم الشكلية والتعبيرية في المنسوجة اليدوية المستوحاه من البيئة المصرية" وهدفت هذا البحث إلي الكشف عن القيم الجمالية والتعبيرية للصبغات المضئية في معالجة الخيوط النسيجية لإكسابها صفة جديدة (الإضاءة في الظلام) واستثمارها فنياً في إثراء النسيج اليدوي واستنباط أساليب مستحدثة تثري فن النسيج اليدوي من خلال تأصيل الفن برؤي فنية مبتكرة مستوحاة من البيئة المصرية وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المشغولات النسيجية في تحقيق جوانب التقييم (ككل)، وفقاً لآراء المحكمين"، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي  $(0.05 \geq)$  بين الإفادة من الصبغات المضئية وبين إثراء القيم الشكلية والتعبيرية في المنسوجة اليدوية المستوحاة من البيئة المصرية..

دراسه (17) ياسمين احمد محمود (2020):"الطباعة المضئية كمدخل لإضافة قيم جمالية وتشكيلية لملابس قائدي الدراجات الهوائية" هدفت البحث إلى تقديم عدد من التصميمات الملابسية التي شيرت المطبوع بأسلوب الطباعة المضئية تصلح للذكور والإناث والتي بلغ عددهم "12" تصميم وإعداد استمارة تحكيم للسادة المتخصصين في مجال الملابس والنسيج وكذلك للفئة المستهدفة "قائدي الدراجات الهوائية" للتأكد من تحقيق الجوانب الجمالية والوظيفية للصبغات التصميمية والطباعة المقترحة. وتوصل البحث إلى إمكانية إضافة قيم جمالية وتشكيلية لملابس قائدي الدراجات الهوائية من خلال استخدام تقنية الطباعة المضئية وذلك من خلال تحقيق فروض البحث وتحليلها إحصائياً.

### الإطار النظري للبحث:

### الأقمشة المستخدمة في البحث:

#### أقمشة البولي استر polyester fabric

يعتبر البوليستر من أهم الألياف الصناعية التركيبية وأكثرها استخداماً ويتم تصنيعه من مواد أولية مأخوذة من البترول إما على هيئة شعيرات مستمرة أو شعيرات قصيرة متجعدة ومن أسمائه التجارية (الداكرون-الترجال....) ويتم خلط ألياف البوليستر مع الألياف الطبيعية لإكسابها بعض المميزات الجديدة أو لتحسين بعض الخواص الوظيفية والتغلب عليها في الأقمشة المنتجة لتغطية عيب ما بها (7) (8).

#### خصائص ألياف البولي استر:

##### الخواص الفيزيائية:

تعتبر ألياف البوليستر من الألياف ضعيفة الألفة للماء وذلك بسبب بنيتها الداخلية المنتظمة و عدم احتوائها على مجموعات هيدروفيلية , وهذا يعني محتواها من الرطوبة أقل و بالتالي قدرة على التجفيف بشكل أسرع و عزل أكبر وصعوبة الصباغة و ظهور الكهرباء الساكنة وإضافة إلى ما ذكر فإن البوليستر يتمتع بمقاومة ممتازة للتعفن و الهجوم البكتيري.

تمتاز ألياف البولي استر بمتانتها ومرونتها و تختلف هذه المتانة والمرونة باختلاف مقدار الشد الواقع عقب الغزل وتمتص ألياف البولي استر الرطوبة في الظروف العادية بمقدار 0.5 % رطوبة ممتصة في درجات الحرارة العادية. تتحمل ألياف البولي استر التسخين فترة طويلة.

لا يمكن صباغة ألياف البولي إستر بسهولة بسبب عدم إنتفاخها و تفتحها و تحتاج عملية صباغتها إلى بعض المواد المساعدة على الإنتفاخ و أحيانا الصباغة في درجات الحرارة المرتفعة للمساعدة على تحلل المادة الصابغة داخل مسام الألياف.

### الخصائص الكيميائية :

#### تأثير الأحماض:

تبدى ألياف البوليستر مقاومة جيدة للأحماض المعدنية الضعيفة حتى في درجة حرارة الغليان و لمعظم الأحماض القوية في درجة الحرارة العادية , و لكنها تنحل بشكل جزئي في حمض الكبريت المركز في الحرارة العادية و تذوب بشكل تام في الحرارة العالية .

#### تأثير القلويات:

أما مقاومته للقلويات الضعيفة فهي جيدة و لكنه حساس للقلويات القوية مثل هيدروكسيد الصوديوم.

#### تأثير المواد المؤكسدة:

يبدي البوليستر مقاومة جيدة للعوامل المؤكسدة.<sup>(9)</sup>

### الأقمشة المخلوطة Fibers Blend:

هي توليفات من عدة أنواع من الألياف بنسب مختلفة تبعا لمواصفات المنتج المطلوب والغرض منه مع مراعاة بعض الجوانب الاقتصادية والأسس الفنية في الصناعة ،وعلي هذا فإن خواص القماش المخلوط تتأثر تأثيرا كبيرا بنوع الألياف المستخدمة ونسبها في الخلط.<sup>(10)</sup>

#### العوامل التي تؤثر على الأقمشة المخلوطة :-

تتأثر خواص الأقمشة المخلوطة تأثيرا كبيرا بعدة نقاط كالاتي :-

- 1 - نوع الشعيرات المستخدمة .
  - 2 -النسبة المئوية لكل منها في الخليط .
  - 3 -نمرة الخيط أو عدد الشعيرات في المقطع العرضي .
  - 4 -طريقة الغزل المستخدمة ( طريقة الخلط وظروف التشغيل )
- ولتحديد الخلطة المثالية لإستعمال معين تجرى عدة إختبارات معملية لدراسة خواصها المختلفة ومدى تغيير الخواص بنوع ونسبة الشعيرات . ثم تحدد الخلطة المثالية وهي التي تعطي جودة عالية في خواص معينة مطلوبة في الإستعمال وحيث أنه لا يوجد نوع من الألياف النسجية يجمع كل المزايا معا فإن الخلطة المثالية قد تكون ممتازة في خواص معينة بينما تكون قاصرة في بعض الخواص الأخرى والتي يمكن التغاض عنها لكونها غير ذات أهمية أو تأثيرا على جودة القماش لأنها لا تؤثر على كفاءة الملابس عند الإستعمال وتستخدم رسوم بيانية توضح الخواص المختلفة للقماش لكل نوع من الخلطات المستخدمة ، ومنها يمكن تحديد الخلطات المثالية المطلوبة، ويمكن إستخدام جداول توضح جودة وخواص القماش عند الخلطات المتباينة . ويلاحظ أن هناك أربعة صفات رئيسية للأقمشة كل منها يتأثر بمجموعة من الخواص التي يمكن قياسها.<sup>(11)</sup>

#### خلطات البولي استر مع القطن :

دائما يتم خلط الالياف السليلوزية مع البولي استر وذلك من أجل منح الاقمشة المخلوطة بعض الخصائص المرغوب فيها مثل :

- 1 - زيادة امتصاص الرطوبة والراحة.
- 2 - زيادة المتانة وقوة التمزق للخليط.
- 3 - تقليل الكهرباء الاستاتيكية والتويير.

وألياف البولي استر تعمل على

- 1 - زيادة المتانة وقوة التمزق للخيط
  - 2 - زيادة مقاومة التآكل - زيادة الرجوعية- الاحتفاظ بالثنيات<sup>(12)</sup>
- الصبغة :**

المواد الملونة التي عند إضافتها أو تطبيقها على الخامة تعطيها لونا<sup>(13)</sup>.

**عملية الصباغة:**

هي قدره الصباغة على الارتباط بطريقه ما مع الالياف المراد صباغتها مانحا لها اللون، ويكتسب المركب الكيميائي اللون عندما يمتلك القدره على امتصاص حزمه ما من الطيف المرئي وعكس الباقي<sup>(14)</sup>.

**الصبغات الفسفورية phosphorescent dyes:**

هي مواد مضيئة يتم تنشيطها بواسطة اليورانيوم ثنائي التكافؤ تنبعث الصبغة الضوئية من ظل فسفوري ساطع عند الإثارة لضوء النهار أو الضوء المتوهج أو الفلورسنت أو الأشعة فوق البنفسجية<sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

**وتعرف الصبغات الفسفورية على انها :**

مركبات فسفورية مصنوعة من مواد غير عضويه خامله كيميائيا تتوهج لوقت معين فهي عباره عن بودره مضيئه تضيء في الظلام لفترة تصل الى 10 ساعات. التي تستمد قدرتها على الاضاءه من خلال تجميع الحبيبات الموجوده للطاقة من الضوء مثل اشعه الشمس والتي تخزنها لتضيء في الظلام.

**سبب توهج الفسفور في الظلام :**

ان استخدام الفسفور كمصدر للاشعاع في الظلام سببه ان ذرات الفسفور تستقبل الضوء وتخزله لساعات طويله من 12/6 ساعه حتى تعرضها للظلام فتقوم بعكس الضوء التي قامت بتخزينه طول فتره النهار او طول فتره التعرض للضوء<sup>(17)</sup>.

**ثانياً: الإطار التطبيقي**

**مواصفات الخامات المستخدمة**

**جدول (1) مواصفات العينات محل الدراسة**

رقم العينة	الخامة	عرض الخامة	وزن المتر المربع	نوع التركيب النسجي	كثافه خيط السداء واللحمه
(1)	بوليستر 100%	194سم	185جم <sup>2</sup>	ساده 1/1	18*18 خيط/سم
(2)	بوليستر/ قطن 35% - 65%	190سم	180جم <sup>2</sup>	ساده 1/1	24*24 خيط /سم

**خطوات وإجراءات عملية الصباغة:**

تمت عملية صباغة العينات داخل معامل مصنع ماستر لاين dye house (master line) بالعاشر من رمضان. مكونات حمام الصباغة :

أ- 2 جم / لتر سلفات الامونيوم Ammonia sulphate

ب- 2.5 جم / حمض الخليك Acetic Acid

ت- درجة الحرارة: 135°م حيث أنها أفضل درجة حرارة تسمح بتمدد ألياف البوليستر ومن ثم تحدث عملية تخلل الصبغة داخل النسيج ثم تتم عملية التبريد تدريجياً حتى لا يحدث تشوه للنسيج.

ث- زمن الصباغة: 12/1 ساعة.


ج- حجم المحلول: L.R 10:1  
ح- نوع الصبغة: Phosphorescent

جدول (2) نسبة خلط الألوان في المحلول للحصول على الدرجات المطلوبة


نسبة الخلط	اللون
اللون الأصفر 0.05 جم	الأصفر البرتقالي
اللون البرتقالي 0.8 جم	
0.17 جم أصفر	الأخضر الفسفوري
0.025 جم أزرق	
0.62 جم أصفر	الليموني
0.0016 جم أزرق	

خطوات عملية الصباغة:

- 1- تم تجهيز العينات المستخدمة في عملية الصباغة وهي (ثلاث عينات من اقمشه البوليستر- وثلاث عينات من اقمشه البولستر المخلوط /قطن).
- 2- تحضير محلول الصبغة من الصبغات الفسفورية وعددها ستة عبوات ثلاثا منها تخص الخامه الاولى البوليستر 100% والثلاثة الاخرى تخص العينات الثلاث الاخرى لخامه البولستر المخلوط بالقطن (65/35) وكانت الوانها كالتالي: (أصفر برتقالي - الأخضر الفسفوري - الليموني).



- 3- في هذه المرحلة يتم غمر العينات الستة داخل عبوات الجهاز.
- 4- غلق عبوات الجهاز ووضعها في مكانها في الجهاز تمهيدا لعملية الصباغة



6- تثبيت العبوات داخل الجهاز مع مراعاة التنسيق لاماكن العبوات لبدء التشغيل.



5- الشكل يوضح الجهاز من الداخل (اماكن وضع العبوات).



8- اسم الجهاز المستخدم في عملية الصباغة.



7- الشكل يوضح الجهاز المستخدم لاجراءعملية الصباغة.



9- الشكل يوضح العينات بعد اتمام عملية الصباغة ووضع العينات داخل الجهاز ليوضح الاقمشه المصبوغة بالصبغات الفسفورية حيث يوضح ان الصبغة الفسفورية وقدرتها على الاضاءة في الظلام وذلك بسبب ذرات الفسفور التي تستقبل الضوء وتخزنه لساعات طويلة من 12/6 ساعة حتى تعرضها للظلام فتقوم بعكس الضوء التي قامت بتخزينه طول فترة التعرض للضوء



بعد إتمام إجراء عمليات الصباغة بالمحاليل الفسفورية يتم شطف الخامات بماء عادي للتخلص من الزائد من الصبغة ثم تكرر عملية الشطف وتغمر الخامات في الخل المجفف بتركيز 7مل خل / 2 لتر ماء ثم تشطف مرة أخرى بالماء الدافئ ثم تعصر وتجفف الاختبارات المعملية.  
تم إجراء الاختبارات بمعمل مصنع مصر- المحلة الكبرى للغزل والنسيج. ويتم ترك العينات محل الدراسة في جو قياس (رطوبة نسبية 65% ± 2%)، درجة حرارة 20م ± 1م) لمدة 24 ساعة قبل إجراء الاختبارات وهذه الاختبارات هي:



### ثالثا: الاجراءات والقياسات المعملية:

#### القياسات :

#### (1) اختبار قياس الشدة اللونية (S/K)

#### Color Strength Measurement

يؤخذ كتعبير عن درجة تركيز اللون علي المنسوجات ويتم تقييمها من خلال حسابات مأخوذة من انعكاس الضوء علي العينات المطبوعة وذلك من خلال المعادله الآتية :-

$$K/S = (1-R)^2/2R$$

حيث:

R = قيمه الانعكاس المنبعث لعينه سميكه مظلمه

K = معامل الامتصاص

S = معامل التشتت أو الانتشار

وقد تم قياس عمق اللون (k/s) للعينات المطبوعه بواسطة جهاز

Spectrophoto meter, Data colour International Model SF 600+

#### (2) اختبارات ثبات اللون Color Fastness tests

وقد تم إجراء الاختبارات لثبات اللون للضوء- الغسيل والاحتكاك طبقا للمواصفات القياسية.

(Standard methods for the Determination of the color fastness tests of textile)<sup>21</sup>.

#### (1-2) ثبات اللون للضوء Color fastness to light

تم إجراء الثبات للضوء تبعا للطريقة القياسية test method<sup>(18)</sup> (AATCC) وتم تقدير الثبات للضوء بواسطة المقياس الأزرق (Blue Scale).

#### (2-2) ثبات اللون للغسيل Color Fastness To Washing

تم إجراء الثبات للغسيل تبعا للطريقة القياسية test method<sup>(19)</sup> (AATCC) والعينات المختبرة تم حياكتها بين طبقتين من القماش الأولي من القطن والثانية من الصوف وتم تقييم مدي التغير في لون العينات باستخدام المقياس الرمادي (Gray Scale)

#### (3-2) ثبات اللون للعرق: Color fastness to perspiration

تم إجراء اختبار الثبات للغسيل تبعا للطريقة القياسية test methods<sup>(20)</sup> (AATCC) والعينات المصبوغة التي أجري عليها اختبار الثبات للعرق تم حياكتها بين طبقتين من القماش من القطن وتم إجراء الاختبار في محلولين مختلفين محلول قلوي والآخر حامضي- وتم وضع العينات بين لوحين من الزجاج تحت ضغط (5:10K.g) وجفت العينات التغير في اللون والتبقيع وتم تقييمه بواسطة المقياس الرمادي (Gray scale)

#### ثبات اللون للاحتكاك Color Fastness to friction

تم إجراء الثبات للاحتكاك تبعا للطريقة القياسية test method<sup>(21)</sup> (AATCC) وتم تقييمه بواسطة المقياس الرمادي (Gray scale)

وفي هذا الاختبار فإن اللون ينتقل من سطح القماش المطبوع إلي السطح الأخر بالاحتكاك.

وذلك باستخدام جهاز (CroK Meter) تحت ظروف محددة وبطريقتين:-

اختبار الاحتكاك الرطب Wet rubbing test

اختبار الاحتكاك الجاف Dry rubbing test

## رابعاً : النتائج والمناقشة:

## أولاً : تأثير الضوء على الثبات اللوني:

يوضح الجدول رقم (4) نتائج تأثير اختبارات الضوء على الثبات اللوني لاقمشه البوليستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث ألوان مختلفة لكلا منهما وهي كالتالي (الأصفر البرتقالي- الأخضر الفسفوري - الليموني ) وذلك بالتعرض للضوء لمدة (24 ساعة - 72 ساعة) وقد اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاصفر البرتقالي واللون الليموني وعينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) لنفس الالوان افضل درجات ثبات للضوء بعد التعرض لمدة 24 ساعة واعطت عينات بوليستر 100% وعينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الفسفوري درجات ثبات للضوء اقل عند التعرض للضوء لنفس المدة ، بينما اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاخضر-الفسفوري اعلى درجات ثبات للضوء عند التعرض للضوء لمدة 72 ساعة ، في حين اعطت عينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الاصفر البرتقالي اقل درجات ثبات للضوء لنفس المدة السابقة، وقد اعطت باقي العينات درجات ثبات متوسطه لنفس زمن التعرض للضوء لكلا النوعين من القماش للالوان الاخرى.

جدول (4) نتائج اختبار الثبات للضوء لاقمشه البوليستر المصبوغة بالصبغات الفسفورية محل الدراسة

الثبات للضوء		اللون	
التعرض 72 ساعة	التعرض 24 ساعة		
7	8	الأصفر البرتقالي	
8	7	الأخضر الفسفوري	بوليستر 100%
7	8	الليموني	
7-6	8	الأصفر البرتقالي	قطن بوليستر
7	7	الأخضر الفسفوري	65% - 35%
7	8	الليموني	

## ثانياً : تأثير الغسيل على الثبات اللوني:

يوضح الجدول رقم (5) نتائج تأثير اختبارات الغسيل على الثبات اللوني لاقمشه البوليستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث ألوان مختلفه لكلا منهما وهي كالتالي (الأصفر البرتقالي- الأخضر الفسفوري - الليموني ) وقد اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاصفر البرتقالي و الأخضر الفسفوري واللون الليموني وعينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) للالوان الاصفر البرتقالي واللون الليموني افضل درجات ثبات للغسيل واعطت عينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الفسفوري درجات ثبات للغسيل جيده ، وتعتبر جميعها درجات ثبات مرضيه جدا.

جدول (5) نتائج اختبار الثبات للغسيل لاقمشه البوليستر المصبوغة بالصبغات الفسفورية محل الدراسة.

الثبات للغسيل	اللون	العينات
5	الأصفر البرتقالي	
5	الأخضر الفسفوري	بوليستر 100%
5	الليموني	
5	الأصفر البرتقالي	قطن بوليستر
4	الأخضر الفسفوري	65% - 35%
5	الليموني	

**ثالثا : تأثير العرق على الثبات اللوني:**

يوضح الجدول رقم (6) نتائج تأثير اختبارات العرق على الثبات اللوني لاقمشه البوليستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث الوان مختلفه لكلا منهما وهي كالتالي (الأصفر البرتقالي- الأخضر الفسفوري - الليموني ) ، وقد اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاصفر البرتقالي وعينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الليموني افضل درجات ثبات للعرق كما اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاخضر الفسفوري واللون الليموني درجات ثبات جيده للعرق بينما اعطت عينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الاصفر البرتقالي واللون الاخضر الفسفوري درجات ثبات (4) وهي اقل درجات الثبات للعرق للعينات محل الدراسه .

**جدول (6) نتائج اختبار الثبات للعرق لاقمشه البوليستر المصبوغة بالصبغات الفسفورية محل الدراسه.**

العينات	اللون	الثبات للعرق
بوليستر 100%	الأصفر البرتقالي	5
	الأخضر الفسفوري	5-4
	الليموني	5-4
قطن بوليستر	الأصفر البرتقالي	4
	الأخضر الفسفوري	4
65% - 35%	الليموني	5

**رابعا : تأثير الاحتكاك على الثبات اللوني (جاف - رطب):**

يوضح الجدول رقم (7) نتائج تأثير اختبارات الاحتكاك (جاف-رطب) على الثبات اللوني لاقمشه البوليستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث الوان مختلفه لكلا منهما وهي كالتالي (الأصفر البرتقالي- الأخضر الفسفوري - الليموني ) ، وقد اعطت عينات بوليستر 100% باللون الاصفر البرتقالي واللون الليموني افضل درجات ثبات الاحتكاك (جاف-رطب ) واعطت عينات بوليستر 100% باللون الاخضر الفسفوري وعينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الاصفر البرتقالي درجات ثبات للاحتكاك (جاف-رطب ) جيده، في حين اعطت عينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) باللون الليموني ا درجات ثبات متوسطه (3-4) للاحتكاك(جاف-رطب ) في حين تعتبر جميعها درجات ثبات مرضيه جدا للاحتكاك (جاف - رطب ) .

**جدول (7) نتائج اختبار الثبات للاحتكاك جاف- رطب ( لاقمشه البوليستر المصبوغة بالصبغات الفسفورية محل الدراسه.**

العينات	اللون	الثبات للاحتكاك
		جاف رطب
بوليستر 100%	الأصفر البرتقالي	5
	الأخضر الفسفوري	5-4
	الليموني	5
قطن بوليستر	الأصفر البرتقالي	5-4
	الأخضر الفسفوري	4
65% - 35%	الليموني	4-3

## خامسا: قيم عمق اللون للأقمشة المصبوغة

يوضح الجدول رقم (8) نتائج تأثير اختبارات عمق اللون (k/s) على الثبات اللوني لأقمشه البولبيستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث الوان مختلفه لكلا منهما وهي كالتالي (الأصفر البرتقالي- الأخضر الفسفوري - الليموني ) ، وقد اعطت عينات البولبيستر 100% باللون الاصفر البرتقالي واللون الاخضر الفسفوري واللون الليموني اعلى درجات لقيم عمق اللون على الترتيب التالي اللون الليموني يليه اللون الاخضر الفسفوري يليه اللون الاصفر البرتقالي وكانت النسب كالآتي(14.16-13.19-11.57) ، في حين اعطت عينات القطن بوليستر (65% - 35%) قيم اقل لعمق اللون حيث اعطت العينات النسب الآتية العينه باللون الاصفر البرتقالي درجه اقل لعمق اللون (3.80)، والعيه باللون الاخضر الفسفوري درجه متوسطه لعمق اللون (3.86) واعطت العينه باللون الليموني اعلى درجه لقيمه عمق (4.36) (اللون لعينات القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية .

## جدول (8) نتائج اختبار قياس عمق اللون لأقمشه البولبيستر المصبوغة بالصبغات الفسفورية محل الدراسه.

العينات	اللون	قيم عمق اللون K/S
بوليستر 100%	الأصفر البرتقالي	11.57
	الأخضر الفسفوري	13.19
	الليموني	14.16
قطن بوليستر 65% - 35%	الأصفر البرتقالي	3.80
	الأخضر الفسفوري	3.86
	الليموني	4.36

## التعليق على النتائج:

اوضحت النتائج من الجداول الموضحة سابقا نتائج تأثير اختبارات (الضوء - الغسيل - العرق - الاحتكاك) واختبار (عمق اللون) على الثبات اللوني لأقمشه البولبيستر 100% واقمشه القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغات الفسفورية بثلاث الوان مختلفه لكلا منهما وهي (الأصفر البرتقالي- الأخضر- الفسفوري - الليموني ) ، والتي جاءت في مجملها نتائج مرضيه جدا والتي تتفق مع نتائج الدراسات السابقه .

## حيث كانت نتائج الاختبارات كالتالي:

- سجلت عينه قماش البولبيستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية باللون الأخضر الفسفوري أفضل نتائج اختبار الثبات للضوء وذلك بعد التعرض للضوء لمدة 72 ساعة.
- سجلت جميع عينات القماش البولبيستر 100% وجميع عينات القماش القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغة الفسفورية لجميع الألوان أفضل نتائج اختبار الثبات للغسيل.
- سجلت عينه قماش البولبيستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية باللون الأصفر البرتقالي وعينه قماش القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة باللون الفسفوري أفضل نتائج اختبار الثبات للعرق .
- سجلت عينه قماش البولبيستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية باللون الأصفر البرتقالي أفضل نتائج اختبار الثبات الاحتكاك (جاف - رطب).
- سجلت عينه قماش البولبيستر 100% المصبوغة بالصبغة الفسفورية باللون الأصفر البرتقالي اعلى نتائج اختبار عمق اللون (k/s) وذلك بقيمه (11.57) ، بينما اعطت عينه قماش القطن بوليستر (65% - 35%) المصبوغة بالصبغة الفسفورية باللون الأصفر البرتقالي اقل نتائج اختبار عمق اللون (k/s) وذلك بقيمه (3.80).

## المراجع

- 1- أحمد محمود عبده الشيخ، منى محمد سيد نصر، ولاء طه مهدي عبدالحميد عفيفي: "استخدام ألياف الميكروفيفر في إنتاج ملابس الإحماء الرياضية ذات الطبقة الواحدة" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، المجلد الخامس، العدد التاسع عشر، 2020م.
- 2- على السيد زلط، صفاء صبري إبراهيم الصعيدي: "تأثير خلط القطن مع البولي استر على خواص الخيوط المنتجة" المؤتمر العلمي السنوي 14، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 2009م.
- 3- محمد عبدالله الجمل: "الملابس الذكية: التاريخ، التقنيات، المستقبل" مجلد إدارة منظومة الملابس الجاهزة، الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، وزارة البحث العلمي، 2004م.
- 4- نهال عفيفي محمد: "استخدام التقنيات الحديثة للمنسوجات الذكية في تحسين الأداء الوظيفي للملابس" رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2013م.
- 5- أبرار فؤاد غالب عبد الحفيظ: "نسيجيات معاصرة لغرف الأطفال بالخامات الذكية المضيئة" المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، المؤسسه العربية للاستشارات العلمية وتنمية المجتمع 2017م.
- 6- شيرين سيد محمد حسن، سهام أحمد سيد محمد: "استخدام التقنيات الذكية ذات التحكم اللوني في تصميم الأزياء" مجلة العمارة والفنون، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، العدد الثاني عشر، 2018م.
- 7- آمال أحمد محمد محمود: "إمكانية الاستفادة من ألياف البولي استر المنتجة بتقنية الميكروفيفر في إنتاج الملابس الرياضية للسيدات" مجلة بحوث التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد 37، يناير 2015م.
- 8- عادل جمال الدين الهنداوي، آية محمد فوزي لبشتين: "تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي النسجي لأقمشة البولي استر على الخواص الوظيفية للملابس الصيفية" مجلة كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة 14-15 أبريل، 2010م.
- 9- احمد فؤاد النجعاوي: "تكنولوجيا الاليف الصناعيه وخطاتها" منشاه دار المعارف-1998م
- 10- شريف حسن عبد السلام: "تأثير تركيز كبريتات الأمونيوم وحمض الستريك في عجينة الطباعة علي درجة الحرق بأقمشة قطن/ بولي إستر": - الجمعيه العلميه للمصممين - العدد 10 - 2020
- 11- نشوى مصطفى ناجي: " دور الجودة الشاملة في خلط الخامات والحصول على خيوط وأقمشة بمواصفات جديدة" - مجله التصميم الدولي - العدد 10 - يوليو 2020م
- 12- محمد ماهر السيد: "تأثير أساليب خلط القطن والبولي استر أثناء مراحل الغزل المختلفة على خواص جودة الخيوط المنتجة" جامعه دمياط - كلية الفنون التطبيقية - يناير - 2014م
- 13- منى مصطفى كامل: "الصبغات الطبيعية" الحملة القومية بالصناعات النسيجية، برنامج تنمية القوى البشرية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المركز القومي للبحوث، الجزء الثاني، 2004م.
- 14- بلال عبدالوهاب الرفاعي: "كيمياء وتقنيات الصباغة والطباعة النسيجية" - جامعه دمشق - كلية العلوم - قسم الكيمياء - تم النشر بواسطة الكيمياء العربي، 2016م.
- 15- إيمان طارق محمد أحمد شمس: "إمكانية استخدام صبغات الفلورسنت لإثراء القيم الجمالية لملابس الأطفال" رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 2021م.
- 16- رشا عاطف عبدالحميد عكاشة: "الافادة من الصبغات المضيئة في إثراء القيم الشكلية والتعبيرية في المنسوجة اليدوية المستوحاه من البيئة المصرية" -رساله دكتوراه- كلية التربية النوعية -جامعه عين شمس- 2019م

17- ياسمين احمد محمود الكحكي: "الطباعة المضئية كمدخل لإضافة قيم جمالية وتشكيلية لملابس قاندي  
الدرجات الهوائية": كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط - مجله والفنون والعلوم التطبيقية - يوليو -  
2020م

18- AATCC: test method 16 A, (1971).

19- AATCC: Technical manual, method 61, (1975), 8 (1977).

20- AATCC :Technical manual, method 15, vol,68, (1993).

21- AATCC :Technical manual, method 36, (1972), 8 (1989), 68; (1993).

## The Possibility of Dyeing Polyester and Polyester/ Cotton Fabrics with Phosphorous Dyes

*Noha A. Elsayed, and Ahmed R. Attalaa*

Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El Kom, Egypt

### **Abstract:**

The emergence of smart materials has an effective impact on finding new technical approaches to creating contemporary textiles with a renewed intellectual vision to take advantage of technological progress in the textile industry in general and the clothing industry in particular, which will contribute to the production of advanced clothing artworks using materials of modern smart technology (Glow yarn). Two types of fabrics were used (100% polyester, polyester-cotton (65% - 35%) and were dyed using Phosphorescent dye, with colors (yellow orange - phosphorous green - lemon) and tests were conducted to estimate color stability for each of (washing - friction - perspiration) – light) and color depth test (k/s). The sample of 100% polyester fabric dyed with phosphorescent dye gave the highest values of color depth test results (k/s)) with a value of (11,57), while the sample of polyester cotton (65% - 35%) dyed with phosphorescent dye gave the lowest values of color depth test results k/ s)) with a value of (3.80), and samples of 100% polyester fabric dyed with phosphorescent dye recorded the highest values of the stability test results (washing - friction - sweat - light). This confirms the possibility of dyeing.

key words : Dye, dyeing process, polyester fabrics, phosphorescent dyes