



# JHEE

## مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

<https://mkas.journals.ekb.eg>

الترقيم الدولي للطباعة 2735-5934  
الترقيم الدولي اون لاين 2735-590X

الملابس والنسيج

## استخدام تكنولوجيا النانو لرفع كفاءة الأداء الوظيفي للملابس الطبية المستخدمة في غرفة العمليات

جينا ادوارد

قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر

<b>الملخص العربي:</b> يستخدم النانوتكنولوجيا بمساحات ضخمة لتطبيقها في قطاع النسيج وذلك لتحسين خواص الأقمشة أو اكسابها خواص وظائف غير عادية ونظرا لتطور الملابس الطبية المستخدمة في المجال الطبي من استخدامات عامة كملابس الأطباء والمرضى إلى استخدامات دقيقة تدخل في عمليات تصميم وتنفيذ أجزاء بشرية بديلة فيجب رفع كفاءة هذه المنتجات الى مستوى يحقق لها القدرة على المنافسة العالمية كما يجب ان تكون للمنتجات الطبية معايير للجودة توفر الأمان للطبيب وكل العاملين في المجال الطبي من الأمراض التي تحدث بسبب البكتريا و الدماء الملوثة وأن تفي المنتجات بالغرض الوظيفي لها , لذلك تم استخدام جسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية و جسيمات الكيتوزان النانوية في معالجة بعض الأقمشة المنسوجة وهي (قطن وبولي استر, ومخلوط قطن وبولي استر بغرض تحقيق بعض الخواص الوظيفية للأقمشة وهي ان تكون ضد البكتريا وأن تكون كارهة للسوائل لاستخدامها في عمل الجاون الطبي الخاص بالطبيب وذلك لحمياتهم من الاخطار التي قد تتسبب فيها البكتريا والدماء المحملة بالفيروسات , وكانت النتائج تشير الى ان أفضل تركيز لجسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية هو 5% التي سجلت 142,9 درجة و 150,9 درجة للأقمشة القطنية والقطن / البوليستر و 157,8 لاقمشة البوليستر , والأقمشة المعالجة بتركيز وزني من جزيئات الكيتوزان النانوية 3% وزن أظهرت مقاومة بكتيرية مثالية تصل إلى 98,89% و 97% و 98,5% بالنسبة للبكتريا الموجبه و 92,28% و 95,84% و 98,01% بالنسبة للبكتريا السالبة للأقمشة القطنية والبوليستر والقطن / البوليستر على التوالي, كما يوصى البحث بمواكبة التطور البحثي والتكنولوجي في قطاعات التجهيز الخاصة بالأقمشة الطبية والاهتمام بتطوير الأداء الوظيفي لهذه الأقمشة.	<b>نوع المقالة</b> بحوث اصلية <b>المؤلف المسئول</b> جينا ادوارد <a href="mailto:menataklaa@gmail.com">menataklaa@gmail.com</a> الجوال +2 0383427183 DOI:10.21608/mkas.2024.25 9438.1271
	<b>الاستشهاد الي:</b> ادوارد، جينا، ٢٠٢٤: استخدام تكنولوجيا النانو لرفع كفاءة الأداء الوظيفي للملابس الطبية المستخدمة في غرفة العمليات. مجلة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المجلد ٣٤ (العدد الثاني) الصفحات من ٢٣٣-٢٥٣
	<b>تاريخ الاستلام:</b> ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ <b>تاريخ القبول:</b> ١٩ مارس ٢٠٢٤ <b>تاريخ النشر:</b> ١ ابريل ٢٠٢٤

الكلمات الكاشفة: تكنولوجيا النانو، الاداء الوظيفي، الملابس الطبية، السيليكون

خواص جديدة مختلفة تماماً عن خواصها عند المستويات الأكبر حجماً، وبالتالي خفض تكلفة الانتاج بسبب زيادة حجم سطح التفاعل ويمكن استخدام هذه التقنية في قطاع النسيج لتحسين خواص المواد أو اكتساب خواص ووظائف جديدة ، مثل إنتاج أقمشة طاردة للماء أو أقمشة جاذبة للماء مضادة للكهرباء

### مقدمة ومشكلة البحث Research Problem :

#### Introduction and

النانو تكنولوجيا هي ثورة علمية تكنولوجية، تستهدف تصغير حجم الجسيمات من 1 الى 100 نانومتر، حيث ثبت أن المادة تختلف خواصها بتصغير أحجام جسيماتها، و تكون للجسيمات

لتعديل خواص النسيج وكذلك باستخدام الإنزيمات والتشطيب (التجهيز) بالنانو<sup>(3)</sup>. كما جاءت دراسة<sup>(4)</sup> تهدف إلى إنتاج ملابس طبية مقاومة للبكتريا وانتقال العدوى باستخدام تكنولوجيا النانو مع تطبيق بعض المعالجات وذلك لتحسين خواص المواد و اكسابها خواص ووظائف غير عادية، وتوصلت الدراسة إلى: وضع مواصفات وخواص للأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس الطبية لمقاومة البكتريا وكان أفضل تركيز من مواد المعالجة بالنسبة للتأثير علي نمو البكتريا هو 0,75 جم و أفضل مادة من حيث زمن الأمتصاص ومقاومة نمو البكتريا و نفاذية الهواء هي كربوكسي مثيل الكركمين حيث أنها تعطي نتيجة تكاد تكون متساوية مع مخلوط المادتين من حيث مقاومة البكتريا<sup>(4)</sup>. كما جاءت دراسة<sup>(5)</sup> تهدف الى الوصول لافضل تركيب بنائي للأقمشة المنسوجة التي تعطي افضل خواص فيزيقية وبخاصة قدرتها على مقومة الابتلال ,دراسة مقارنة بين الاقمشة المجهزة بالطرق العادية وتلك المجهزة بالمواد الكيميائية النانومترية المستخدمة في طرد الماء على من سطح الاقمشة وذلك من ناحية الخواص الميكانيكية والراحة الملبسية ,الوصول لافضل اسلوب لتجهيز الاقمشة المنسوجة ضد الابتلال بتكنولوجيا النانو , وتوصلت الدراسة الى ان أفضل عينة علي الاطلاق من ناحية الخواص الميكانيكية هي تلك العينة المعالجة بميكروفلوروكربون وكانت بكثافة لحمة 25 حدفة /سم وبترييب نسجي سادة من كلا الاتجاهين 2/2, المعالجة بميكروفلوروكربون قد حسنت نوعا من الخواص الملمسية لعينات القماش مقارنة بعينات الحام ويمكن استخلاص ان افضل عينة علي الاطلاق من ناحية الخواص الملمسية هي تلك العينة المعالجة بميكروفلوروكربون وكانت بكثافة 25 حدفة /سم وبترييب نسجي مبرد 2/1<sup>(5)</sup>. وجاءت دراسة<sup>(6)</sup> تهدف الى الوقاية من مرض قرحة الفراش باستخدام الملابس المحملة بمضادات الميكروبات والمضادات الحيوية ومساعدة مرضي قرح الفراش من خلال تقديم ملابس علاجية تعتمد علي النانو تكنولوجي لاتمام عملية الشفاء, وتوصلت الدراسة الي ادخال تقنية جديدة لمجال الملابس الطبية للحد من الام المرضي , تقديم تصميمات متخصصة لمرضي قرحة الفراش تجمع بين عوامل الشفاء<sup>(6)</sup>. وجاءت دراسة<sup>(7)</sup> تهدف الى تجهيز الاقمشة المستخدمة في ملابس الاطفال التي تلامس الجلد ضد الميكروبات تلك الكائنات الدقيقة التي قد تسبب بعض الامراض الجلدية للطفل , وتوصلت الدراسة الي اختيار بعض الخامات التي تناسب ملابس الاطفال الداخلية مثل القطن المسرح – القطن المدمج – الفسكوز والتراكيب البنائية التالية الجرسية – الريب – الانتلوك<sup>(7)</sup>. ودراسة<sup>(8)</sup> تهدف الى استخدام البنونوات كناقل لجسيمات أكسيد

الإستاتيكية كما يمكن إنتاج أقمشة طبية بتكلفة منخفضة يمكن إستخدامها بإمان عند ملامسة الجلد كما يهتم ويطلق على المنسوجات المستخدمة في المجال الطبي المنسوجات الطبية (Medtech) ولما للمنسوجات الطبية أهمية قصوى وجب علينا اللحاق بركب التقدم في مجال تكنولوجيا وتصميم المنسوجات مما يملئ علينا ضرورة تطوير ورفع كفاءة أداء هذه الأقمشة الطبية للوصول بها إلى مستوى الجودة التي تحقق لها القدرة على المنافسة العالمية وللمنتجات النسيجية الطبية معايير للجودة حيث توفر الأمان للمرضى والعاملين في المجال الطبي على حد سواء فتتحدد جوده المنتج بمدى ملائمة وتناسب الخواص الفعلية للقماش لمتطلبات الاستخدام وملائمة الوظيفة التي أنتج من أجلها<sup>(1)</sup> كما تصنف الملابس الخاصة بالعمليات الى نوعين نوع من الاقمشة الغير منسوجة ذات الاستخدام الواحد ووجد انها غير آمنه لأن نفاذيتها للماء والسوائل عالية فلا تقي من الإصابة والنوع الأخر مصنوع من اقمشة منسوجة ومدعمة من الأمام بطبقة من الشمع او الجلد ثقيل الوزن ويعيق الحركة أثناء أداء العمليات الجراحية كما انها تتعرض للاستهلاك نتيجة ما يجري عليها من عمليات عناية وتعقيم وما تحدته تلك العمليات من تأثير علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للخامة وأيضا تأثيرها علي جودة ومتانة ومظهرية الحياكة<sup>(2)</sup> وهنا جاءت فكرة البحث من خلال تطبيق تكنولوجيا النانو باستخدام مواد نانومترية معينة وهي مسحوق نانو ثاني أكسيد السيليكون (SiO2 NPs) , وجسيمات الكيتوزان النانوية (CSNPs), ومعالجة الخامات محل الدراسة بهذه المواد لأكساب الخامات صفات معينة مثل مقاومة البكتريا وعدم نفاذية السوائل كالماء والدم لاستخدامها في عمل الجاون الطبي الخاص بالطبيب داخل غرف العمليات الجراحية وذلك لحماية الطبيب من الأمراض التي يمكن ان تحدث بسبب البكتريا و الدماء الملوثة وبالتالي تحقيق عامل الأمان والستر للفرق الطبية. وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتطبيق تكنولوجيا النانو فنجد دراسة<sup>(3)</sup> تهدف الى فتح مجال جديد للمنسوجات عن طريق تحسين خصائصها الطبيعية والميكانيكية والفسولوجية وكذا قابليتها للتفصيل والقاء مزيد من الضوء حول تكنولوجيا الاقمشة التقنية وتكنولوجيا التغطية بالألياف النانوية أو المعالجة بتكنولوجيا البلازما أو المعالجة الكيميائية, وتوصلت الدراسة الى ان صناعة النسيج تتمتع بنمو هائل في المنتجات المضاف إليها قيمة (ذات القيمة الإضافية) عن طريق التكنولوجيا المتكثرة. وفي عملية التشطيب يعتبر تعديل سطح النسيج أحد أهم المفاهيم الهامة. ويتم تعديل سطح النسيج باستخدام أشعة الميكروويف

ونفاذية الماء والأشعة فوق البنفسجية (13). ثم جاءت دراسة (14) تهدف الى تقديم حلول تصميمية مقترحة لاعادة هيكلة منظومة الملابس داخل مستشفى جامعة اسيوط لرفع كفاءة وجودة الملابس ووضع اسس ومعايير ملابس الفئة المستهدفة، وتوصلت الدراسة الى انه يفضل استخدام الاقمشة القطنية والاقمشة المطاطة الي المناطق التي يكثر بها الحركة لما توفره من خصائص عدها وهما توفير الراحة وتحمل الجهد وايضا استخدام الاقمشة المخلوطة لما تتميز به من تحسين خواص مقاومة التجعد وزيادة العمر الاستهلاكي (14). ثم جاءت دراسة (15) تهدف الي تجهيز الأقمشة المصنعة من الألياف السليلوزية لإكسابها خاصية التوصيل الكهربائي وذلك لجعلها أكثر ملائمة للاستخدام في الغرف الطبية، وتوصلت الدراسة إلي أن أفضل النتائج كانت عند تركيز الإيثيلين 7,5 جم/لتر، وكلوريد الحديدك 15 جم/لتر والأس الهيدروجيني 2 (15) وجاءت دراسة (16) تهدف الي تحسين كفاءة الاقمشة الطبية غير المنسوجة وذلك لتعزيز قدراتها التنافسية وتوفير أعلى مقاومة للبكتيريا والحد من تكاثرها علي أقمشة الكمامات الطبية حيث تؤثر جودة الاقمشة غير المنسوجة المستخدمة في حجم الطلب عليها وبالتالي قدرتها التنافسية وبشكل خاص تلك الخصائص المرتبطة بمقاومة البكتيريا والفطريات، وتوصلت الدراسة إلى: تحديد أفضل مواصفات للاقمشة غير المنسوجة المنتجة والتي تتفق والخواص الوظيفية للملابس الطبية (16). كما جاءت دراسة (17) تهدف الي توضيح أهمية الملابس الطبية وللتعرف على أهميتها كعنصر هام لحماية الطبيب وسلامته داخل غرفة العمليات وكذلك التعرف على المادة التي يتكون منها الجاون (البالطو الطبي) غير المنسوج وتم استخدام أربعة أنواع من الخامات غير المنسوجة (ss-sms-p.p – smms) وبوزن وسمك مختلف لكل منهما و استخدم ثلاثة أنواع من الماكينات، وتوصلت الدراسة إلى أن الخامة smms الغير منسوجة باستخدام ماكينة أوفر 3 فتلة وطول غرزة (5) تحتل المركز الأول وأنها الأفضل في جميع الخواص الوظيفية (17). وجاءت دراسة (18) تهدف الي بناء نموذج مقترح لملابس الاطباء (الجاون الطبي والافرول وغطاء الوجه وغطاء الراس وغطاء القدم) والتأكد من ضبط النموذج عن طريق تنفيذه باستخدام الاقمشة غير المنسوجة لانتاج ملابس وقائية للاطباء توفر الحماية والوقاية من فيروس كورونا وتوصلت الدراسة الي كفاءة النموذج المقترح من حيث عناصر الضبط والراحة للنموذج المقترح من الامام والخلف والجانب والكم وغطاء الراس والقدم والوجه الخاص بالجاون الطبي والافرول وملائمة الأقمشة غير المنسوجة للزى المنفذ وفقا لأراء المتخصصين والمستهلكين (18).

الزئس النانوية ZnO لتعزيز ازالة مواد الصباغة من مياه الصرف الصحي للنسيج بالموجات فوق الصوتية لد (Basic Red 46 BR46) في المرحلة المائية وتوصلت الدراسة الي ارتفاع نشاط تحفيز الموجات فوق الصوتية لجسيمات الزئس النانوية المدعومة من البنتونيت (BSZNs) مقارنة بالجسيمات النانوية المعلقة (SZNs) بكفاءة إزالة حوالي 44 ٪ خلال وقت تفاعل يبلغ 150 دقيقة (8). كما جاءت دراسة (9) تهدف الي معالجة بعض انواع الاقمشة لاستخدامها في ملابس الأطقم الطبية الخاصة بتحضير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان باستخدام تركيزات مختلفة من مادة السليكات النانوية مع مادة الكيتوزان للتوصل الي انسب الظروف لمعالجة انواع مختلفة الاقمشة القطنية والمخلوطة وتوصلت الدراسة الي ان العينات المعالجة باستخدام مادة السليكات النانوية مع مادة الكيتوزان اعطت درجة مقاومة جيدة للبكتريا (9). وجاءت دراسة (10) تهدف الي تصنيع أكسد الزئس النانومتري وتغطيته على الاقمشة القطنية بثلاث طرق مختلفة، وتوصلت الدراسة الي استخدام اكسيد الزئس النانومتري يعزز كثيرا الخصائص الوظيفية للاقمشة محل الدراسة (10).

كما اهتمت بعض الدراسات السابقة بالملابس الطبية مثل ما جاءت به دراسة (11) تهدف الدراسة انتاج اقمشة يراعى في مواصفاتها ان تكون متمشبة مع الملابس التي تخص فئات معينة وان تفي بغرض مقاومة البكتريا لذلك تم انتاج الاقمشة ببعض المتغيرات الاتية: نوع خامة خيط اللحمة، استخدام ثلاثة تراكيب نسجية، استخدام ثلاث نسب لليكر، وتوصلت الدراسة معرفة تأثير اختلاف بعض تقنيات الحياكة على الاداء الوظيفي للاقمشة الطبية المقاومة للبكتريا (11). ثم جاءت دراسة (12) تهدف الي تحليل وفحص نموذج من حمالة الصدر المستوردة من حيث النسيج والتصميم والباترون، تحقيق متطلبات المرأة في مواصفات حمالة الصدر الخاصة من حيث تحقيقها للراحة النفسية والفسولوجية، وتوصلت لها الدراسة الي تقديم مواصفات لحمالة صدر خاصة تحقق الراحة النفسية والفسولوجية (12)، وجاءت دراسة (13) تهدف الي تطوير وتحسين الخواص الادائية والبيئية لأقمشة الدك المنسوجة ورفع كفاءتها لمقاومة الاحتراق ونفاذية الماء والأشعة فوق البنفسجية باستخدام مواد آمنة بيئيا وتم انتاج أقمشة منسوجة 100 % قطن واجراء بعض المعالجات باستخدام الكيتوزان وحمض الفسفوريك المخلوط مع اليوريا، وتوصلت الدراسة الي ان الأقمشة القطنية 100 % المصبوغة والمعالجة باستخدام مخلوط C150:400B:A 10 جم/لتر هي العينة المثالية لمعظم الخواص وخاصة المقاومة للاحتراق

**مشكلة البحث:**

• المساعدة على توفير الحماية والستر للأطباء أثناء قيامهم بعملهم داخل غرف العمليات.

• توفير الراحة والامان والسلامة في الجاون الطبي الخاص بالأطباء أثناء قيامهم بعملهم داخل غرف العمليات الجراحية

• المساهمة في زيادة الصادرات المصرية التي تحتاج الى هذا النوع من الاتناج

**منهج البحث:**

(يتبع البحث المنهج التحليلي التجريبي).

**حدود البحث:**

حدود موضوعية : تم دراسة 3 أنواع من المنسوجات: قطن 100%، بولي استر 100%، مخلوط قطن (50% بولي استر 50)، وتمت معالجتها بمسحوق نانو ثاني أكسيد السيليكون (NPs 2SiO) بتركيزات من ( 1% الى 5% بالوزن) ، وجسيمات الكيتوزان النانوية (CSNPs) بتركيزات مختلفة (1.5 ، 2 ، 3 % بالوزن).

حدود زمانية : 2021-2023

حدود بشرية: الأطقم الطبية (أطباء وممرضين)

حدود مكانية : غرف العمليات الخاصة بالجراحة بمعهد القلب القومي بامبابية وتمت الاجراءات التنفيذية الخاصة بالبحث داخل المركز القومي للبحوث بالدقي

**فروض البحث:**

• هناك علاقة إيجابية بين تحسين خواص الاقمشة لملايس العمليات الجراحية وتحقيق عامل الأمان لمنع انتقال العدوي.

• يوجد علاقة إيجابية بين نوع الخامة المستخدمة في ملايس الغرف الجراحية وعدم انتقال العدوي .

• يوجد علاقة بين تركيز المواد المستخدمة في التجهيز والأداء الوظيفي للأقمشة.

**ادوات البحث:**

• الزيارات الميدانية للمستشفيات والوحدات الطبية للوقوف على احدث الملايس المستخدمة ومشاكلها.

• المقابلة الشخصية مع متخصصين وخبراء في المجال الطبي لمعرفة آرائهم.

• الدراسات السابقة في هذا المجال.

• الكتب العلمية والدراسات والمواقع الخاصة بمجال الاقمشة الطبية والتجهيزات الخاصة للألياف المنسوجة وغير المنسوجة.

• تم إجراء جميع الاختبارات في المركز القومي للبحوث (شعبة الصناعات النسيجية-المعامل المركزيه) ، وتم استخدام جهاز اختبار

هناك العديد من المشكلات تتعلق بتحقيق الامان

للعاملين في مجال الطب وخاصة مستخدمى الجاون الطبي من الاطقم الطبية، وتعرضهم للأمراض التي قد تحدث بسبب البكتريا والتعرض للدماء التي قد تكون ملوثة ومحملة بالفيروسات الكبدية أثناء اجراء العمليات الجراحية، من هنا جاءت مشكلة البحث وتتمثل في التساؤلات التالية

1- ما امكانية تحقيق الأمان ومنع انتقال العدوى وحدوث الأمراض التي تحدث بسبب الدماء الملوثة بالفيروسات (كالفيروسات الكبدية) للعاملين في مجال الطب وخاصة داخل غرف العمليات الجراحية (الأطباء) ؟

2- ما فاعلية التغير في خواص الأقمشة الخاصة بملايس العمليات الجراحية وتجهيزها لمقاومة البكتريا وإزالة الإتساخ ومنع نفاذية السوائل (الدماء) للجسم.؟

3- ما أثر تحسين خواص الاقمشة لملايس العمليات الجراحية وتحقيق عامل الأمان لمنع انتقال العدوي ؟

4- ما أثر تغيير نوع الخامة المستخدمة في ملايس الغرف الجراحية وعدم انتقال العدوي ؟

5- ما اثر تغيير تركيز المواد المستخدمة في التجهيز والأداء الوظيفي للأقمشة محل الدراسة ؟

**اهداف البحث:**

1- التوصل الى أنسب تركيز مواد التجهيز (جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانوية وجسيمات الكيتوزان النانوية) لتحسين الاداء الوظيفي للأقمشة محل الدراسة

2- التوصل الى أنسب خامة من الخامات المستخدمة محل الدراسة يمكن تحقيق عامل الأمان لدى العاملين في مجال الطب داخل غرف العمليات الجراحية.

3- تنفيذ منتج يفى بالعرض الوظيفي المصنوع من أجله

4- تحقيق الأمان ومنع انتقال العدوى وحدوث الأمراض التي تحدث بسبب الدماء الملوثة بالفيروسات (كالفيروسات الكبدية) للعاملين في مجال الطب وخاصة داخل غرف العمليات الجراحية

**أهمية البحث:**

تتلور أهمية البحث في النقاط التالية:

• مواكبة الاتجاه العالمي لتطبيق تكنولوجيا المنسوجات في مجال تصنيع الملايس الوظيفية (ملايس الأطباء) للحد من انتشار الأمراض التي تحدث بالفيروسات التي تحملها الدماء.

للمفصليات مثل السرطان والسلطعون. يتكون من وحدات ترتبط خطأً بواسطة رابط  $\beta$ -1، 4-جليكوزيدي، يتميز الكيتوزان بخصائص كيميائية وبيولوجية متفوقة، بما في ذلك التوافق مع الأنسجة، وعدم السمية، والتأثير البكتيري، والتحلل الحيوي، والنشاط المضاد للسرطان.<sup>(24)</sup> ولذلك، يستخدم في مجالات مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومعالجة الطعام، والزراعة، ومعالجة المياه، يمكن أن تكون آليات مضادات البكتيريا للكيتوزان مشابهة لتلك الخاصة بالمواد الحيوية الكاتيونية الأخرى، من خلال ست خطوات:

- امتصاص خلية البكتيريا
- انتقال إلى جدار الخلية
- امتصاص إلى الغشاء الخلوي
- تدمير الغشاء الخلوي
- تسرب المكونات الخلوية
- موت خلية البكتيريا. هناك جدل كبير حول نشاط الكيتوزان المثبط لمختلف الكائنات الدقيقة<sup>(25)</sup>.

### السيليكون:

هو عنصر كيميائي رمزه Si وعدده الذري 14. يصنف السيليكون من أشباه الفلزات و هو رباعي التكافؤ، وأقل نشاطاً كيميائياً من نظيره الهيكلي الكربون<sup>(26)</sup>. يوجد خلاف حول تاريخ اكتشافه للمرة الأولى في التاريخ؛ لكن تم تحضيره وتنقيته للمرة الأولى عام 1823، والسيليكون هو ثامن عنصر شائع في الكون حسب الوفرة، ولكن من النادر وجوده نقياً في الطبيعة.<sup>(27)</sup> وعن طريق المعالجة الكهروكيميائية، يمكن أن يتخلل السيليكون البلوري بمسام صغيرة متناهية الصغر تعمل على تغيير خصائص وخصائص المادة تماماً. وتتعدد استخدامات السيليكون الطبية، حيث أصبح متداول بكثرة في الآونة الأخيرة في الجراحات التجميلية، ولم يقتصر استخدام السيليكون في المجال الطبي، بل امتد أيضاً للصناعات الدوائية<sup>(28)</sup>.

**الشكل البلوري للسيليكون:** السيليكون النقي عبارة عن مادة صلبة رمادية وداكنة. يتميز السيليكون النقي أن لديه بريق معدني وبنية بلورية مثمثة الشكل تشب تلك الموجودة في الشكل الماسي للكربون<sup>(27)</sup>.

### الخواص الكيميائية للسيليكون

السيليكون صلب في درجة حرارة الغرفة، ودرجة انصهاره و غليانه 1414م 3265م على الترتيب. كثافته أكبر في حالته السائلة عن حالته الصلبة.

زاوية التلامس (سلسلة Phoenix الإصدار 0.5) المجهر بكاميرا تلفزيونية عالية الدقة لقياس زوايا ملامسة الماء (WCA)، والميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) والأشعة السينية لانبعاث تشتت الإلكترون (EDX)

### مصطلحات البحث

### تكنولوجيا النانو: Nano technology

هي تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة علم النانو والعلوم الأساسية الأخرى تفهما عقلانيا وإبداعيا مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية والتحكم في بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها مما يتضمن الحصول على منتجات متميزة وفريدة توظف في التطبيقات المختلفة<sup>(19)</sup>.

### الملابس الوظيفية: functional garments

ملابس تعبر عن طبيعة مهام مرتديها، فتقوم بتقديم متطلبات أداء مستخدمها في ظل ظروف غير عادية يمر بها، مما يزيد من كفاءة الفرد لمهامه المنوط بها، وتعد الملابس الوظيفية من أهم مقومات نجاح العديد من المهام بالنسبة لكل من " الحرفيين، المرضى، الرياضيين"، حيث أنها تكسيهم الثقة لما لها من دور كبير في اشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية للفرد<sup>(20)</sup>

### الأداء الوظيفي: Functional Performance

هو عملية الاستخدام الحقيقي للمنتج النسجي (أو غير النسجي) في الظروف البيئية المحيطة والتي يمكن من خلالها استخلاص المتطلبات الأساسية للاستخدام وتحديد الخواص التي تحقق جودة المنتج على أساسها<sup>(21)</sup>. ويعرف بأنه مناسبة أو ملائمة المنتج للغرض الذي صنع من أجله<sup>(22)</sup>

### ملابس غرف العمليات: Operating room clothing

هي الملابس المهنية ذات الوظائف الخاصة التي ترتدي لأداء مهام طبية معينة داخل غرف العمليات الجراحية وشروط هذه الملابس الحماية والوقاية أثناء العمليات المختلفة واعطاء الراحة والفاعلية أثناء فترة العمل<sup>(23)</sup>

### الاطار النظري:


### الكيتوزان

يعتبر الكيتوزان مادة وأعدة بسبب خصائصها الفريدة، الكيتوزان هو نوع من الجلوكوزامين المفرط الأستيلة المستخلص من الكايتين، وهو يتواجد في جدران الخلايا الفطرية أو في الهيكل الخارجي

العديد من التطبيقات التي تتضمن تصنيع جزيئات أو جسيمات في مدى مقياس النانو، لقد انبثقت فكرة تقنية النانو من الكلمة اليونانية Nano وتعني القزم، وعرفت الجسيمات النانوية بأنها الجسيمات المنفردة التي لا يزيد أبعادها عن 100 نانومتر (29) كما يهتم علم النانو بتوظيف هذه المواد المتناهية في الصغر من خلال تعيين خواصها وخصائصها الكيميائية والفيزيائية مع دراسة الظواهر المرتبطة والناشئة عن حجمها المصغر (30) ويهتم أيضا بالتحكم التام والدقيق في إنتاج المادة، وذلك من خلال التحكم في عدد الذرات التي يتكون منها جسيم المادة، فكلما تغير عدد الذرات لجسيم المادة تغيرت خصائص المادة الناتجة إلى حد كبير (31).

### طرق بناء المنتج النانومتري

- 5- نظام البناء من القمة الى القاعدة: ويعنى تصغير وحدات البناء حتى مستوى النانومتر (34)
- 6- نظام البناء من القاعدة الى القمة: ويعنى تكبير الوحدات البنائية بادخال جزيئات او ذرات فردية في تفاعلات لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية، ثم ادخال هذه المواد في بناء مكونات نانومترية كما يتضح بشكل (3) (32)



Particle size	10 cm	1mm	1µm	1 nm
Surface	1	100	100.000	100.000.000


شكل (3) إنقسام الجسيم من 10 سم إلى 100 جسيم 1 مم ، مما يعنى وجود عدد أسطح أكبر نسبياً ، وبالتالي زيادة المساحة الإجمالي (33)،(34)

### أشكال المواد النانوية Nanomaterials shapes

عند تصنيع المواد بحجم النانو فإن التركيب الفيزيائي والتركيب الكيميائي للمواد الخام المستخدمه في التصنيع تلعب دوراً مهماً في خصائص المادة النانوية الناتجة ، وهذا خلافاً لما يحدث عند تصنيع المواد العادية ، وهناك أشكال للمواد النانوية ومن أهم هذه الأشكال ما يلي:

- 1- الكرات النانوية Nanoballs.
- 2- الأسلاك النانوية Nanowires.
- 3- الألياف النانوية Nano Fibers.

السليكون لا ينكمش حينما يتجمد كمعظم المواد، بل يتمدد، السيليكون موصل جيد للحرارة ونتيجة لذلك فإنه لا يستخدم غالباً لعزل الأشياء الساخنة .



شكل (1) تبلور السليكون على هيئة مكعب بلوري ماسي



شكل (2) مسحوق سيليكون

### الخواص العامة للسيليكون

- مقاومة جيدة اتجاه الحوامض والقواعد والأملاح.
- مقاومة عالية اتجاه الأوزون والأكسدة وضوء الشمس والماء والبكتريا والظروف البيئية الأخرى.
- له خواص ميكانيكية ممتازة.
- عديم الطعم والرائحة وغير سام، لذا يستخدم في الصناعات الغذائية والطبية والجراحية.
- ثبوت المطاط السائل في المناخ الحار ومرونته في المناخ البارد يجعله مثاليا في الصناعات الإنشائية حيث يستخدم في تغليف المعادن والخشب واللدائن وكمواد مانعة للتسرب في الشبائيك والأبواب.
- له انسيابية عالية لذا فإنه ملائم في صنع القوالب حيث يأخذ شكل القالب بكل تفاصيله ويجف بدرجة حرارة الغرفة، فضلا عن أنو غير قابل للانكماش (28).

### النانو تكنولوجيا Nanotechnology

هي تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة علي تفهم ود راسة علم النانو والعلوم الاساسية الأخرى تفهما عقلا تياً وابداعياً مع توافر المقدرة التكنولوجية علي تخليق المواد النانوية والتحكم في بنيتها الداخلية لضمان الحصول علي منتجات متميزة وفريدة توظف في التطبيقات المختلفة (19) ، وتعتبر تقنية النانو تقنية حديثة ولها

#### 9- تحسين خواص الألياف و الأقمشة لمقاومة التآكل و زيادة المتانة:

عن طريق معالجة تلك الألياف بحبيبات الكربون الأسود، و هي تعمل أيضاً على رفع مقاومة النسيج للمواد الكيميائية و تحسين موصوليته الكهربائية (37).

#### تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال الملابس:

تتميز الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية بخصائص جيدة مثل امتصاص العرق - سهولة التهوية والنعومة ولكن هناك بعض العيوب بسبب ضعف المتانة - التجعد - الأتساخ - وسرعة الاحتراق والأشغال. وعلى النقيض تتميز الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية بالمقاومة العالية للتجعد والأتساخ ولكنها أقل راحة مقارنة بالأقمشة القطنية مما يؤكد على أهمية تطبيق تكنولوجيا النانو في مجال الغزل والنسيج و الملابس لإنتاج ملابس مصنوعة من أقمشة قطنية او مخلوطة او ألياف صناعية بمقياس النانو تتميز بخواص جديدة عالية الجودة.

وتم تقسيم التطبيقات إلى:

7- إنتاج خيوط الملابس من ألياف النانو: حيث تم إنتاج خيوط عالية الأداء من خلال مجموعات عالية الأصطفاف من انابيب الكربون (Carbon nano Tube) أدى إلى إكتشاف ألياف ذات متانة عالية وأداء فائق. وأظهرت هذه الخيوط خواص ميكانيكية خارقة للعادة حيث تزيد قوة الشد بقيمة عالية من متانة وقدرة الأقمشة على التوصيل بعد المعالجة الحرارية المناسبة لذلك فإن خيوط وألياف النانو يمكن استخدامها بفاعلية كمكثفات (Super Capacitors) في عناصر الغزل الإلكترونية (40).

8- مواد تجهيز الملابس بالنانو: حيث يتم تطبيق مواد تجهيز النانو بترسيب الأكاسيد الكيماوية بطريقة التوصيل الكهربائي على أنواع مختلفة من الألياف والمنتجات النسيجية وذلك للحصول على خصائص جديدة للأقمشة المستخدمة في الملابس ومنها:

- ارتفاع قوة الشد.
- جودة التوصيل الحراري والثبات العالي.
- جودة التوصيل للكهرباء مع تخفيض الحساسية للكهرباء.
- إنتاج بوليمرات للقطن هامة جدا في الاستخدامات العسكرية.
- كما أمكن خلط حبيبات النانو للمركبات العضوية وغير العضوية .
- إنتاج مواد تجهيز لمعالجة الأقمشة وجعلها مقاومة للإحتكاك.
- اكساب القماش خاصية طرد الماء والأشعة فوق البنفسجية وذلك باستخدام أكاسيد التيتانيوم.

#### 4- الأنابيب النانوية Nanotubes.

#### 5- النقاط الكمية Quantum dots.

#### 6- جسيمات النانو Nano particles (34) - (35).

#### مميزات تكنولوجيا النانو في الصناعات النسيجية:

#### 1- التحكم في التركيب البلوري:

تستخدم جزيئات النانو في التحكم في بلورية الألياف اذا انتشرت بانتظام خلال محمول بوليمر الغزل حيث تعمل كنواة نتيجة لقوة الجذب بينها وبين جزيئات البوليمر كما في مادة Swent لزيادة معدل التبلور (34).

#### 2- تحسين الخواص الميكانيكية:

مثل اضافة الحماية إلى الملابس العسكرية علي الالياف المجوفة بأكاسيد المعادن بمقياس النانو علي شكل معلق غروي لتزداد صلابة مع الاحتفاظ بمرونة الأقمشة وسهولة الحركة، وتوظيفها لزيادة قوة اداء عضلات الجنود بغمر الألياف قبل نسجها في محمول من جزيئات النانو (37).

#### 3- زيادة المقاومة للكيماويات والميكروبات والبلل:

يساهم المحمول الغروي من 5 - 2 نانو متر من الفضة في زيادة مقاومة الأقمشة القطنية للبكتريا، ويحسن ثاني أكسيد السيلكون النانو متري من خاصية طرد الماء للأقمشة المنسوجة والتريكو (36).

#### 4- زيادة مقاومة الاشتعال والحرارة المرتفعة:

يتميز طمي النانو بمقاومته للاشتعال ولذلك يضاف الي بوليمر النايلون بطريقة الانتشار (37).

#### 5- تحسين الوقاية من الاشعة فوق البنفسجية:

تستخدم جزيئات النانو من اكاسيد التيتانيوم والزنك لتجهيز المنتجات النسيجية للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية (37).

#### 6- تحسين الخواص الكهربائية:

كمعالجة مشتقات الاكريليك والبولي استر بجزيئات النانو من البولي ايثلين لتحسين المقاومة الكهربائية (38).

#### 7- تحسين القدرة علي امتصاص الألوان:

كما في استخدام جزيئات النانو من المعادن مثل الذهب والكروم بعد اختزالها للحصول على مركب ثابت وبتركيز منخفض لتلوين الياف البولي بروبيلين والحبر (37).

#### 8- نسيجات ذاتية التنظيف:

كاستخدام جزيئات النانو من ثاني اكسيد التيتانيوم كعامل ضوئي لتكسير الاتساخات العضوية والكائنات الحية الدقيقة علي سطح الأقمشة القطنية (36),(39).


مسحوق نانو ثاني أكسيد السيليكون (حجم الجسيمات 10-20 نانومتر (BET)) ، تم شراء 99.5٪ من Aldrich chemical. يتم توفير الكيتوزان ذو الوزن الجزيئي المتوسط اللزوجة cps 1860 ، درجة نزع الأستيل 79٪) من شركة Alfa Aesar ، الصوديوم ثلاثي البولي فوسفات (TPP). هيدروكسيد الصوديوم (كيمياويات المختبر الحديث، مصر).

• تقليل الكهرباء المغناطيسية والحماية من الأشعة تحت الحمراء.

• مقاومة الاحتراق باستخدام (أكاسيد السيليكون) كما أدى تطبيق تقنية النانو بطريقة الميكرو كبسول (حببيات نانو الفضة) في مقاومة الاشتعال والميكروبات (41).

## الجانب التطبيقي المواد الكيمائية


### الخامات المستخدمة



شكل (6)، قماش قطن 100%



شكل (5)، قماش بولي استر 100%



شكل (4)، قماش مخلوط قطن/بولي استر


### الخامات قبل وبعد المعالجة :




شكل (8) القطن المعالج 5% سيليكون و0% كيتوزان



شكل (7) خامة القطن قبل المعالجة




شكل (10) القطن المعالج بتركيز 2% سيليكون و3% كيتوزان




شكل (9) القطن المعالج بتركيز 3% سيليكون و2% كيتوزان



شكل (12) القطن المعالج بتركيز 4% سيليكون و1% كيتوزان




شكل (11) القطن المعالج بتركيز 1% سيليكون و4% كيتوزان




شكل رقم (13) خامة القطن المعالج بتركيز 0% سيليكون و5% كيتوزان





شكل (15) خامة المخلوط المعالج 5%سيليكون و0%كيتوزان




شكل (14) خامة المخلوط قطن/بولي استر غير المعالج



شكل (17) المخلوط المعالج 2%سيليكون و3%كيتوزان




شكل (16) المخلوط المعالج 3%سيليكون و2%كيتوزان




شكل (19) المخلوط المعالج 4%سيليكون و1%كيتوزان



شكل (18) المخلوط المعالج 1%سيليكون و4%كيتوزان




شكل (21) خامة البولي استر قبل المعالجة




شكل (20) المخلوط المعالج 0%سيليكون و5%كيتوزان




شكل (23)البولي استر المعالج 3%سيليكون و2%كيتوزان



شكل (22) البولي استر المعالج 5%سيليكون و0%كيتوزان



شكل (25) البولي استر المعالج 1%سيليكون و4%كيتوزان



شكل (24) البولي استر المعالج 2%سيليكون و3%كيتوزان



شكل (27) البولي استر المعالج 0% سيليكون و5% كيتوزان



شكل (26) البولي استر المعالج 4% سيليكون و1% كيتوزان

(أكريلات) ، لمدة نصف ساعة ، ثم العصر بنسبة 100٪ من الالتقاط. ثم يجفف القماش على حرارة 80 درجة مئوية لمدة 5 دقائق ثم يتم تثبيته حراريا عند 140 درجة مئوية لمدة 3 دقائق. أخيرا ، تم غسل العينات وتجفيفها قبل توصيفها واختبارها (44). التحليل والاختبار

### نفاذية الهواء:

نفاذية الهواء هي نسبة تدفق الهواء التي تمر عموديا عبر منطقة نسيج معينة. تم تحديد نفاذية هواء الأقمشة وفقا ل-ASTM D-737-18. تم إجراء الاختبار على طراز 869 من جهاز Toyoseiki Permeameter. تم إجراء الاختبار على طبقات مختلفة من عينات النسيج.

### زوايا ملامسة الماء (WCA)

تم تحليل قياسات زاوية ملامسة الماء (45) (WCA) بواسطة جهاز اختبار زاوية التلامس (سلسلة Phoenix الإصدار 0.5) المجهز بكاميرا تليفزيونية عالية الدقة

### اختبار المقاومة البكتيرية

تم قياس مقاومة البكتريا باستخدام العدد البكتيري وفي هذه الطريقة لم يتم التقاط صور، بينما يتم التقاط الصور في طريقة inhibition zone

تم تقييم الخصائص المضادة للبكتيريا للأقمشة المعالجة بالسيليكون و / أو جسيمات الكيتوزان النانوية غير المعالجة - للمنسوجات الجراحية كميًا باستخدام أجار عد الألواح وفقا لطريقة اختبار AATCC 100-1999. على نوعين من البكتريا السالبة والموجبه بالنسبه لصبغه جرام - Gram (AATCC 2666) والمكورات العنقودية الذهبية (Gram) (AATCC 6538) (Ve +). تم حساب اختزال البكتيريا (R٪) باستخدام المعادلة التالية :

$$R (\%) = (A-B) \times 100/A$$

حيث A هو عدد مستعمرات البكتيريا من عينة التحكم غير المعالجة، B عدد المستعمرات البكتيرية من العينة المعالجة.

## طرق التحضير:

### تحضير جسيمات الكيتوزان النانوية (CSNPs)

تم تحضير جسيمات الكيتوزان النانوية بطريقة الجلتنه الأيونية المعدله (42).

أولا إذابة الكيتوزان في 1٪ (v/v) حمض الخليك مع عملية التحريك لمدة 24 ساعة، في PH 5.5 باستخدام 0.01N هيدروكسيد الصوديوم، وإذابة (TPP) Tripolyphosphate وحدها في الماء منزوع الأيونات إلى تركيز نهائي قدره 0.1 مجم/مل. في درجة حرارة الغرفة، تمت إضافة محلول ripolyphosphate إلى محلول الكيتوزان بالتنتيظ بنسب متفاوتة من الكيتوزان TPP أثناء التقليب بقوة. بعد ذلك ، لمدة 45 دقيقة تم وضع التعليق في الموجات فوق الصوتية.

### تحضير معلق من جسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية

تم إعادة ضخ نسبة وزن مختلفة من جسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية في كحول الإيثانول ومعالجتها بالموجات فوق الصوتية لمدة نصف ساعة ، ثم معالجة الأقمشة بتركيزات (1.5 ، 2 ، 3٪ بالوزن) (43).


### معالجة الأقمشة بجسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية و جسيمات الكيتوزان النانوية

تمت معالجة الأقمشة من خلال خطوتين منفصلتين. في الخطوة الأولى ، قم غمر الأقمشة في محلول من جسيمات ثاني اكسيد السليكون النانوية عند 30 درجة مئوية لمدة خمس دقائق مع التحريك. تم معالجته منسوجات القطن ومخلوط القطن مع البوليستر ومنسوجات البولي استر بالمحلول على عن طريق عملية العصر والتجفيف والتثبيت الحرارى. في الخطوة الثانية ، يتم معالجته هذه الأقمشة مع جسيمات الكيتوزان النانوية المحضرة بتركيزات مختلفة (1.5 ، 2 ، 3 ٪ بالوزن). تتم المعالجة اللاحقة عن طريق غمر محلول جسيمات الكيتوزان النانوية مع مادة رابطة عرضيه بتركيز 1 ٪

## الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) والأشعة السينية لانبعاث

### تشنتت الإلكترون (EDX)

يتم التقاط الصور المجهرية لأسطح الألياف بواسطة المجهر الإلكتروني الماسح باستخدام (TESCAN-VEGA 3)، جمهورية التشيك) بجهد مسح 30 كيلو فولت مقترن بوحدة تحليل الأشعة السينية المشتتة للطاقة (EDX) للعثور على تحليل التركيب الأولي، في المركز القومي للبحوث، مصر.



شكل (28) الأقمشة القطنية غير المعالجة باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح

### تحديد سمية جسيمات الكيتوزان النانوية

#### وأقمشتها المعالجة على الخلايا (بروتوكول MTT

لإنشاء ورقة أحادية الطبقة كاملة، تم تلقيح صفيحة زراعة الأنسجة 96 جيدا ب 1 × 10<sup>5</sup> خلية / مل (100 ميكرو لتر / بئر) وحضنت عند 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. بعد تشكيل ورقة متقاربة من الخلايا، تم صب مادة النمو من 96 لوحة عيار دقيق جيدا، وتم غسل الطبقة الأحادية للخلية مرتين باستخدام وسائط الغسيل. في وسط RPMI مع مصل 2٪، تم تحضير تخفيفات ثنائية من المواد المختبرة (وسط صيانة). تم ترك ثلاثة آبار كضوابط، ولم تتلق سوى وسط صيانة، وتم اختبار 0.1 مل من كل تخفيف في آبار مختلفة. تم تحضير الصفيحة وتحليلها عند 37 درجة مئوية. تم فحص أي أعراض جسدية للسمية، مثل فقدان الجزئي أو الكلي للطبقة الأحادية، أو التقريب، أو الانكماش، أو تحبيب الخلية، في الخلايا. تم تحضير محلول MTT (5 ملغ / مل في برنامج تليفزيوني) (BIO BASIC CANADA INC). تلقى كل بئر حل MTT 20ul. لخلط MTT تماما في الوسائط، ضعه على طاولة اهتزاز عند 150 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق. للسماح باستقلاب MTT، احتضان لمدة 1-5 ساعات عند 37 درجة مئوية و 5٪ CO<sub>2</sub>.

أزل الوسائط من المعادلة. (إذا لزم الأمر، جفف الطبقة على مناشف ورقية لإزالة البقايا). في 200ul DMSO، أعد تعليق الفورمازان (منتج التمثيل الغذائي MTT). لخلط الفورمازان تماما في المذيب، ضعه على طاولة اهتزاز عند 150 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق. عند 560 نانومتر، اقرأ الكثافة الضوئية واطرح الخلفية عند 620 نانومتر. يجب أن تكون الكثافة الضوئية متناسبة مع عدد الخلايا. تم استخدام إجراء MTT، كما نشره Mosmann 1983، لتقييم صلاحية الخلية مع الحد الأدنى من التغييرات (46).

#### Percentage cytotoxicity

$$= (1 - (Av(x) / (Av(NC)))) \times 100$$

حيث Av: متوسط، X: امتصاص عينة تقاس جيدا عند 560 نانومتر، و NC: امتصاص السيطرة السلبية المقاسة عند 620 نانومتر

الإختبارات الفيزيائية: تم تحضير عينات من الأقمشة المنفذة بحيث تكون أبعاد العينة (30 × 30) سم، وقد تم إجراء جميع الاختبارات في المركز القومي للبحوث (شعبة الصناعات النسيجية- المعامل المركزيه)، وقد تم إجراء جميع الإختبارات على العينات قبل وبعد معالجتها بجسيمات نانو الذهب وهذه الإختبارات هي:

أ- تحديد وزن المتر المربع: تم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م 1962 / 295، والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM-D 3776.

ب- تحديد سمك العينات: تم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م 1962 / 295.

#### جدول رقم (1) كود العينات

Sample	SiO <sub>2</sub> NPs (gm)	CSNPs (gm)
1	5	0
2	4	1
3	3	2
4	2	3
5	1	4
6	0	5

### النتائج والمناقشة

#### الخواص الميكانيكية

القطن يوضح الجدول (2) تأثير المعالجة بجسيمات الكيتوزان النانومترية متبوعه بجسيمات ثنائي أكسيد السليكون النانومترية على قوه الشد والاستطاله ونفاذيه الهواء والمياه على الاقمشه القطنيه. ومن الواضح ان كلما زادت نسبة جسيمات الكيتوزان النانويه في العينات المعالجه تقل قوه الشد من 130 كجم الى 85

نفاذيه المياه من 2,190 الى 1,234 ل/م<sup>2</sup>. ث. ويرجع ذلك الى طبيعه الجسيمات النانويه المعالج المتباينه فجسيمات الكينوزان محبه للماء بينما جسيمات ثاني اكسيد السليكون كارهه للماء

كم في اتجاه الطول ومن 50 الى 30 كجم في اتجاه العرض. وتقل الاستطاله عند القطع من 30% الى 10% في اتجاه الطول ومن 25% الى 10% في اتجاه العرض. وتقل نفاذيه الهواء من 12,2 الى 7.095 سم<sup>3</sup> / سم<sup>2</sup>. ث.

#### جدول (2) نتائج الاختبارات الفيزيقيه للاقمشه المنسوجه من

رقم العينة	قوة الشد كجم		الاستطالة %		نفاذية الهواء سم <sup>3</sup> / سم <sup>2</sup> . ث	نفاذية المياه ل/م <sup>2</sup> . ث	السلك مم	الوزن جم/م <sup>2</sup>
	عرض	طول	عرض	طول				
B	130	50	25	30	12.2	2.190	0.370	198
1	100	45	20	20	11.75	1.162	0.316	170
2	100	45	15	20	10.65	1.190	0.316	152
3	95	45	15	15	10.60	1.194	0.345	172
4	90	40	15	15	9.82	1.197	0.380	160
5	90	40	15	15	8.951	1.204	0.368	189
6	85	38	10	10	7.095	1.234	0.399	188

#### جدول (3) نتائج الاختبارات الفيزيقيه للاقمشه المنسوجه من خلوط القطن والبوليستر

رقم العينة	قوة الشد كجم		الاستطالة %		نفاذية الهواء سم <sup>3</sup> / سم <sup>2</sup> . ث	نفاذية المياه ل/م <sup>2</sup> . ث	السلك مم	الوزن جم/م <sup>2</sup>
	عرض	طول	عرض	طول				
B	130	55	20	30	16.64	1.8	0.417	192
1	130	50	20	30	13.04	1.250	0.499	215
2	130	45	20	25	12.4	1.234	0.466	207
3	125	55	20	25	11.86	1.234	0.414	198
4	125	50	15	25	11.75	1.224	0.437	210
5	125	50	15	20	11.38	1.224	0.508	212
6	80	40	15	20	11.2	1.219	0.285	165

العرض. وتقل الاستطاله عند القطع من 30% الى 20% في اتجاه الطول ومن 20% الى 15% في اتجاه العرض. وتقل نفاذيه الهواء من 16.64 الى 11.2 سم<sup>3</sup> / سم<sup>2</sup>. ث. وتقل نفاذيه المياه من 1,8 الى 1,219 ل/م<sup>2</sup>. ث. ويرجع ذلك الى طبيعه الجسيمات النانويه المعالج المتباينه فجسيمات الكينوزان محبه للماء بينما جسيمات ثاني اكسيد السليكون كارهه للماء.

يوضح الجدول (3) تاثير المعالج بجسيمات الكينوزان النانومترية متبوعه بجسيمات ثاني اكسيد السليكون النانومترية على قوه الشد والاستطاله ونفاذيه الهواء والمياه على الاقمشه المخلوطه من القطن والبوليستر. ومن الواضح ان كلما زادت نسبة جسيمات الكينوزان النانويه في العينات المعالج تقل قوه الشد من 130 كجم الى 80 كم في اتجاه الطول ومن 55 الى 40 كجم في اتجاه


#### جدول (4) نتائج الاختبارات الفيزيقيه للاقمشه المنسوجه من البوليستر

رقم العينة	قوة الشد كجم		الاستطالة %		نفاذية الهواء سم <sup>3</sup> / سم <sup>2</sup> . ث	نفاذية المياه ل/م <sup>2</sup> . ث	السلك مم	الوزن جم/م <sup>2</sup>
	عرض	طول	عرض	طول				
B	145	115	30	40	11.5	1.784	0.380	228
1	140	110	25	35	8.805	1.265	0.356	223
2	140	110	25	35	8.805	1.234	0.362	187
3	140	110	25	30	7.68	1.134	0.409	209
4	125	105	25	30	6.573	1.222	0.439	234
5	120	103	20	30	5.785	1,130	0.464	244
6	115	90	20	25	4.78	1.111	0.472	240

، فإن أفضل تركيز ل جسيمات ثاني اكسيد السليكون النانومتريه هو 5٪ التي سجلت 142,9 درجة و 150,9 درجة للأقمشة القطنية واقمشة القطن / البوليستر و 157,8 درجة لأقمشة البوليستر<sup>(49)</sup>

الجدول (5) تأثير تركيز جسيمات السيليكون النانوية للأقمشة المعالجة على زاوية التلامس.

SiO <sub>2</sub> NPs wt. %	Contact angle (°)		
	Cotton	Cotton/polyester	Polyester
Untreated	0	0	0
1 %wt.	129.4	129.7	130.5
2%wt.	130.5	130.8	132.8
3%wt.	134.3	135.2	135.9
4 %wt	135.1	135.3	136.0
5 %wt	142.9	150.9	157.8



شكل (29): زاوية التلامس لتركيزات جسيمات السيليكون النانوية، (أ) القطن، (ب) البوليستر، (ج) القطن / البوليستر ل 0٪ وزي SiO<sub>2</sub> ، و (د) القطن، (هـ) البوليستر، (و) القطن / البوليستر ل 1٪ وزي SiO<sub>2</sub> ، (ز) القطن، (ح) البوليستر، (ط) القطن / البوليستر ل 2٪ وزي SiO<sub>2</sub> ، (ي) القطن، (ك) البوليستر، (ل) القطن / البوليستر ل 3٪ وزي SiO<sub>2</sub> ، (م) القطن، (ن) البوليستر، (س) القطن / البوليستر ل 4٪ وزي SiO<sub>2</sub> ، (x) القطن، (y) البوليستر، (z) القطن / البوليستر ل 5٪ وزي SiO<sub>2</sub>.

يوضح الجدول (4) تأثير المعالجة بجسيمات الكيتوزان النانومتريه متبوعه بجسيمات ثاني اكسيد السليكون النانومتريه على قوه الشد والاستطاله ونفاذيه الهواء والمياه على اقمشه البوليستر. ومن الواضح ان كلما زادت نسبه جسيمات الكيتوزان النانويه فى العينات المعالجه تقل قوه الشد من 145 كجم الى 115 كم فى اتجاه الطول ومن 115 الى 90 كجم فى اتجاه العرض. وتقل الاستطاله عند القطع من 40 % الى 25% فى اتجاه الطول ومن 30 % الى 20% فى اتجاه العرض. وتقل نفاذيه الهواء من 11.5 الى 4,78 سم<sup>3</sup> / سم<sup>2</sup> . ث. وتقل نفاذيه المياه من 1.784 الى 1,111 ل/م<sup>2</sup> .ث. ويرجع ذلك الى طبيعه الجسيمات النانويه المعالج المتباينه فجسيمات الكيتوزان محبه للماء بينما جسيمات ثاني اكسيد السليكون كارهه للماء. وهنا نجد ان اقمشه الفسكوز افضل ومن مخلوطها مع القطن والتي بدورها افضل من المنسوجات القطنيه. تأثير تركيز جسيمات ثاني أكسيد السيليكون النانوية على زاوية ملامسة الماء للأقمشة المعالجة لتطبيق العباءات الجراحية

تستخدم معالجات جزيئات السيليكون النانوية لنقل سطح الأقمشة الكارهة للماء. يتم التعامل مع تركيزات جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه بتركيزات من 1% الى 5% (بالوزن) بنسبة 100٪ قطن ومخلوط قطن / بوليستر و 100٪ بوليستر عن طريق تقنية الغمس / العصر / التجفيف / المعالجة. يمكن أن يؤدي استخدام جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه إلى تحسين نعومة سطح القماش ، وتحسين المرونة وزيادة المرونة ، وتحقيق نعومة أكبر للأقمشة مقارنة بالتشطيبات الناعمة الأخرى<sup>(47)</sup>. تشمل المزايا الأخرى لاستخدام السيليكون خصائص وتأثير فيزيائي أقل اصفرارا وطبيعة أعلى كارهة للماء للألياف<sup>(48)</sup>. جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه صغيرة الحجم ، وتظهر أداء محسنا ونعومة أفضل إلى حد غير عادي بسبب الاختراق العميق للألياف<sup>(49)</sup>. تتميز المنسوجات الكارهة للماء الفائقة بقياس زاوية ملامسة الماء بعد المعالجة جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه كما هو موضح في الجدول (5) والشكل (29). اظهرت النتائج أنه بزيادة تركيزات جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه من التركيز 1% الى التركيز 5% بالوزن. زادت زاوية ملامسة الماء للقطن والبوليستر وأقمشة المخلوط (القطن / البوليستر) ، تم تسجيل الأقمشة غير المعالجة WCA صفرا ، من خلال زيادة تركيز جسيمات ثاني اكسيد السيليكون النانومتريه المحمل على الأقمشة القطنية ، يزيد WCA من 129,4 درجة ويصل إلى 142,9 درجة. بينما يزيد البوليستر من 130,5 ويصل إلى 157,8، اما الاقمشه المخلوطه فيزيد من 129,7 حتى تصل الى 150,9. لذا

## التأثير المضاد للبكتريا للأقمشة المعالجة بجزيئات الكيتوزان النانوية و جسيمات ثاني أكسيد السيليكون النانومتريه


تعتبر الأقمشة المضادة للبكتيريا ذات أهمية كبيرة نظرا لقدرتها على تقييد انتقال العدوى ، وتوفير الحماية من الوجود البكتيري ، والتحكم في الرائحة (50) ويتمثل تأثير اللمسات النهائية على المقاومة البكتيرية للأقمشة القطنية والبوليستر والقطن / البوليستر ضد كل من البكتيريا الموجبة والسالبة للجرام في الجدول (6). الغرض من العلاج هو تطبيقه في المنسوجات الطبيه الجراحية

مثل الأغشية الجراحية والعازلة في القطاع الطبي. يتم الجمع بين المعالجة بالوزن 3٪ والسيليكون (أفضل تركيز في تحقيق قيم مقاومة الماء) وتركيزات مختلفة من جزيئات الكيتوزان النانوية من 0,5% بالوزن وحتى 2,5% بالوزن، وأفضل النتائج المحققة لتركيزات جزيئات الكيتوزان النانوية المقاومة البكتيريا مع السيليكون (3٪ بالوزن). وترجع مقاومتها للبكتريا الى طبيعة جدران الخلايا والاختلافات الهيكلية بين نوعين ، كما هو الحال في الإشريكية القولونية لديها جدران خلايا متراخي وأرق (51,52).

الجدول (6) تأثير تركيز جسيمات الكيتوزان النانوية على البكتريا الموجبه والسالبه بالنسبه لصبغه جرام حسب نسبه الاختزال في العد البكتيري للمستعمرات على الأقمشة المعالجة

CSNPs wt.%	Bacterial Reduction (%)					
	Cotton		Polyester		Cotton/ olyester	
	S.aureus	E.Coli	S.aureus	E.Coli	S.aureus	E.Coli
0	0	0	0	0	0	0
0.5	51.85	42.64	65.31	47.09	58.97	43.41
1.0	80.56	51.48	79.79	53.42	71.21	76.87
1.5 % wt.	85.56	72.06	86.53	74.43	71.21	76.87
2.0.	95.37	87.68	93.88	93.01	95.34	92.91
2.5	98.89	92.28	97.00	95.84	98.50	98.01

## توصيف الأقمشة المعالجة باستخدام الميكروسكوب الالكتروني الماسح



شكل (30) صور الميكروسكوب الالكتروني الماسح للنسيج القطني المعالج بجسيمات الكيتوزان النانوية وجسيمات أكسيد السيليكون النانوية عند  $\times 1000$  تكبير (أ) الأقمشة القطنية غير المعالجة ، (ب) الأقمشة القطنية المعالجة بجسيمات الكيتوزان النانومتريه ، و (ج) الأقمشة القطنية المعالجة بجسيمات ثاني أكسيد السيليكون النانومتريه.

تمت دراسة الخصائص المورفولوجية لعينات نسيج القطن المعالجة بجسيمات السيليكون النانومتريه وجسيمات الكيتوزان النانويه وتركيبها الأولي باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM). الشكل (30) (أ) ، أظهر ألياف قطنية غير معالجة. في الشكل (30) (ب ج) ، يمكن ملاحظة الصور المجهرية 1000 X. أن ألياف القطن معالجها بجسيمات الكيتوزان النانويه وجسيمات السيليكون النانومتريه. ويظهر الشكل (30) الياف القطن المعالج بمخلوط من جسيمات الكيتوزان النانويه وجسيمات


أظهر النشاط المضاد للبكتيريا الناتج عن الأقمشة المعالجة بجزيئات الكيتوزان النانوية كفاءة جيدة جدا في الحد من نمو البكتيريا لكلا النوعين من البكتيريا، عن طريق زيادة تركيزات بجزيئات الكيتوزان النانوية ، يتم زيادة نسبة الحد من البكتيريا لكلا النوعين من البكتيريا. وترجع هذه الزيادة الى النشاط المضاد للبكتيريا الى جزيئات الكيتوزان النانوية الذي يتم تعيينه للمجموعات الأمينية ، والتي تشكل في الوسائط الحمضية أملاح الأمونيوم (54,53).

الأقمشة المعالجة بتركيز وزني من جزيئات الكيتوزان النانوية 3٪ وزن. أظهرت مقاومة بكتيرية مثالية تصل إلى 98,89٪ و 97٪ و 98,5٪ بالنسبه للبكتريا الموجبه بالنسبه لصبغه جرام (S). aureus) و 92,28٪ و 95,84٪ و 98,01٪ بالنسبه للبكتريا السالبه بالنسبه لصبغه جرام (*E. coli*) للأقمشة القطنية والبوليستر والقطن / البوليستر على التوالي.

الغرض من هذه الدراسة هو انتاج الأقمشة الفائقة الكارهة للماء باستخدام نانو سيليكون، لذلك 3٪ بالوزن التي تعطي كرها للماء الأمثل، يتم معالجتها بعد معالجتها باستخدام جزيئات الكيتوزان النانوية لإعطاء خاصية أفضل لقتل البكتيريا. (55).

من ثاني أكسيد السيليكون وجسيمات الكيتوزان النانوية على سطح ألياف القطن.


السيليكون النانومترية. بنسب مختلفه كما في الشكل (30)، الذي يظهران جسيمات السيليكا النانوية حسنت من الشكل الظهري الخارجى للالياف وتوزيع كل



شكل (31) صور الميكروسكوب الالكتروني الماسح عند 1000x تكبير للنسيج القطني المعالج جسيمات أكسيد السيليكون النانوية / ثاني اكسيد السيليكون النانومترية مع (ج) 4 وزن% بجسيمات الكيتوزان النانوية: 1 بالوزن% جسيمات أكسيد السيليكون النانوية، (د) 3 بالوزن% 2 CSNPs: جسيمات أكسيد السيليكون النانوية، (ه) 2 بالوزن% بجسيمات الكيتوزان النانوية: 3 بالوزن% / جسيمات أكسيد السيليكون النانوية، (و) 1 بالوزن% بجسيمات الكيتوزان النانوية: 4 بالوزن% / جسيمات أكسيد السيليكون النانوية. عند تكبير 1000x

في الشكل (ب) مما يثبت وجود الكيتوزان على سطح القطن. وبالمثل وجود عنصر السليكون بجانب الاوكسجين والكربون في الشكل (ج) يثبت وجود السليكون على سطح القطن. اما وجود كل من النيتروجين الخاص بالكيتوزان والسليكون مع الكربون والاوكسجين يثبت معالجه القطن بكل من جسيمات السيليكون النانوية مع جسيمات الكيتوزان .

تم تحليل التركيب الأولي بواسطة EDX لعينات القطن الغير معالجه والمعالجه باستخدام جسيمات الكيتوزان النانويه وجسيمات السيليكون النانومترية كما هو موضح في الشكل (32). يتضح من أطياف EDX عند القمم عند 1.9 كيلو الكترون فولت ، والتي تؤكد وجود عنصرى الاوكسجين والكربون فقط في عينه القطن غير المعالج كما في الشكل (أ) ويزيد عليه عنصر النيتروجين




شكل (32) طيف EDX للنسيج القطني غير المعالج (أ) ، الأقمشة المعالجه جسيمات أكسيد السيليكون النانوية (ب) ، الأقمشة المعالجه ثاني اكسيد السيليكون النانومترية (ج) والأقمشة المعالجه جسيمات أكسيد السيليكون النانوية / ثاني اكسيد السيليكون النانومترية (د).

النانومترية على مقياس السمية الخلوية MTT. تم فحص خلايا Hep G2 (كنترول) باستخدام دراسات مقياس MTT التي أجريت بست طرق مختلفة ، وتم حساب النسبة المئوية لخلايا الصلاحية باستخدام المتوسط المتوسط. كان الهدف من هذه الأطروحة هو تطوير مواد مضادة للبكتيريا ذات سمية خلوية منخفضة تجاه الخلايا البشرية مثل خلايا التحكم (Hep G2)

تحديد سمية جسيمات الكيتوزان النانوية وأقمشتها المعالجه على الخلايا (بروتوكول MTT) يستخدم اختبار MTT لقياس النشاط الأيضي الخلوي كمؤشر على صلاحية الخلية وانتشارها وسميتها الخلوية. تأثير الكيتوزان (CS) وجسيمات الشيتوزان النانوية (CSNPs) والمنسوجات المعالجه القائمة على السليلوز المحملة ببجسيمات الكيتوزان

جدول (7) تأثير الجنتاميسين، جسيمات الكيتوزان النانوية وجسيمات الكيتوزان النانوية المحملة على الأقمشة، على خلايا الجلد HepG2 بتركيزات مختلفة

D	Conc. ug/ml	Viability %	Toxicity %	IC50
HepG2	ug/ml	100	0	ug
Gentamycin	10	51.36	48.64	10.140
	5	99.81	0.19	
	2.5	99.44	0.56	
	1.25	99.34	0.66	
	0.625	99.72	0.28	
	0.312	100	0	
CSNPs	10000	7.98	92.02	3742.35
	5000	29.67	70.33	
	2500	65.92	34.08	
	1250	98.97	1.033	
	625	100	0	
	312.5	100	0	
CSNPs-loaded cotton fabrics	10000	5.45	94.55	1048.29
	5000	6.85	93.15	
	2500	19.72	80.28	
	1250	39.91	60.094	
	625	69.86	30.14	
	312.5	96.24	3.76	
CSNPs-loaded polyesterfabrics	10000	5.63	94.37	2125.79
	5000	14.55	85.45	
	2500	34.18	65.82	
	1250	85.92	14.08	
	625	100	0	
	312.5	100	0	
CSNPs-loaded C/PET fabrics	10000	5.16	94.84	1693.24
	5000	19.91	80.09	
	2500	26.57	73.43	
	1250	50.52	49.48	
	625	96.43	3.57	
	312.5	100.38	0	




يقارن الجدول (7) قيم الجرعة المميتة المتوسطة (IC50) لجسيمات الكيتوزان النانوية (CSNPs)، والمنسوجات المحملة بجسيمات الكيتوزان النانوية [قطن 100% وفسكوز 100% ومخلوطهما]، ودواء كبريتات الجنتاميسين المضاد الحيوي (G) كأدوية مرجعية لكل من السمية المضادة للبكتيريا والخلايا على Hep. G2 بجرعات مختلفة. كشفت قيم IC 50 لكل من جسيمات الكيتوزان النانوية (CSNPs) وجسيمات الكيتوزان النانوية المحملة على المنسوجات سالفه الذكر أن هذه المواد لها سمية منخفضة تجاه خط الخلية الذي تم فحصه، مما يسمح باستخدامها بأمان في التطبيقات الطبية الحيوية.

شكل (33) تأثير تركيزات مختلفة من الجنتاميسين وجسيمات الكيتوزان النانوية وجسيمات الكيتوزان النانوية المحملة على الأقمشة على خلايا الجلد HepG2



خلايا Hep.G2 القابلة للحياة بتركيز مختلف لإظهار الخلية الفارغة كتجربة للسمية الخلوية



شكل (34): تأثير CSNPs (أ)، أقمشة قطنية معالجة بجسيمات السليكون والكيوتوزان النانوية (CSNPs/SiO2) (ب)، أقمشة مخلوطة PET معالجة بجسيمات السليكون والكيوتوزان النانوية (CSNPs/SiO2) (ج)، وأقمشة قطنية مخلوطة PET معالجة السليكون والكيوتوزان النانوية (CSNPs/SiO2) على خلايا HepG2 عند جرعة القاتلة الوسطية (IC50)

### النتائج ومناقشتها:

يوجد علاقة إيجابية بين تحسين خواص الاقمشة للملابس العمليات الجراحية عن طريق معالجتها باستخدام جسيمات السليكون النانوية وجسيمات الكيوتوزان النانوية وتحقيق عامل الأمان لمنع انتقال العدوي، حيث اثبتت التجارب أن الأقمشة المعالجة باستخدام هذه المواد أعطت نتائج أفضل كثيرا لمقاومة البكتريا ونفاذية السوائل مقارنة بالأقمشة غير المعالجة حيث جاءت النتائج استكمالاً لدراسة رقم (4) ودراسة رقم (7)

يوجد علاقة إيجابية بين نوع الحامة المستخدمة في ملابس الغرف الجراحية وعدم انتقال العدوي حيث توصلت النتائج الى ان حامة القطن بعد المعالجة اعطت نتائج افضل من حامة البولي استر وحامة المخلوط حيث توافقت النتائج مع دراسة رقم (5) من حيث اعطاء القطن درجة فائقة من خاصية مقاومة الابتلال بعد التجهيز يوجد علاقة بين تركيز المواد المستخدمة في التجهيز والأداء الوظيفي للأقمشة حيث توصل البحث الى نتائج مختلفة باستخدام التركيزات المختلفة حيث توافقت النتائج مع دراسة رقم (9)

### ملخص النتائج

أهم ما توصلت اليه النتائج أن أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القطن وتمت معالجته بمادة الكيوتوزان النانوية بتركيز (3%) لمنع انتقال البكتريا حيث أظهرت مقاومة بكتيرية مثالية تصل إلى 98,89٪ للبكتريا

الأثار السامة للدواء المرجعي جنتاميسين على التهاب الكبد الوبائي.

تم عرض خلايا G2 في الشكل (33). في هذا الشكل ، يمكن توضيح أن متوسط الجرعات الميئة عند 10.1402 ميكروغرام / مل مما يؤكد أن الدواء قد تميز بالسمية إلى جانب نشاطه المضاد للبكتيريا العالي تجاه أنواع مختلفة من البكتيريا. لذلك ، يمكن استخدامه مقارنة الدواء بالأقمشة المعالجة ببجزيئات الكيوتوزان النانومترية لاستخدامها في المجال الطبي.

جدول (8) تأثير أقمشة معالجة بجسيمات الكيوتوزان والسليكون النانوية (CSNPs / SiO2) على خلايا HepG2 عند قيمة الجرعة القاتلة الوسطية (IC50)

ID	Viability %	Toxicity %
HepG2	100	0
CSNPs	8.31	91.69
CSNPs/SiO2 treated cotton fabrics	74.88	25.12
CSNPs/SiO2 treated PET fabrics	79.33	20.67
CSNPs/SiO2 treated cotton/PET blended fabrics	98.71	1.29

الجدول (8) يشير إلى السمية الخلوية للأقمشة السليلوزية المعالجة بجسيمات الكيوتوزان النانوية. تظهر السمية الخلوية لهذه الأقمشة المعالجة أن أقمشة القطن أكثر من أقمشة البوليستر لجميع العلاجات بسبب الامتصاص العالي لأقمشة القطن. كما أظهرت الدراسة ان مخلوط القطن والبوليستر افضل من باقى الحامات بالنسبة للتسمم الخلوى وذلك يرجه الى تاثير جسيمات ثانى اكسيد السليكون النانومترية . علاوة على ذلك ، فإن جميع الاقمشة المعالجة افضل من كل من المضاد الحيوى واجسيمات الكيوتوزان النانومترية مما يعزز من استخدامها في المجال الطبي.

تأثير الامتصاص الخلوي لجسيمات الكيوتوزان النانوية والاقمشة المحملة بها على مورفولوجيا الخلية

لوحظت مورفولوجيا الخلايا HepG2 المعالجة بمواد مختلفة باستخدام الفحص المجهرى متحد البؤر لتقييم امتصاص هذه المواد داخل الخلايا للتأكد من قابلية الخلايا للتأكد وتأثيراتها السامة كما هو مذكور أعلاه التهاب الكبد. تمت معالجة خلايا G2 بجسيمات الكيوتوزان النانوية (CSNPs) أو جسيمات الكيوتوزان المحملة المنسوجات القطنية والفسكوزومخلوطاتها لمدة 72 ساعة وفقاً لبروتوكول MTT.

يظهر مورفولوجيا خلية Hep G2 الضابطة في الشكل (34) حيث يوضح الشكل (34) تأثير امتصاص المواد المختلفة على

7- داليا فتحي " استخدام تقنية النانو في معالجة بعض الملابس الداخلية للأطفال لمقاومة البكتريا والميكروبات المسببة لبعض الأمراض ض الجلدية " رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية- 2017

8- محمد ادهم , بولين دينج " استخدام البنتونيت كناقل لجسيمات أكسيد الزنك النانوية لتعزيز ازالة مواد الصباغة من مياه الصرف الصحي للنسيج " , مجلة هندسة عمليات المياه عدد 30 - اغسطس 2019 م .

9- سكينه محمود, وفاء على " الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تحسين الخواص الوظيفية للملابس الطبية للقائمين بتحضير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان" مجلة البحوث فى مجالات التربية النوعية - كلية التربية النوعية - جامعة المنيا - مجلد 6 العدد 27- مارس 2020 م .

10- Iman Tania , others" Mussel-inspired deposition of Ag nanoparticles on dopamine-modified cotton fabric and analysis of its functional, mechanical and dyeing properties" journal of inorganic decorative polymers Vol 31 - may 2021

11- اميرة وفاء الدين " تاثير اختلاف بعض تقنيات الحياكة على الاداء الوظيفي للاقمشة الطبية المقاومة للبكتريا " رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2015م .

12- مريانا رزق "التاثير النسبي في تحقيق الجانب الوظيفي لبعض الملابس الطبية الخاصة " رسالة ماجستير , كلية الاقتصاد المنزلي , جامعة حلوان - 2015م .

13- ابراهيم محمد , عواطف بهيج " تحسين الخواص الادائية والبيئية لأقمشة الدك المنسوجة" مجلة بحوث كلية التربية النوعية- جامعة الزقازيق - عدد 12 - سبتمبر 2016 م .

14- منة الله ابو العلا " اعادة هيكلة منظومة ملابس هيئة تريض واطباء مستشفيات جامعة اسيوط " رسالة ماجستير كلية التربية النوعية - جامعة اسيوط 2017م .

15- إسرائ عبد الناصر " اكساب الأقمشة المصنعة من الألياف السليلوزية خاصية التوصيل الكهربى لجعلها أكثر ملائمة للاستخدام في الغرف الطبية " المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية - جامعة طنطا - العدد 8-2018 م .

16- سوزان عبد الرحيم، إنناس الفواخرى " تحسين كفاءة وجودة الاقمشة الطبية غير المنسوجة لتعزيز قدراتها التنافسية" المجلة

الموجبة و98,01٪ بالنسبة للبكتريا السالبة ومعالجته بجسيمات السليكون النانوية بتركيز (5%) لمنع نفاذية السوائل

## توصيات البحث :

- 1- زيادة التعاون بين الجهات الانتاجية المهتمة بالملابس الطبية وبين الجهات البحثية لتطوير البحوث العلمية وتبادل المعلومات فى تجهيز المنسوجات باستخدام أحبار السيليكون مما لا يؤثر على خواصها الوظيفية
- 2- إجراء المزيد من الأبحاث التطبيقية عن أحبار السيليكون لما لها من مميزات وخواص متعددة تخدم المجال
- 3- الاستفادة من نتائج البحث فى تطوير مواصفات الملابس المستخدمة فى غرف العمليات للأطقم الطبية على نطاق واسع

## المراجع

- 1- G.E. Ibrahim, "Effect of Some Construction Factors on the Fabrics Functional Properties and Making use of Them in Producing Fabrics Suitable for Heart Prostheses" P.HD Thesis- Faculty of Applied Arts- Helwan university (2001).
- 2- Gopalakrishnan- D; Aravindhan - KA; "Nonwovens for Medical Textile"; Asian-Textile- Journal. 14- (4)-2005
- 3- لمياء ابراهيم " ملابس الحماية الذكية المركبة ضد اخطار الظروف الجوية السيئة والحريق " رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية - 2015م .
- 4- أحمد القاصد, محمد رمضان, رشا النحاس , اية الخطيب , " دراسة لتجهيز أقمشة مقاومة لنمو البكتريا باستخدام الكركم المحمل بجسيمات اكسيد الزنك النانومترى وتأثيره على الخواص الوظيفية للمنتج النهائى " مجلة الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - عدد 26 - 2016 م .
- 5- سامية مصطفى " تطبيقات تكنولوجيا النانو لأكساب خاصية مقاومة الابتلال للأقمشة القطنية ذات التراكيب البنائية المختلفة " رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا -2016م .
- 6- هند عبد الفتاح " عمل ملابس طبية لمرضى قرحة الفراش باستخدام تكنولوجيا النانو" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2016 م .

- 27- Hull, Robert "Properties of crystalline silicon": Archived from the original on February 14, 2020.
- 28- B . Martel, M. Morcellet, D. Ruffini, F. Vinet and M. Weltrowski, Capture and controlled release of fragrances by CD finished textiles, *Journal of Inclusion Phenomena and Macrocylic Chemistry*, Vol 44- (17) - 2002 .
- 29- محمد غريب ابراهيم " النانو تكنولوجيا عصر جديد من علوم الحياة" الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - جمهورية مصر العربية - 2011م .
- 30- علا عبداللاه, هدى غازى, هند ابراهيم " تجهيز الأقمشة غير المنسوجة لمقاومة البكتريا والفطريات باستخدام تكنولوجيا النانو ومواد صديقة للبيئة". مجلة الاقتصاد المنزلي. جامعة المنوفية, عدد 32- (3) - 2022م .
- 31- سالم مسعود, محروس عبد الله " تأثير جسيمات الفضة النانوية المحضرة باستخدام مستخلص أوراق المريمة والسيبان في إنبات ونمو بادرات نبات الكوسة ونموها" - مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث - المجلد الثالث - العدد الثاني- 2017م .
- 32- Hebeish, M.A. Ramadan, M.E. El-Naggar, and M.H. El-Rafie , "Rendering Cotton Fabrics Antibacterial Properties Using Silver Nanoparticle-based Finishing Formulation" A." *RJTA* Vol. 15 No. 2, 2011.
- 33- Bowman D, and Hodge G "Nanotechnology Mapping the Wild Regulatory Frontier " *Journal of Futures* Vol 38 (12) - 2006
- 34- أميرة محمد, محمد رمضان , رشا النحاس " الإتجاهات الحديثة في تجهيز الأقمشة السليلوزية للحصول علي خواص تكنولوجياية مميزه باستخدام جزيئات المعادن النانوميتريه". مجلة الاقتصاد المنزلي. جامعة المنوفية- عدد 32- (1) - 2022م .
- 35- مني محمد " مميزات ومخاطر تكنولوجيا النانو في الصناعات النسيجية" مجلة النشرة الاعلامية للصناعات النسيجية - صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية - عدد 85 - 2007م.
- 36- محمد شريف الأسكندراني " تكنولوجيا النانو و صناعة الغزل والنسيج" مجلة العربي العلمى- العدد الأول- يناير 2012م.
- العلمية لكلية التربية النوعية - جامعة المنوفية - العدد 14- مجلد (1) - 2018م .
- 17- فيروز الجمل , وآخرون " تأثير قابلية الحياكة للأقمشة غير المنسوجة علي جودة بعض انواع الملابس الطبية " مجلة العلوم والفنون التطبيقية -جامعة دمياط - العدد2 - المجلد (5) - 2018م .
- 18- منى الفرماوى " اعداد نموذج مقترح لملايس الاطباء وتنفيذه من الاقمشة غير المنسوجة لمواجهة تداييعات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق الامان والسلامة المهنية" , مجلة البحوث فى مجالات التربية النوعية المجلد (7) - العدد (33) - 2021م .
- 19- محمد شريف الاسكندراني " تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل " مجلة عالم المعرفة - الكويت - العدد 374 - ابريل 2010م.
- 20- ابتهسام محمد, منا غالب " تأثير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة التريكو علي الراحة الفسيولوجية للملايس " رسالة ماجستير - كلية التربية النوعية - جامعة الاسكندرية - 2014م .
- 21- محمد الجمل " الأسس العلمية والفنية في علم التراكيب النسيجية" دار الإسلام للطباعة والنشر - المنصورة - جمهورية مصر العربية - 2002م .
- 22- على زلط " فحص وتحليل الأقمشة" - دار الإسلام للطباعة والنشر, المنصورة - جمهورية مصر العربية - 2019م.
- 23- احمد عطا الله " معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية"- رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2012م .
- 24- تامر سمير "دراسة مقارنة كفاءة أداء المنتجات المنسوجة وغير المنسوجة في الاستعمال كأقمشة طبية" - رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2002م .
- 25- Ibrahim, H.M., etal., "Chitosan nanoparticles loaded antibiotics as drug delivery biomaterial" , *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, Vol 5- (10) - 2015.
- 26- أحمد القاصد, رشا النحاس ,رضوي رمضان " استخدام بعض مركبات السيليكون لمعالجة الملابس التعويضية للمريضات بعد عملية استئصال الثدي" مجلة الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية - عدد 33 - 2023م .

- 47- Reddy, N., A. Salam, and Y. Yang, "Effect of structures and concentrations of softeners on the performance properties and durability to laundering of cotton fabrics." Industrial & engineering chemistry research, Vol 47- (8) - 2008.
- 48- Schindler, W.D. and P.J. Hauser, Chemical finishing of textiles"Vol 32- (3) - 2004.
- 49- Holme, I., " Innovative technologies for high performance textiles. Coloration Technology" Vol 123- (2) - 2007.
- 50- Eid, B.M., et al., " Durable Antibacterial Functionality of Cotton/Polyester, Blended, Fabrics, Using Antibiotic/MONPs Composite". Fibers and Polymers, Vol 20- (11) - 2019.
- 51- Abou-Zeid, N.Y., et al., " Preparation, characterization and antibacterial properties of cyanoethylchitosan/cellulose acetate polymer blended films". Carbohydrate Polymers, Vol 84- (1) – 2011.
- 52- Kumar, M.N.V.R., "A review of chitin and chitosan applications. Reactive and functional polymers" Vol 46- (1) - 2000.
- 53- El-Alfy, et al., " Preparation of biocompatible chitosan nanoparticles loaded by tetracycline, gentamycin and ciprofloxacin as novel drug delivery system for improvement the antibacterial properties of cellulose based fabrics". International Journal of Biological Macromolecules, Vol 161 - 2020.
- 54- Salama, R., H. Osman, and H.M. Ibrahim, " Preparation of biocompatible chitosan nanoparticles loaded with Aloe vera extract for use as a novel drug delivery mechanism to improve the antibacterial characteristics of cellulose-based fabrics". Egyptian Journal of Chemistry, Vol 65- (3) - 2022.
- 37- Behcet Becerir and Sunay Omeroglu " Comparison of color values of plain cotton fabrics knitted from ring, and compact spun yarns" , Journal of AATCC Review Vol 7-(7) - July 2007
- 38- عزة محمد " الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة القطنية" مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية - جامعة المنيا عدد 29 - 2020 م .
- 39- ايمان مسعود " تأثير اساليب التعقيم على الأداء الوظيفي للملابس حجره العمليات " رسالة دكتوراة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - 2014م .
- 40- ايمان رأفت " معايير توليف أنواع مختلفة من الجلود الطبيعية والصناعية للوصول الي قيم جديدة في تصميم" رسالة دكتوراة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - 2012 م .
- 41- D.pardeshi & Sujata, G. Manjrekar; "Medical Textile :New Avenue of Textiles Applications" The Indian Textile Journal, Vol 12- (7) - May (2002) .
- 42- Ibrahim, H.M., et al., "Chitosan nanoparticles loaded antibiotics as drug delivery biomaterial". Journal of Applied Pharmaceutical Science, Vol 5- (10) - 2015.
- 43- El-Bisi, M.K., et al., "Super hydrophobic cotton fabrics via green techniques. Der Pharma Chemica" Vol 8- (19) - 2016.
- 44- Ibrahim, H.M., M.M. Saad, and N.M. Aly, "Preparation of single layer nonwoven fabric treated with chitosan nanoparticles and its utilization in gas filtration" International Journal of ChemTech Research, Vol 9- (6) - 2016.
- 45- Anitha, S., et al., " Optical, bactericidal and water repellent properties of electrospun nano-composite membranes of cellulose acetate and ZnO". Carbohydrate polymers, Vol 97- (2) - 2013.
- 46- Maneerung, T., S. Tokura, and R.J.C.p. "Rujiravanit, Impregnation of silver nanoparticles into bacterial cellulose for antimicrobial wound dressing" Vol 72- (1) - 2008.



# JHE

## JOURNAL OF HOME ECONOMICS, MENOUFIA UNIVERSITY

Website: <https://mkas.journals.ekb.eg>

Print ISSN  
2735-5934

Online ISSN  
2735-590X

CLOTHING AND TEXTILE

## The use of Nanotechnology to Improve the Functional Efficiency of Medical Clothing used in the Operating Room

Gena Edward

Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El-kom, Egypt

**Article Type**

Original Article

**Corresponding author:**

Gena Edward

[menataklaa@gmail.com](mailto:menataklaa@gmail.com)

Mobile +2 0383427183

DOI:10.21608/mkas.2024.259438.1271

**Cite as:**

Edward, G. 2024, The use of Nanotechnology to Improve the Functional Efficiency of Medical Clothing used in the Operating Room. JHE, 34 (2), 233-253

**Received:** 30 Dec 2023

**Accepted:** 19 Mar 2023

**Published:** 1 Apr 2024

**ABSTRACT:**

Nanotechnology is applied in large areas in the textile sector in order to improve the properties of fabrics or give them unusual properties and functions. Given the development of medical clothing used in the medical field, from general uses such as clothing for doctors and patients to precise uses involved in the processes of designing and implementing alternative human parts. These products must be efficiently raised to a quadruple level that can compete globally. They must also be medical products with quality standards that provide safety for workers in the field of medicine from diseases caused by bacteria and contaminated blood, and rabbit products must fulfill their functional requirements so the particulate matter is used. Various silicon acids and chitosan particles. Some fabrics combine cotton, polyester, and a mixture of cotton polyester for the purpose of achieving some of the functional properties of plant-based software, such as being anti-bacterial and repellent, especially for its use. In the work of the doctor's medical gown to protect them from dangers, as there may be bacteria, blood-laden materials, and other harmful effects, The results indicated that the best concentration of silicon dioxide nanoparticles was 5%, which recorded 142.9 degrees and 150.9 degrees for cotton and cotton/polyester fabrics and 157.8 for polyester fabrics, and fabrics treated with a concentration by weight of chitosan nanoparticles of 3 weight% showed Ideal bacterial resistance reaches 98.89%, 97% and 98.5% for Gram-positive bacteria and 92.28%, 95.84% and 98.01% for Gram-negative bacteria for cotton, polyester, and cotton/polyester fabrics, respectively.

**Keywords:** Nanotechnology, Functional Performance, Medical Clothing, Silicone